



Изм. 7+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРЫ КОТИКА МОРСКОГО
ВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10623—85

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

А. Н. Беседня, М. А. Васильева, Ф. А. Пецко

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии **Н. В. Хвальковский**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 сентября 1985 г. № 3017

ШКУРЫ КОТИКА МОРСКОГО ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed sealskins.
SpecificationsГОСТ
10623—85Взамен
ГОСТ 10623—63

ОКП 89 1411, 89 1412

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 сентября 1985 г. № 3017 срок действия установлен

с 01.01.87
до 01.01.92 97.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные и крашенные, нещипанные и щипанные шкуры морского котика, предназначенные для изготовления меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкуры морского котика должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкуры морского котика нещипанные по цвету волосяного покрова подразделяют на:

серебристые — окраска волосяного покрова светло-серая или темно-серая на хребте и светло-серебристая на боках, серебристо-серая или розовато-светло-каштановая на череве и серебристо-серая на «душке»;

темно-серые или бурые — окраска волосяного покрова темно-серая или коричневатая-серая на хребте и более светлая на боках, от светло-бурой до темно-бурой на череве и от серебристо-светло-серой до темно-серой на «душке».

1.3. Шкуры должны быть выделаны пластом и симметрично расправлены.

1.4. Волосяной покров шкур должен быть чистым, у щипанных шкур — удален осяевой волос по всей площади без выхватов пуха.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985

1.5. Волосяной покров крашеных шкур должен быть блестящим, равномерно окрашенным, без пятен и непрокрашенных мест; глубина прокраса должна быть не менее половины его высоты с окраской волос у основания в темный цвет.

1.6. Кожевая ткань должна быть ровной по толщине и прошлифованной, мягкой и давать потяжку.

1.7. Разрывы на шкуре должны быть зашиты без нарушения ее конфигурации.

1.8. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 40—60 трех сложений по ГОСТ 6309—80 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 20—25 на 5 см длины шва. Швы должны быть расправлены. Высота шва должна быть не более 2 мм.

1.9. Химические и физико-механические показатели шкур должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
1. Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, % не более	14
2. Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани, %, не менее	0,8
3. Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожевой ткани, %	15,0—25,0
4. Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже	65,0
5. рН водной вытяжки	3,5—7,0
6. Предел прочности при растяжении для отдельных шкур, МПа (кгс/мм ²), не менее	14,7 (1,5)
7. Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкур к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3,0
в другие цвета	4,0

Примечание. Нормы для показателей массовой доли окиси хрома и несвязанных жировых веществ даны в пересчете на абсолютно сухое вещество.

1.10. В зависимости от состояния волосяного покрова шкуры морского котика подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкур	
	вештаных	щипаных
Первый	Густой, плотный, ровный, состоящий из пуховых и остевых волос	Пух густой и шелковистый

Продолжение табл. 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкур	
	вещицанных	щипанных
Второй	Менее густой и менее плотный, состоящий из пуховых волос и более высокой ости	Пух менее густой и шелковистый
Третий	Редкий, состоящий из пуховых волос и более развитой ости	Пух редкий

Примечание. Шкуры серебристого морского котика на сорта не подразделяют.

1.11. В зависимости от наличия пороков шкуры подразделяют на группы в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Наименование порока	Группы			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Швы общей длиной к длине шкуры	До 0,25 включ.	Св. 0,25 до 0,50 включ.	Св. 0,50 до 0,75 включ.	Св. 0,75 до 1,00 включ.
2. Дыры общей площадью, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 4,0 включ.	Св. 4,0 до 7,0 включ.
3. Пleshины, вытертый волос, битость ости общей площадью, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 5,0 включ.
4. Выхваты пуха, ангинальные пятна на кожной ткани, вызывающие ее ослабление, общей площадью, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 5,0 включ.
5. Вихри общей длиной к длине шкуры	Не допускается	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 1,5 включ.
6. Пожелтение волосяного покрова для шкур морского котика серебристой окраски, общей площадью, %	Не допускается	Не допускается	Не допускается	До 5,0 включ.
7. Непрощипанная ость для шкур морского котика, общей площадью, %	Не допускается	До 15,0 включ.	Св. 15,0 до 25,0 включ.	Св. 25,0 до 40,0 включ.
8. Неправильная конфигурация с нарушением симметричности шкуры, см	Не допускается	Не допускается	До 2,0 включ.	Св. 2,0 до 5,0 включ.

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
9. Матовость волосяного покрова по всей площади крашенных шкур: первого и второго сортов третьего сорта	Не допускается		Допускается	

Примечания:

1. Анализные пятна, расположенные на лапах и у глаз, пороком не считают.

2. Размер пороков, указанных в пунктах 2, 3, 4, 6, 7, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

1.12. На шкурах не допускается более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках группы «вторая» — два различных порока этой группы в половинном размере каждый или не более двух пороков группы «первая»;

на шкурках группы «третья» — не более двух пороков группы «вторая»;

на шкурках группы «четвертая» — не более двух пороков группы «третья» или три порока группы «вторая», или совокупность одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

При совокупности одного порока высшей группы и одного порока низшей группы шкуры переводят в следующую низшую группу.

1.13. Оценку качества шкур производят в соответствии с обязательным приложением.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

3.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.

3.3. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.

3.4. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ — по ГОСТ 26129—84.

3.5. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.

3.6. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.

3.7. Определение предела прочности при растяжении — по ГОСТ 22596—77.

3.8. Определение устойчивости окраски крашенных шкур с сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

3.9. Площадь шкуры определяют планиметром или измерительной машиной. Измерения округляют до 1,0 дм².

Площадь шкуры, измеренную планиметром, уменьшают на 3% на отверстия от лап.

3.10. Симметричность шкуры определяют сравнением ширины правой и левой половин, измеренных по обеим сторонам от средней линии хребта в трех местах: в средней — наиболее широкой части шкуры; в верхней — головной части на расстоянии 20 см от линии междуглазья вниз; в нижней — на расстоянии 20 см от края шкуры вверх.

3.11. Измерение пороков проводят линейкой или металлической рулеткой с ценой деления 1 мм.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожной ткани каждой шкуры должны быть нанесены обозначения характеристик качества:

по сортам	по группам	по цветам
первый — 1	первая — 1	серебристый — 1
второй — 2	вторая — 2	темно-серый или
третий — 3	третья — 3	бурый — 2
	четвертая — 4	
площадь, дм ²		

ТАБЛИЦА

оценки качества выделанных шкур котика морского в процентах

Сорт			Группа			
первый	второй	третий	первая	вторая	третья	четвертая
100	75	55	100	90	80	55

Примечание. Шкуры, не соответствующие требованиям табл. 3, а также шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные для группы «четвертая», должны иметь качественную оценку не более 25% от оценки качества шкур первого сорта группы «первая».

Редактор *Т. П. Шашина*

Технический редактор *О. Н. Никитина*²

Корректор *Т. И. Кануркина*

Сдано в наб. 08.10.85 Подп. и печ. 13.11.85 0,5 усл. п. л. 0,5 . кр.-отт. 0,36 уч.-изд. л.
Тир. 6000 Цена 3 коп.

«Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6; Зак. 1256

Изменение № 1 ГОСТ 10623—85 Шкуры котика морского выделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3482

Дата введения 01.04.91

Вводная часть. Заменить слова: «нещипаные и щипаные» на «с удаленной или с удаленной остью».

Пункт 1.2. Первый абзац. Заменить слово: «нещипаные» на «с удаленной остью».

(Продолжение см. с. 338)

Пункт 1.4. Заменить слова: «у щипанных шкур — удален остевой волос» на «у шкур с удаленной остью — остевой волос должен быть удален».

Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. Швы должны быть расправлены. Высота шва должна быть не более 2 мм».

Пункт 1.10. Таблица 2. Головка. Заменить слова: «исщипанных» на «с удаленной остью», «щипанных» на «с удаленной остью».

Пункт 1.11. Таблица 3. Графа «Наименование порока». Пункт 7 изложить в новой редакции: «7. Неполностью удаленная ость у шкур с удаленной остью общей площадью, %».

(ИУС № 4 1991 г.)