

ТКАНИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПОСЛЕ МОКРОЙ ОБРАБОТКИ

Издание официальное

БЗ 6—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ТКАНИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Классификация норм изменения размеров
после мокрой обработкиГОСТ
11207—65Textile fabrics.
Classification of standards of shrinkage
after washing and wetting

ОКП 83 0000

Дата введения 01.07.65

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые ткани бытового назначения, выработанные из текстильных волокон и нитей всех видов, и устанавливает нормы изменения размеров после мокрой обработки.

Стандарт не распространяется на ткани технического и специального назначения, из текстурированных нитей, особой структуры, на ткани шерстяные, полушерстяные, шелковые и полшелковые ведомственного назначения, а также ткани, не подвергающиеся мокрой обработке.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2. По значению изменения размеров ткани разделяют на три группы, указанные в таблице.

Группа ткани	Изменение размеров, %, не более						Характеристика тканей по изменению размеров
	для хлопчатобумажных, смешанных, льняных и полульняных тканей и тканей из пряжи хими- ческих волокон		для шерстяных и полушерстяных тканей		для шелковых и полшелковых тканей		
	по основе	по утку	по основе	по утку	по основе	по утку	
1	-1,5	±1,5	-1,5	-1,5	±1,5	±1,5	Практически безусадочные
2	-3,5	±2,0	-3,5	-3,5	±3,5	±2,0	Малоусадочные
3	-5,0	±2,0	-5,0	-3,5	±5,0	±2,0	Усадочные

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3. Для тканей, имеющих изменение размеров после мокрой обработки более чем предусмотрено нормой для третьей группы тканей, нормы устанавливаются в каждом отдельном случае в нормативном документе на эти ткани.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

4. Изменение размеров хлопчатобумажных и смешанных тканей, а также льняных и полульняных и тканей из пряжи химических волокон определяют по ГОСТ 8710.

Изменение размеров льняных бортовых и прокладочных тканей из пряжи химических волокон определяют по ГОСТ 5665.

Изменение размеров шелковых и полшелковых тканей и тканей с пленочным покрытием определяют по ГОСТ 9315.

Изменение размеров шерстяных и полушерстяных тканей определяют по ГОСТ 5012.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

5. При утверждении нормативного документа на ткани должна быть указана группа или норма изменения размеров на каждое наименование ткани в соответствии с нормами настоящего стандарта.
 6. На подвесных ярлыках, сопровождающих куски ткани с изменением размеров 1 и 2-й групп, должен быть поставлен штамп «Безусадочная» или «Малоусадочная».
 5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 2).
 7. (Исключен, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н.А. Солдаткина, Л.И. Поятговская

2. УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 18.03.65

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 5012—82	4	ГОСТ 8710—84	4
ГОСТ 5665—77	4	ГОСТ 9315—90	4

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)
 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1999 г.) с Изменениями, утвержденными в ноябре 1978 г., августе 1983 г., декабре 1987 г. (ИУС 12—78, 11—83, 3—88)

Редактор *Т.П. Шашина*
 Технический редактор *В.И. Прусакова*
 Корректор *М.С. Кабацова*
 Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 24.02.99. Подписано в печать 30.03.99. Усл. печ. л. 0,47.
 Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 149 экз. С2408. Зак. 289.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
 Пар № 080102