



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ И ШАРФЫ
ТРИКОТАЖНЫЕ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1164—86

Издание официальное

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

БЗ 9—93



ГОСТ 1164-86, Головные уборы и шарфы трикотажные. Определение сортности
Knitted headwear and scarves. Determination of grades

УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ И ШАРФЫ ТРИКОТАЖНЫЕ

Определение сортности

Knitted headwear and scarves.
Determination of grades

ГОСТ

1164—86

ОКП 845000

Дата введения 01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на головные уборы и шарфы, кроеные из трикотажных полотен и вязаные (в том числе изделия ручного вязания), и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления, прикладным материалам должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт изделия определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида в соответствии с таблицей.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1986

© Издательство стандартов, 1994

Переиздание с изменениями

Наименование порока	Наименование изделия	Количество или размер порока не более, в изделии	
		1-го сорта	2-го сорта
<p>1. Утолщения и утонения заметные, см</p> <p>2. Оборванная элементарная нить, в общей сложности, см</p> <p>3. Отсутствующая нить, в общей сложности, см</p> <p>4. Деформированные петли, в общей сложности, см</p> <p>5. Заделка порока заметная, в общей сложности, см: под рисунок и перелетение</p> <p>поднятые петли (одной или двух) с закреплением, случая</p> <p>6. Необразованный петельный столбик</p> <p>7. Сбитый рисунок, равнооттеночность, полосатость, неравномерный ворс, заметные</p> <p>8. Полосы заметные, случаи</p>	<p>Головные уборы и шарфы</p> <p>То же</p> <p>Шарфы из основовязаного вертелочного полотна</p> <p>То же</p> <p>Шапки, шарфы, подшлемники с плосковязальных кругловязальных и оборотных машин</p> <p>Платки с плосковязальных и оборотных машин</p> <p>Шапки, шарфы с основовязальных машин «рапиель»</p> <p>Шарфы из основовязаного вертелочного полотна</p> <p>Головные уборы и шарфы</p> <p>Шарфы из основовязаного вертелочного полотна</p> <p>Головные уборы и шарфы</p> <p>Головные уборы и шарфы (кроме шарфов из основовязаного вертелочного полотна)</p> <p>Шарфы из основовязаного вертелочного полотна</p>	<p>1,5</p> <p>Не допускается</p> <p>То же</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>Не допускается</p> <p>1,0</p> <p>Не допускается</p> <p>То же</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Не допускается</p> <p>Не допускаются</p> <p>1</p>	<p>Допускаются</p> <p>10,0</p> <p>3,0</p> <p>1,0</p> <p>1,0</p> <p>2,0</p> <p>2,0</p> <p>0,5</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>Допускается</p> <p>Допускаются</p> <p>2</p>

Продолжение

Наименование порока	Наименование изделия	Количество или размер порока на более, в изделии	
		1-го сорта	2-го сорта
9. Затяжки вразброс, см	Головные уборы и шарфы	0,5	1,5
10. Пятна, в общей сложности, см	То же	Не допускаются	0,5
11. Отличающаяся нить, в общей сложности, см	Головные уборы и шарфы (кроме подшлемников)	0,5	1,0
12. Мушковатость, шишковатость, засоренность заметные	Подшлемники	1,0	1,5
13. Ворсовая плешина, в общей сложности, см	Головные уборы и шарфы	Не допускается	Допускается
	Головные уборы и шарфы	То же	2,0

Примечания:

- В изделиях не учитываются:
 - неровнота петель, не влияющая на внешний вид, для изделий ручного вязания;
 - несовпадение цветных полос (рисунка) при сшивке изделий размером до 0,5 см;
 - отдельные прессовые петли;
 - цветные точки от красителей в количестве до трех случаев (более трех случаев относят к пороку «лятно»);
 - пороки, скрытые под помпоном, отверстием шапки.
- Пороки, представленные в пп. 3 и 5, допускаются на расстоянии от края (кистей) шарфов из основовязаного вертикального полотна до:
 - 30 см — для шарфов длиной более 120 см;
 - 20 см — для шарфов меньшей длины.
- В платках на рисункатой кайме допускается захват одной нити при работе в два и более концов:
 - для 1-го сорта — не более двух случаев;
 - для 2-го сорта — не более пяти случаев.
- Смещение раппорта рисунка (сбитый рисунок) в изделиях без шва с кругловязальных машин допускается в соответствии с утвержденным образцом-эталоном.
- В изделиях не допускаются чернильные и ржавые пятна, дыры.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Изделия в расправленном виде без натяжения просматривают на столе: шапки и подшлемники — с лицевой стороны, платки и шарфы — с лицевой и изнаночной сторон.

Швы просматривают с лицевой и изнаночной сторон изделия.

5. В изделиях 1-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида, указанных в таблице для 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида, указанных в таблице для 2-го сорта.

При наличии в изделии более трех пороков 1-го сорта, но не более пяти изделие переводят во 2-й сорт.

В общей сложности в изделиях 2-го сорта не должно быть более пяти пороков.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. В комплектных изделиях сорт каждого изделия определяют отдельно и устанавливают по изделию низшего сорта.

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению.

Измерение пороков проводят линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.

В изделиях из полотна, обладающего свойством к образованию затяжек, допускается проводить измерение пороков сантиметровой лентой.

8. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основным потребителем или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

7, 8. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

9, 10. **(Исключены, Изм. № 2).**

11. **(Исключен, Изм. № 1).**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук, Н. А. Мазурина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.05.86 № 1291

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1164—75
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 15.007—88	2

5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2374

6. Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1988 г., августе 1992 г. (ИУС 12—88, 11—92).

Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор А. С. Черноусова

Сдано в набор 16.06.94. Подп. в печать 16.07.94. Усл. печ. л. 0,47. Усл. кр.-стр. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,30. Тир. 320 экз. С 1516.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107070, Москва, Колхозный пер., 14.
Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6, Зак. 201