



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПОЛОТНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОКОВ

ГОСТ 25506—82
(СТ СЭВ 5582—86)

Издание официальное

11 р. 60 к. БЗ 9—91



ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ПОЛОТНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ**ГОСТ**

Термины и определения пороков

25506—82Textile sheets. Defects.
Terms and definitions**(СТ СЭВ 5582—86)**Дата введения 01.01.84

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения пороков внешнего вида текстильных полотен, изготовленных из всех видов сырья и по разным технологиям.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина не допускается.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1982

© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

2—1262

Термин	Определение
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ	
1. Порок внешнего вида	Видимое нежелательное изменение внешнего вида текстильного полотна
2. Общий порок	Порок, имеющий одинаковый внешний вид независимо от вида текстильного полотна
3. Специфический порок	Порок, типичный для одного вида текстильного полотна в зависимости от технологии производства
4. Местный порок	Порок, расположенный на ограниченном участке текстильного полотна
5. Распространенный порок	Порок, расположенный на всей длине куска текстильного полотна или на его значительной части

ОБЩИЕ ПОРОКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

6. Отсутствующая нить	Местный порок в виде отсутствия одной или нескольких нитей
7. Двойник	Местный порок в виде двух или нескольких нитей, заработанных вместо одной
8. Отличающаяся нить	Местный порок в виде нити, отличающейся от соседних по внешнему виду. Примечание. К отличающимся нитям относятся нити, отличающиеся по натяжению, кручению, цвету, форме сечения
9. Утолщение	Местный порок в виде утолщения нити на ограниченном участке
10. Утонение	Местный порок в виде утонения нити на ограниченном участке
11. Узел	Местный порок в виде связанных концов нитей, заметных на лицевой стороне полотна
12. Шниковатость	Распространенный порок в виде наличия на поверхности полотна коротких утолщений пряжи в результате скопления волокон или элементарных нитей
13. Мушковатость	Распространенный порок в виде наличия на поверхности полотна небольших комочков перепутанных волокон, прочно удерживающихся на ее поверхности
14. Поднырки	Местный порок в виде одной или нескольких нитей одной системы, неправильно перекрывающих нити другой системы, нарушая переплетение
15. Дыра	Местный порок, при котором разрушена целостность полотна

Термин	Определение
16. Полоса	Порок в виде участков, расположенных по ширине или длине полотна, отличающихся от основного фона различной линейной плотностью, интенсивностью окраски, числом нитей, высотой или плотностью ворса, размером петель
17. Неравномерная плотность	Местный порок в виде видимого нежелательного изменения плотности нитей, столбиков или рядов
18. Складка	Порок в виде сгиба полотна
19. Залом	Местный порок в виде неустраняемых следов складок
20. Сбитый рисунок	Местный порок в виде нарушения структуры рисунка или цвета нитей
21. Заметная заделка порока	Местный порок в виде нарушения структуры полотна в результате неправильного устранения порока
22. Нарушение кромки	Местный порок в виде оборванной, деформированной или другим способом нарушенной кромки
23. Пятно	Местный порок в виде загрязненных или другого цвета мест различной величины.
24. Место с блеском	Порок в виде места с нежелательным блеском на поверхности текстильного полотна
25. След от игла	Местный порок в виде мелких отверстий на поверхности текстильного полотна, в которых нити разрушены или оборваны
26. Непропечатанный рисунок	Распространенный порок, выраженный в виде отсутствия в некоторых местах изображения деталей рисунка или нечетком изображении рисунка
27. Штриф	Местный порок в виде узкой продольной прерывающейся полосы краски
28. Истертое место	Местный порок в виде разворванного или разрушенного места
29. Неравномерный ворс	Местный порок в виде участков с разной высотой или плотностью ворса текстильных полотен с ворсом
30. Опаленное место	Местный порок в виде участков, поврежденных опалкой
31. Оборванная элементарная нить	Порок в виде выступающих на поверхности текстильного полотна концов элементарных нитей
32. Неправильное гофрирование	Порок в виде нарушения гофрированного рисунка или интенсивности гофрирования полотна

Термин	Определение
33. Засоренность	Распространенный порок в виде заработанных различных примесей, резко отличающихся от основной массы полотна. Примечание. В зависимости от вида текстильных полотен различаются засоренность кострой, репейем и растительными примесями коробочек, мертвыми и инородными волокнами
34. Волнистость полотна	Распространенный порок в виде неровностей поверхности полотна, вызывающих его неполное прилегание к плоскости
35. Разнооттеночность	Распространенный порок в виде различия оттенка или интенсивности цвета по длине и/или ширине полотна
36. Муар	Распространенный порок в виде нежелательного ираморного внешнего вида поверхности
37. Перекос	Распространенный порок в виде неперпендикулярного расположения нитей двух систем или рядов и столбиков
38. Ворсовая плешина	Местный порок в виде отсутствия ворса
39. Сужение полотна	Порок в виде отклонения от заданной ширины полотна
40. Налезки	Распространенный порок в виде отпечатка рисунка от соседней окрашенной поверхности
41. Порок петли	Распространенный порок в виде неравномерного образования петли у махрового полотна

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ ТКАНЕЙ

42. Редкое место	Местный порок ткани в виде смещения уточных нитей на коротком участке в результате заработки постороннего предмета
43. Разрыв утка	Местный порок в виде оборванной уточной нити на очень коротком участке по ширине ткани
44. Подплетина	Местный порок в виде неправильно переплетенных рядом лежащих нитей
45. Прошпики	Местный порок, выраженный в нарушении целостности нитей основы или утка на коротком участке
46. Затек краски	Местный порок в виде изменения оттенка окрашенной поверхности, образующегося при сушке ткани
47. Смещение нити	Местный порок в виде изменения положения нити
48. Петля	Местный порок в виде нежелательных петель, выступающих на поверхности ткани из-за ненапрянутой уточной нити

Продолжение

Термин	Определение
49. Рассечка	Распространенный порок в виде раздвинутых нитей основы из-за нарушения плотности зубьев берда
50. Близна	Местный порок ткани, заключающийся в отсутствии одной или нескольких нитей основы
51. Пролет	Местный порок ткани, заключающийся в отсутствии одной или нескольких уточных нитей по всей ширине ткани или на ограниченном участке
52. Полоса по основе	Местный порок в виде полосы по длине ткани, отличающейся от остальной поверхности интенсивностью окраски, линейной плотностью нитей, натяжением
53. Полоса по утку	Местный порок ткани в виде полосы во всю ширину ткани из-за различной линейной плотности нитей и пряжи, цвета утка или от девагира
54. Забонна	Местный порок ткани в виде полосы во всю ширину ткани из-за повышенной плотности ткани по утку
55. Недосека	Местный порок ткани в виде полосы во всю ширину ткани из-за пониженной плотности ткани по утку
56. Ворсовая дорожка	Распространенный порок ткани в виде разной высоты ворса по ткани
57. Зебрность	Распространенный порок ткани, заключающийся в наличии в ткани участков небольшой протяженности по основе и утку, возникающих от различной линейной плотности нитей
58. Стык от шаблона	Местный порок ткани, представляющий собой сбитый рисунок на ткани из-за неточного изготовления рисунка на шаблонах или неправильной установки шаблона на печатной машине
59. Растраф рисунка	Местный порок ткани, заключающийся в смещении отдельных деталей рисунка на ткани

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

60. Необразованный петельный столбик	Порок в виде необразованных или распущенных петельных столбиков
61. След от вязальной иглы	Порок в виде спрессованных или разрыхленных петельных столбиков
62. Прессовая петля Надп. Набор	Местный порок в виде нежелательных отдельных или сгруппированных удлиненных петель с набросками
63. Деформированная петля	Местный порок в виде петель, резко отличающихся по размеру и форме

Термин	Определение
64. Затяжка	Местный порок в виде стянутых петель в ряду или в столбике
65. Пробивка футерной нити	Порок в виде футерной нити, пропавшей на лицевую сторону полотна
66. Заглаженный рельефный узор	Порок в виде нарушения эффекта рельефного узора при отделке
67. Полосатость	Распространенный порок в виде повторяющихся поперечных или продольных полос, вызванных различной величиной петель или линейной плотностью нитей

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН

68. Неупрочненный участок	Местный порок в виде неупрочненных или не полностью упрочненных участков
69. Непроклей	Местный порок в виде отсутствия или недостатка связующих веществ
70. Неравномерность волокинистого слоя	Местный порок в виде полос из-за смещения волокинистого слоя

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ ВЯЗАЛЬНО-ПРОШИВНЫХ ПОЛОТЕН

71. Пропущенный шов	Местный порок в виде необработанного петельного столбика
72. Сброс петли	Местный порок в виде непрошитої вязально-прошивной нити
73. Смещенная нить	Местный порок в виде неравномерно расположенных нитей
74. Перекрывающаяся уточная нить	Местный порок в виде уточных нитей, перекрывающих один или несколько вязально-прошивных стежков
75. Полоса узлов	Местный порок в виде узлов, распространенных по всей ширине полотна, являющихся результатом связывания основных и/или прошивных нитей
76. Полоса от игл	Местный порок в направлении петельных столбиков, являющийся результатом несоответствующей работы толкающих игл

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Близна	50
Волнистость полотна	34
Ворс неравномерный	29
Гофрирование неправильное	32
Двойник	7
Дорожка ворсовая	56
Дыра	15
Забойна	54
Заделка порока заметная	21
Залом	19
Засоренность	33
Затек краски	46
Затяжка	64
Зернистость	57
Место истертое	28
Место опаленное	30
Место редкое	42
Место с блеском	24
Муар	36
Мушковатость	13
Налезки	40
Нарушение кромок	22
Недосека	55
Непроклеи	69
Неравномерность волокнистого слоя	70
Нить отлетающая	8
Нить отсутствующая	6
Нить смешанная	73
Нить уточная перекрывающая	74
Нить элементарная оборванная	31
Перекося	37
Петля	48
Петля деформированная	63
Петля прессовая	62
Плещина ворсовая	38
Плотность неравномерная	17
Поддырки	14
Подплетина	44
Полоса	16
Полоса от угла	76
Полоса по основе	52
Полоса по утку	53
Полосатость	67
Полоса узлов	75
Порок внешнего вида	1
Порок местный	4
Порок общий	2
Порок петли	41
Порок распространенный	6
Порок специфический	3
Пробивка футерной нити	65
Пролет	51
Проципки	45
Пятно	23
Разнооттеночность	35

С. 8 ГОСТ 25506—82

Разрыв утка	43
Рассеива	49
Растреп рисунок	59
Рисунок непрочитанный	26
Рисунок обитый	20
Сборка петли	72
Складка	18
След от вязальной иглы	61
След от игл	25
Смещение нити	47
Столбик петельный необразованный	60
Стык от шаблона	58
Сужение полотна	39
Узел	11
Узор рельефный заглаженный	66
Утолщение	9
Утончение	10
Учисток неупрочненный	68
Шикозатость	12
Шов пропущенный	71
Штриф	27

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. А. Черникина, Т. С. Луцкая, Л. А. Зайцева, З. Г. Галкина, Т. В. Кухтичева, Н. А. Солдаткина, З. В. Павлова, Г. И. Любимова, И. В. Лобачева, В. В. Живетин, Н. Е. Гнездялов, С. Г. Изотова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного Комитета СССР по стандартам от 11.11.82 № 4271
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5582—86
4. Переиздание (июнь 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 9—87)

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб. 27.05.92 Подп. в печ. 08.07.92 Усл. п. л. 0,73. Усл. кр.-отт. 0,75. Уч.-изд. л. 0,62.
Тир. 1316.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Иш. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1262