



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12299—66

Издание официальное

15 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

МОСКВА

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 12299-66, Меха, скрои и полосы из меховых шкурок различных видов. Технические условия
Furs, shells and strips of different kinds of fur skins. Specifications

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Л. В. Снацарчук*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 12.06.90 Подп. в печ. 23.08.90 2,25 усл. п. л. 2,25 усл. кр.-отт. 2,63 уч.-изд. л.
Тир. 3000 Цена 15 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 952.



**МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ**

**ГОСТ
12299—66**

Технические условия

Furs, shells and strips of
different kinds of fur skins.
Specifications

Взамен ОСТ 36718;
ОСТ 36719; ОСТ 36720;
ОСТ 36721; ОСТ 36722;
ОСТ 36723; ОСТ 36724;
ОСТ 36725

ОКП 89 4200

Срок действия

с 01.01.68
до 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на меха, скрой и полосы (пластины), изготавливаемые из выделанных шкурок, предназначенных для последующего изготовления верха или подкладки меховой одежды, головных уборов и других меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Меха, скрой и полосы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.1. Меха, скрой и полосы должны изготавливаться из шкурок, частей и лоскута от шкурок, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Белки (некрашенные или крашенные) — хребтики, черепа, бедерки, голоски, грудцы, душки, репка	ГОСТ 12780—67
Белька (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11809—82
Бурундука (некрашенные)	ГОСТ 17714—72
Горностая (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 12804—67
Выдры (некрашенные или крашенные) — хвосты	НТД

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Енота (некрашенные или крашенные, длинноволосяные или стриженные, стриженные с удаленной остью)	ГОСТ 11355—82
Зайца-беляка (некрашенные или крашенные длинноволосяные или стриженные) — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 10596—77 и НТД
Каракуля чистопородного (крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 9296—74 и НТД
Каракуля-метиса (крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного цветного (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3595—74 и НТД
Каракуля-метиса цветного (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного серого (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3157—69 и НТД
Каракуля-каракульчи, каракульчи чистопородных и метисных (некрашенные и крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 10714—73 и НТД
Каракуль чистопородный крашенный в цветные тона — шкурки, лапы, полулапы, шейки, лоскут скорняжный	НТД
Козлика (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11111—81 и НТД
Колонка (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Котика морского (крашенные или некрашенные, длинноволосяные или крашенные с удаленной остью)	ГОСТ 10623—63
Кошки домашней меховой (некрашенные или крашенные, длинноволосяные, стриженные или с удаленной остью) — шкурки, головки	ГОСТ 11597—77 и НТД
Кролика мехового (некрашенные или крашенные, нестриженные, стриженные или стриженные с удаленной остью) — шкурки, бочка, сережки	ГОСТ 2974—75 и НТД
Крота (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 13315—88
Крысы амбарной (крашенные)	ГОСТ 17714—72
Крысы водяной (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Кунцы (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты, душки	ГОСТ 11616—79 и НТД
Ласки (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 12804—67
Лисицы красной и корсака (некрашенные, крашенные длинноволосяные или стриженные) — шкурки, лапы, полулапы, головки, хвосты	ГОСТ 14781—69 и НТД
Лисицы серебристо-черной, черно-бурой (некрашенные) — лапы, полулапы, хвосты, черева, лобки	НТД
Нерпы (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11809—82

Продолжение табл. 1

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Норки (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, черева, хвосты, лобники	ГОСТ 10322—71 и НТД
Нутрии (некрашенные или крашенные, нестриженные, стриженные), стриженные с удаленной остью — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 12133—86 и НТД
Овчины меховой (стриженные, некрашенные или крашенные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова)	ГОСТ 4661—76
Ондатры (некрашенные или крашенные, нестриженные, стриженные, стриженные с удаленной остью) — шкурки, хребтики, черева, огузки, бочка, головки	ГОСТ 11106—74 и НТД
Песца голубого (некрашенные) или белого (некрашенные или крашенные) — лапы, полулапы, хвосты	НТД
Пыжика (некрашенные или крашенные) — лапы, полулапы	НТД
Рыся (некрашенные) — лапы, хвосты	НТД
Слепыша (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Собаки (некрашенные или крашенные, длинно-волосые или стриженные)	ГОСТ 2765—73*
Соболя (некрашенные) — шейки, лапы, хвосты	НТД
Солонгоя (колонка горного) (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Соня-полчка (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72 и НТД
Сурка и тарбагана (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11615—77
Суслика обыкновенного (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Суслика-песчаника (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 13220—67
Тряска и сак-сак (некрашенные или крашенные, длинно-волосые или стриженные)	ГОСТ 21184—75
Хомяка обыкновенного (некрашенные или крашенные) — шкурки, хребтики, черева, бочка	ГОСТ 17714—72
Хоря (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 11806—66 и НТД
Цокора-медведка (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Ягнят-мерлушки (некрашенные или крашенные, длинно-волосые и стриженные) — шкурки, лапы, полулапы	ГОСТ 21184—75 и НТД
Ягнят-лямки (некрашенные или крашенные, длинно-волосые и стриженные, а также особой обработки)	ГОСТ 21184—75
Ягнят смушковых пород овец (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, лоскут озорняжный	ГОСТ 10231—77 и НТД
Яхобаба (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы	ГОСТ 10522—73 и НТД

1.2. Расположение шкурок и их частей в мехах, скроях и полосах, форма шаблонов для выкраивания полос, применение сложных методов раскроя, вид поперечных швов, основные измерения и допустимые отклонения и другие особенности скорняжных работ, а также, в необходимых случаях, дублирование с текстильной тканью указывают в технических описаниях, согласованных между заинтересованными организациями и утвержденных в установленном порядке.

1.3. Для изготовления мехов, скроев и полос должны применяться:

нитки хлопчатобумажные по ГОСТ 6309—87 в цвет меха № 40; 60; 80; 100, а также № 120 трех и шести сложений;

ситец и колленкор мягкой отделки по ГОСТ 7138—83 или ткани, пропитанные клеями для упрочнения изделий из шкурок со слабой кожаной тканью;

полиизобутиленовый клей П-200 или другой, равноценный ему для наклейки шкурок или их частей.

1.4. Меха состоят из нескольких одинаковых по качеству полос (пластин).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Меха, скрой и полосы должны изготавливаться из шкурок и их частей, однородных по виду, краю, сорту, группе пороков, цвету, мягкости, блеску, высоте и пышности волосяного покрова и толщине кожаной ткани. Меха, скрой и полосы из шкурок и их частей завитковой группы должны быть также однородны по окраске и характеру завитков.

Примечание. Допускается изготовление пластин из скорняжного листа от шкурок каракуля, каракульчи и смушки площадью более 4 см² и шириной не менее 1 см.

1.6. Кожаная ткань должна быть однородной, чистой, мягкой и хорошо просушенной.

1.7. Волосяной покров должен быть несваланным и незажиренным. Окраска волосяного покрова из крашеных шкурок должна быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест, а трафаретного крашения — иметь равномерный и четкий рисунок. В изделиях из шкурок мелких и средних видов допускаются незначительные отклонения по цвету или оттенку не более чем на 5% площади изделия.

Волосяной покров шкурок ондатры, колонка, сурка, хребтиков белки и других видов, имитирующих цвет шкурок норки, соболя, может быть с наводкой вдоль хребтовой линии.

Прочность окраски волосяного покрова должна соответствовать нормам прочности к сухому трению, установленным стандартами и техническими условиями на способы крашения меховых шкурок.

1.8. Плешинны, прострожки, ломины и другие пороки должны быть удалены. Вставки и приставки должны быть тщательно подобраны в соответствии с качеством волосяного покрова изделия и не должны выделяться на его общем фоне. Мелкие дробовые прострелы, плешинны площадью не более 0,2 см², мелкие ломины незаметные со стороны волосяного покрова, не прорезают и не дефектируют.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. В зависимости от толщины кожаной ткани исполнение швов должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Меха, скрой и полосы из шкурок и их частей	Толщина кожаной ткани, мм	Номер ниток	Высота шва в мм, не более	Количество стежков на 5 см длины шва
Крупных видов	Более 0,8	40	2,0	20—25
Средних видов	0,4—0,8	40—60	1,5	25—30
Мелких видов	Менее 0,4	60—80—120	0,8	25—30

1.10. Швы должны быть прочными, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек; швы должны быть хорошо разглажены.

1.11. Скрой и полосы должны быть тщательно оправлены, края аккуратно обрезаны; меха тщательно оправлены, края могут быть не обрезаны. Продольные и поперечные швы, соединяющие шкурки, хребтики должны образовывать прямые параллельные линии и не должны быть перекошенными.

1.10, 1.11. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.12. Меха, скрой и полосы должны быть очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров изделий, кроме изготовленных из шкурок завитковой группы, должен быть расчесан.

1.13. В зависимости от вида меховых шкурок характеристика волосяного покрова изделий по краям, окраске, чистоте окраски (горболовости), мягкости, пышности и рисунку волосяного покрова должна соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на шкурковый полуфабрикат.

1.14. Сортность изделий из шкурок с прямым волосяным покровом в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосаного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Беличьи — хребтики некрашенные всех кряжей или крашенные	Полноволосый, с высокой частотой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недостаточно развитыми остью и пухом	Полуволосый, с низкой остью и пухом. Допускается легкая краснота
<p>Примечание. Изделия из хребтиков белич некрашенной ранневесенней с полноволосым, слегка пере-зрелым и начинающим редеть волосняным покровом сдаются — принимаются на 10% ниже стоимости изделия первого сорта.</p>			
Беличьи головки некрашенные всех кряжей или крашенные	Полноволосый, с высокой частотой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом	—
Беличьи бедерки, грудиллы, черепа, релки:			
а) некрашенные всех кряжей	Полноволосый, чистый, без красноты	Менее полноволосый, с незначительной краснотой	Полуволосый, с наличием красноты
б) крашенные	Полноволосый	Менее полноволосый	Полуволосый
Беличьи души некрашенные всех кряжей или крашенные	Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепкокосящийся, без признаков ливны	Менее густой и менее блестящий, крепкокосящийся, со слегка подрастающим волосом	—
Белька некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредившим остью и пухом	—
Бурундука некрашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом, допускается незначительная бусость	Полуволосый, с наличием бусости

Продолжение табл. 3

	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
Наименование шкурок и их частей	первый	второй	третий
Евота некрашенные или крашенные: а) длинноволосые	Полуволосый, развешившийся, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, недоразвешившийся	Полуволосый, с разным по высоте и низким редковатым пухом
б) стриженные	Плотный, густой, с наличием тонкой ости на всей площади шкурки	Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости	---
в) стриженные с удаленной остью	Плотный, густой, с ровным пухом	Менее плотный и густой с поредевшим пухом	---
Зайца-беляка, шкурки, хребтики и черева некрашенные или крашенные: а) длинноволосые некрашенные	Полноволосый, рослый, с густым белым, кремовым или слегка спиватым пухом и равномерной высотой, шелковистой остью; дополнительное количество резко выбросанных темных остевых волос	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом белого, желтоватого или синеватого цвета с легкой бусой остью	Полуволосый, более низкий, редкий. Пух белого, желтого или синеватого цвета с бусой остью
б) длинноволосые крашенные	Полноволосый, рослый с густым пухом	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом	Полуволосый, более низкий и редкий
в) хребтики стриженные некрашенные или крашенные	Полноволосый, с густым ровным пухом	Менее полноволосый, с редким пухом	---

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Колонка и солонга (горного ко- лонка) некрашенные или крашенные: а) колонка мягковолосого	Полуволосый, рос- лый, мягкий, шелко- вистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полуволосый, мягкий, шелковистый, блестящий, но менее рослый; ость и пух недостаточно разнви- шеся или редковатые на боках и шейной ча- сти	Полуволосый, гру- боватый или перерос- ший
	б) колонка грубоволосого	Полуволосый, нп- кий, грубоватый, бле- стящий, с частой остью и густым пухом	Менее полуволосый, нпкий, грубоватый, блестящий; ость и пух недостаточно разви- шеся или редковатые на боках и шейной ча- сти
в) солонга	Полуволосый, с ча- стой остью и густым пухом	Полуволосый, с низ- кими остью и пухом	—
Котика морского некрашенные или крашенные: а) с удаленной остью б) с неудаленной остью	Пух густой и шелко- вистый	Пух менее густой и шелковистый	Пух редкий
	Плотный, ровный по всей площади	Менее плотный	Полуволосый, ость и пух редкие по всей пло- щади

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосистого покрова		
	первый	второй	третий
Кролики домашней:			
а) длинношоловые, окрашенные всех окрасок или крашенные в светлые тона и в черный цвет	Полношоловый, с блестящей частой остью и густым пухом	Менее полношоловый, с недоразвившейся остью, с редким пухом по хребту и низким волочающим покровом на шее	Полушоловый, с низкой остью и редким пухом
б) стриженные	Полношоловый, с частой остью и густым пухом	Ость менее частая, пух редковатый	—
в) стриженные с удаленной остью	Пух ровный, густой	Пух менее густой	—
Кролики:			
а) нестриженные, окрашенные всех окрасок или крашенные в светлые тона и в черный цвет	Полношоловый, с ровновыпущенной остью и пухом	Менее полношоловый, с недоразвившимися остью и пухом, а также незначительно перерезанной	Полушоловый, с низкой остью и пухом
б) стриженные	Полушоловый, с частой остью и пухом	Редковатый, с менее частой остью	—
в) стриженные с удаленной остью	Полношоловый, с шелковистым ровным пухом	Менее полношоловый, с незначительно поредшим пухом	—
Крысы амбарной окраски	Ровный, рослый	Менее рослый, редковатый	—
Крысы волчьей окраски или крашенные	Полношоловый, с частой остью и густым пухом	Менее полношоловый с поредшей остью и пухом	—

Продолжение табл. 3

	Характеристика волосяного покрова		
	первый	второй	третий
Наименование шкурки и их частей	Сорта		
Кунцы мягкой и кунцы горской некрашенные	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосяй, с недостаточо развитыми шнми остью и пухом	Полуволосяй, с низкими остью и пухом
Ласки некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосяй, с низкими остью и пухом	—
Лиски красной и корсака: а) некрашенные всех групп, длинноволосые или крашенные в различные цвета	Полноволосый, с направленными направленными шнми и остевыми волосами и густым пухом	Менее полноволосяй, с не вполне развитыми направленными шнми и остевыми волосами особенно на хребтовой части шкурки и густым пухом	Полуволосяй, с низкими направленными и остевыми волосами и пухом
б) крашенные стриженные, а также особой обработки	Густой, плотный по всей площади шкурки	Менее плотный или редковатый	—
Нерпы	Ворничный, низкий, блестящий, прилегающий к коже, плотный с грубоватой почти без пуха остью	—	—
Норки некрашенные всех цветов или крашенные	Полноволосый, развитый, блестящий с густыми остью и пухом	Менее полноволосяй, недоразвитый, блестящий	Полуволосяй, редкий, густой, блестящий (для шкурки добываемых охотой)

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосающего покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
<p>Внутренняя шкурка, хребтика, черепа некрашенные или крашенные:</p> <p>а) нестриженные</p> <p>б) стриженные</p> <p>в) стриженные с удаленной остью</p> <p>Очистка меховой стриженные некрашенные или крашенные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова:</p> <p>а) тойворунные</p>	<p>Полноволоосый, с блестящей остью, густым пухом и хорошо опушенным черевом</p> <p>Густой, с частой, округлой остью и плотным пухом</p> <p>Пух густой, шелковистый</p> <p>Мягкий, густой, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волокон</p>	<p>Менее полноволоосый с недостаточно развитым пухом и пухом или менее густым на чашки редеть волосяным покровом</p> <p>Менее густой, с поредшими остью и пухом</p> <p>Пух менее густой, шелковистый</p> <p>Мягкий, менее густой, однородный, шелковистый, состоящий из пуховых волокон</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

Продолжение табл. 3

Наименование шкурки и их частей		Характеристика волосяного покрова		
		Сорта		
		первый	второй	третий
б) полутонкорунные		Густой, менее мяккий однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон	Менее густой и менее мяккий, однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон	—
		Густой, неоднородный, полугрубый, гладкий или муаристый со значительным содержанием пуха и остевых волос	Менее густой, неоднородный, полугрубый, гладкий или муаристый, со значительным содержанием пуха и остевых волос	—
в) полугрубые	Однотры покрашенные и крашеные; в) нестриженные шкурки, хребтики, огузки	Полноволоосый, с мягкой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом	Менее полноволоосый и блестящий, с неоднородной остью и пухом или с рослым, чаще всего редеть пухом	Полноволоосый, с мягкой остью и пухом или с рослым матовым редким волосяным покровом (только для натуральных)
		Ость развилась, пух густой	Пух редковатый, ость недоразвившаяся или почти без ости	—
б) стриженные шкурки		Полноволоосый, с ровным пухом и наличием тонкой ости по всей площади	Менее полноволоосый, с наличием резко выраженной белетной ости на отдельных участках шкурки	—

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
а) стриженные с утолщенной остью шкурки	Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади	Менее полноволосяй, с ненамного перерезанным пухом	—
	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосяй, с перерезанными остью и пухом	—
	Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом	Низкий, не вполне острейший, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом, или грубый, длинный	Низкий, грубый, почти без пуха
б) стриженные	Густой, плотный по всей площади	Менее густой	—
	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосяй, с перерезанной остью и пухом	—
Сурка и тарбагана некрашенные или крашенные и грубоволосые	Полноволосый, блестящий, с редкой частой остью и густым пухом по всей площади	Менее полноволосяй, с недоразвившейся, невысокой (особенно на огулке) остью	Полноволосый, с низкой остью и редким пухом (особенно в шейной части), с остатками недоразвившегося волоса

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика внешнего покрытия		
	первый	второй	третий
Суслика обыкновенного некрашеные или крашеные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом	—
Суслика песчанка крашеные, мягко-волосые и грубоволосые	Густой	Редковатый, низкий или со слегка поредевшей остью	—
Хомяка обыкновенного шкурки, хребтника, черепа и бочки некрашеные и крашеные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом	—
Хоря белого, черного и хоря-перевязки некрашеные и хоря белого крашеные	Полноволосый, с высокой, частой блестящей остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недоразвившимся остью и пухом	Полуволосый, с низкими, недоразвито развившимися остью и пухом
Цокора-медведки	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом	—

Меха, скрои и полосы из шкурок крота и частей гладковолосых шкурок — хвостов, лап, полудлап, а также репок белки, головок и бочков кошки, сережек, бочков и головок кролика по сортам не подразделяют.

1.15. Сортность изделий из шкурок завитковой группы в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный краше-ный	П	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: по всей площади плотные, упругие, полукруглые вальки средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой
	Е	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные вальки по всей площади. Допускается незначительное количество гривок
	ПП	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки. Допускается незначительное количество гривок
	ЕЕ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, средние по ширине, короткие вальки иногда вперемежку с гривками или бобы, переходящие в кольца
	ЕА	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие в короткие вальки и бобы с незначительным количеством гривок
	И	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гривками, переходящие в короткие, узкие вальки или гривки
	ИИ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, узкие, короткие вальки иногда вперемежку с гривками, переходящие в кольца или горошек. Завитки в основном мелкие
	З	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы. Допускается незначительное количество гривок
	ЗЗ	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий.

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный краше- ный	ЗЗЗ	Завитки: недостаточно плотные, упругие, средние по длине и ширине вальки, переходящие в слабозавитые бобы или кольца. Допускается незначительное количество гривок. Недостаточно густой, малшелковистый, слабоблестящий.
	Т	Завитки: слабоупругие или рыхлые средние, слабозавитые вальки и бобы, переходящие в кольца. Густой, шелковистый, блестящий.
	ТУ	Завитки: упругие узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гривки, или такие же завитки попеременно с полукруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гривки. Густой, шелковистый, блестящий.
	ТТ	Завитки: ребристые вальки или гривки широкие, длинные, средние и короткие, или такие же завитки попеременно с полукруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гривки и ребристые вальки попеременно с бобами. Густой или недостаточно густой.
	ТТТ	Завитки: недостаточно плотные, узкие и средние гривки или такие же завитки попеременно с неполнозавитыми вальками, переходящие в гривки и ласы или крупные широкие гривки. Недостаточно густой, малшелковистый, слабоблестящий.
	Л	Завитки: слабоупругие гривки разных размеров, переходящие в расплетистые гривки, ласы. Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший.
	ЛЛ	Завитки: плотные и недостаточно плотные, широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гривок, переходящие в короткие вальки и бобы, или плотные бобы. Густой, шелковистый, или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий, несколько переросший.
	ЛЛЛ	Завитки: недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие в средние бобы, гривки или кольца, или недостаточно плотные бобы. Густой, шелковистый или малшелковистый, блестящий или слегка стекловидно-блестящий.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный крашенный	ЛБ	Завитки: широкие, несколько придавленные короткие вальки попеременно с крупными бобами или широкими гривками, переходящие в короткие гривки и придавленные бобы Густой или недостаточно густой малошелковистый, слабоблестящий.
	С	Завитки: рыхлые, широкие, короткие вальки, разных размеров бобы и кольца, переходящие в расщепистые кольца Густой, шелковистый, блестящий.
	СТ	Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки попеременно с плоскими гривками, переходящие в короткие плоские завитки Густой, шелковистый, блестящий.
	СС	Завитки: плоские, широкие, длинные и средние по длине вальки попеременно с плоскими гривками Недостаточно густой, шелковистый, блестящий.
	ССС	Завитки: плоские вальки и гривки, переходящие в ласы Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий.
	Д	Завитки: плоские вальки и гривки, переходящие в ласы Грубый, матовый.
	У	Завитки: разной упругости кольца, горошек и штопор, переходящие в мелкие кольца и штопор Густой, шелковистый, блестящий.
	УУ	Завитки: плотные, упругие разной ширины и длины вальки или такие же, но плоские вальки, а также гривки, переходящие в средние и короткие по длине вальки, гривки или такие же, но плоские завитки. Недостаточно густой, шелковистый, блестящий.
	УУУ	Завитки: недостаточно плотные, слабоупругие, разные по ширине, средние и короткие по длине вальки или такие же, но плоские завитки, а также гривки и бобы, переходящие в плоские завитки, ласы Редкий, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий.
	Каракуль-нетис черный крашенный	Е

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика поясного покрова
Каракуль-метис черный крашенный	ЕЕ	Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: средние по длине и ширине плотные вальки, переходящие в короткие средней ширины менее плотные вальки и бобы, иногда с незначительным количеством гривок
	ЕА	Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: плотные бобы средней величины по всей площади или длинные и средние по длине широкие вальки
	З	Густой, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. Завитки: средние или короткие по длине и средние по ширине вальки, иногда вперемежку с гривками
	ЗЗ	Менее густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно плотные короткие или средние по длине и средние по ширине вальки, переходящие в недостаточно плотные бобы или кольца, или недостаточно плотные бобы средней величины
	ЗЗЗ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: малоупругие или рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца
	Т	Густой, малошелковистый, стекловидно-блестящий. Завитки: длинные и средние по ширине и длине гривки вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками или широкие гривки вперемежку с ребристыми вальками и бобами, переходящими в короткие ребристые вальки, гривки
	ТТ	Менее густой, грубоватый, слабоблестящий. Завитки: широкие или средние по ширине, малоплотные вальки и гривки, переходящие в гривки и ласы
	Л	Густой, малошелковистый, слабо-блестящий или слегка стекловидно-блестящий, незначительно переросший. Завитки: короткие широкие вальки, переходящие в крупные бобы
	ЛЛ	Недостаточно густой, малошелковистый, слабо или стекловидно-блестящий, слегка переросший. Завитки: недостаточно плотные средние и крупные бобы, переходящие в кольца
ЛЛЛ	Густой, стекловидно-блестящий, слегка переросший.	

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сурт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашенный	ЛБ	Завитки: широкие несколько прижатые короткие вальки попеременно с крупными бобами, переходящие в широкие гривки, прижатые бобы Недостаточно густой, грубый, слабошелковистый, матовый, слегка переросший.
	С	Завитки: рыхлые бобы, переходящие в кольца; кольца: рыхлые слабые кольца по всей шкурке Густой, недостаточно шелковистый, слегка блестящий. Завитки: длинные и средние по длине и ширине, или средние по ширине плоские вальки, или те же плоские вальки попеременно с плоскими гривками, переходящие в короткие плоские вальки
	СС	Малогустой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: короткие вальки, иногда попеременно с плоскими гривками, переходящими в ласы.
	ССС	Рисунок недостаточно отчетливый Недостаточно густой, слабошелковистый матовый или стекловидно-блестящий. Завитки: широкие плоские вальки и гривки, переходящие в расплывчатые плоские вальки и ласы. Рисунок неотчетливый
	ЗА	Грубоватый, переросший, стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: крупные и средние по величине бобы, переходящие в средние и мелкие ласы
	Д	Недостаточно густой, грубоватый, матовый. Завитки: мелкие бобы и штопор, переходящие в кольца и горошек
Каракуль чисто-породный серый некрашенный	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: разной длины и ширины вальки, бобы, с незначительным количеством гривок или плотные широкие вальки в преобладающем количестве и бобы, или в преобладающем количестве гривки или ребристые вальки попеременно с полукруглыми вальками, или плоские вальки различной длины
	Второй	Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабошелковистый. Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гривки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади. Допускаются ласы.
Каракуль чисто-породный цветной окраски сур	Первый: полукруглый	Густой, шелковистый, блестящий в четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плотные, упругие разной длины и ширины вальки в преобладающем количест-

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный цветной окраски сур	ребристый	<p>ве с незначительным количеством гривок, переходящие в плотные, крупные и средние бобы и гривки</p> <p>Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур.</p> <p>Завитки: плотные разной ширины и длины гривки, а также гривки в преобладающем количестве попеременно с ребристыми и полукруглыми вальками</p>
	плоский	<p>Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур.</p> <p>Завитки: длинные; плоские вальки разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки, а также плоские вальки попеременно с плоскими гривками, переходящие в любые плоские завитки</p>
	кавказский	<p>Густой, шелковистый блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур.</p> <p>Завитки: недостаточно плотные несколько переросшие вальки или средние и крупные бобы, переходящие в слабозавитые бобы, а также переросшие плотные бобы</p>
	Второй: полукруглый	<p>Недостаточно густой, слабшелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур.</p> <p>Завитки: недостаточно плотные разной ширины короткие вальки или бобы разного размера, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек или гривки</p>
	ребристо-плоский	<p>Недостаточно густой, слабшелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур.</p> <p>Завитки: различной ширины и длины плоские вальки и гривки или гривки по всей площади, а также гривки в преобладающем количестве попеременно с ребристыми и полукруглыми вальками. Допускаются ласы</p>
Каракуль чисто-породный цветной белой окраски	Третий	<p>Недостаточно густой, слабшелковистый или грубоватый, слабблестящий или матовый с четко выраженной уравненной окраской сур.</p> <p>Завитки: плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца; расплетистые кольца и ласы; мелкие кольца; штопорообразные завитки по всей площади</p>
	Первый	<p>Густой или менее густой, шелковистый, блестящий.</p> <p>Завитки: среднего и крупного размера, плотные, полукруглые, плоские и ребристые вальки попеременно с гривками или средние и</p>

Продолжение табл. 4

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика полосчатого покрова
Каракуль чисто-породный цветной белой окраски	Второй	крупные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или гривки Густой или недостаточно густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий. Завитки: слабоупругие вальки, бобы, гривки, плоские вальки, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы
	Третий	Недостаточно густой, малшелковистый или грубоватый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, гривки, кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами, переходящие в расплетистые гривки, кольца, ласы. Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки
Каракуль чисто-породный цветной других однотонных окрасок и пестрой и каракуль чисто-породный, краше-ный в цветные тона	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные вальки разной длины и ширины вперемежку с гривками; плоские длинные и средние вальки и гривки, плотные крупные и средние бобы
	Второй	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки: разной ширины короткие, плоские вальки или бобы разных размеров, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гривки и ласы. Упругие крупные и средние кольца
	Третий	Недостаточно густой, малшелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы. Мелкие кольца или штопорообразные завитки
Каракуль-метис цветной некраше-ный и краше-ный	Первый	Густой, малшелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. Завитки: упругие или менее упругие разной длины и ширины вальки, иногда вперемежку с гривками; гривки или недостаточно упругие плоские вальки, или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки или слабозавитые бобы, или короткие гривки
	Второй	Густой или недостаточно густой, малшелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. Завитки: недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, бобы, переходящие в рыхлые бобы или кольца; короткие плоские вальки, переходящие в более плоские вальки, затем в мелкие бобы, горошек, ласы; плотные крупные и средние кольца по всей площади шкурки

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Куски шкурок каракуля чистопородного, крашенные в черный цвет	Третий	Недостаточно густой, грубый, стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор; слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы
	Первый	Блестящий. Завитки: рыхлые короткие вальки и бобы, кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: гривки, горошек и ласы
Куски от шкур каракуля-метиса, крашенные в черный цвет	Третий	Грубый, сухой, матовый или стекловидно-блестящий. Завитки деформированные.
	Первый	Стекловидно-блестящий. Завитки: средние рыхлые бобы, слабые кольца, переходящие в ласы
	Второй	Слабо стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: мелкие бобы, переходящие в горошек, штопор, ласы
Лоскут от шкурок каракуля смушки, некрашенных или крашенных Лапы и полулапы от шкурок каракуля некрашенные или крашенные	Третий	Матовый, грубый. Завитки деформированные
	Первый	Блестящий, густой, с завитками различной формы плотности и муаристости
	Второй	Недостаточно густой, с завитками различной формы и ласами
Каракуль-каракульча чистопородная и метисная некрашенные или крашенные	Первый	Шелковистый, блестящий, с разной формы плотными завитками или низким муаристым рисунком
	Второй	Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый
	Третий	Матовый, гладкий, приподнятый
Каракульча чистопородная и метисная некрашенные или крашенные	Первый	Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки попеременно с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 75% площади шкурки
	Второй	Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки попеременно с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 50% площади шкурки
	Третий	Завитки: узкие, упругие вальки и узкие гривки попеременно с муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки
Каракульча чистопородная и метисная некрашенные и крашенные	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 75% площади шкурки
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки
	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки или недостаточно выраженный расплывчатый муаристый рисунок по всей площади шкурки

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки козлят	Первый (короткошерстный)	Низкий, стекловидно-блестящий или матовый муаристый или гладкий, длина не более 4 см
	Второй (длинношерстный)	Длинный, стекловидно-блестящий или матовый, длина более 4 см
Трясок и сак-сак: нестриженные	Первый	Густой, состоящий из шелковистых косичек, со штопорообразной извитостью или кольцевидных завитков
	Второй	Менее густой, с огрубевшими, менее блестящими косичками
стриженные	Первый	Густой, прямой или расплетистый (муаристый)
	Второй	Менее густой, редковатый
Ягнят (мерлушка) некрашенные и крашенные: нестриженные	Отборный	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: слабо оформленные плотные вальковатые, переходящие в плотные бобистые
	Крупнозавитковый первый	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: крупные, слабые вальковатые; не переросшие крупные и средние бобистые; крупные и средние плотные кольчатые
	Крупнозавитковый второй	Мягкий или полумягкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабо завитые, расплетистые, бобистые; крупные и средние кольчатые; крупные и средние кольчатые, переходящие в завитки неопределенной формы
	Мелкозавитковый первый	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий. Завитки: мелкие, плотные кольчатые и горошковидные или слабые бобистые
	Мелкозавитковый второй	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: средние и мелкие, рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковидные
	Гладкий первый	Грубый или грубоватый, стекловидно-блестящий. Завитки: крупные высокие ласовидные или крупные придавленные бобистые, переходящие в прямой волос
	Гладкий второй	Грубый, матовый, с гладким или слегка муаристым волосяным покровом
	Меховой	Переросший, с длиной волоса более 4 см. Завитки: расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика волосяного покрова
стриженные	Первый	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25% площади шкурки
	Второй	Завитки различной формы; муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25% площади шкурки или гладкий на всей площади шкурки
Клям	Первый	Муаристый рисунок или неоформившиеся гривки не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Муаристый рисунок или неоформившиеся гривки менее чем на 50% площади шкурки
Муаре	Первый	Муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки
Голяк	Первый	Едва заметный муаристый отлив
	Второй	Без муаристого отлива
Лапы и полулапы агнят (мерлушка) некрашенные или крашенные	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Переросший, гладкий или волнистый
Ягнят (лямка) крашенные или крашенные:		
	нестриженные	Первый
	Второй	Однородный, менее плотный, низкий или с менее плотным пухом и редкой прямой остью; со слабо развитыми кольчатыми и горошковидными завитками или муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки
стриженные	Первый	Плотный, однородный, мягкий. Допускается небольшое количество остевых волос
	Второй	Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости
Смушка некрашенная или крашенная	Первый	Слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. Завитки — разные по длине и ширине пальки, переходящие в различной величины бобы; крупные и средние бобы, переходящие в менее плотные бобы и упругие кольца; плоские пальки попеременно с гривками разной длины и ширины. Для смушки серых окрасок допускаются упругие крупные или средние кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: недостаточно упругие крупные и средние бобы, переходящие в рыхлые бобы, упругие крупные или средние кольца; разной длины и ширины плоские пальки, переходящие в ла-

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Лапы и полулапы шкурок смушки искрашенные или крашенные Яхобаба чисто-породный и метисный некрашенный или крашенный	Третий	сы: гривки и упругие крупные или средние кольца. Для смушки серых окрасок допускаются упругие мелкие кольца и горошек. Стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: рыхлые, крупные и средние бобы и кольца; мелкие кольца, горошек, штопор; волнистый волосяной покров
	Первый Второй	Блестящий, низкий, гладкий или волнистый Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
	Третий Первый	Матовый, переросший, рыхлый Средние или короткие вальки, переходящие в бобы; крупные или средние бобы, переходящие в кольца
	Второй	Крупные или средние рыхлые бобы, переходящие в кольца; средней величины кольца и горошек
	Третий	Расплетистые разных типов завитки, штопор или ласы
	Яхобаба смушковый, некрашенный или крашенный Лапы и полулапы шкурок яхобаба некрашенные или крашенные	Первый
Второй		Волнистый по всей площади
Первый Второй		Низкий, гладкий или волнистый Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый

Примечание. Шкурки яхобаба метисного характера характеризуются менее шелковистым, стекловидно-блестящим или слабоблестящим волосяным покровом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.16. В зависимости от наличия пороков меха, скрои и полосы подразделяются на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа				
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая	
Белки: хребтики черева Белька и нерпы	Битость волосяного покрова на каждом хребтике в см ² Шитость, кратная длине каждого черева Шитость кратная длине каждой шкурки	—	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0	
		До 0,25	0,26—0,75	0,76—1,0	1,1—2,0	
		До 0,15	0,16—0,75	0,76—1,25	1,26—1,75	
		До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0	
	Бурундука	Прострожка, выхваты кожной ткани и сквозной волос до облажения волосяных луковец без теклости волоса в % от площади шкурки Деформация волоса на основной площади в % к площади шкурки Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0
			До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0	0,76—1,0
			До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0	25,1—40,0
			До 0,75	0,76—1,5	1,51—2,0	2,1—2,5
	Енота	Облаженные волосяные луковец или сквозной волос в % к площади шкурки Деформированный волос (затал), битость ости в % к площади шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
			До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0	15,1—20,0
Зайца-беляка: шкурки, хребтики и черева нестриженные хребтики стриженные	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черева Шитость, кратная длине каждого хребтика Битость волосяного покрова в % к площади хребтика	До 1,0	—	1,1—2,0	2,1—3,0	
		До 0,5	—	0,6—1,0	1,1—1,5	
		—	—	До 25,0	25,1—50,0	

Продолжение табл. 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группы			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
стриженные, стриженные с удаленной остью Крога	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
		До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0	1,1—1,5
	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 10	10,1—30,0	30,1—40,0	40,1—60,0
		—	1—2 30,1—50,0	3—4 30,1—50,0	5 50,1—70,0
	Процент шкурок с допускарваемым порокон (шитостью) или выкры в штуках	Малозаметные, до 30,0	—	—	—
		Не допускарвается	До 1,25	До 10,0	10,1—25,0
	Процент шкурок с допускарваемым порокон (выкрями)	или ланька, % к площади каждой шкурки	Не допускарвается	До 5,0	5,1—10,0
		или кайма иного цвета по кряи шкурки шириной, см	То же	До 5,0	10,1—25,0
	Крысы амбарной	Битость волосяного покрова, %, к площади каждой шкурки	Не допускарвается	До 1,5	1,6—2,5
		То же	То же	До 0,5	0,51—0,75
Крысы волной Ласки, горноостая	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,5	0,51—1,0	
	То же	Не допускарвается	До 20	20,1—30,0	
Лисницы красной стриженые	Деформированный волос (запал), % к площади каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,50	0,51—1,0	
	То же	Не допускарвается	До 2,0	2,1—5,0	
Норка	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черепа	До 0,25	0,26—0,50	0,51—1,0	
	Битость полаяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черепа	Не допускарвается	До 2,0	2,1—5,0	
Нутрии — шкурки, хребтики, черепа: стриженые, стриженые с удаленной остью нестриженые	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черепа	До 0,25	0,26—0,50	0,51—1,0	
	Битость полаяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черепа	Не допускарвается	До 2,0	2,1—5,0	

Продолжение табл. 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Ондатры—шкурки, хребтики, черева востриженные	<p>Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева</p> <p>Обнажение боковых лукович или сквозной волок, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева</p> <p>Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика</p>	То же	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
		"	До 15,0	15,1—30,0	30,1—50,0
стриженные, стрижные с удаленной остью — шкурки, хребтики	<p>Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика</p> <p>Шитость, кратная длине каждого черева</p>	До 0,75	0,76—1,5	1,51—2,25	—
		Не допускается	До 0,5	0,51—1,0	—
стриженные с удаленной остью — шкурки, хребтики, черева	<p>Заметная ость, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева</p> <p>Шитость, кратная длине каждой пластны</p>	Не допускается	До 10,0	10,1—20,0	—
		До 0,25	0,26—0,75	0,76—1,25	1,26—2,0
Слепыша	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
Собаки: длинноволосые	<p>Шитость, кратная длине каждой шкурки</p> <p>Обнажение боковых лукович, % к площади каждой шкурки</p>	До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0	3,1—4,0
		Не допускается	До 20,0	20,1—50,0	50,1—75,0
стриженные	<p>Шитость, кратная длине каждой шкурки</p> <p>То же</p>	До 0,5	0,6—1,0	1,1—1,5	1,6—2,0
		Не допускается	До 0,25	0,26—0,5	0,51—0,75
Сони-полчка	Процент шкурок с допускаемым порком (шитостью)	То же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0

Продолжение табл. 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Сулка и тарбагана — шкурки, хребтика, чере-ва	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черева Облажение волосяных луколки или сквозной волос, % к площади каж-дой шкурки	Не допу-скается До 5,0 на шкурках первого, второго сорта, до 30,0 на шкурках третьего сорта	До 0,5	0,51—1,50 5,1 на шкурках первого и второго сортов.	1,51—2,50 30,1—55 на шкур-ках всех сортов
		Не допу-скаются То же	Не допу-скаются То же	1—2 До 40	3—4 40,1—70,0
Суслика (обыкновенного)	или выдры на шкурке или хребти-ке в штуках Процент шкурок с допускаемым по-роком (выхрами) Шитость, кратная длине каждой шкурки Процент шкурок с допускаемым по-роком (шитостью) или выдры на шкурке в штуках	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,5	1,51—2,0
		До 10,0	10,1—30,0	30,1—60,0	60,1—70,0
Суслика-песчаника	или выдры на шкурке в штуках Процент шкурок с допускаемым пороком (выхрами) или с длиной, % к площади меха, скроя, пластины или фатость волосяного покрова, % к площади меха, скроя, пластины Шитость, кратная длине каждой шкурки или выдры на шкурке	Малоза-метные До 20,0	1—2	3	4—5
		—	20,1—50,0	50,1—60,0	60,1—70,0
		—	До 30,0	30,1—40,0	40,1—60,0
		—	До 5,0	5,1—8,0	8,1—12,0
		Не допу-скается То же	До 0,5	0,6—1,0	1,1—2,0
		—	1—2	3	4—5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группы			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Хомляк: шкурки хребтинки, черепа, бо- чки Хоря белого и черного	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допус- кается	До 10,0	10,1—15,0	15,1—25,0
	Битость волосяного покрова, % к площади хребтинки, черепа, бочки	То же	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0
	Шитость кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
Цокора-медведки	Сквозной волос, % к площади каж- дой шкурки	Не допу- скается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
	Битость волосяного покрова и де- формированный волос, % к площади каждой шкурки	То же	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0
Ягнят (ляжка) стра- женные	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допу- скается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
	Шитость кратная длине каждой шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0	—

Примечания:

1. Меха, скрой и полосы, изготовленные из полуфабрикатов, не предусмотренных в табл. 5, а также из частей шкурок (лап, полулап), не дефектируются.
2. Шитость, незаметная со стороны волосяного покрова, не учитывается.
3. Длина швов учтена продольная и поперечная в совокупности по отношению к длине шкурок. Швы, соеди-
няющие отдельные шкурки, полосы, а также швы при применении сложных методов раскроя, шитостью не счи-
тают.
4. Лапы по группам пороков к группе «первая», полулапы — к группе «вторая».
5. Деформированными считают участки шкурок, имеющие паленый волос, а также завитки неясно выраженной
формы, войлокообразные, вихревые, сильно прижатые.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.17. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого сорта группы «первая»;

скрой, полосы из каракуля чистопородного и метисного — требованиям, предъявляемым к мехам, скроям, полосам сортов П, ПП, Е, ЕА, И, З, Т, ТУ, Л, С.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Меха, скрой и полосы принимают партиями.

Партией считают любое количество изделий одного вида, изготовленных из меховых шкурок одного вида, сопровождаемое одним документом о качестве.

2.2. Контролю качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие в партии.

2.3. Размер определяют металлической линейкой или рулеткой со стороны кожаной ткани. Результат измерений округляют до 1 дм².

2.4. Качество изделий определяют органолептически со стороны волосяного покрова и кожаной ткани, наличие швов — визуально со стороны волосяного покрова.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

цифровые обозначения характеристик качества по сортам, группам, видам меха, видам овчин и видам их обработки, кряжам, группам мягкости и степени чистоты окраски должны быть нанесены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены меха, скрой и полосы.

на кожаной ткани изделий должна быть проставлена площадь в квадратных дециметрах.

Разд. 2 и 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 октября 1966 г.
3. Периодичность проверки — 5 лет.
4. ВЗАМЕН ОСТ 36718, ОСТ 36719, ОСТ 36720, ОСТ 36721, ОСТ 36722, ОСТ 36723, ОСТ 36724, ОСТ 36725
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2765—77	1.1
ГОСТ 2974—75	1.1
ГОСТ 3157—69	1.1
ГОСТ 3595—74	1.1
ГОСТ 4661—76	1.1
ГОСТ 6309—87	1.3
ГОСТ 7138—83	1.3
ГОСТ 9296—74	1.1
ГОСТ 10231—77	1.1
ГОСТ 10322—71	1.1
ГОСТ 10522—73	1.1
ГОСТ 10596—77	1.1
ГОСТ 10623—63	1.1
ГОСТ 10714—73	1.1
ГОСТ 11106—74	1.1
ГОСТ 11111—81	1.1
ГОСТ 11355—82	1.1
ГОСТ 11597—77	1.1
ГОСТ 11615—77	1.1
ГОСТ 11616—77	1.1
ГОСТ 11806—66	1.1
ГОСТ 11809—82	1.1
ГОСТ 12133—86	1.1
ГОСТ 12581—67	1.1
ГОСТ 12780—67	1.1
ГОСТ 12804—67	1.1
ГОСТ 13220—67	1.1
ГОСТ 13315—88	1.1
ГОСТ 14781—69	1.1
ГОСТ 17714—72	1.1
ГОСТ 19878—74	3.1
ГОСТ 21184—75	1.1
ГОСТ 21481—76	1.1

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1982 г., в сентябре 1977 г. (МУС 1—83, 12—87)
7. Срок действия продлен до 01.01.93 (Постановление Госстандарта СССР от 21.09.87 № 3597)

Цена 15 коп.

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	s^{-1}
Сила	ньютон	N	Н	$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$s \cdot A$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$m^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	s^{-1}
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грей	Gy	Гр	$m^2 \cdot s^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$m^2 \cdot s^{-2}$