

**РОДИЙ**

**Марки**

Rhodium.Grades

**ГОСТ  
13098—67**

**Взамен  
ГОСТ 8395—57  
в части родия**

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 27.07.67. Срок введения установлен **с 01.01.68**

1. Настоящий стандарт устанавливает марки родия в полуфабрикатах и изделиях, применяемых в приборостроении, аппаратостроении и других отраслях промышленности.
2. Химический состав родия должен соответствовать нормам, указанным в таблице.

Марки	Химический состав, %							
	Родий, не менее	Примеси, не более						
		Платина, палладий, иридий (сумма)	Золото	Железо	Свинец	Кремний	Барий	Всего
Рд 99,9	99,90	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01	0,005	0,10
Рд 99,8	99,80	0,09	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01	0,20

**П р и м е ч а н и я:**

1. Графа «Всего» включает сумму примесей, указанных в таблице, и примеси никеля, меди и алюминия.
2. Плотность родия 12,450 г/см<sup>3</sup>.