

# ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РАЙОНОВ С ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ

## Способы защиты и параметры защищенности

Издание официальное

БЗ 6-98/886

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 82 «Защита древесины и древесных материалов»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 15—99 от 28 мая 1999 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 августа 1999 г. № 248-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 15155—99 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 15155—89

© ИПК Издательство стандартов, 1999

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Обозначения и сокращения . . . . .	1
4 Технические требования . . . . .	2

## ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РАЙОНОВ С ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ

### Способы защиты и параметры защищенности

Wood products for tropical regions.  
Protection means and protective parameters

---

Дата введения 2000—07—01

### 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия из древесины, предназначенные для районов с тропическим климатом, и устанавливает способы их защиты от биологического разрушения грибами и насекомыми и параметры защищенности.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2770—74 Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия

ГОСТ 6465—76 Эмали ПФ-115. Технические условия

ГОСТ 9549—80 Нафтенац меди для противогнилостных составов. Технические условия

ГОСТ 10835—78 Масло сланцевое для пропитки древесины. Технические условия

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 20022.2—80 Защита древесины. Классификация

ГОСТ 20022.5—93 Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами

ГОСТ 20022.6—93 Защита древесины. Способы пропитки

ГОСТ 23787.1—84 Растворы антисептического препарата ХМК. Технические требования, требования безопасности и методы анализа

ГОСТ 23787.9—84 Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа

ГОСТ 28815—96 Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия

### 3 Обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте приняты следующие условные обозначения способов защиты (пропитки) и обработки древесины по ГОСТ 20022.5 и ГОСТ 20022.6:

ВДВ — вакуум-давление-вакуум;

ДДВ — давление-давление-вакуум;

ДВ — давление-вакуум;

ППВ — прогрев паром-холодная ванна;

ПВ — прогрев (раствором)-холодная ванна;

В<sub>п</sub> — вымачивание, индекс п — продолжительность выдержки в часах;

НК<sub>к</sub> — нанесение кистью, индекс к — кратность обработки;

НО<sub>к</sub> — нанесение опрыскивателем, индекс к — кратность обработки;

НП<sub>п</sub> — погружение в раствор, индекс п — продолжительность погружения в секундах или минутах.

3.2 В настоящем стандарте приняты условные обозначения защитных средств в соответствии с нормативными документами:

ББ — ГОСТ 28815;

ФБС — ГОСТ 28815;

ФН — фтористый натрий — нормативным документом;

Аквабор — препарат на основе бороганического соединения  $C_{12}H_{25}O_6B$  — нормативным документом;

Сенеж — препарат содержащий медный купарос, бихромат натрия, калия или хромат калия, раствор сульфата магния или магнезит, борную кислоту или отходы производства, содержащие эти вещества, — нормативным документом;

ХМФ-БФ — ГОСТ 28815;

НМ — ГОСТ 9549;

ХМ-11 — ГОСТ 28815;

ХМББ — ГОСТ 28815;

ХМК — ГОСТ 23787.1;

ХМФ — ГОСТ 23787.9;

КМ — ГОСТ 2770;

СМ — ГОСТ 10835;

ХМФС — ГОСТ 28815.

## 4 Технические требования

4.1 Защите от биологического разрушения грибами и насекомыми подлежат:

- изделия из древесины исполнения Т категорий 1; 1.1; 2; 3; 3.1; 5 по ГОСТ 15150 при хранении или эксплуатации в районах с тропическим климатом более 3 мес;

- изделия из древесины исполнения ТВ категорий 4; 4.1; 4.2 по ГОСТ 15150 при хранении или эксплуатации в районах с тропическим климатом более 6 мес;

- тара, предназначенная для хранения изделий исполнения ТВ в районах с влажным тропическим климатом более 3 мес.

Защите от биологического разрушения грибами и насекомыми по требованию потребителя подлежат:

- тара, предназначенная для хранения изделий исполнения ТС в районах с тропическим климатом более 6 мес;

- тара исполнения Т, предназначенная для транспортирования изделий морским путем;

- платформы и другие деревянные детали грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов независимо от сроков их эксплуатации в районах с сухим тропическим климатом или срока их эксплуатации более 2 лет в районах с влажным тропическим климатом.

4.2 Защита изделий из древесины, предназначенных для районов с тропическим климатом, должна производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и требованиями соответствующих стандартов на средства защиты, способы пропитки и обработки, по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.

4.3 Параметры защищенности изделий из древесины, предназначенных к эксплуатации в районах с сухим тропическим климатом, должны соответствовать указанным в таблице 1, а предназначенных к эксплуатации в районах с влажным тропическим климатом, — указанным в таблице 2.

Таблица 1 – Параметры защищенности изделий из древесины, предназначенных к эксплуатации в районах с сухим тропическим климатом

Объект защиты	Категория изделия или категория изделий по ГОСТ 15150	Условия хранения изделий по ГОСТ 15150	Индекс способа защиты	Индекс защитного средства	Параметры защищенности древесины разных групп пропитываемости по ГОСТ 20022.2, не менее		
					1	2	3
Изделия из цельной или массивной клееной древесины	3; 3.1	—	B <sub>п</sub>	ББ ФВС Аквабор	Общее заполнение, кг · м <sup>-3</sup>	Глубина пропитки, мм	Общее заполнение, кг · м <sup>-3</sup>
			ПВ, ППВ, ВАД	ФН ФВС ХМФ-БФ	3 4 3	3 3 4	3 2 2
			НК <sub>к</sub> , НО <sub>к</sub> , НП <sub>п</sub>	НМ	—	3	2 3 2,5
	1; 1.1; 2 без контакта с грунтом	—	ППВ, ВАД, ВДВ	ХМ-11 ХМББ ХМФ-БФ ХМК ХМФ ХМФС Сенеж	6 5 5 6 6 7 10	4 6 3 3 6 5 6	2 2 2 2 4 2 2
			B <sub>п</sub>	НМ	6	5	— 1
			ВДВ	ХМ-11 ХМББ ХМФ-БФ ХМФС ХМК	8 7 7 7 7	10 10 10 10 10	— — — — —
	1; 1.1; 5 при контакте с грунтом	—	B <sub>п</sub>	НМ	6	5	3
			ДВ, ДДВ	КМ СМ	120 140	20 20	100 120
			Изделия и элементы из фанеры	НК <sub>к</sub> , НО <sub>к</sub> , НП <sub>п</sub>	НМ	—	— — —
	3; 3.1	1; 1.1; 2 без контакта с грунтом	—	НК <sub>к</sub> , НО <sub>к</sub> , НП <sub>п</sub>	НМ	—	— — —
			—	НК <sub>к</sub> , НО <sub>к</sub> , НП <sub>п</sub>	НМ	—	— — —

*Окончание таблицы 1*

Объект защиты	Категория изделия или категория размещения изделий по ГОСТ 15150	Условия хранения изделий по ГОСТ 15150	Индекс способа защиты	Индекс заплывающего средства	Параметры заплыванности разных групп пропитываемости по ГОСТ 20022.2, не менее		
					1	2	3
Тара для хранения изделий	—	3	B <sub>п</sub>	ББ ФБС Акрабор	Общее поглощение, кг · м <sup>-3</sup> Глубина пропитки, мм	Общее поглощение, кг · м <sup>-3</sup> Глубина пропитки, мм	Глубина пропитки, мм
			НК <sub>к</sub> , НО <sub>к</sub> , НП <sub>п</sub>	ББ ФБС Акрабор	— — —	— — —	— — —
			ПВ, ППВ, ВАД	ФН ФБС Акрабор ХМФ-БФ	3 4 5 3	3 3 4 2,5	2 2 2 2,5
			НК <sub>к</sub> , НО <sub>к</sub> , НП <sub>п</sub>	КМ	— — —	3 3 —	— 2 —
6 без контакта с грунтом	B <sub>п</sub>	ББ ФБС НМ Акрабор	8 8 5 10	6 6 6 6	6 6 4 8	3 3 3 3	— — — —
		ППВ, ВАД, ВДВ	ХМ-11 ХМББ ХМК ХМФ Сенеж ХМФ-БФ	6 5 5 10 5 5	5 5 5 5 3 3	4 3 3 6 3 3	— — — — — —
	9 при контакте с грунтом	B <sub>п</sub> ВДВ	НМ	6	10	5	4
			ХМ-11 ХМББ ХМК ХМФ ХМФ-БФ	8 7 7 8 7	10 10 10 10 10	6 5 5 6 5	— — — — —
Тара для транспортирования изделий морским путем	—	—	НП <sub>п</sub> , НК <sub>к</sub> , НО <sub>к</sub>	ХМ-11 ХМФ-БФ ХМББ НМ	— — — —	— — — —	— — — —

Примечание – Параметры заплыванности обеспечивают средний срок службы изделий из древесины 1-й группы пропитываемости 20 лет, изделий из древесины 2-й и 3-й групп пропитываемости – 15 лет.

Таблица 2 – Параметры защищенности изделий их древесины, предназначенных к эксплуатации в районах с влажным тропическим климатом

Объект защиты	Категория изделий или категория размещения изделий по ГОСТ 15150	Условия хранения изделий по ГОСТ 15150	Индекс способа защиты	Индекс защитного средства	Параметры защищенности древесины разных групп пропитываемости по ГОСТ 20022.2, не менее				
					1	2	3	Удержание защитного средства при нанесении на поверхность, $\text{Г} \cdot \text{м}^{-2}$	
Изделия из цельной или массивной kleеной древесины	3; 3,1 4; 4,1; 4,2 1; 1,1; 2 без контакта с грунтом 4; 4,1; 4,2 при контакте с грунтом	— — — — — — — — — —	$B_{II}$ $HK_k$ $HO_k, HP_{II}$ $HO_k, HK_k$ $HO_k, HK_k$ $B_{II}$ $B_{II}$ $B_{II}$ $B_{II}$	$BB$ $ФБС$ $Аквабор$ $NM$ $XMF\cdot BФ$ $LKM+ACK^*$ $LKM+ACK$ $LKM+ACK$ $NM$ $XMB-11$ $XMB$ $XMK$ $XMF\cdot BФ$ $Сенеж$ $NM$ $XMB$ $XMK$ $XMF\cdot BФ$ $Сенеж$ $NM$ $HO_k, HK_k$ $HO_k, HK_k$ $HO_k, HK_k$ $NM$ $XMB$ $XMF\cdot BФ$ $Сенеж$ $LKM+ACK$ $NM$ $LKM+ACK$ $NM$ $XMB$ $XMF\cdot BФ$ $Сенеж$ $NM$ $HO_k, HK_k$ $HO_k, HK_k$ $HO_k, HK_k$ $NM$ $XMB$ $XMF\cdot BФ$ $Сенеж$ $LKM+ACK$ $NM$ $LKM+ACK$ $NM$	Общее поглощение, $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	Глубина пропитки, $\text{mm}$	Общее поглощение, $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	Глубина пропитки, $\text{mm}$	Массовая доля защитного средства, вводимого в лакокрасочные материалы, %
					8 7 10	4 4 4	7 6 9	3 3 3	— — —
					—	3	—	2	25
					—	—	—	—	40
					—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—
Изделия и элементы изделий из фанеры	4; 4,1; 4,2 3; 3,1 1; 1,1; 2 без контакта с грунтом	— — —	$HO_k, HK_k$ $HO_k, HK_k$ $HO_k, HK_k$	$LKM+ACK$ $NM$ $LKM+ACK$ $NM$	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	12
					—	—	—	—	3
					—	—	—	—	17
					—	—	—	—	15

*Окончание таблицы 2*

Объект защиты	Категория изделий или категория размещения изделий по ГОСТ 15150	Условия хранения изделий по ГОСТ 15150	Индекс способа защиты	Индекс защитного средства	Параметры защищенности древесины разных групп пропитываемости по ГОСТ 20022.2, не менее				Массовая доля заполнителя в среде, вводимого в лакокрасочные материалы, %
					1	2	3	Удержание заполненного средства при нанесении на поверхность, г · м <sup>-2</sup>	
Изделия и элементы изделий из фанеры	1; 1.1; 5 при контакте с грунтом	—	НК <sub>s</sub> , НО <sub>k</sub>	ACK HM	—	—	—	—	22 20
Тара для хранения изделий	3	—	НО <sub>s</sub> , НК <sub>s</sub>	ЛКМ+ACK ББ ФБС	—	—	—	—	—
		—	НК <sub>k</sub>	HM	—	—	—	—	—
		—	НК <sub>s</sub> , НО <sub>k</sub>	ЛКМ+ACK HM	—	—	—	—	—
6	—	—	B <sub>n</sub>	ХМ-11 ХМББ ХМК ХМФ ХМФ-БФ Сенеж	6	8	5	4	—
без контакта с грунтом	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	B <sub>n</sub>	ХМ-11 ХМББ ХМК ХМФ ХМФ-БФ ХМФС Сенеж	7	10	6	5	—
при контакте с грунтом	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тара для транспортирования морским путем	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	НК <sub>s</sub> , НО <sub>k</sub> , НП <sub>n</sub>	ХМББ HM ХМФ-БФ ХМ-11 ХМФС Сенеж	—	—	—	40	—
		—	—	—	—	—	—	10	—
		—	—	—	—	—	—	40	—
		—	—	—	—	—	—	40	—
		—	—	—	—	—	—	50	—
		—	—	—	—	—	—	60	—
		—	—	—	—	—	—	—	2

\* ЛКМ + ACK – лакокрасочный материал + анилид салициловой кислоты.

\*\* ACK – анилид салициловой кислоты.

Примечание – Параметры защищенности обеспечивают средний срок службы изделий из древесины 1-й группы пропитываемости 20 лет, изделий из древесины 2-й и 3-й групп пропитываемости – 15 лет.

Ключевые слова: изделия из древесины, районы с тропическим климатом, способы защиты, параметры защищенности

---

Редактор *Л.И. Нахимова*  
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*  
Корректор *С.И. Фурсова*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

---

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 24.08.99. Подписано в печать 29.09.99. Усл. печ. л. 1,40.  
Уч.-изд. л. 0,95. Тираж 217 экз. С3752. Зак. 817.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102