


**ИЗДЕЛИЯ
ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ
И МАССЫ**

Издание официальное



БЗ 1—95

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации |
|--------------------------|--|
| Республика Кыргызстан | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикистандарт |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16218.2—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 16218.2—82

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ****Метод определения линейной плотности
и массы**Smallwares. Method for determination of the
linear density and mass**ГОСТ
16218.2—93**

ОКСТУ 8150

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на все виды тканых, плетеных, витых и вязаных текстильно-галантерейных изделий и устанавливает метод определения их линейной плотности и массы.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения указаны в приложении 1.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Отбор проб — по ГОСТ 16218.0 со следующим дополнением: для определения линейной плотности и массы текстильно-галантерейных изделий используют точечные пробы длиной не менее 350 мм или используют пробы без дополнительного разрезания, отобранные для определения других показателей.

2. АППАРАТУРА

Для проведения испытаний применяют:

весы лабораторные любого типа 3-го или 4-го класса по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания не более 0,2% от измеряемой массы;

линейку измерительную по ГОСТ 427 или ОСТ 2—Д68—1 с ценой деления 1 мм;

рулетку по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;

весы технические 4-го или 5-го класса по ГОСТ 7328.

Издание официальное

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Пробы перед испытанием должны быть выдержаны в свободном состоянии в климатических условиях по ГОСТ 10681 не менее 24 ч.

В этих же условиях проводят испытания.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Точечную пробу или группу проб взвешивают на весах и определяют массу проб в граммах.

Одновременно измеряют длину каждой точечной пробы в метрах с погрешностью не более ± 1 мм. При измерении длины пробу расправляют на горизонтальной поверхности без вытягивания.

4.2. При приемке-сдаче изделий определяют нормированную (кондиционную) линейную плотность или массу.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Линейную плотность точечной пробы ($T_{т.п}$) в граммах на метр вычисляют по формуле

$$T_{т.п} = \frac{m_{т.п}}{L_{т.п}},$$

где $m_{т.п}$ — масса точечной пробы, г;

$L_{т.п}$ — длина точечной пробы, м.

5.2. Фактическую линейную плотность изделия ($T_{ф}$) в граммах на метр определяют как среднее арифметическое результатов измерений линейной плотности точечных проб или путем взвешивания с последующим вычислением по формуле

$$T_{ф} = \frac{m}{\Sigma L_{т.п}},$$

где m — масса всех точечных проб, взвешенных одновременно, г;

$\Sigma L_{т.п}$ — сумма длин всех взвешенных точечных проб, м.

Допускается определять линейную плотность изделия в граммах на 10 или 100 м.

5.3. Нормированную (кондиционную) линейную плотность изделий (T_n) в граммах на метр определяют по формуле

$$T_n = T_{ф} \cdot \frac{(100 + W_n)}{(100 + W_{ф})},$$

где $T_{ф}$ — фактическая линейная плотность изделия, определяемая в соответствии с п. 5.2, г/м;

W_n — нормированная (кондиционная) влажность сырья, %;

W_ϕ — фактическая влажность изделия, %.

5.4. Для изделий технического назначения допускается определять нормированную (кондиционную) массу (M_n) в килограммах, которую вычисляют по формуле

$$M_n = M_\phi \cdot \frac{(100 + W_n)}{(100 + W_\phi)},$$

где M_ϕ — фактическая масса нетто, определяемая непосредственным взвешиванием на технических весах 4-го или 5-го класса, кг;

W_n — нормированная (кондиционная) влажность сырья, %;

W_ϕ — фактическая влажность изделия, %.

5.5. Для изделий, изготовленных из пряжи или нитей различного вида, нормированную (кондиционную) влажность (W_{nc}) в процентах вычисляют по формуле

$$W_{nc} = \frac{\sum (P_x \cdot W_x)}{100},$$

где W_x — нормированная (кондиционная) влажность пряжи или нити отдельных видов, входящих в состав изделия, %;

P_x — доля в общей массе различной пряжи или нити, входящей в состав изделия, %.

5.6. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов измерений всех точечных проб, вычисленное с точностью до второго десятичного знака и округленное до первого десятичного знака.

5.7. Протокол (свидетельство) испытания должен содержать данные, указанные в приложении 2.

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Буквенное обозначение | Определение |
|---|-----------------------|---|
| Линейная плотность | T | По ГОСТ 10878 |
| Нормированная (кондиционная) линейная плотность | T_n | Линейная плотность, приведенная к нормированной влажности |
| Нормированная (кондиционная) влажность | W_n | По ГОСТ 6611.4 |
| Фактическая влажность | W_{ϕ} | По ГОСТ 6611.4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное**ПРОТОКОЛ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) ИСПЫТАНИЯ**

Протокол испытания должен содержать следующие данные:

- место проведения испытания;
- климатические условия, в которых проводили испытание;
- данные для идентификации изделия (номер партии, наименование, номер артикула, сорт и т. п.);
- среднее значение линейной плотности изделия или масса;
- дату проведения испытания;
- обозначение настоящего стандарта;
- фамилию и подпись лица, проводившего испытание, заверенные печатью или штампом предприятия.

Допускается составлять общий протокол испытаний по всем физико-механическим показателям для каждой проверяемой партии изделий.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который данна ссылка | Номер пункта, раздела |
|---|-----------------------|
| ГОСТ 427—75 | Разд. 2 |
| ГОСТ 6611.4—73 | Приложение 1 |
| ГОСТ 7328—82 | Разд. 2 |
| ГОСТ 7502—89 | Разд. 2 |
| ГОСТ 10681—75 | Разд. 3 |
| ГОСТ 10878—70 | Приложение 1 |
| ГОСТ 16218.0—93 | Разд. 1 |
| ГОСТ 24104—88 | Разд. 2 |
| ОСТ 2—Д68—1—84 | Разд. 2 |

Редактор Т. П. Шашкина
Технический редактор Н. С. Гришанова
Корректор А. С. Черноусова

Сдано в набор 26.05.95. Подп. в печать 31.07.95. Усл. п. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,25. Тир. 350 экз. С 2599

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник»,
Москва, Лялин пер., 6. Зак. 380