



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА

ГОСТ 21047—75

Издание официальное

Цена 3 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

Определение сорта

Technical leather. Determination of grade

ГОСТ
21047-75*Взамен
ГОСТ 1898-48
в части сортировки

ОКСТУ 8609

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 августа 1975 г. № 2054 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 08.10.85 № 3275 срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на техническую кожу и устанавливает определение сорта.
2. В зависимости от наличия пороков, их площади кожу подразделяют на сорта: 1, 2 и 3.
- 3.—6. (Исключены, Изм. № 1).
7. Пороки учитывают, не допускают и не учитывают в соответствии с табл. 1 и п. 9.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

- * Периздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1985 г. (ИУС 1-86).

© Издательство стандартов, 1987

Таблица 1

Наименование порока	Цепрак ремешка	Кожа для тонкого хромостроительного дубления	Кожа для тонкой пергамента	Кожа для сумки или рюкзака	Кожа шпона	Кожа для деталей ремешков	Кожа для порочных ремешков	Кожа для изделий и прокладок		Кожа для ремешков беговых лыж и прокладок машин	Кожа натуральная свиная растительного дубления
								табачка	детка		
1. Отдушина на краях чепрака на полосе шириной 15 см от края на площади до 50% чепрачной части кожи вкл.	+	+	—	—	+	Не допускается	+	+	—	Не допускается	Не допускается
	Не допускается	Не допускается	—	—	—	Не допускается	—	+	—	Не допускается	—
2. Ломкость лицевого слоя при испытаниях на валиках	Не допускается	Не допускается	—	—	—	Не допускается	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускается	—
3. Садка лица обшлак	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Загрязнение лицевой поверхности: свыше 30% чепрачной части	+	+	—	+	—	+	+	+	—	+	+
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чешуйчатый риневит	Кожа для тонков хромосветляющего дубления	Кожа для тонков перпендикуляр	Кожа для сумчатых сумок	Кожа муфтовая	Кожа для летящих перчаток	Кожа для покровочных ремней	Кожа для манжет в перчатках		Кожа для ремешков бесшовных и пришивных машин	Кожа натуральная свиная свиного вида-чужая
								Тяжелая	Легкая		
Нанесенные пороки: свыше 50% чешуйчатой части 5. Жировые и мезеральные налеты в пятна свыше 50% чешуйчатой части 6. Стажка левцевой поверхности: до 50% площади кожи; вкл. свыше 50% площади кожи 7. Подсел на полосу шириной 25 см от касательной к впадинкам заднего реза 8. Подсел на полосу шириной свыше 25 см от касательной к впадинкам заднего реза	Не допускается	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускается
	Не допускается	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускаются
	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускается
	Не допускается	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускается
	Не допускается	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускается
	Не допускается	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускается

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чешуйчатость	Кожа для гонок хромотового дубенца	Кожа для гонок перьеватая	Кожа для сумчатых рукатов	Кожа муфтованная	Кожа для дешированных ремешков	Кожа для порочных ремешков	Кожа для накладок и прокладок		Кожа для ремешков бесконечных и артезианских машин	Кожа натуральная свиногового и свиногового
								Тяжелая	Легкая		
9. Неотделанная бахтарма	Не допускается	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
10. Неровная строжка	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
11. Жесткость местная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
12. Жесткость общая	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
13. Непродуб	+	+	-	Не допускается	Не допускается	+	+	+	+	+	+
14. Воронья-стость сильно выраженная на чешуйчатой или чешуйчатой части целой кожи и «рыбья»	+	+	-	Не допускается	Не допускается	+	+	+	+	+	+
15. Дыры, прорезы, выхваты	+	+	+	Не допускаются	Не допускаются	+	+	+	+	+	+
16. Подрез глубокие (более 1/4 толщины кожи)	+	+	+	Не допускаются	Не допускаются	+	+	+	+	+	+
17. Подрез неглубокие (до 1/4 толщины кожи)	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Темная окраска ремней	Кожа для гонимых хромостойкого дубления	Кожа для гонимых портянистая	Кожа для суньяных рукавов	Кожа муфтованная	Кожа для ремешков	Кожа для полонки	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бескомочных и прокладочных манжет	Кожа натуральная свиного растительного дубления
								темная	светлая		
18. Подрезы неглубокие (до $\frac{1}{4}$ толщины кожи) продольные или под углом менее 30° к линии хребта	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Ломины, рогины (незросшие)	+	+	+	Не допускаются			+	+	+	+	+
20. Рогины, царягины, незросшие неглубокие	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21. Рогины, царягины незросшие и неоможающиеся	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22. Рогины, царягины незросшие и неоможающиеся продольные или под углом менее 30° к линии хребта	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чешуйчатость	Кожа для танков хромированного дубления	Кожа для гонок пераментная	Кожа для сумчатых рукавов	Кожа нитрогвая	Кожа для ленточных ремней	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бесконечных машин	Кожа нагрывающая специального назначения
							Танки	Лодки		
23. Маклаки, прелиты	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	+	+
24. Тавро	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	+	+
25. Свищи незаросшие разбросанные	+	+	+	Не допускаются более одного	+	+	Не допускаются	+	+	+
26. Свищи незаросшие скученные	+	+	+	Не допускаются более одного	+	+	Не допускаются	+	+	+
27. Свищи незаросшие разбросанные	—	—	—	+	+	—	Не допускаются	+	+	+
28. Свищи незаросшие скученные	+	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+
29. Свищи, незаросшие более 15 шт.	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	+	+
30. Болочки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
31. Бактериальные белые пятна	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—
32. Плохой разделька краев и лап	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. Знак «+» означает пороки, которые допускают на коже и учитывают при определении сорта.
2. Знак «—» означает пороки, которые не учитывают при определении сорта.

8. Скученными заросшими свищами считают более 6 свищей, расположенных на площади 1 дм² в ремневом чепраке и в кожах для погонялочных ремней, и более 20 свищей в остальных видах кож. При наличии на коже заросших свищей в меньшем количестве их относят к разбросанным.

9. При определении сорта не учитывают следующие пороки:
слабо выраженную ворсистость до уровня нижних впадин передних лап;
слабо выраженную жилистость;
молочные полосы;
незначительную стяжку лицевой поверхности на полях и воротке;
неотделанную бахтарму в пашинах;
отдушистость в пашинах;
всякого рода повреждения на расстоянии не более 5 см от естественного контура чепрака и не более 1 см от линии чепракования;
ссадины, царапины, безличины, слегка задевающие лицевой слой и зачищенные;
заросшие укусы насекомых;
малозаметную лизуху.

10. Местную садку лицевой поверхности в двух точках чепрака или на целой коже и одной точке получепрака или на полужоке считают за один порок и оценивают 20%.

Местную садку лицевой поверхности в одной точке чепрака или на целой коже считают за один порок с площадью поражения 10%.

11. Сорт кожи для сучильных рукавов определяют по бахтарме с учетом пороков по лицевой поверхности кожи.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

12—14. (Исключены, Изм. № 1).

15. Сорт кожи в зависимости от размера полезной площади определяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Размер полезной площади, %
1	До 95 включ.
2	От 95 > 80 включ.
3	> 80 > 50 включ.

15а. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

16. Муфтовую кожу относят к 3-му сорту, если ее полезная

площадь вписывается в прямоугольник размером сторон не менее 500×600 мм.

17. Кожу для сучильных рукавов относят к 3-му сорту, если при сортировке на бахтарму ее полезная площадь вписывается в прямоугольник с размером сторон 600×1000 мм, где сторона прямоугольника, равная 600 мм, расположена параллельно линии хребта.

Редактор *Г. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 19.01.87 Подп. и печ. 06.03.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 125840, Москва, ГСП,
Новопроспектский пер., д. 3.
Видьужская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 601.