

МАСЛО СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАС-30НК

Технические условия

Oils Synthetic. Technical requirements

ГОСТ
21791—76

ОКП 02 5399 0502

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 мая 1976 г. № 1047 дата введения установлена

с 01.07.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.91 № 1986

Настоящий стандарт распространяется на синтетическое масло МАС-30НК, предназначенное для смазывания механизмов и приготовления пластичных смазок.

Масло МАС-30НК рассчитано на работоспособность в контакте с некоторыми агрессивными средами в интервале температур от плюс 50 до минус 50 °С. Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 7).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Синтетическое масло МАС-30НК должно быть изготовлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта из компонентов, которые применялись при изготовлении образцов масла, прошедшего испытания с положительными результатами, по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. По физико-химическим показателям синтетическое масло МАС-30НК должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
1. Плотность при 20 °С, г/см ³ , (кг/м ³), в пределах	0,850—0,855 (0,850—0,855)·10 ³	По ГОСТ 3900—85
2. Температура застывания, °С, не выше	Минус 41	По ГОСТ 20287—91
3. Кинематическая вязкость, м ² /с (сСт) при 100 °С	24·10 ⁻⁶ —27·10 ⁻⁶ (24—27)	По ГОСТ 33—2000
4. Индекс вязкости, не менее	112	По ГОСТ 25371—97
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	285	По ГОСТ 4333—87
6. Анилиновая точка, °С, не ниже	143	По ГОСТ 12329—77 с дополнением по п. 3.2
7. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	Отсутствие	ГОСТ 5985—79

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, утвержденными в феврале 1979 г., сентябре 1979 г., мае 1982 г., октябре 1988 г., сентябре 1987 г., сентябре 1989 г., декабре 1991 г.
(ИУС 3—79, 11—79, 8—82, 1—87, 1—88, 12—89, 3—92).

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
8. Коррозионность, г/м ² , не более, на пластинках: из сплава АМГ-6 по ГОСТ 4784—74 и стали марки 45 по ГОСТ 1050—88 из свинца марки С-1 или С-2 по ГОСТ 3778—98	0,1 55	По ГОСТ 20502—75, метод Б
9. Содержание воды	Отсутствие	По ГОСТ 1547—84
10. Содержание механических примесей	*	По ГОСТ 6370—83
11. Цвет в единицах ЦНТ, не более	1,0	По ГОСТ 20284—74

Разд. 1. (Измененная редакция, Изм. № 7).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.2а. Коррозионность на пластинках из сплава АМГ-6 по ГОСТ 4784—97 и стали марки 45 по ГОСТ 1050—88 для масла марки МАС-30НК изготовитель определяет периодически на каждой пятой партии.

2.2б. Взаимодействие со сталью ЭИ-702 и фторопластом-4 при 100 °С в течение 100 ч для масла марки МАС-14Н изготовитель определяет периодически на каждой пятой партии.

2.2а, 2.2б. **(Введены дополнительно, Изм. № 3).**

2.1. Синтетическое масло принимают партиями.

Партией считается любое количество масла по маркам, изготовленного в ходе технологического цикла по утвержденной технологии, однородного по показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 7).

2.2. Объем выборки — по ГОСТ 2517—85.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания вновь отобранной пробы, взятой из той же выборки.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Пробы масла отбирают по ГОСТ 2517—85. Масса объединенной пробы — 3,0 дм³ масла каждой марки.

(Измененная редакция, Изм. № 6, 7).

3.2. При определении анилиновой точки применяются термометры по ГОСТ 28498—90 с ценой деления 0,1 °С (ТЛ—22 и другие) и вместо водяной бани — глицериновая.

3.3. При определении коррозионности по ГОСТ 20502—75, метод Б, на пластинках не допускаются пятна и потемнения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4. **(Исключен, Изм. № 7).**

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение синтетического масла — по ГОСТ 1510—84. Масло затаривают в бидоны из белой жести вместимостью 20 дм³ (внутренний вкладыш крышки запаивают припоем) или, по соглашению с потребителем, в бочки вместимостью 100—200 дм³. После запаивания вкладышей бидоны проверяют на герметичность.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 7).

4.2. Масло должно храниться в таре изготовителя.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества синтетического масла требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий применения и хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 7).

5.2. Гарантийный срок хранения синтетического масла — пять лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации синтетического масла в изделиях устанавливается соглашением между разработчиком, поставщиком и потребителем в зависимости от условий эксплуатации масла.

(Измененная редакция, Изм. № 7).

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Синтетическое масло представляет собой горючие вязкие жидкости:

	MAC-14Н	MAC-30НК	MAC-811
с температурой вспышки, °С	200	285	225
температурой самовоспламенения, °С	350	380	360
температурными пределами воспламенения, °С:			
нижний	185	225	177
верхний	220	250	191

(Измененная редакция, Изм. № 7).

6.1а. Синтетическое масло относится к трудновоспламеняемым веществам по ГОСТ 12.1.044—89.

6.1б. Синтетическое масло — малоопасное вещество и по степени воздействия на организм относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007—76.

6.1а, 6.1б. **(Введены дополнительно, Изм. № 5).**

6.2. При работе с маслом необходимо применять индивидуальные средства защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 7).

6.3. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе 300 мг/м³. Содержание углеводородов в воздухе определяется прибором УГ-2.

Предельно допустимая концентрация масляного тумана 5 мг/м³.

6.4. С целью исключения попадания паров в воздушную среду рабочего помещения необходима герметизация оборудования, аппаратов, процессов слива и налива.

В помещениях для хранения и эксплуатации синтетического масла запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении.

Помещение, в котором проводятся работы с маслом, должно быть снабжено приточно-вытяжной вентиляцией.

При вскрытии тары не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.

При загорании масла применимы следующие средства пожаротушения: распыленная вода, пена; при объемном тушении — углекислый газ, состав СЖБ, состав 3,5 и перегретый пар.

6.5. При разливе масла необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим удалением.

6.4, 6.5. **(Измененная редакция, Изм. № 7).**

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Номенклатура, классификация и общие нормы

ГОСТ 4.24—84	Система показателей качества продукции. Масла смазочные. Номенклатура показателей	3
ГОСТ 1510—84	Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.	14
ГОСТ 26191—84	Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения	48

Моторные масла

ГОСТ 6360—83	Масла МТ-16П и М-16ПЦ. Технические условия	79
ГОСТ 6457—66	Масла МК-8. Технические условия	83
ГОСТ 8581—78	Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия	86
ГОСТ 10541—78	Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия	92
ГОСТ 12337—84	Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия	98
ГОСТ 13076—86	Масло синтетическое ВНИИ НП 50—1—4ф. Технические условия	109
ГОСТ 21743—76	Масла авиационные. Технические условия	113
ГОСТ 23497—79	Масла моторные М-14В ₂ 3 и М-20В ₂ . Технические условия	117
ГОСТ 25770—83	Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных машин. Технические условия	121

Индустриальные масла

ГОСТ 1805—76	Масло приборное МВП. Технические условия	125
ГОСТ 5546—86	Масла для холодильных машин. Технические условия	128
ГОСТ 10363—78	Масло ЭШ для гидросистем высоконагруженных механизмов. Технические условия	135
ГОСТ 11122—84	Масло ВНИИ НП-25 шарнирное. Технические условия	138
ГОСТ 12672—77	Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия	142
ГОСТ 13374—86	Масло приборное ВНИИ НП-1-ЧМО. Технические условия	145
ГОСТ 15819—85	Масла РМ и РМЦ. Технические условия	148
ГОСТ 16728—78	Масло ВНИИ НП-403. Технические условия	152
ГОСТ 20799—88	Масла индустриальные. Технические условия	155

Турбинные масла

ГОСТ 32—74	Масла турбинные. Технические условия	160
ГОСТ 9972—74	Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия	164
ГОСТ 10289—79	Масло для судовых газовых турбин. Технические условия	169
ГОСТ 29174—91	Нефтепродукты и смазочные материалы. Масла минеральные смазочные для турбин (категории ISO—L—TSA и ISO—L—TGA). Технические требования	172

Компрессорные масла

ГОСТ 1861—73	Масла компрессорные. Технические условия	177
ГОСТ 9243—75	Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия	181

Трансмиссионные масла

ГОСТ 610—72	Масла осевые. Технические условия	185
ГОСТ 23652—79	Масла трансмиссионные. Технические условия	188

Масла для приборов

ГОСТ 7935—74	Масла часовые общего назначения. Технические условия	198
ГОСТ 8781—71	Масла часовые низкотемпературные. Технические условия	201

Масла различного назначения

ГОСТ 982—80	Масла трансформаторные. Технические условия	206
ГОСТ 3164—78	Масло вазелиновое медицинское. Технические условия	211
ГОСТ 4225—76	Масло парфюмерное. Технические условия	216
ГОСТ 5775—85	Масло конденсаторное. Технические условия	219
ГОСТ 6411—76	Масла цилиндры тяжелые. Технические условия	223

ГОСТ 6794—75	Масло АМГ-10. Технические условия	226
ГОСТ 7611—75	Масло для вентиляционных фильтров. Технические условия	230
ГОСТ 8463—76	Масло С-220. Технические условия	232
ГОСТ 10121—76	Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия	236
ГОСТ 10877—76	Масло консервационное К-17. Технические условия	240
ГОСТ 15156—84	Масла, смазки и специальные жидкости, применяемые в технических изделиях для районов с тропическим климатом.	243
ГОСТ 21748—76	Масло МЗ-52. Технические условия	250
ГОСТ 21791—76	Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия	253

НЕФТЕПРОДУКТЫ

МАСЛА

Технические условия

БЗ 7—2001

Редактор *Р.С. Федорова*

Технический редактор *О.Н. Власова*

Корректор *В.И. Варенцова*

Компьютерная верстка *Е.Н. Мартымяковой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 24.06.2002. Подписано в печать 09.10.2002. Формат 60 × 84 ¹/₈.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,76. Уч.-изд. л. 26,30. Тираж 1000 экз. Зак. 1695.
Изд. № 2900/2. С 7757.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.

<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Калужская типография стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.

ПЛР № 040138