

**ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ  
МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ  
РОМБИЧЕСКОЙ ФОРМЫ С УГЛОМ 55°,  
С ОТВЕРСТИЕМ  
И СТРУЖКОЛОМАЮЩИМИ КАНАВКАМИ  
НА ОДНОЙ СТОРОНЕ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2006

ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ  
МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ  
РОМБИЧЕСКОЙ ФОРМЫ С УГЛОМ 55°,  
С ОТВЕРСТИЕМ И СТРУЖКОЛОМАЮЩИМИ  
КАНАВКАМИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ

ГОСТ  
24256—80

Конструкция и размеры

Rhombic throw-away (indexable) carbide cutting inserts  
with 55° included angle, with cylindrical holes  
and chip-breaking flutes on one face only.  
Design and dimensions

МКС 25.100  
77.160  
ОКП 19 6000


Дата введения 01.01.82

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. (Исключен, Изм. № 2).

2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



\* Размер для справок.

мм

Обозначение пластин класса допуска М			l	d	d <sub>1</sub>	s	r	m
цифровое	буквенно-цифровое	Применяемость*						
13124—150408	DNMM-150408		15,5	12,700	5,16	4,76	0,8	6,478
13124—150412	DNMM-150412						1,2	6,015
13124—150608	DNMM-150608						0,8	6,478
13124—150612	DNMM-150612					1,2	6,015	
13124—150616	DNMM-150616					1,6	5,552	
13124—190608	DNMM-190608					19,3	15,875	6,35
13124—190612	DNMM-190612		1,2	7,835				
13124—190616	DNMM-190616		1,6	7,402				

\* См. приложение 4.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

## С. 2 ГОСТ 24256—80

Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки Т15К6, длиной режущей кромки  $l = 15,5$  мм, толщиной  $s = 4,76$  мм, радиусом  $r = 0,8$  мм:

19 6613 0439 150408

(Измененная редакция, Изм. № 2).


3. Форма и размеры стружколомающих канавок указаны в приложении 1.
4. Ориентировочная масса пластин — по ГОСТ 19042.
5. Система обозначений пластин — по ГОСТ 19042.
6. Система обозначений пластин — по ГОСТ 19042.
7. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 3.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

#### Форма и размеры стружечных канавок на передней поверхности пластин



\* Размеры для справок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

Цифровое обозначение пластин	Ориентировочная масса пластин, г			
	из твердого сплава марок			из безвольфрамового твердого сплава марки ТН20
	T5K10	T14K8	T15K6	
13124—150408	8,00	7,33	7,20	3,64
13124—150412	7,93	7,19	7,07	3,58
13124—150608	10,80	9,80	9,60	4,86
13124—150612	10,60	9,60	9,41	4,76
13124—150616	10,60	9,30	9,16	4,61
13124—190608	17,00	15,40	15,10	—
13124—190612	16,80	15,20	14,90	—
13124—190616	16,50	14,90	14,70	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Рекомендуемое

## Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Применение по специальному заказу
13124—150408	№ 7	№ 5, № 6, № 8
13124—150412	—	№ 5, № 6, № 7, № 8
13124—150608	№ 5, № 7	№ 6, № 8
13124—150612	№ 7	№ 5, № 6, № 8
13124—150616	—	№ 5, № 6, № 7, № 8
13124—190608	—	—
13124—190612	—	№ 5, № 6, № 7
13124—190616	—	—

№ 5 — T5K10; № 6 — T14K8; № 7 — T15K6; № 8 — ТН20.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Справочное

## Применяемость пластин

d	Обозначение	Пластины со стружколомающими канавками на двух сторонах				
		радиус при вершине r <sub>c</sub>				
		0,4	0,8	1,2	1,6	2,4
12,7	DNMG 1504	++	++	++	++	+++
	DNMG 1506	+	+	+	+	+++
15,875	DNMG 1906	+++	++	++	++	++

Примечание. + — пластины основного применения, стандартизованные.  
 ++ — пластины ограниченного применения, нестандартизованные.  
 +++ — пластины, не рекомендуемые для применения.

ПРИЛОЖЕНИЯ 3, 4. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 № 2915
3. В настоящий стандарт введен международный стандарт ИСО 3364—85 «Пластины сменные твердосплавные с радиусами при вершине с цилиндрическим отверстием. Размеры» в части пластины DNMM

#### 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

#### 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 19042—80	5
ГОСТ 19086—80	6

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 № 3633
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1984 г., апреле 1987 г., декабре 1990 г. (ИУС 2—85, 8—87, 4—91)