

25132-82
Изм. 1



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ ПИЛЛИНГУЕМОСТИ

ГОСТ 25132-82

Издание официальное

Цена 3 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



ГОСТ 25132-82, Ткани шелковые и полушелковые. Классификация норм пиллингуемости
Silk and semi-silk fabrics. Classification of pilling norms

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Б. А. Марков, Р. А. Принцева, Г. К. Арикова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Зам. министра А. М. Пушкин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 февраля 1982 г. № 530

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

Классификация норм пиллингуемости

Silk and semi-silk fabrics.
Classification of pilling norms.

ГОСТ
25132-82

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 февраля 1982 г. № 530 срок действия установлен

с 01.01 1983 г.
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бытовые блузочные, плательные, плательно-костюмные, костюмные и подкладочные ткани, вырабатываемые в основе из химических нитей, в том числе из текстурированных, а по утку — из текстурированных нитей, а также пряжи: вискозной, хлопчатобумажной, полиэфирно-вискозной, полиэфирно-хлопковой, и устанавливает для них классификацию норм пиллингуемости.

Стандарт не распространяется на ворсовые ткани, ткани, вырабатываемые с применением металлических и металлизированных нитей, ткани, вырабатываемые из фасонных нитей и нитей средних и высоких круток, а также ткани из моно и комплексных нитей в основе и утке.

2. Группы пиллингуемости тканей в зависимости от количества пиллей на 10 см² указаны в таблице.

Группы пиллингуемости	Количество пиллей на 10 см ²
Непиллингующая	0
Малопиллингующая	1—3
Среднепиллингующая	4—6

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982

3. Нормы пиллингуемости конкретных видов ткани должны устанавливаться в стандартах и технических условиях в пределах норм, указанных в настоящем стандарте.

4. Метод определения пиллингуемости — по ГОСТ 14326—73 со следующим изменением: подсчет пиллей производится без применения лупы.

Редактор *Н. А. Арзунова*
Технический редактор *А. Г. Камирин*
Корректор *А. С. Туманишвили*

Сдано в наб. 19.02.82 Подш. к печ. 12.03.82 0,25 л. л. 0,10 уч.-изд. л. Тир. 20000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопроспектский пер., 3
Тел. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 207

Изменение № 1 ГОСТ 25132—82 Ткани шелковые и полушелковые. Классификация норм пиллингуемости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.87 № 1840

Дата введения 01.12.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 7000.

Пункт 1. Первый абзац. Заменить слова: «и подкладочные» на «подкладочные, плащевые и одеяльные»;

второй абзац наложить в новой редакции: «Стандарт не распространяется на ворсовые ткани, ткани с использованием металлических и металлизирован-

(Продолжение см. с. 314)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25132—82)

ных нитей, ткани с использованием фасонных нитей и ткани из химических нитей в основе и утке (кроме текстурированных)».

Пункт 2. Таблица. Заменить наименование графы: «Группы пиллингуемости» на «Группа пиллингуемости».

Пункт 4. Исключить слова: «со следующим изменением: подсчет пиллей производится без применения лупы».

(ИУС № 9 1987 г.)