



ИЗМ. 1 +

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШЕРСТЬ

НОРМЫ ОСТАТОЧНЫХ НЕШЕРСТЯНЫХ КОМПОНЕНТОВ
И ВЛАГИ В КОНДИЦИОННО-ЧИСТОЙ МАССЕ

ГОСТ 25590—83


Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 25590-83, Шерсть. Нормы остаточных нешерстяных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе
Wool. Norms of residual non-wool components and moisture in conditionally clean mass



РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. К. Тямошенко, О. М. Тендрякова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Зам. министра А. Н. Пушкин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 января 1983 г.
№ 171

ШЕРСТЬ

Нормы остаточных нешерстяных компонентов
и влаги в кондиционно-чистой массе

Wool. Norms of residual non-wool components
and moisture in conditionally clean mass

ГОСТ
25590-83

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 января 1983 г. № 171 срок действия установлен

с 01.07.83

до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невытую и мытую шерсть и устанавливает нормы остаточных нешерстяных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе шерсти, для планирования и учета закупок шерсти и нормирования расхода мытой шерсти в промышленности.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении.

2. Нормы остаточных нешерстяных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе шерсти должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

%	
Наименование показателя	Норма
Массовая доля остаточного жира	1
Массовая доля растительных примесей	1
Массовая доля минеральных примесей	1
Массовая доля влаги	17

3. Шерстяное основание в кондиционно-чистой шерсти составляет 97%.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Термин	Пояснение
Кондиционно-чистая масса шерсти	Нормальная сухая масса шерсти, доведенная до установленных стандартом норм остаточных нешерстяных компонентов и влаги
Шерстяное основание	Массовая доля нормальной сухой шерсти, свободной от остаточного жира, растительных и минеральных примесей, в массе немытой и мытой шерсти

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 21.01.83 Подп. и печ. 07.02.83 0,25 л. д. 0,10 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123537, Москва, Новопроспектский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 87

Изменение № 1 ГОСТ 25590—83 Шерсть. Нормы остаточных нешерстяных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.08.83 № 4006 срок введения установлен

с 01.01.84

Пункт 2. Таблицу наложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 148)

Наименование показателя	Нормы, %	Срок введения	
		для невытой шерсти	для мытой шерсти
Массовая доля влаги	17	С 01.07.83	
Массовая доля растительных примесей	1	С 01.07.83	С 01.01.85
Массовая доля остаточного жира	1	С 01.01.84	С 01.01.85
Массовая доля минеральных примесей	1	С 01.01.85	

(ИУС № 12 1983 г.)