

ГОСТ Р 25645.334—94

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**АЭРОФОТОПЛЕНКИ, ПОДВЕРГНУТЫЕ
РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ**

МЕТОД ХИМИКО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Издание официальное

БЗ 4—94/163

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**



ГОСТ Р 25645.334-94, Аэрофотопленки, подвергнутые радиационному воздействию. Метод химико-фотографической обработки
Irradiated aerophotographic films. Method of chemical photographic processing

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 87 «Кинофотоматериалы» и Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации
- 2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 01.11.94 № 261
- 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

II

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения и обозначения	2
4 Метод химико-фотографической обработки	3
4.1 Общие положения	3
4.2 Растворы	3
4.3 Проведение испытаний	4
Приложение А Справочные данные об изменении фотографических показателей аэрофотопленок различных типов после обработки их в растворе проявителя с добавкой А-40	8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЭРОФОТОПЛЕНКИ, ПОДВЕРГНУТЫЕ РАДИАЦИОННОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ

Метод химико-фотографической обработки

Irradiated aerophotographic films.
Method of chemical photographic processing

Дата введения 1995—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на черно-белые и спектрально-розовые аэрофото пленки, подвергнутые радиационному воздействию (облучению) в процессе пребывания на борту космических объектов (далее — аэрофото пленки), и устанавливает метод их химико-фотографической обработки.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 83—79 Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 195—77 Натрий сернисто-кислый. Технические условия

ГОСТ 244—76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия

ГОСТ 1770—74 Е (СТ СЭВ 1247—78, СТ СЭВ 4021—83, СТ СЭВ 4977—85) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2653—93 (СТ СЭВ 3380—81) Фотографическая сенситометрия. Термины, определения и буквенные обозначения величин

ГОСТ 3773—72 Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4160—74 Калий бромистый. Технические условия

ГОСТ 4166—76 (СТ СЭВ 1698—79) Натрий сернисто-кислый. Технические условия

ГОСТ 4206—75 Калий железосинеродистый. Технические условия

Издание официальное



4

ГОСТ 4221—76 Каллий углекислый. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7298—79 Гидроксиламин сернокислый. Технические условия

влия

ГОСТ 9160—91 Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод общесенситометрического испытания многослойных цветофотографических материалов

ГОСТ 9656—75 Кислота борная. Технические условия

ГОСТ 10652—73 Соль динатриевая этилендиамина-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б)

ГОСТ 10691.0—84 (СТ СЭВ 2358—80, СТ СЭВ 2359—80, СТ СЭВ 2988—81) Материалы фотографические черно-белые галогенидосеребряные на прозрачной подложке. Метод общесенситометрического испытания

ГОСТ 10691.5—88 Аэрофотопленки черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности

ГОСТ 11683—76 (ИСО 3627—76) Пиросульфит натрия технический. Технические условия

ГОСТ 19627—74 Гидрохинон (парадноксибензол). Технические условия

ГОСТ 25664—83 Метол (4-метиламинофенол сульфат). Технические условия

ТУ 6-14-386—83 Полнокс-100

ТУ 6-09-1291—87 Бензотриазол

ТУ 6-17-1418—87 Парааминоэтилоксиэтиламин сульфат

ТУ 6-09-08-1960—88 4-метил-1-фенил-3-пирозолидинон (4-метил-фенидон)

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины и обозначения:

Термины	Обозначение	Пояснение
Общесенситометрическое испытание	—	По ГОСТ 2653
Сенситометрическое экспонирование	—	По ГОСТ 2653
Общая светочувствительность	$S_{0,2}$	По ГОСТ 2653 Общая светочувствительность, вычисленная по критерию светочувствительности $D_{кр}=0,2+D_0$.

Продолжение

Термин	Обозначение	Пояснение
Коэффициент контрастности	$S_{0,85}$ γ $R_{x=1}$	То же, по $D_{кр} = 0,85 + D_0$ По ГОСТ 2653 Разрешающая способность, определенная по мере абсолютного контраста
Плотность визуаль	$R_{0,2}$	То же, по мере малого контраста
Плотность радиационного фона	D_0	По ГОСТ 2653
	D_0	Оптическая плотность облученного неэкспонированного фотографического материала

4. МЕТОД ХИМИКО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

4.1 Общие положения

4.1.1 Настоящий метод позволяет снизить плотность радиационного фона на аэрофотоэмульсиях, подвергнутых радиационному воздействию, до допустимого уровня без потери светочувствительности и информативности.

4.1.2 Метод основан на введении в раствор проявителя бисчетвертичной соли бензимидазола $C_{26}H_{40}N_4O_8S_2Cl$ (А-40).

А-40 вводят в раствор проявителя в виде водно-спиртового раствора с массовой долей 0,5%.

4.1.3 Количество раствора А-40, вводимое в раствор проявителя и зависящее от плотности радиационного фона аэрофотоэмульсии, определяют по таблице 1.

Таблица 1

Плотность радиационного фона D_0	Количество раствора А-40, см ³
0,4	4
0,5	5
0,6	6
0,7	7
0,8	8
0,9	9
1,0	9

4.2 Растворы

4.2.1 Раствор А-40 с массовой долей 0,5% : $(0,5 \pm 0,02)$ г А-40 помещают в мерную колбу вместимостью 100 см³ по ГОСТ 1770;

приливают 30—40 см³ водно-спиртового раствора в соотношении 1:1, растворяют и доводят дистиллированной водой до метки.

4.2.2 Раствор проявителя с добавкой А-40: количество водно-спиртового раствора А-40, определенное по таблице 1, добавляют в 1000 см³ стандартного раствора проявителя и выстаивают в течение 2 ч. Приготовленный раствор пригоден для использования в течение 7 сут.

4.3 Проведение испытаний

4.3.1 Испытания проводят на образцах аэрофотоплёнок, подвергнутых радиационному облучению, и на контрольных образцах аэрофотоплёнок, не подвергавшихся облучению.

4.3.2 Сенситометрические испытания черно-белых аэрофотоплёнок проводят по ГОСТ 10691.0 в сочетании с ГОСТ 10691.5, спектральных — по ГОСТ 9160.

4.3.3 Условия сенситометрического экспонирования различных типов аэрофотоплёнок приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тип аэрофотоплёнки	Условия экспонирования	
	Цветовая температура, К	Время экспонирования, с
Высокочувствительная черно-белая	5000	0,050
Среднечувствительная черно-белая	5000	0,050
Низкочувствительная черно-белая	5000	0,050
Спектральная двухслойная	3200	0,018
Спектральная трехслойная	5500	0,018

4.3.4 Режим химико-фотографической обработки черно-белых аэрофотоплёнок приведен в таблице 3, спектральных — в таблице 4.

4.3.5 Состав растворов проявителей для обработки аэрофотоплёнок приведен в таблице 5.

4.3.6 Состав фиксирующих и отбеливающих растворов для обработки аэрофотоплёнок приведен в таблице 6.

4.3.7. По результатам сенситометрического испытания проводят оценку плотности радиационного фона и светочувствительности облученной аэрофотоплёнки.

Таблица 3

Стадия обработки	Применяемый раствор или вода	Продолжительность обработки, мин	Температура раствора, воды и воздуха, °С
Проявление	УП-5	6—8	20±0,5
Ополаскивание	Вода	1—2 с	10—20
Фиксирование	БКФ-2	5—10	20±2,0
Промывка	Вода	10—20	10—20
Сушка	—	Не более 30	25±5,0

Таблица 4

Стадия обработки	Применяемый раствор или вода	Продолжительность обработки, мин	Температура раствора, воды и воздуха, °С
Проявление	ЦПП-1	5	18±0,5
Ополаскивание	Вода	1—2 с	10—20
Стоп-ванна	—	2	14—18
Фиксирование	ЦПФ	11	18±2,0
Промывка	Вода	10	14—18
Отбеливание	ЦПО	5	18±2,0
Промывка	Вода	15—20	10—20
Сушка	—	До полного высыхания	30±2,0

Таблица 5

Наименование компонента	Масса компонента, г, в растворах проявителей	
	УП-5	ЦПП-1
Метол (4-метиламинофенол сульфат) по ГОСТ 25664	5,0±0,200	—
Гидрохинон по ГОСТ 19627	8,0±0,300	—
Натрий сернистый по ГОСТ 4166	40,0±0,800	—
Натрий углекислый по ГОСТ 83	30,0±0,600	—
Калий бромистый по ГОСТ 4160	30,0±0,600	0,5±0,0012
Бензотриазол по ТУ 6-09-1291	0,1±0,001	—
4-Метил-1-фенил-3-пиразолидинок (4-метилфендон) по ТУ 6-09-08-1960	0,8±0,020	—

Окончание таблицы 5

Наименование компонента	Масса компонента, г. в растворах проявителя	
	УП-5	ЦПП-1
Полюкс-100 по ТУ 6-14-386	1,0 ± 0,040	—
Соль динатриевая этилендиамина-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10552	—	2,0 ± 0,040
Гидроксиламин сернокислый по ГОСТ 7298	—	2,0 ± 0,040
Парааминоэтилоксиэтиланилин сульфат по ТУ 6-17-1418	—	4,5 ± 0,060
Калий углекислый по ГОСТ 4221	—	75,0 ± 1,000
Натрий сернистокислый по ГОСТ 195	—	0,5 ± 0,002
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709, см ³	До 1000	До 1000

Таблица 6

Наименование компонента	Масса компонента, г. в растворах		
	фиксажа БКФ-2	фиксажа ЦПФ	отбеливателя ЦПО
Натрия тиосульфат кристаллический по ГОСТ 244	165,0 ± 1,0	125 ± 1,8	—
Аммоний хлористый по ГОСТ 3773	50,0 ± 0,6	—	—
Пиросульфит натрия технический по ГОСТ 11683	1,7 ± 0,4	—	—
Кислота борная по ГОСТ 9656	—	10 ± 0,2	—
Калий железосинеродистый по ГОСТ 4206	—	—	30 ± 0,6
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709, см ³	До 1000	До 1000	До 1000

4.3.8 По таблице 1 определяют необходимое количество раствора А-40 и вводят его в стандартный раствор проявителя. Затем исследуют кинетику проявления и по результатам исследования окончательно устанавливают режим проявления для данного типа аэрофотоэмульсии со значением оптической плотности, возникшим в результате проявления.

6

4.3.9 Справочные данные об изменении фотографических показателей различных типов аэрофотоплёнок после обработки их в растворе проявителя с добавкой А-40 приведены в приложении А.

Приложение А
(справочное)

Справочные данные об изменении фотографических показателей аэрофотоплёнок различных типов после обработки их в растворе проявителя с добавкой А-40

Данные об изменении фотографических показателей черно-белых аэрофотоплёнок приведены в таблице А.1, спектральных — в таблице А.2.

Таблица А.1

Поглощённая доза облучения, Гр	Количество раствора А-40, см ³	D_0	$S_{0,2}$	$S_{0,95}$	T	$R_{K=1}$, мм ⁻¹	$R_{0,2}$, мм ⁻¹
Высокочувствительные аэрофотоплёнки							
0	—	0,23*	260	1000	1,5	120	38
$1,5 \cdot 10^{-2}$	—	0,55	200	600	1,2	100	32
$1,5 \cdot 10^{-2}$	4	0,30	150	650	2,0	110	38
Среднечувствительные аэрофотоплёнки							
0	—	0,17*	170	750	2,3	180	62
$2,5 \cdot 10^{-2}$	—	0,67	100	450	1,8	150	52
$2,5 \cdot 10^{-2}$	5	0,22	160	650	1,9	180	62
Низкочувствительные аэрофотоплёнки							
0	—	0,15*	12	55	2,4	390	160
$20 \cdot 10^{-2}$	—	0,65	10	42	2,0	290	120
$20 \cdot 10^{-2}$	5	0,28	12	55	2,2	360	160

* При поглощённой дозе облучения, равной нулю, $D_0 = D_0$.

Примечание — Фотографические показатели определяют при температуре $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ и времени проявления 8 мин.

Таблица А.2

Посло- евная дюза облу- чения, Гр	Колл- чество рас- сеяна А-ФУ, см ²	D_{Φ}			$S_{\Phi, \text{эл}}$			$S_{\Phi, \text{пл}}$			Т			$R_{\Phi, \text{л}}$ мм-1	$R_{\Phi, \text{к}}$ мм-1
		Орто- хро- мата- чес- кий слой	Нифра- хрома- тисес- ный слой	Плав- хро- мата- чес- ный слой	Орто- хро- мата- чес- ный слой	Нифра- хрома- тисес- ный слой	Плав- хро- мата- чес- ный слой	Орто- хро- мата- чес- ный слой	Нифра- хрома- тисес- ный слой	Плав- хро- мата- чес- ный слой	Орто- хро- мата- чес- ный слой	Нифра- хрома- тисес- ный слой	Плав- хро- мата- чес- ный слой		
0	—	—	0,29*	0,16*	—	24	30	—	165	200	—	1,70	1,65	145	58
$1,5 \cdot 10^{-2}$	—	—	0,65	0,45	—	25	38	—	110	200	—	1,05	1,10	100	42
$1,5 \cdot 10^{-1}$	5	—	0,32	0,30	—	20	31	—	120	180	—	1,30	1,30	135	52
Двухслойные аэрофотоленки															
0	—	—	0,19*	0,20*	0,13*	—	—	—	140	80	180	1,3	1,60	120	—
$1,0 \cdot 10^{-2}$	—	—	0,50	0,53	0,41	—	—	—	110	70	140	1,5	2,00	100	—
$1,0 \cdot 10^{-1}$	5	—	0,30	0,27	0,20	—	—	—	100	80	140	1,3	1,60	100	—
Трехслойные аэрофотоленки															

* При поглощенной дозе облучения, равной нулю, $D_{\Phi} = D_{\Phi 0}$.Примечание — Фотографические показатели определяют при температуре $(18,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ в вре-
мени проявления 5 мин.

УДК 771.7:006.354

У89

ОКСТУ 2372

Ключевые слова: аэрофотоленки, химико-фотографическая обработка, сенситометрические испытания, светочувствительность, коэффициент контрастности, разрешающая способность, радиационное облучение

Редактор Л. В. Афанасенко
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор В. С. Черная

Сдано в набор 28.11.94 Подп. и печ. 05.01.95 Усл. печ. л. 0,93 Усл. др. отт. 0,93.
Заказ. л. 0,00. Тир. 297 экз. © 1975.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 117075, Москва, Колхозный пер., 14.
Гип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Изк. 145