

МАТЕРИАЛЫ НЕМЕТАЛЛОРУДНЫЕ**Метод определения потери массы
при прокаливании****Non-metallic ore materials.
Method for determination of mass loss on ignition****ГОСТ****26318.14—84**

ОКСТУ 5709

Срок действия с 01.01.86
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на полевошпатовые, кварцполевошпатовые материалы, слюду, диопсид и устанавливает весовой метод определения потери массы при прокаливании.

Метод основан на весовом определении потери массы при прокаливании навески пробы при 950—1000 °С.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу определения потери массы при прокаливании — по ГОСТ 26318.0—84.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения анализа применяют:
печь муфельную, обеспечивающую температуру нагрева до 1000 °С;
тигли фарфоровые;
эксикатор по ГОСТ 25336—82;
силикагель по ГОСТ 3956—76.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску пробы массой 1 г, высушенную при 105—110 °С, помещают в предварительно прокаленный и взвешенный тигель и постепенно нагревают в муфельной печи до 950—1000 °С и про-

Издание официальное**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР**

калывают при этой температуре 1 ч. Тигель с навеской охлаждают в эксикаторе, заполненном силикагелем и взвешивают. Прокаливание повторяют до достижения постоянной массы.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Потерю массы при прокаливании (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m},$$

где m_1 — масса навески с тиглем до прокалывания, г;

m_2 — масса навески пробы с тиглем после прокалывания до постоянной массы, г;

m — масса навески, г.

4.2. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать 0,1 % при потере массы при прокаливании до 1 и 0,2 % при более высокой потере массы при прокаливании.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н. М. Золотухина, В. М. Горохова, Е. А. Пыркин, О. Н. Фео-
досьева, Э. И. Лопатина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.10.84 № 3810

3. ВЗАМЕН ГОСТ 26318.14—84

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 3956—76	2.1
ГОСТ 25336—82	2.1
ГОСТ 26318.0—84	1.1

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта СССР от 24.12.90 № 3243

6. Переиздание (май 1991 г.)

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *Л. Я. Мигрофанова*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб. 15.04.91 Подп. в печ. 28.06.91 5,0 усл. п. л. 5,13 усл. кр.-отт. 4,40 уч.-изд. л.
Тираж 3500 Цена 1 р. 80 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123867, Москва, ГСП,
Новопрессненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская 256. Заяв. 744