

27099-86



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
ИЛЬМЕНИТ-МАГНЕТИТОВОЙ РУДЫ IMJ**

**ГОСТ 27099-86
(СТ СЭВ 5363-85)**

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



ГОСТ 27099-86, Стандартный образец ильменит-магнетитовой руды imj
Standard sample of ilmenit-magnetit ore IMJ

РАЗРАБОТАН Министерством геологии СССР
ВНЕСЕН Министерством геологии СССР

Зам. министра В. Ф. Рогов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 ноября 1986 г.
№ 3459

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ИЛЬМЕНИТ-МАГНЕТИТОВОЙ
РУДЫ ИМЖ

Standard sample of ilmenit-
magnetit ore IMJ

ГОСТ
27099—86

[СТ СЭВ 5363—85]

ОКП 171500

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 ноября 1986 г. № 3459 срок действия установлен

с 01.01.87

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стандартный образец ильменит-магнетитовой руды ИМЖ, применяемый для аттестационных, арбитражных и контрольных анализов, для градуировки анализаторов состава, а также для метрологической оценки методов анализа, и устанавливает его аттестованный химический состав.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5363—85.

2. Геологические пробы, являющиеся материалом для изготовления стандартного образца ИМЖ, были отобраны в виде кернов рудной серии на 15-ти скважин «Кшемьянка» (К-1—К-11), пробуренных в пределах Сувалковского аноксидного массива, расположенного в кристаллическом фундаменте северо-восточной части ПНР. Возраст аноксидного массива — докембрийский.

Сведения о технологии изготовления стандартного образца приведены в обязательном приложении 1.

3. Приблизительный минеральный состав пробы ильменит-магнетитовой руды, определен микроскопическим и рентгенографическим фазовым анализами, %:

лабрадор — 31;

гиперстен — 23;

магнетит — 34;

ильменит — 11;

плеонаст, пирротин и халькопирит — 1.

4. Гранулометрический состав порошка стандартного образца приведен в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987

2—3077

Таблица 1

Размер частиц, мм	Содержание, %
Св. 0,090 до 0,200	2,43
» 0,071 » 0,090	2,70
» 0,056 » 0,071	7,45
» 0,056	87,42

5. Аттестованное содержание компонентов (элементов и их соединений), рассчитанное на высушенное при 110°C вещество, соответствует указанному в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Химический символ или формула компонента	Число независимых средних результатов определений по лабораториям и методам, n	Аттестованное содержание компонента, \bar{x}	Оценка среднего квадратического отклонения, %	Доверительный интервал (при $P=0,95$) $\pm \Delta \bar{x}^{**}$
SiO ₂	22	25,99	0,22	0,1
Al ₂ O ₃	21	11,46	0,43	0,2
Fe _{общее} в пересчете на Fe ₂ O ₃	20	45,02	0,65	0,3
TiO ₂	22	7,09	0,34	0,2
K ₂ O	19	0,332	0,07	0,03
Na ₂ O	15	1,41	0,11	0,06
CaO	21	4,12	0,39	0,2
MgO	19	4,86	0,33	0,2
MnO	24	0,225	0,04	0,015
S _{общее}	12	0,86	0,04	0,02

* \bar{x} — средний результат всех средних результатов определений (\bar{x}) по лабораториям и методам.

** Доверительный интервал $\Delta \bar{x}$ вычисляют по формуле

$$\Delta \bar{x} = \frac{s \cdot t}{\sqrt{n}}$$

где t — критерий Стьюдента (фактор, закономерно зависящий от n и P);
 P — заданная вероятность,

Таблица 3

Химический символ компонента	Число независимых средних результатов определений по лабораториям и методам, n	Аттестованное содержание компонента	Оценка среднего квадратического отклонения	Доверительный интервал (при $P=0,95$)
Co	15	149	34	19
Ni	13	316	94	57
Cu	12	325	53	32
Cr	10	339	129	78

6. Сведения о методах анализа, использованных при установлении химического состава стандартного образца, приведены в обязательном приложении 2. Данные о содержании неаттестованных компонентов приведены в справочном приложении 3.

Минимальная представительная навеска стандартного образца должна составлять 0,1 г.

Для аналитических методов исследования, в которых используется навеска стандартного образца менее 0,1 г (например, для эмиссионного спектрального анализа), необходимо отбирать не менее 0,1 г порошка, дополнительно растирать его в агатовой ступке и перемешивать.

Отобранную, но неиспользованную часть стандартного образца во избежание загрязнения не следует помещать обратно во флакон.

7. Стандартный образец должен быть расфасован по 100 г в полиэтиленовые флаконы с плотно завинчивающейся крышкой.

8. На каждый флакон и картонную коробку наклеивают этикетку, на которой должны быть указаны:

- наименование страны и предприятия-изготовителя;
- наименование стандартного образца;
- масса нетто;
- дата изготовления стандартного образца;
- срок годности стандартного образца;
- обозначение настоящего стандарта.

9. Коробки с флаконами должны быть упакованы в транспортную тару, в качестве которой применяют дощатые, фанерные или пластмассовые ящики. Размеры транспортной тары по ГОСТ 21140—75.

В качестве уплотняющего материала и амортизатора необходимо применять картон, бумагу, техническую вату и пористые эластичные полимерные материалы.

10. Для транспортирования в ящики упаковывают флаконы со стандартными образцами одного состава. В случае транспортирования стандартных образцов общей массой менее 1 кг допускается упаковывать в общую тару стандартные образцы различного состава; при этом должны быть приняты меры предохранения их от взаимного загрязнения.

11. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192—79 с нанесением манипуляционных знаков «Осторожно, хрупкое», «Верх не кантовать», «Бойтся сырости».

12. Стандартные образцы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

13. Каждая партия и каждый флакон стандартных образцов должны сопровождаться сертификатом, в котором должны быть указаны:

- обозначение настоящего стандарта;

наименование стандартного образца;
наименование страны и предприятия-изготовителя;
аттестованное содержание компонентов;
неаттестованное содержание компонентов;
минеральный состав;
гранулометрический состав;
назначение;
условия хранения;
масса минимальной представительной навески;
масса стандартного образца, упакованного во флакон;
срок годности стандартного образца;
дата изготовления стандартного образца.

14. Стандартный образец должен храниться в полиэтиленовых флаконах в сухом помещении при температуре от 15 до 30°C в условиях, исключающих вибрацию, воздействие кислот, щелочей и других агрессивных веществ.

15. Срок годности стандартного образца — 20 лет.

16. Дата изготовления стандартного образца — 1982 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

**ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
ИЛЬМЕНИТ-МАГНЕТИТОВОЙ РУДЫ IMJ**

Материал для изготовления стандартного образца был отобран в виде раздробленных кернов с диаметром обломков до 20 мм. Общая масса пробы составляла 98 кг. Материал был измельчен в конусообразной мельнице В-90 до размера частиц менее 5 мм, а затем в конусообразной мельнице В-10 до размера частиц менее 2 мм. Пробы массой по 8 кг размалывались в шаровой мельнице в течение 10 ч до размера частиц 0,056 мм.

Гомогенизация осуществлялась во вращающемся барабане. После тщательного перемешивания порошок был разделен на 16 порций массой по 5 кг. Из каждой порции были отобраны по три пробы массой 100 г для определения однородности материала.

В полученных 48-ми пробах с помощью рентгеновского анализа было определено количество импульсов Sr, Си.

Полученные результаты подвергались дисперсионному анализу с принятой доверительной вероятностью 95%. Данные анализов показали, что в 48-ми пробах значимая неоднородность отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА ИЛЬМЕНИТ-МАГНЕТИТОВОЙ РУДЫ (ИМ.)

При установлении химического состава стандартного образца использовались методы, приведенные в таблице.

Химический символ или формула компонента	Число средних результатов определений по методам							
	гравиметрическому	титриметрическому	фотомерному	атомно-абсорбционному	пламенно-фотомерному	экспозиционно-спектральному	рентгено-флуоресцентному	другим методам
SiO ₂	14	—	3	—	—	—	—	4
Fe ₂ O ₃ в пересчете на Fe ₂ O ₃	—	16	3	—	—	—	—	—
TiO ₂	—	1	19	—	—	—	—	—
Al ₂ O ₃	—	13	4	—	—	—	—	—
CaO	—	13	—	—	—	—	—	—
MgO	—	10	—	—	—	—	—	—
Na ₂ O	—	—	—	—	—	—	—	—
K ₂ O	—	—	—	—	—	—	—	—
MnO	—	—	—	—	—	—	—	—
S _{общее}	10	—	—	—	—	—	—	—
Co	—	—	—	—	—	—	—	—
Ni	—	—	—	—	—	—	—	—
Cu	—	—	—	—	—	—	—	—
Cr	—	—	—	—	—	—	—	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

СОДЕРЖАНИЕ НЕАТТЕСТОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Содержание неаттестованных компонентов приведено в табл. 1, 2, 3.

Таблица 1

Химическая формула компонента	Число независимых средних результатов определений по лабораторным и методам, n	Среднее содержание компонента, \bar{x}	Оценка среднего квадратического отклонения, s	Доверительный интервал (при $P=0,95$), $\pm 4s$
P ₂ O ₅	10	0,06	0,014	0,01
CO ₂	9	0,46	0,130	0,10
V ₂ O ₅	12	0,258	0,065	0,04
Zn	12	0,245	0,125	0,008

Таблица 2

Химическая формула компонента	Число независимых средних результатов определений по лабораторным и методам, n	Содержание компонента		
		среднее, \bar{x}	минимальное, \bar{x}_{\min}	максимальное, \bar{x}_{\max}
FeO	5	19,94	18,83	21,34

Таблица 3

Химическая формула компонента	Число независимых средних результатов определений по лабораторным и методам, n	Содержание компонента		
		среднее, \bar{x}	минимальное, \bar{x}_{\min}	максимальное, \bar{x}_{\max}
Sr	5	294	162	365
Pb	5	26	12	50
Ga	4	38	33	43
Ba	4	185	158	220

**ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВОВАВШИЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА ИЛЬМЕНИТ-МАГНЕТИТОВОЙ РУДЫ IMJ**

Лаборатория организаций стран — членов СЭВ:
Геоложко предприятие за лабораторни изследовання, София, НРБ
Magyar Allami Foldtani Intezet, Budapest, MNK
VEB Geologische Forschung und Erkundung Halle, Labor Schwerin, DDR
Zentrales Geologisches Institut, Berlin, DDR
VEB Geologische Forschung und Erkundung, Halle, DDR
Centro de investigaciones Geologicas, Ciudad de la Habana, Republica de Cuba
ГГУ Яамны Геологийн төв лаборатори, Улаанбаатар, БНМАУ
Instytut Geologiczny, Warszawa, PRL
Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, PRL
Politechnika Warszawska, PRL
Ośrodek Badawczo—Rozwojowy Wzorców Materialowych "Wzormat", PRL
Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, PRL
Instytut Geologiczny, Kielce, PRL
Instytut Geologiczny, Kielce, PRL
Laboratorium Chemiczne Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu, PRL
"Szyb Wschodni" — ZG Lublin, PRL
Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne, Katowice, PRL
Przedsiębiorstwo Geologiczne, Warszawa, PRL
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, PRL
Akademia Górniczo—Hutnicza, Kraków, PRL
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, PRL
Центральная лаборатория ПГО «Иркутскгеология», Иркутск, СССР
Центральная лаборатория ПГО «Центрказгеология», Караганда, СССР
Центральная лаборатория ПГО «Севказгеология», Кустанай, СССР
Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья, Москва, СССР
Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья, Комплексная экспедиция, г. Наро-Фоминск, СССР
Ústav nerostných surovín, Kutná Hora, CSSR
Ústav pro výzkum rud, Praha, CSSR
Geoindustria, Praha, CSSR

Редактор *А. А. Зимовнова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Б. А. Мурадов*

Сдано в наб. 07.12.86 Подп. в печ. 22.01.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. ар.-отт. 0,50 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1077