

ГОСТ 28274—89

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОКОВ

Издание официальное

БЗ 11—2004



Международная
Стандартизация
2000

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ

Термины и определения пороков

Knitted goods. Terms and definitions for defects

ГОСТ
28274—89

МКС 01.040.61

61.020

ОКСТУ 8401

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий пороков внешнего вида трикотажных изделий, изготовленных из различного вида сырья.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 25506.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Таблица 1

Термин	Определение
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ	
1. Порок трикотажного полотна	Порок, возникающий при изготовлении трикотажного полотна или цельновязаного изделия
2. Порок трикотажного изделия	Порок, возникающий при пошиве и обработке трикотажного изделия
ОБЩИЕ ПОРОКИ ИЗДЕЛИЙ	
3. Нарушение начального (конечного) ряда	Порок трикотажного полотна в виде несовершенного выполнения начального (конечного) рядов изделий, выполненных регулярным и полурегулярным способом
4. Прорубка	Порок трикотажного изделия в виде повреждения структуры петель и образования мелких дыр по линии шва изделия
5. Нарушение в расположении застежек	Порок трикотажного изделия в виде неодинаковых расстояний между петлями, пуговицами, крючками, кнопками и др.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

© Стандартиформ, 2006

Термин	Определение
6. Нарушение при выполнении декоративных элементов (швов, элементов застежки)	Порок трикотажного изделия, возникающий при выполнении декоративных элементов (швов и при обработке элементов застежки)
7. Несимметричность конструктивных линий (элементов)	Порок трикотажного изделия в виде отклонения от условной линии симметрии в расположении симметричных конструктивных линий (элементов), в том числе декоративных
8. Несовпадение размеров парных деталей (частей)	Порок трикотажного изделия в виде разных длины и (или) ширины парных деталей (частей)
9. Кривизна шва (строчки)	Порок трикотажного изделия в виде отклонения шва (строчки) от конструктивной линии
10. Несовпадение швов	Порок трикотажного изделия в виде смещения продольных и поперечных швов в месте их соединения или относительно друг друга
11. Пропуск стежка	Порок трикотажного изделия в виде свободно протянутой нитки на месте отсутствующих стежков
12. Обрыв нитки в стежке	Порок трикотажного изделия в виде нарушения целостности строчки
13. Незахваченные петли	Порок трикотажного изделия в виде незахваченных, свободно висящих петель, возникающих при кетлевке или самобортовке
14. Недошитый шов	Порок трикотажного изделия в виде отсутствия соединения краев деталей изделия в шве
15. Стянутый шов	Порок трикотажного изделия в виде волнистой поверхности полотна вдоль шва
16. Образование складки швом	Порок трикотажного изделия в виде образования нежелательной складки полотна при пошиве
17. Слабая затяжка шва	Порок трикотажного изделия в виде протяжек швейных ниток в шве в результате их слабого натяжения
18. Отличающаяся швейная нитка	Порок трикотажного изделия, возникающий при использовании швейных ниток, колористически не соответствующих цвету образца-эталона
19. Деформация трикотажного изделия (частей)	Порок трикотажного изделия в виде нарушения формы изделия или деталей (частей)
20. Концы нитей (пряжи)	Порок трикотажного цельновязаного изделия в виде свободно провисающих или незакрепленных концов нити (пряжи) при заработке изделия или при переключении нитеводителей
21. Закрученный борт	Порок чулочно-носочного изделия в виде закручиваемости борта с эластомерной нитью
22. Различная плотность вязания в деталях	Порок трикотажного изделия в виде различающейся плотности полотна в деталях изделия
23. Разнооттеночность деталей (частей)	Порок трикотажного изделия в виде различных оттенков окраски в отдельных деталях (частях) одного изделия или пары изделий

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл. 2.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Таблица 2

Термин	Номер термина
Борт закрученный	21
Деформация трикотажного изделия	19
Деформация частей трикотажного изделия	19
Затяжка шва слабая	17
Концы нитей	20
Концы пряжи	20
Кривизна строчки	9
Кривизна шва	9
Нарушение в расположении застежек	5
Нарушение конечного ряда	3
Нарушение начального ряда	3
Нарушение при выполнении декоративных швов	6
Нарушение при выполнении декоративных элементов	6
Нарушение при выполнении элементов застежки	6
Несимметричность конструктивных линий	7
Несимметричность элементов	7
Несовпадение размеров парных деталей	8
Несовпадение размеров частей	8
Несовпадение швов	10
Нитка швейная отличающаяся	18
Образование складки швом	16
Обрыв нитки в стежке	12
Петли незахваченные	13
Плотность вязания в деталях различная	22
Порок трикотажного изделия	2
Порок трикотажного полотна	1
Пропуск стежка	11
Прорубка	4
Разнооттеночность деталей	23
Разнооттеночность частей	23
Шов недошитый	14
Шов стянутый	15

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

З.В. Савватеева, Л.П. Сибирева, Н.А. Мазурина, Г.Н. Антонова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.89 № 2959

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6481—88

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 25506—82	Вводная часть

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2006 г.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 12.04.2006. Подписано в печать 25.04.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 55 экз. Зак. 294. С 2772.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Дялин пер., 6