

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**МАТЕРИАЛЫ ВОРСОВЫЕ**

Метод определения поверхностной плотности ворса

Pile textiles.

Methods for determination surface density of pile

Дата введения 1995—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на тканый искусственный мех и ворсовые ткани с разрезным ворсом из натуральных и химических нитей и пряжи, а также пряжи из смеси натуральных и химических волокон и устанавливает метод определения поверхностной плотности ворса ворсового материала.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 427—75 «Линейки измерительные металлические. Технические условия».

ГОСТ 10681—75 «Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования. Общие технические условия».

ГОСТ 20566—75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки.

ГОСТ 24101—88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые.

3 МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

3.1. Отбор проб по ГОСТ 20566 со следующим дополнением: точечную пробу вырезают размером 150×150 мм с погрешностью не более 1,0 мм.

3.2. Определение поверхностной плотности ворса проводят на трех элементарных пробах, вырезанных из разных мест испытуе-

Издание официальное

мой точечной пробы размером 60×60 мм с погрешностью не более 1,0 мм.

4 АППАРАТУРА

Для проведения испытания применяют:

- весы лабораторные ВЛР 2-го класса точности по ГОСТ 24104;
- линейку металлическую по ГОСТ 427;
- ножницы.

5 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

5.1 На точечных пробах со стороны грунта размечают три элементарные пробы и вырезают их ножницами.

5.2 В каждом квадрате удаляют со всех сторон крайние грунтовые нити так, чтобы получился квадрат размером $(50 \times 50) \pm 1$ мм.

5.3 Перед испытанием элементарные пробы выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681 в течение 24 ч. В этих же условиях проводят испытания.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

6.1 Измерив стороны квадрата со стороны грунта с погрешностью не более 1,0 мм, вычисляют площадь квадрата.

6.2 Из всех элементарных проб последовательно удаляют грунтовые нити, с которых затем аккуратно счищают ворс.

6.3 Ворс собирают и взвешивают с погрешностью не более 0,0001 г.

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1 Поверхностную плотность ворсового материала (ρ) в граммах на квадратный метр вычисляют по формуле

$$\rho = \frac{10^6 \cdot m}{S},$$

где m — масса ворса трех элементарных проб, г;

S — площадь трех элементарных проб, мм².

Вычисления проводят с точностью до 0,001 г с последующим округлением результата до второго десятичного знака.

7.2 За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов испытаний всех отобранных от партии точечных проб.

7.3. При соблюдении условий испытаний достоверность получаемых результатов 95 %.

Ключевые слова: материалы ворсовые, поверхностная плотность ворса

ОКСТУ 8376

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие стандарта проголосовали

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения Республика Беларусь Республика Молдова Республика Казахстан Российская Федерация Туркменистан Республика Узбекистан Украина	Аргосстандарт Белстандарт Молдовастандарт Казглавстандарт Госстандарт России Туркменстандарт Узгосстандарт Госстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 3815.3—77

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации