

**СПЛАВЫ ЖАРОПРОЧНЫЕ,  
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ,  
ПРЕЦИЗИОННЫЕ НА ОСНОВЕ  
НИКЕЛЯ**

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИТАНА**

**Издание официальное**

**БЗ 4—96/146**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 145 «Методы контроля металлопродукции»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22 января 1997 г. № 10

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 Приложение А содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 11433—93 «Никелевые сплавы. Определение содержания титана. Спектрофотометрический метод с диантипирилметаном»

© ИПК Издательство стандартов, 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

|  |   |
|--|---|
| 1 Область применения . . . . .   | 1 |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .   | 1 |
| 3 Общие требования. . . . .  | 2 |
| 4 Фотометрический метод определения титана (0,15—3,0 %) . .  | 2 |
| Приложение А Никелевые сплавы. Определение содержания титана. Спектрофотометрический метод с диантипирилметаном. . . . . | 6 |

СПЛАВЫ ЖАРОПРОЧНЫЕ, КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ,  
ПРЕЦИЗИОННЫЕ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Методы определения титана

Nickel based fire-resistant, corrosion-resistant, precision alloys.  
Methods for titanium determination

---

Дата введения 1997—07—01

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения титана в жаропрочных, коррозионностойких и прецизионных сплавах на основе никеля при массовой доле титана от 0,15 до 3,0 %.

Допускается определение титана спектрофотометрическим методом по методике международного стандарта ИСО 11433, приведенной в приложении А.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3765—78 Аммоний молибденовокислый. Технические условия

ГОСТ 4204—77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4461—77 Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 5817—77 Кислота винная. Технические условия

ГОСТ 6552—80 Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 7172—76 Калий пиросерноокислый. Технические условия

ГОСТ 11125—84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14261—77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14262—78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 19807—91 Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки

ГОСТ 28473—90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа

### **3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

3.1 Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 28473.

### **4 ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИТАНА (0,15—3,0 %)**

#### **4.1 Сущность метода**

Метод основан на образовании окрашенного в желтый цвет комплексного соединения титана с диантипирилметаном в среде хлористоводородной кислоты и измерении оптической плотности раствора при длине волны 395 нм.

Железо (III) и ванадий (V) восстанавливают аскорбиновой кислотой.

Вольфрам и ниобий маскируют соответственно ортофосфорной и винной кислотами.

#### **4.2 Аппаратура и реактивы**

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, позволяющие проводить измерения светопоглощения раствора при длине волны 390 нм.

Кислота хлористоводородная по ГОСТ 3118 или ГОСТ 14261, раствор 1:1, 1:9, 1:100.

Кислота азотная по ГОСТ 4461 или ГОСТ 11125.

Кислота серная по ГОСТ 4204 или ГОСТ 14262, разбавленная 1:1, 1:2, 1:5.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552.

Кислота винная по ГОСТ 5817, раствор массовой концентрации 200 г/дм<sup>3</sup>.

Кислота аскорбиновая по ГОСТ 5817, раствор массовой концентрации 40 г/дм<sup>3</sup>, готовят в день применения.

Диантипирилметан, раствор массовой концентрации 40 г/дм<sup>3</sup>.

4 г диантипирилметана растворяют в 100 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты, разбавленной 1:6.

Стандартный раствор титана: 0,1 г металлического титана помещают в стакан вместимостью 250—300 см<sup>3</sup>, приливают 50 см<sup>3</sup> серной кислоты (1:2) и растворяют при нагревании. Затем прибавляют по каплям азотную кислоту до обесцвечивания раствора и выпаривают до появления густых паров серной кислоты. Раствор охлаждают. Осторожно обмывают стенки стакана водой и вновь выпаривают до появления паров серной кислоты. После охлаждения раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, доливают до метки серной кислотой (1:5) и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,0001 г титана.

Калий пироксерникоксидный по ГОСТ 7172.

Аммоний молибденовоксидный по ГОСТ 3765, раствор: 1,8402 г молибденовоксидного аммония помещают в стакан вместимостью 300 см<sup>3</sup> и растворяют в воде при нагревании. После охлаждения раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,001 г молибдена.

### 4.3 Проведение анализа

4.3.1 *Приготовление испытуемого раствора для сплавов, не содержащих вольфрам и ниобий*

Навеску 0,1 г помещают в стакан вместимостью 100—150 см<sup>3</sup>, прибавляют 20 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты, 5 см<sup>3</sup> азотной кислоты и растворяют при нагревании. Прибавляют 15 см<sup>3</sup> серной кислоты (1:1), выпаривают раствор до паров серной кислоты и охлаждают. Прибавляют 20 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты (1:9) и растворяют соли при нагревании.

4.3.2 *Приготовление испытуемого раствора для сплавов, содержащих вольфрам и ниобий*

Навеску пробы 0,1 г помещают в стакан вместимостью 100—150 см<sup>3</sup> и растворяют при нагревании в 30 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты, 15 см<sup>3</sup> серной кислоты (1:1) и 3 см<sup>3</sup> ортофосфорной кислоты. Прибавляют 5—7 см<sup>3</sup> азотной кислоты и выпаривают до паров серной кислоты. Стакан с раствором охлаждают, приливают 15 см<sup>3</sup> раствора винной кислоты, 20 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты (1:9) и растворяют соли при нагревании.

4.3.3 При наличии нерастворимого осадка раствор, полученный в соответствии с 4.3.1 или 4.3.2, фильтруют через фильтр средней плотности («белая лента»), промывают фильтр два раза хлористово-

дородной кислотой (1:100) и затем водой. Фильтрат сохраняют (основной фильтрат). Фильтр с осадком помещают в платиновый тигель, высушивают, озоляют, прокаливают при 600—700 °С и сплавляют с 1 г пиросернистого калия. Тигель охлаждают, помещают в стакан вместимостью 150 см<sup>3</sup> и растворяют плав при нагревании в 20—30 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты (1:9).

Тигель вынимают и обмывают хлористоводородной кислотой (1:9).

Полученный раствор присоединяют к основному фильтрату.

#### 4.3.4 Развитие окраски

Раствор, полученный в соответствии с 4.3.1, 4.3.2 или 4.3.3, переливают в мерную колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup>, доливают до метки хлористоводородной кислотой (1:9) и перемешивают.

В две мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> каждая помещают аликвотные части раствора в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1

| Массовая доля титана, % | Аликвотная часть раствора, см <sup>3</sup> |
|-------------------------|--|
| От 0,15 до 1,0 включ.   | 20   |
| Св. 1,0 » 2,0 »         | 10   |
| » 2,0 » 3,0 »           | 5  |

В каждую колбу прибавляют по 5 см<sup>3</sup> раствора аскорбиновой кислоты, растворы перемешивают и оставляют стоять 5—10 мин. Добавляют по 15 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты (1:1) и в одну из колб приливают 10 см<sup>3</sup> раствора диантипирилметана. Растворы в колбах доливают до метки водой, перемешивают и оставляют стоять 40 мин.

Оптическую плотность полученных растворов измеряют на спектрофотометре при длине волны 395 нм в кювете с толщиной слоя жидкости 1 см или на фотоэлектроколориметре со светофильтром, имеющим максимум светопропускания в интервале длин волн 390—405 нм, выбирая кювету таким образом, чтобы получить оптимальное значение оптической плотности.

В качестве раствора сравнения используют аликвотную часть раствора, содержащую все реактивы, за исключением диантипирилметана.

Одновременно с проведением анализа проводят контрольный опыт на загрязнение реактивов.

Содержание титана находят по градуировочному графику.

#### 4.4 Построение градуировочного графика

В шесть стаканов вместимостью 100—150 см<sup>3</sup> каждый приливают

анализируемый сплав содержит молибден, в каждый стакан прибавляют раствор молибдата аммония в количестве, соответствующем содержанию молибдена в анализируемом сплаве. Седьмой стакан служит для проведения контрольного опыта. Далее анализ проводят, как указано в 4.3. Объем аликвотной части равен 20 см<sup>3</sup>. При измерении оптической плотности в качестве раствора сравнения используют раствор контрольного опыта. Строят градуировочный график зависимости оптической плотности от содержания титана в градуировочных растворах.

#### 4.5 Обработка результатов

Массовую долю титана  $X$ , %, вычисляют по формуле

$$X = \frac{(m_1 - m_2)}{m} \cdot 100, \quad (1)$$

- где  $m_1$  — масса титана в анализируемой пробе, найденная по градуировочному графику, г;  
 $m_2$  — масса титана в контрольном опыте, найденная по градуировочному графику, г;  
 $m$  — масса навески сплава, соответствующая аликвотной части раствора, г.

Нормы точности и нормативы контроля приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Массовая доля титана, % | Погрешность результатов анализа $\Delta$ | Допускаемое расхождение, %                                       |                                     |                                     |   |
|-------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                         |  | двух средних результатов, выполненных в различных условиях $d_k$ | двух параллельных определений $d_2$ | трех параллельных определений $d_3$ | результатов анализа стандартного образца и аттестованного значения $\delta$ |
| От 0,15 до 0,20 включ.  | 0,02                                     | 0,03   | 0,02                                | 0,03                                | 0,01  |
| Св. 0,20 » 0,50 »       | 0,04                                     | 0,04   | 0,04                                | 0,04                                | 0,02  |
| » 0,50 » 1,0 »          | 0,05                                     | 0,06   | 0,05                                | 0,06                                | 0,03  |
| » 1,0 » 2,0 »           | 0,07                                     | 0,09   | 0,07                                | 0,09                                | 0,04  |
| » 2,0 » 3,0 »           | 0,11                                     | 0,14   | 0,11                                | 0,14                                | 0,07  |



**Никелевые сплавы. Определение содержания титана.  
Спектрофотометрический метод с диантипирилметаном**

**А.1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический метод определения титана в интервале от 0,3 до 5,0 % (*m/m*) в никелевых сплавах. Допускается распространение этого метода до нижней границы 0,05 % титана.

Метод допускает определение титана в сплавах, содержащих вольфрам и/или тантал.

**А.2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:  
ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 7565—81 Чугун, сталь и сплавы. Методы отбора проб для химического анализа

ГОСТ 29169—91 Лабораторная стеклянная посуда. Пипетки с одной меткой

ГОСТ 29251—91 Лабораторная стеклянная посуда. Бюретки. Часть 1.

Общие требования

**А.3 Сущность метода**

Испытуемую пробу растворяют в хлористоводородной и азотной кислотах.

Хлористоводородную и азотную кислоты удаляют выпариванием раствора до паров серной кислоты. Образуют комплексное соединение титана с диантипирилметаном и измеряют абсорбцию испытуемого раствора при длине волны 390 нм.

**А.4 Реактивы**

В анализе используют реактивы аналитической степени чистоты, если не оговорено другое, и дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

Хлористоводородная кислота,  $\rho_{20} = 1,18 \text{ г/см}^3$ .

Хлористоводородная кислота,  $\rho_{20} = 1,18 \text{ г/см}^3$ , раствор 1:1.

Серная кислота,  $\rho = 1,84 \text{ г/см}^3$ , разбавленная 1:1. Медленно и при постоянном перемешивании добавляют  $100 \text{ см}^3$  серной кислоты к  $100 \text{ см}^3$  воды.

Азотная кислота,  $\rho = 1,41 \text{ г/см}^3$ .

Аммония гидроксид, раствор  $\rho = 0,88 \text{ г/см}^3$ .

Аскорбиновая кислота, раствор: 20 г аскорбиновой кислоты ( $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ ) растворяют в воде, разбавляют до  $200 \text{ см}^3$  и перемешивают.

Калий кислый сернокислый ( $\text{KHSO}_4$ ).

Щавелевая кислота, раствор: 10 г щавелевой кислоты двухводной [ $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ] растворяют в воде, разбавляют до  $200 \text{ см}^3$  и перемешивают.

Диантипирилметан, раствор: 4 г диантипирилметана моногидрата

( $\text{O}_2\text{N}_2\text{H}_4\text{H}_2\text{O}$ ) растворяют в воде, содержащей 25 см<sup>3</sup> хлороводородной кислоты, раствор 1:1 разбавляют до 200 см<sup>3</sup> и перемешивают.

Натрий хлористый, раствор: 117 г хлористого натрия (NaCl) растворяют в воде, разбавляют до 500 см<sup>3</sup> и перемешивают.

Титан, основной стандартный раствор (0,200 г/дм<sup>3</sup>): 0,739 г калия-титанил оксалата двухводного [ $\text{K}_2\text{TiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ] растворяют в воде, добавляют 50 см<sup>3</sup> разбавленной серной кислоты и выпаривают до паров. Охлаждают и разбавляют водой. Переносят холодный раствор в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

Титан, стандартный раствор (25 см/дм<sup>3</sup>): 25,0 см<sup>3</sup> основного стандартного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup>, добавляют 20 см<sup>3</sup> разбавленной серной кислоты. Раствор охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

#### **А.5 Аппаратура**

Конические колбы вместимостью 125 см<sup>3</sup>.

Мерные колбы вместимостью 50, 100, 200, 250 и 500 см<sup>3</sup> по ГОСТ 1770.

Пипетка вместимостью 5 см<sup>3</sup> по ГОСТ 29169.

Микробюретка вместимостью 10 см<sup>3</sup>, градуированная, с делениями 0,02 см<sup>3</sup> по ГОСТ 29251.

Спектрометр молекулярный абсорбционный, позволяющий измерять абсорбцию при длине волны 390 нм.

#### **А.6 Отбор и подготовка проб**

А.6.1 Отбор и подготовка лабораторной пробы должны проводиться по обычным согласованным методикам или, в случае разногласия, по ГОСТ 7565.

А.6.2 Лабораторная проба является нормальной в форме фрезерной или сверильной стружки и не требует дальнейшего приготовления.

А.6.3 Если имеются подозрения, что лабораторная проба загрязнена маслом или смазкой в процессе фрезерования или сверления, она должна быть очищена промыванием в ацетоне высокой чистоты и высушена на воздухе.

А.6.4 Если лабораторная проба содержит частицы или кусочки широко варьируемых размеров, испытываемая проба должна быть получена делением.

#### **А.7 Проведение анализа**

##### **А.7.1 Приготовление испытываемого раствора**

###### **А.7.1.1 Навеска испытываемой пробы**

Навеску испытываемой пробы взвешивают с точностью до 0,1 мг в соответствии с таблицей А.1.

Т а б л и ц а А.1

| Ожидаемое содержание титана, %, (m/m) | Масса пробы, г |
|---------------------------------------|----------------|
| От 0,3 до 3,0 включ.                  | 0,19—0,21      |
| Св. 3,0 » 5,0 »                       | 0,099—0,11     |

###### **А.7.1.2 Растворение испытываемой навески в кислоте**

Испытываемую навеску помещают в коническую колбу вместимостью 125 см<sup>3</sup>. Добавляют 10 см<sup>3</sup> хлороводородной кислоты и 3 см<sup>3</sup> азотной кислоты.

Нагревают до начала реакции и продолжают нагревание до полного растворения. Если сплав не растворяется, необходима некоторая корректировка смеси кислот. Добавляют хлористоводородную кислоту, увеличивая ее содержание на  $1 \text{ см}^3$ , и продолжают нагревание до растворения испытуемой навески.

#### *А.7.1.3 Подготовка конечного испытуемого раствора*

Добавляют  $7 \text{ см}^3$  разбавленной серной кислоты и выпаривают раствор до появления белых паров. Охлаждают содержимое и поступают далее в соответствии с А.7.1.3.1 или А.7.1.3.2 в зависимости от присутствия тантала.

А.7.1.3.1 При отсутствии тантала добавляют  $20 \text{ см}^3$  щавелевой кислоты и нагревают до растворения солей. Раствор охлаждают и для сплавов, не содержащих вольфрам, анализ продолжают, как указано в А.7.1.4.

А.7.1.3.1.1 Если сплав содержит вольфрам, добавляют раствор гидроксида аммония до получения щелочного раствора. Кипятят раствор до растворения вольфрамовой кислоты. Раствор охлаждают и подкисляют добавлением  $20 \text{ см}^3$  хлористоводородной кислоты. Раствор охлаждают и продолжают анализ, как указано в А.7.1.4.

А.7.1.3.2 В присутствии тантала добавляют  $30 \text{ см}^3$  воды, нагревают до растворения солей и снова охлаждают. Раствор фильтруют через складчатый фильтр с фильтробумажной массой. Осадок промывают теплой водой. Фильтрат сохраняют. Помещают фильтр с осадком в платиновый тигель, озоляют при  $800 \text{ }^\circ\text{C}$  и охлаждают. Добавляют  $1 \text{ г}$  кислого сернокислого калия, накрывают тигель платиновой крышкой и осторожно сплавляют над пламенем. Тигель охлаждают, помещают в стакан вместимостью  $150 \text{ см}^3$ , содержащий  $20 \text{ см}^3$  раствора щавелевой кислоты, и осторожно нагревают до растворения плава. Платиновый тигель вынимают и промывают. Соединяют щавелевокислый раствор с первоначальным фильтратом и продолжают, как указано в А.7.1.4.

#### *А.7.1.4 Разбавление*

##### *А.7.1.4.1 Разбавление при содержании титана менее $1,0 \text{ } \%$ ( $m/m$ )*

Переносят испытуемый раствор (А.7.1.3.1, А.7.1.3.1.1 или А.7.1.3.2) в мерную колбу вместимостью  $100 \text{ см}^3$ , доливают до метки водой и перемешивают.

##### *А.7.1.4.2 Разбавление при содержании титана от $1$ до $5 \text{ } \%$ ( $m/m$ )*

Переносят испытуемый раствор (А.7.1.3.1, А.7.1.3.1.1 или А.7.1.3.2) в мерную колбу вместимостью  $250 \text{ см}^3$ , доливают до метки водой и перемешивают.

#### *А.7.2 Развитие окраски*

А.7.2.1 Аликвотную часть испытуемого раствора (А.7.1.4.1 или А.7.1.4.2)  $5 \text{ см}^3$  отбирают пипеткой и помещают в две мерные колбы вместимостью  $50 \text{ см}^3$  каждая.

А.7.2.2 В две мерные колбы добавляют по  $5,0 \text{ см}^3$  разбавленной хлористоводородной кислоты (раствор 1:1),  $5,0 \text{ см}^3$  раствора аскорбиновой кислоты и  $20 \text{ см}^3$  раствора хлористого натрия. Растворы перемешивают и оставляют стоять несколько минут.

А.7.2.3 В одну из мерных колб добавляют  $10,0 \text{ см}^3$  раствора диантипирилметана.

А.7.2.4 Раствор в обеих колбах доливают до метки водой и оставляют стоять  $40 \text{ мин}$ .

А.7.3.1 Измеряют абсорбцию обоих растворов, полученных в соответствии с А.7.2.4, относительно воды, как раствора сравнения на молекулярном абсорбционном спектрометре при длине волны 390 нм в кювете 1 см.

А.7.3.2 Абсорбцию испытуемого раствора вычитают из абсорбции испытуемого раствора, содержащего диантипирилметановый комплекс.

#### А.7.4 Контрольный опыт

Параллельно с определением проводят контрольный опыт на загрязнение реактивов, используя такую же процедуру выполнения анализа и такие же количества реактивов.

#### А.7.5 Калибровка

А.7.5.1 В шесть мерных колб вместимостью 50 см<sup>3</sup> каждая с помощью микробюретки помещают 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 см<sup>3</sup> стандартного раствора титана.

А.7.5.2 Добавляют растворы разбавленной хлористоводородной кислоты, аскорбиновой кислоты и хлористого натрия как в А.7.2.2.

А.7.5.3 Добавляют к растворам 10,0 см<sup>3</sup> раствора диантипирилметана. Растворы доливают до метки водой, перемешивают и оставляют стоять 40 мин. Эта серия соответствует 0:0, 0:1, 0:2, 0:25 мг/см<sup>3</sup> титана.

А.7.5.4 Измеряют абсорбцию калибровочных растворов, как указано в А.7.3. Вычитают абсорбцию калибровочного раствора, не содержащего титана, из абсорбции остальных калибровочных растворов.

А.7.5.5 Строят калибровочный график зависимости абсорбции от содержания титана в калибровочных растворах.

#### А.7.6 Количество определений

Определение титана выполняют минимально в двух параллельных навесках.

#### А.7.7 Контрольный анализ

Качество метода может быть проконтролировано параллельным определением титана в одном или нескольких образцах аналогичного сплава, содержание титана в которых известно, с использованием такой же процедуры выполнения анализа.

### А.8 Обработка результатов

#### А.8.1 Расчет

А.8.1.1 Определяют концентрацию титана в испытуемом растворе (А.7.3.2) и в контрольном опыте по калибровочному графику (А.7.5.5).

А.8.1.2 Рассчитывают содержание титана  $W_{Ti}$ , %, по формуле

$$W_{Ti} = \frac{(\rho_{Ti} - \rho_{Ti,о}) V}{m} \cdot 10^{-3}, \quad (A.1)$$

где  $\rho_{Ti}$  — концентрация титана в испытуемом растворе (А.8.1.1), мкг/см<sup>3</sup>;

$\rho_{Ti,о}$  — концентрация титана в контрольном опыте (А.8.1.1), мкг/см<sup>3</sup>;

$V$  — объем испытуемого раствора (А.7.1.4.1 или А.7.1.4.2), см<sup>3</sup>;

$m$  — масса испытуемой навески (А.7.1.1), г.

## А.8.2.1 Лабораторные испытания

Одиннадцать лабораторий в четырех странах принимали участие в испытаниях этого метода анализа, используя четыре образца, химический состав которых приведен в таблице А.2. Каждый образец был проанализирован дважды в разные дни.

Таблица А.2 — Химический состав испытуемых образцов, % (m/m)

| Образец | Al  | Co  | Cr | Fe | Hf  | Mo | Nb | Ta  | Ti  | W  | Ni        |
|---------|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----------|
| RE-1    | 5,5 | 10  | 9  | —  | 1,6 | —  | —  | 2,6 | 1,5 | 10 | Остальное |
| RE-2    | 0,5 | 0,5 | 20 | 18 | —   | 3  | 5  | —   | 1,0 | —  | »         |
| RE-3    | 1,9 | 19  | 22 | —  | —   | —  | 1  | 1,4 | 3,7 | 2  | »         |
| RE-4    | 3,0 | 10  | 14 | —  | —   | 4  | —  | —   | 5,0 | 4  | »         |

## А.8.2.2 Статистический анализ

Результаты межлабораторной программы испытаний были оценены с использованием средних из двух результатов. Данные были обработаны статистически с использованием критериев Кохрана и Диксона.

А.8.2.3 Повторяемость и воспроизводимость были вычислены с доверительной вероятностью 95 %. Результаты статистического анализа приведены в таблице А.3.

Таблица А.3 — Результаты статистического анализа

| Стандартный образец | Среднее значение результатов анализа, %, (m/m) | Внутрилабораторное стандартное отклонение | Межлабораторное стандартное отклонение | Сходимость | Воспроизводимость |
|---------------------|--|---|--|------------|-------------------|
| RE-1                | 1,49   | 0,015                                     | 0,026                                  | 0,041      | 0,084             |
| RE-2                | 0,37   | 0,007                                     | 0,012                                  | 0,019      | 0,038             |
| RE-3                | 3,69   | 0,018                                     | 0,026                                  | 0,050      | 0,089             |
| RE-4                | 5,09   | 0,022                                     | 0,044                                  | 0,063      | 0,139             |

## А.9 Помехи

Если в никелевых сплавах присутствует молибден, то он может быть причиной завышения получаемого значения титана (А.8.1.2) на 0,001 % (m/m) Ti на каждый 1,0 % (m/m) Mo.

Ключевые слова: сплавы жаропрочные, коррозионностойкие, прецизионные, методы контроля, титан, диантипирилметан

---

Редактор *Л.И. Нахимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *В.И. Кануркина*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 05.02.97. Подписано в печать 03.03.97.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,83. Тираж 289 экз. С227. Зак. 178.

---

ИПК Издательство стандартов  
107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”  
Москва, Лялин пер., 6.