

РЕЗАКИ ИНЖЕКТОРНЫЕ  
ДЛЯ РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИГОСТ  
5191-79\*Типы, основные параметры  
и общие технические требованияInjection blowpipes for manual oxygen cutting.  
Types, basic parameters and general technical  
requirementsВзамен  
ГОСТ 5191-69

ОКП 36 4522

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июля 1979 г. № 2740 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 17.12.87

№ 3929 срок действия ~~продлен~~ *без оформления*  
(ИУС 9-91)~~до 01.01.82~~

Настоящий стандарт распространяется на инжекторные резаки типов Р1, Р2, Р3 и наконечники для резки типов РВ1, РВ2 к сварочным горелкам (далее — резаки) для ручной кислородной разделительной резки нелегированных и низколегированных низкоуглеродистых сталей, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт не распространяется на резаки для флюсовой резки, резки горячей стали, резки литья, резки стали с загрязненной поверхностью, резки в труднодоступных местах, для резки на повышенных давлениях и расходах кислорода.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5172-77 в части терминологии и применяемых материалов.  
(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Типы и основные параметры резаков должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★  
Е\* Переиздание с Изменением № 1,  
утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС № 3-87).

Таблица 1

Тип резака	Исполнение и применяемый горючий газ	Толщина разрезаемой стали, мм	Относительный перепад давления режущего кислорода, $\Delta P$ , %, не более	Применяемые размеры штуцеров	Длина резачка, мм, не более	Рабочая масса резачка, кг, не более
P1	A - ацетилен;	3-100	15	M12x1,25	500	1,0
PB1	П - пропан-бутан или природный газ			-		
P2	П - пропан-бутан или природный газ	3-200	20	M12x1,25; M16x1,5	580	1,3
PB2				-		
P3	П - пропан-бутан или природный газ	3-300	35	M16x1,5		0,7

## Примечания:

1. Рабочая масса резака приведена без учета массы опорной тележки с циркульным устройством.
2. Относительный перепад давления режущего кислорода вычисляют по формуле

$$\Delta P = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \cdot 100,$$

где  $P_0$  - давление кислорода на входе в резак;

$P_1$  - давление кислорода на входе в канал режущего кислорода муфштука при полностью открытом вентиле режущего кислорода.

Таблица 2

Номер мунд- штука	Толщина разрезаемой стали, мм	Давление на входе в резак, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )			Расход, м <sup>3</sup> /ч, не более				
		кислорода, не более	ацетилен	пропан-бу- тана и при- родного газа	кислорода при работе на		ацети- лена	пропан- бутана	природного газа
					ацети- лена	пропан-бу- тане и природ- ном газе			
0	3—8	245,0 (2,5)			1,90	2,55	0,40	0,34	0,75
1	8—15	343,0 (3,5)	2,94—117,6 (0,03—1,2)	0,98—147,0 (0,01—1,5)	3,20	4,10	0,50	0,41	0,90
2	15—30	392,0 (4,0)			4,70	5,80	0,65	0,49	1,06
3	30—50	411,6 (4,2)			7,60	8,60	0,75	0,49	1,06
4	50—100	490,0 (5,0)			12,40	13,80	0,90	0,62	1,38
5	100—200	735,0 (7,5)	9,8—117,6 (0,1—1,2)	19,60—147,0 (0,20—1,5)	21,75	23,00	1,25	0,68	1,50
6	200—300	980,0 (10,0)			—	33,20	—	0,86	1,92

## Примечания:

1. Мундштуки рассчитаны для использования горючего газа в соответствии с исполнением резака (см. табл. 1).
2. Чистота кислорода — не менее 99,5 %.
3. Расход кислорода обеспечивается при полностью открытых вентилях кислорода.

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я резака типа Р1 с использованием ацетиленокислородного подогревающего пламени, вида климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150—69, с присоединительными размерами штуцеров М12х1,25:

Резак Р1УХЛ1 М12х1,25 ГОСТ 5191—79.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Резаки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Резаки типов Р1, Р2, Р3 должны иметь:

ствол с группой запорно-регулирующих вентилей и рукояткой;

штуцеры для присоединения ниппелей с гайками для крепления газоподводящих рукавов по ГОСТ 9356—75;

сменные мундштуки;

смесительное устройство.

Резаки типов РВ1 и РВ2 должны иметь:

устройство для соединения со стволом сварочной горелки;

ствол без рукоятки с одним или двумя запорно-регулирующими вентилями кислорода;

сменные мундштуки;

смесительное устройство.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Резаки должны работать с использованием горючих газов с объемной теплотой сгорания не менее  $16,9 \text{ МДж/м}^3$ .

2.4. Пуск, регулирование расходов газов и прекращение их подачи должно осуществляться вручную при помощи запорно-регулирующих вентилей.

2.5. Изменение давления кислорода для каждого мундштука резака должно осуществляться регулятором давления или редуктором, установленным на магистрали или на баллоне.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.6. Конструкция вентиля горючего газа должна обеспечивать плавное регулирование его расхода для наименьшего мундштука при наибольшем давлении горючего газа.

2.7. Максимальный расход ацетилена должен обеспечиваться при минимальном давлении ацетилена, указанном в табл. 2, в условиях свободно горящего пламени и наличия режущей струи.

2.8. Металлические детали резаков должны изготавливаться из латуни по ГОСТ 15527—70. Допускается ствол резака изготавливать из алюминиевых сплавов по ГОСТ 4784—74 и других материалов, не изменяющих эксплуатационные свойства резаков.

Мундштуки резаков должны изготавливаться из хромовой бронзы марки БрХ или других материалов на основе меди, не уступающих хромовой бронзе по эксплуатационным характеристикам.

Детали резаков, соприкасающиеся с ацетиленом до смесительной камеры не должны изготавливаться из меди и сплавов с содержанием меди более 65 %.

Материалы для изготовления деталей, соприкасающихся с кислородом, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.052—81.

2.9. Параметр шероховатости поверхности выходных каналов мундштуков  $Ra \leq 2,5$  мкм по ГОСТ 2789—73.

Поверхность газовых каналов не должна иметь забоин, царапин и заусенцев.

2.8, 2.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.10. Струя режущего кислорода при пуске должна проходить через центр подогревающего пламени. Подогревающее пламя должно способствовать выпрямлению струи и увеличению ее длины.

2.11. Резаки должны быть уравновешены относительно руки резчика с учетом газоподводящих рукавов и реактивной силы режущей струи.

2.12. Резаки должны изготавливаться видов климатических исполнений УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150—69, для работы резаков исполнения А температура окружающего воздуха от плюс 40 до минус 40°С, а резаков исполнения П — от плюс 40 до минус 20°С.

2.13. По требованию потребителя резаки должны комплектоваться опорной тележкой с циркульным устройством, полным набором сменных мундштуков (см. табл. 2) или уменьшенным числом мундштуков одного или нескольких номеров.

2.14. Полный установленный срок службы резаков при односменной работе с коэффициентом загрузки 0,5 должен быть не менее 2,5 года, установленный ресурс единичного вентиляционного узла — не менее 10000 циклов до 01.01.90 и не менее 15000 циклов с 01.01.90.

Критерием предельного состояния является износ седла вентиля на глубину более 1,5 мм.

2.12—2.14. (Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Конструкция резаков должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.008—75.

3.2. Конструкция каналов мундштука и смесителя должна препятствовать распространению обратного удара пламени в ствол резака и газопроводящие рукава.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. Сальниковые гайки вентилях при вращении шпинделя не должны отвертываться, а маховички не должны иметь осевое или поперечное качание.

3.4. Группа запорно-регулирующих вентилях подогревающего пламени не должна допускать изменения состава пламени при боковом нажиме на маховичок рукой.

3.5. На маховичках вентилях должны быть нанесены наименование газа, стрелки, указывающие направление вращения при открывании и закрывании и (или) опознавательная окраска синего цвета для кислородного вентиля, красного цвета для горючего газа.

Опознавательная окраска должна быть нанесена на весь маховичок или только на отдельную его часть.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.6. Вентиль резака должны обеспечивать перекрывание газовых каналов не более чем за 6 с.

3.7. На кислородном штуцере или вблизи его на рукоятке резака должна быть нанесена буква К (кислород).

3.8. На мундштук и смесительное устройство должно быть нанесено обозначение исполнения резака (см. табл. 1), а на мундштук, кроме того, — его номер.

На стволе резака должны быть нанесены его условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.9. (Исключен, Изм. № 1).

3.10. Резаки через открытый штуцер горючего газа должны засасывать воздух из атмосферы при давлении кислорода в 1,5 раза превышающем значение, указанное в табл. 2 для каждого мундштука.

3.11. Все детали резаков перед сборкой должны быть обезжирены.

3.12. Усилие на маховичках при перекрывании газовых каналов — 40 — 80 Н (4—8 кгс).

(Измененная редакция, Изм. № 1).