



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56186—
2014

Техническая диагностика
**АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ СТАРОГОДНЫХ РЕЛЬСОВ**
Общие требования

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АО «НИЦ КД»), Закрытым акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро «Инфотранс» (ЗАО «СКБ «Инфотранс»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 132 «Техническая диагностика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2014 г. №1411-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартиформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Приоритетным направлением развития железнодорожного транспорта Российской Федерации является разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих его эффективность и повышение рентабельности.

Одним из решений этой задачи является вторичное эффективное использование старогодных рельсов, снимаемых при ремонте и обновлении пути.

Изучение технических возможностей существующих методов и средств неразрушающего контроля старогодных рельсов показывает, что большинство имеющихся в них дефектов из-за малой площади их поверхности и неблагоприятного расположения находится вне чувствительности стандартных магнитного и ультразвукового методов контроля, т. к. площадь надежно выявляемого трещиноподобного дефекта обычно не менее 12% – 15% площади поперечного сечения головки рельса, а его оптимальное местоположение должно быть в середине головки рельса.

В целях более полного вторичного использования рельсов необходимо разработать метод и средства контроля, которые позволили бы выявлять указанные трещины на ранней стадии их развития, а также определять с достаточной точностью их глубину залегания. Для принятия своевременного решения о возможности вторичного использования рельсов необходимо контролировать развитие трещин и определять допустимую глубину их залегания.

Такую возможность может предоставить современный метод физической акустики, основанный на надежно установленных зависимостях скорости распространения упругих волн в материале рельсов с его структурной поврежденностью на стадиях до появления макротрещин [1] – [3].

Настоящий стандарт разработан с целью обеспечения методической основы применения акустического метода определения состояния материала длительно эксплуатирующихся (старогодных) рельсов с целью оперативного принятия решения о возможности их дальнейшей эксплуатации, ремонта или необходимости утилизации.

Техническая диагностика
**АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ СТАРОГОДНЫХ РЕЛЬСОВ**

Общие требования

Technical diagnostics. Evaluation of a status of long used rails by acoustic method.
General requirements

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на акустический метод определения состояния материала старогодных рельсов типов Р50, Р65 и Р75 по ГОСТ Р 51685.

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к порядку определения технического состояния материала старогодных рельсов с использованием поверхностных акустических волн Рэлея, распространяющихся вдоль поверхности катания рельсов.

Устанавливаемый настоящим стандартом метод может быть применен как при лабораторных исследованиях, так и в стендовых условиях контроля состояния материала старогодных рельсов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51685 – 2000 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия

ГОСТ 12.1.001 – 89 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004 – 91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019 – 79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.038 – 82 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

ГОСТ 12.2.003 – 91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.013.0 – 91 Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 12.3.002 – 75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 32 – 74 Масла турбинные. Технические условия

ГОСТ 2768 – 84 Ацетон технический. Технические условия

ГОСТ 2789 – 73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 6259 – 75 Реактивы. Глицерин. Технические условия

ГОСТ 6616 – 94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия

ГОСТ 6651 – 94 Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 17299 – 78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18576 – 96 Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 26266 – 90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51685 и ГОСТ 18576.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие условные обозначения:

t_i^c	– результат однократного измерения задержки импульса поверхностной акустической волны Рэлея в выбранной точке измерений поверхности катания старогодного рельса, нс;
t_i^0	– результат однократного измерения задержки импульса поверхностной акустической волны Рэлея в выбранной точке измерений поверхности катания нового рельса, нс;
N	– число измерений задержки импульса поверхностной акустической волны Рэлея в выбранной точке измерений поверхности катания рельса;
$\bar{t}_c$	– усредненная задержка импульса поверхностной акустической волны Рэлея в зоне выбранной точки измерений поверхности катания старогодного рельса, нс;
t_c^a	– приведенная задержка импульса поверхностной акустической волны Рэлея в выбранной точке измерений поверхности катания старогодного рельса, нс;
$\bar{t}_0$	– усредненная задержка импульса поверхностной акустической волны Рэлея в выбранной точке измерений поверхности катания нового рельса, нс;
t_0^a	– приведенная задержка импульса поверхностной акустической волны Рэлея в выбранной точке измерений поверхности катания нового рельса, нс;
T	– температура, при которой проводилось измерение задержки, °C;
δt	– относительное изменение задержки импульса поверхностной акустической волны Рэлея в выбранной точке измерений поверхности катания старогодного рельса;
δt_r	– предельное значение относительного изменения задержки импульса поверхностной акустической волны Рэлея в выбранной точке измерений поверхности катания старогодного рельса;
k_T	– термоакустический коэффициент, равный отношению изменению задержки импульса поверхностной акустической волны Рэлея при изменении температуры на 1 °C, 1/°C.

3.3 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ТСР	– техническое состояние рельса;
ПАВР	– поверхностная акустическая волна Рэлея;
ПЭП	– пьезоэлектрический преобразователь;
СИ	– средство измерений.

4 Общие положения

4.1 Метод основан на том, что в процессе длительной эксплуатации рельсов в их подповерхностном слое развивается система микротрещин, не обнаруживаемая классическими методами неразрушающего контроля, но приводящая к изменению скорости распространения ПАВР.

4.2 Метод реализуется с помощью ручного способа ультразвукового контактного прозвучивания с применением раздельно-совмещенных ПЭП по ГОСТ 26266.

4.3 Оптимальный вид излучаемого сигнала – «радиоимпульс» с высокочастотным (ультразвуковым) заполнением, плавной огибающей и эффективной длительностью (на уровне 0,6 максимальной амплитуды) 2 – 4 периода основной частоты.

4.4 Определяемые показатели ТСР являются усредненными по пути распространения импульса ПАВР.

5 Требования безопасности

5.1 К выполнению измерений допускают операторов, обладающих навыками эксплуатации оборудования ультразвукового контроля, умеющих пользоваться национальными и отраслевыми нормативными и техническими документами по акустическим методам контроля, прошедших обучение ра-

боте с применяемыми СИ и аттестованных на знание правил безопасности в соответствующей отрасли промышленности.

5.2 При определении TCP оператор должен руководствоваться ГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002 и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей по ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.1.038.

5.3 Измерения проводят в соответствии с требованиями безопасности, указанными в инструкции по эксплуатации аппаратуры, входящей в состав используемых СИ.

5.4 Помещения для проведения измерений должны соответствовать требованиям [4] и [5].

5.5 При организации работ по определению TCP должны быть соблюдены требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

6 Требования к средствам измерений

6.1 В качестве СИ используют установки, собранные из серийной аппаратуры, или специализированные ультразвуковые приборы (далее – приборы), сертифицированные и поверяемые в установленном порядке.

6.2 СИ должны обеспечивать относительную погрешность определения задержки импульса ПАВР не более 10^{-4} .

6.3 Эксплуатационные характеристики приборов должны соответствовать требованиям технических условий и настоящего стандарта.

6.4 В качестве ПЭП используют раздельно-совмещенные пьезопреобразователи типа П122 по ГОСТ 26266, состоящие из объединенных в одном корпусе излучателя и приемника продольных акустических волн.

6.5 Для измерения температуры поверхности рельсов используют контактные термометры по ГОСТ 6651 или по ГОСТ 6616 типа «ТК» с погрешностью измерения температуры не более 1°C в диапазоне температур от 0°C до 60°C .

6.6 Вспомогательные устройства и материалы

6.6.1 Шлифовальный инструмент для подготовки поверхности рельсов – по ГОСТ 12.2.013.0.

6.6.2 Для обезжиривания поверхности применяют спирт по ГОСТ 17299 или ацетон по ГОСТ 2768.

6.6.3 В качестве контактных применяют достаточно густые текучие, хорошо проводящие ультразвук жидкости (например, глицерин по ГОСТ 6259; автолы 6, 10, 18; компрессорное и другие аналогичные им масла по ГОСТ 32), обладающие смачивающими свойствами по отношению к поверхности рельса и контактной поверхности применяемого ПЭП.

7 Требования к рельсам

7.1 На поверхности рельсов не должно быть трещин, сколов, отслоений и других макродефектов, обнаруживаемых методами классической ультразвуковой дефектоскопии.

7.2 Шероховатость поверхности в точке измерений – не ниже $Ra\ 2,5$ (ГОСТ 2789).

П р и м е ч а н и е – Метод не обеспечивает требуемую точность определения TCP, если шероховатость его поверхности Ra превышает $2,5\ \text{мкм}$ по ГОСТ 2789.

7.3 Температура поверхности рельса в зоне измерения должна быть в пределах от 0°C до 60°C .

7.4 Перед установкой ПЭП поверхность рельса очищают от грязи, окалины, ржавчины и обезжиривают.

8 Порядок подготовки к проведению измерений

8.1 Определяют расположение точек измерений.

8.2 Размеры зон измерений должны в полтора раза или более превышать соответствующие размеры контактной поверхности ПЭП.

8.3 Наносят слой контактной жидкости на подготовленную поверхность рельса.

8.4 Включают прибор, проверяют его работоспособность, выводя на экран видеоконтрольного устройства временную развертку принимаемых сигналов.

8.5 Проверяют отсутствие на временной развертке импульсов, вызванных наличием в зоне измерения дополнительных отражающих границ (трещин, царапин и др.).

9 Порядок проведения измерений и правила обработки измерений

9.1 Измеряют температуру поверхности катания старогодного рельса в зонах выбранных точек измерений.

9.2 В выбранных точках проводят измерения задержек импульсов ПАВР и записывают их результаты.

9.3 Измерения по 9.2 повторяют три – пять раз.

9.4 Для каждой зоны определяют средние значения задержек импульсов ПАВР по формуле

$$\bar{t}_c = \frac{\sum_{i=1}^N t_i^c}{N} \quad (1)$$

9.4 Рассчитывают коэффициент вариации результатов измерений задержек импульса ПАВР по формуле

$$\delta = \frac{\sigma_{t_c}}{\bar{t}_c} \quad (2)$$

где σ_{t_c} – среднее квадратическое отклонение, вычисляемое по формуле

$$\sigma_{t_c} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (t_i^c - \bar{t}_c)^2}{N - 1}} \quad (3)$$

9.5 Если $\delta \leq 10^{-4}$, то в качестве расчетного значения задержки импульса ПАВР выбирают полученное значение $\bar{t}_c$, в противном случае число измерений N увеличивают и измерения по 9.2 – 9.4 повторяют до тех пор, пока коэффициент вариации δ не достигнет значения 10^{-4} или менее.

П р и м е ч а н и е – При невозможности обеспечить величину коэффициента вариации δ не более 10^{-4} принимают решение об оценке ТСР с пониженной точностью или о невозможности измерений.

9.6 Рассчитывают приведенные задержки t_n^j по формуле

$$t_n^j = \bar{t}_n \left[1 - k_T (T_i - 20) \right] \quad (4)$$

П р и м е ч а н и е – Для обычных материалов рельсов и призмы преобразователя, выполненной из оргстекла, значение k_T можно принять равным $2,3 \cdot 10^{-4} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$. При повышенных требованиях к точности определения ТСР значение k_T определяют экспериментально.

9.7 Измерения по 9.1 – 9.5 повторяют для нового рельса.

9.8 Рассчитывают приведенные задержки t_0^j по формуле

$$t_0^j = \bar{t}_0 \left[1 - k_T (T_i - 20) \right] \quad (5)$$

9.9 Рассчитывают значение δt по формуле

$$\delta t = \frac{\bar{t}_c - \bar{t}_0}{\bar{t}_0} \quad (6)$$

9.10 Сравнивают значение δt с предельно допустимым значением δt_* , установленным в ходе предварительных экспериментальных исследований.

9.11 Заключение о состоянии материала старогодного рельса делают на основании оценки близости δt предельному значению δt_* :

- при $\delta t < \delta t_*$ ТСР считается удовлетворительным,
- при $\delta t \geq \delta t_*$ ТСР считается неудовлетворительным.

10 Правила оформления результатов измерений

Результаты измерений фиксируют в протоколе, форма которого приведена в приложении А.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола измерений

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

(наименование организации)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

определения состояния рельса

(технический объект, контролируемый участок технического объекта)

- 1 Дата измерения _____
- 2 Организация, проводящая измерения _____
- 3 Владелец рельса _____
- 4 Данные об объекте:
 - назначение _____
 - завод-изготовитель, технология изготовления рельса _____
 - состояние поверхности катания рельса _____
 - дополнительные сведения об объекте _____
- 5 Эскиз объекта с указанием местоположения зон измерений и их нумерации (приводится в приложении к протоколу) _____
- 6 Температура поверхности катания рельса (°C) _____
- 7 Наибольшее значение коэффициента вариации задержек импульса ПАВР _____

Т а б л и ц а А.1 – Результаты измерений в зонах

№ зоны измерения	1	2	3	...	...
Задержка импульса ПАВР, нс					
Значение параметра δ_i					
ТСР в зоне измерений					

Измерения выполнил оператор

Руководитель лаборатории
неразрушающего контроля

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Библиография

- [1] Муравьев В.В. Неразрушающий контроль структурно-механического состояния рельсов текущего производства по скорости ультразвуковых волн / Муравьев В.В., Бояркин Е.В. // Дефектоскопия. – 2003 – №3. – С. 24 – 31.
- [2] Муравьев В.В. Скорость звука и структура сталей и сплавов / Муравьев В.В., Зуев Л.В., Комаров Л.К. – Новосибирск: Наука, 1996 – 184 с.
- [3] Углов А.Л. Акустический контроль оборудования при изготовлении и эксплуатации / Углов А.Л., Ерофеев В.И., Смирнов А.Н. – М.: Наука, 2009 – 280 с.
- [4] СНиП 11 – М.2 –72 Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования
- [5] СН 245 –71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

УДК 620.172.1:620.179.16:006.354

ОКС 77.040.10

Ключевые слова: старогодный рельс, техническое состояние, поверхностная акустическая волна Рэлея, задержка импульса, пьезоэлектрический преобразователь

Подписано в печать 01.04.2015. Формат 60x84^{1/8}.
Усл. печ. л. 1,40. Тираж 31 экз. Зак. 1156.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

