
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
72129—
2025

ПОЛОТНО БЕТОННОЕ

Технические условия

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2025

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июня 2025 г. № 567-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2025

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

ПОЛОТНО БЕТОННОЕ

Технические условия

Concrete canvas. Specifications

Дата введения — 2026—02—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бетонное полотно, предназначенное для устройства усиливающих покрытий, укрепления насыпей, откосов, дренажных канав, устройства искусственных сооружений, в том числе специального назначения.

Настоящий стандарт не распространяется на дорожно-строительные материалы для автомобильных дорог общего пользования.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2678—94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 7025 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости

ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 12730.1—2020 Бетоны. Методы определения плотности

ГОСТ 12730.3 Бетоны. Метод определения водопоглощения

ГОСТ 18124—2012 Листы хризотилцементные плоские. Технические условия

ГОСТ 23250 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости

ГОСТ 23732 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 24816 Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности

ГОСТ 25483 Лейки садово-огородные. Технические условия

ГОСТ 25898 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию

ГОСТ 25951 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26598 Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 31357 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия
ГОСТ 33068 (EN 13252:2005) Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования

ГОСТ Р 58577 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов

ГОСТ Р 71597 Смеси сухие строительные. Термины и определения

ГОСТ EN 823 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 71597, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 бетонное полотно: Рулонный материал, состоящий из трех, прошитых иглопробивным способом, слоев (нижнего слоя водонепроницаемого геотекстиля, сердечника из сухой строительной смеси и верхнего слоя из водопроницаемого нетканого геотекстиля), предназначенный для укладки в конструкцию и последующего увлажнения водой для инициации процессов твердения цементных вяжущих материалов.

П р и м е ч а н и е — Допускается применение других материалов верхнего и нижнего слоя, методов их скрепления, в зависимости от области применения.

3.2 бетонное полотно в затвердевшем состоянии: Бетонное полотно, принявшее заданную форму после затвердевания при увлажнении водой в результате гидратации цементных вяжущих материалов, предназначенное для устройства защитного покрытия для укрепления насыпей, откосов, дренажных канав, а также для устройства искусственных сооружений.

4 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

d_N — номинальная толщина бетонного полотна, мм;

$R_{изг}$ — предел прочности на растяжение при изгибе, МПа;

$A_{эфф}$ — удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг.

5 Технические требования

5.1 Технические требования к бетонному полотну

5.1.1 Бетонное полотно должно удовлетворять требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному заводом-изготовителем.

5.1.2 Бетонное полотно выпускается и поставляется в рулонах следующих стандартных размеров: 5 × 20 м; 2,5 × 20 м. Линейные размеры бетонного полотна могут быть изменены по согласованию потребителя и изготовителя.

5.1.3 Номинальная толщина бетонного полотна d_N составляет 5, 8 или 11 мм.

Номинальная толщина бетонного полотна может быть изменена по согласованию потребителя и изготовителя.

5.1.4 Средняя плотность бетонного полотна составляет от 1500 до 1800 кг/м³.

5.1.5 Не допускаются повреждения верхнего и нижнего слоев геотекстиля, а также наличие зон, не заполненных сухой строительной смесью.

5.2 Технические требования к бетонному полотну в затвердевшем состоянии

Требования к бетонному полотну в затвердевшем состоянии представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Требования к бетонному полотну в затвердевшем состоянии

Наименование показателя	Значение показателя
Средняя плотность, кг/м ³	1700—2000
$R_{изг}$ (через 3 сут), МПа, не менее	3,0
$R_{изг}$ (через 28 сут), МПа, не менее	4,0
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м · °С), не более	0,85
Теплопроводность в водонасыщенном состоянии, Вт/(м · °С), не более	3,5
Равновесная сорбционная влажность, %, не более	10
Паропроницаемость, мг/(м · ч · Па), не менее	0,08
Удельная теплоемкость, кДж/(кг · °С)	0,8—1,0
Морозостойкость, циклы, не менее	100
Водонепроницаемость	Не проницаем
Водопоглощение, % масс., не более	25
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}$, Бк/кг, не более	370

П р и м е ч а н и е — Равновесную сорбционную влажность, удельную теплоемкость, паропроницаемость и теплопроводность определяют по требованию потребителя. Номенклатура показателей качества может быть изменена или дополнена с учетом конкретной области применения бетонного полотна по требованию заказчика — производителя строительных работ.

5.3 В зависимости от применяемого геотекстильного материала бетонное полотно в затвердевшем состоянии является негорючим (НГ) или относится к группе горючести Г1 согласно ГОСТ 30244.

5.4 Требования к сырью и материалам

Материалы, используемые при изготовлении бетонного полотна, должны соответствовать техническим требованиям, иметь документацию, необходимую для подтверждения их соответствия требованиям нормативных документов.

Бетонное полотно состоит из следующих слоев:

- нижний;
- средний (сердечник);
- верхний.

Нижний слой бетонного полотна предназначен для укладки непосредственно на поверхность защищаемой конструкции. В качестве нижнего слоя применяют водонепроницаемый геотекстиль (геомембрану) по ГОСТ 33068.

Сердечник выполняют из сухой строительной смеси. В качестве сухой смеси применяют смеси по ГОСТ 31357 с жизнеспособностью растворной смеси после затворения водой не менее 60 мин (при водотвердом отношении, указанном производителем сухой смеси).

Верхний слой бетонного полотна выполняют из проницаемого нетканого геотекстиля по ГОСТ 33068.

По согласованию изготовителя и потребителя возможно применение иных материалов по нормативно-технической документации, утвержденной сторонами.

5.5 Маркировка

5.5.1 Маркировку рулонов бетонного полотна осуществляют при помощи этикетки, приклеиваемой к тыльной поверхности рулона. Маркировка должна быть отчетливой и содержать следующие сведения:

- товарный знак и (или) наименование изготовителя;
- условное обозначение изделий;
- номер партии и дату изготовления.

5.5.2 Условное обозначение состоит из аббревиатуры ПБ (полотно бетонное), линейных размеров и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения бетонного полотна шириной 5 м, длиной 20 м и номинальной толщиной 8 мм:

ПБ 5 × 20 м – d_N = 8 мм ГОСТ Р 72129—2025

5.6 Упаковка

5.6.1 Для упаковки бетонного полотна применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951.

По согласованию с потребителем допускается применять другие виды упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность бетонного полотна при транспортировании и хранении.

5.6.2 Каждый рулон бетонного полотна наматывают на втулки, упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную пленку, формируя упаковочную единицу.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 При изготовлении бетонного полотна необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.005 и [1].

6.2 Бетонное полотно при хранении и в затвердевшем состоянии при эксплуатации не должно оказывать вредного влияния на организм человека.

6.3 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться правила безопасности по ГОСТ 12.3.009.

6.4 Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р 58577.

7 Правила приемки

7.1 Бетонное полотно должно быть принято службой технического контроля (далее — ОТК) изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

7.2 Приемку изделий одного типа проводят партиями. Партия должна состоять из рулонов полотна одного размера, изготовленных по одной технологии и из одних и тех же материалов. Объем партии бетонного полотна устанавливают в количестве суточной выработки.

7.3 Приемку бетонного полотна производят по результатам операционного контроля, приемосдаточных и периодических испытаний, которые должны быть отражены, соответственно, в журналах операционного контроля, лабораторных испытаний и журнале ОТК.

7.4 Периодичность проведения приемочного контроля установлена в приложении А.

7.5 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытание по данному показателю в категорию приемосдаточных до получения положительных результатов не менее чем на пяти партиях подряд.

7.6 Изготовитель должен сопровождать каждую партию бетонного полотна документом о качестве, в котором указывают:

- наименование и условное обозначение продукции;
- наименование изготовителя и его место нахождения;
- номер партии и дату изготовления;
- количество рулонов в партии;

- результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний бетонного полотна и бетонного полотна в затвердевшем состоянии;
- правила и условия, необходимые для формирования бетонного полотна в затвердевшем состоянии.

Данный документ заверяют подписью уполномоченного лица службы ОТК изготовителя и печатью организации-изготовителя. При необходимости изготовитель может указать дополнительную информацию о продукции.

8 Методы испытаний

8.1 Отбор и подготовка образцов

Для определения внешнего вида и линейных размеров бетонного полотна от каждой партии отбирают один рулон методом случайной выборки.

Для определения средней плотности бетонного полотна и нормируемых показателей бетонного полотна в затвердевшем состоянии из центральной части рулона вырезают образцы с отступом от края рулона не менее чем на 120 мм.

Нормируемые параметры бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют на образцах в возрасте, указанном в приложении А. Способ подготовки образцов бетонного полотна в затвердевшем состоянии приведен в приложении Б. Количество образцов для проведения испытаний — в соответствии со стандартами на методы испытаний и настоящим стандартом.

Кондиционирование образцов для испытаний по 8.2.2 и 8.2.5 осуществляют в помещении с поддержанием температуры $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $\varphi = (50 \pm 10) \%$. Образцы считают достигшими воздушно-сухого состояния, если при последовательном взвешивании в течение трех суток их масса изменяется не более чем на $\pm 1 \%$.

8.2 Проведение испытаний

8.2.1 Внешний вид бетонного полотна определяют визуально. Линейные размеры определяют при помощи металлической линейки по ГОСТ 427, металлической рулетки по ГОСТ 7502 и штангенциркуля по ГОСТ 166. Толщину образцов бетонного полотна определяют по методу ГОСТ EN 823 с использованием пригруза, создающего давление (250 ± 5) Па.

8.2.2 Среднюю плотность бетонного полотна и бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют по ГОСТ 12730.1—2020 (раздел 7) в воздушно-сухом состоянии. Для определения средней плотности из рулона вырезают образцы размером $(500 \times 500 \pm 5)$ мм в количестве 5 шт. После определения плотности бетонного полотна эти образцы подготавливают в соответствии с приложением Б и определяют среднюю плотность бетонного полотна в затвердевшем состоянии.

8.2.3 Предел прочности на растяжение при изгибе бетонного полотна в затвердевшем состоянии в возрасте 3 и 28 сут определяют по ГОСТ 18124—2012 (подраздел 8.3). Лицевой стороной является верхний слой из пронизываемого нетканого геотекстиля.

8.2.4 Теплопроводность бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют по ГОСТ 7076 в сухом состоянии и в водонасыщенном состоянии после определения водопоглощения.

8.2.5 Водопоглощение бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют по ГОСТ 12730.3 на образцах в воздушно-сухом состоянии размером 220×100 мм путем погружения в воду на 24 ч.

8.2.6 Равновесную сорбционную влажность бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют по ГОСТ 24816.

8.2.7 Паропроницаемость бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют по ГОСТ 25898.

8.2.8 Морозостойкость бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют в холодильно-дождевальной установке по ГОСТ 7025 методом одностороннего замораживания. Для оценки морозостойкости используют не менее трех плоских фрагментов бетонного полотна в затвердевшем состоянии размером 1000×500 мм.

При этом оценку морозостойкости образцов выполняют по следующим показателям:

- по внешнему виду — не допускается появление каверн, трещин шириной более 1 мм и расслоения полотна;

- по потере прочности на растяжение при изгибе — потеря прочности на растяжение при изгибе образцов после требуемого числа циклов замораживания-оттаивания должна составлять не более 30 % по отношению к контрольным образцам.

Из фрагментов, прошедших циклические воздействия, вырезают образцы для определения прочности на растяжение при изгибе. Размеры основных и контрольных образцов заданной толщины составляют 220 × 100 мм. Количество образцов — шесть контрольных и шесть основных.

8.2.9 Удельную теплоемкость бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют по ГОСТ 23250.

8.2.10 Водонепроницаемость бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют по ГОСТ 2678—94 (подпункты 3.11.2.2, 3.11.3.1) при давлении 0,05 МПа в течение 24 ч. Лицевой стороной является верхний слой из пронизаемого нетканого геотекстиля.

8.2.11 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108.

8.2.12 Горючесть бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют по ГОСТ 30244.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Бетонное полотно поставляется в рулонах, намотанных на втулки.

9.2 Рулоны транспортируют в горизонтальном положении любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте.

9.3 Рулоны укладывают штабелями по четыре рулона в ряд. При транспортировании рулонов требуется обеспечить сохранность упаковки от механических воздействий.

9.4 Рулоны следует хранить в упакованном виде в горизонтальном положении на высоте от пола не менее 100 мм (на деревянных паллетах), избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, а также в неотапливаемых или в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

9.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться квалифицированным персоналом и в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 12.3.009.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие бетонного полотна требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

10.2 Изготовитель гарантирует соответствие бетонного полотна в затвердевшем состоянии требованиям настоящего стандарта при соблюдении назначенных им правил и условий, необходимых для его формирования.

10.3 Гарантийный срок хранения — 12 мес с даты изготовления.

Приложение А
(обязательное)

Периодичность проведения приемочного контроля

Контролируемые показатели бетонного полотна и бетонного полотна в затвердевшем состоянии, периодичность контроля указаны в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 — Контролируемые показатели

Контролируемый показатель	Структурный элемент стандарта		Вид испытаний		Периодичность контроля (не реже)
	метод испытания	технические требования	Приемо-сдаточные	Периодические	
Бетонное полотно					
Внешний вид	8.2.1	5.1.5	+	—	Каждая партия
Линейные размеры	8.2.1	5.1.2, 5.1.3	+	—	
Средняя плотность	8.2.2	5.1.4	+	—	
Бетонное полотно в затвердевшем состоянии					
Средняя плотность в затвердевшем состоянии	8.2.2	5.2	+	—	Каждая партия
$R_{изг}$ (через 3 сут)	8.2.3	5.2	+	—	
$R_{изг}$ (через 28 сут)	8.2.3	5.2	—	+	Один раз в три месяца
Водопоглощение	8.2.5	5.2	—	+	
Теплопроводность в сухом состоянии	8.2.4	5.2	При постановке продукции на производство и при изменении технологии и (или) сырьевых материалов		
Теплопроводность в водонасыщенном состоянии	8.2.4	5.2			
Равновесная сорбционная влажность	8.2.6	5.2			
Паропроницаемость	8.2.7	5.2			
Морозостойкость	8.2.8	5.2			
Водонепроницаемость	8.2.10	5.2			
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}$	8.2.11	5.2			
Группа горючести	8.2.12	5.3	В соответствии с [2]		
П р и м е ч а н и е — Нормируемые параметры бетонного полотна в затвердевшем состоянии определяют на образцах через 28 сут после их подготовки к испытаниям в соответствии с приложением Б. При этом прочность на растяжение при изгибе в рамках приемо-сдаточных испытаний определяют также через 3 сут после подготовки к испытаниям.					

**Приложение Б
(обязательное)****Изготовление образцов бетонного полотна в затвердевшем состоянии для проведения испытаний****Б.1 Оборудование и материалы**

Б.1.1 Столешница — ровное плоское основание с бортиками по периметру, размеры которого позволяют произвести увлажнение не менее одного фрагмента бетонного полотна. Рабочая поверхность столешницы должна иметь плоский и горизонтальный участок и должна обладать достаточной сопротивляемостью прогибу, чтобы при предполагаемой максимальной загрузке в процессе увлажнения суммарное отклонение от плоскости составляло не более 1 мм на 1 м в наиболее деформирующемся направлении. Рекомендуется предусмотреть элементы, упрощающие слив воды со столешницы после выполнения этапа увлажнения. Поверхность столешницы должна обладать достаточной стойкостью к действию воды и цементных составов, а также не образовывать прочной связи с затвердевшими цементными вяжущими, без применения разделительных смазок.

Б.1.2 Вода по ГОСТ 23732 температурой $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

Б.1.3 Пригрузы или зажимы, струбцины монтажные для фиксации краевых зон вырезанных образцов бетонного полотна и предотвращения их коробления.

Б.1.4 Приспособления для подачи воды без образования высоконапорных струй по ГОСТ 25483 или аналогичные.

Б.1.5 Кассета (сетчатый контейнер) по ГОСТ 26598 для размещения образцов бетонного полотна в затвердевшем состоянии.

Б.1.6 Сетчатый стеллаж для размещения фрагментов, образцов или кассет с образцами.

Б.1.7 Допускается применение иного оборудования и материалов, обеспечивающих подготовку образцов, соответствующих требованиям настоящего стандарта.

Б.2 Увлажнение

Б.2.1 Увлажнение проводят на столешнице в помещении с температурой $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажностью воздуха $(60 \pm 10) \%$. Следует не допускать воздействия на фрагмент бетонного полотна направленной струи воды под давлением, если это приводит к образованию дефектов и нарушению однородности структуры материала. Участки, находящиеся ближе 200 мм от места такого воздействия, считают непригодными для последующего отбора образцов для испытаний.

Б.2.2 Фрагмент или несколько фрагментов помещают на горизонтальную рабочую поверхность столешницы без складок и без нахлеста между собой. Для обеспечения прямолинейности и плоскостности образцов бетонного полотна в затвердевшем состоянии следует предварительно фиксировать бетонное полотно с помощью вспомогательных креплений (зажимы, струбцины либо пригрузы). По периметру каждого из фрагментов размещают крепления или грузы в количестве, достаточном для преодоления остаточной деформации бетонного полотна в затвердевшем состоянии. Фрагменты должны находиться на столе обращенными вверх той стороной, которая рекомендована производителем бетонного полотна, т. е. лицевой.

Б.2.3 Верхнюю поверхность фрагмента увлажняют водой в течение 8—10 мин. Для этого засекают время и подают воду на произвольно выбираемые сухие участки поверхности, визуально определяют наступление смачивания ткани (изменение цвета и блеска, тонкий слой воды на лицевой поверхности, отсутствие скатывания воды как с гидрофобной поверхности), постепенно переходят к поливу остающихся сухих участков, избегая пропуски из несмоченной ткани. При необходимости смачивание участков повторяют. Полив прекращают, когда на поверхности увлажнения фрагмента или нескольких фрагментов не остается несмоченных участков.

Б.2.4 После процедуры увлажнения за время не более пяти минут поднимают уровень воды на столе до уровня выше лицевой поверхности фрагментов на 5—10 мм и выдерживают в течение 50 мин от момента начала подачи воды, добавляя воду, если уровень воды падает ниже указанного. Затем полностью сливают воду, при этом допускается наклонять столешницу, если при этом не происходит прогиба поверхности свыше 1 мм на 1 м.

Б.2.5 После слива воды убирают грузы и оставляют фрагменты бетонного полотна на столешнице в течение суток. Далее фрагменты бетонного полотна в затвердевшем состоянии извлекают, аккуратно отделяя от поверхности столешницы, и устанавливают на сетчатых стеллажах при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(60 \pm 10) \%$.

Б.3 Подготовка образцов бетонного полотна в затвердевшем состоянии для проведения испытаний

Б.3.1 Готовые фрагменты бетонного полотна в затвердевшем состоянии весь период до момента испытания хранят в вертикальном положении в кассетах, обеспечивая расстояние не менее 20 мм между фрагментами, стенками кассеты и элементами камеры.

Б.3.2 Через 3 и 28 сут из фрагментов бетонного полотна в затвердевшем состоянии вырезают образцы для проведения испытаний в соответствии с разделом 8.

Библиография

- [1] СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- [2] Федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Ключевые слова: бетонное полотно в затвердевшем состоянии, бетонное полотно, водопоглощение, прочность

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 20.06.2025. Подписано в печать 23.06.2025. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,18.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru