



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ ОФСЕТНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 9094—89

Издание официальное

Е

БЗ 10—88/716

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



ГОСТ 9094-89, Бумага для печати офсетная. Технические условия
Offset printing paper. Specifications

БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ ОФСЕТНАЯ

Технические условия

Offset printing paper. Specifications

ГОСТ

9094—89

ОКП 54 3131, 54 3132

Срок действия с 01.07.90

до 01.07.95

в части бумаги № 2 марки Б —
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназначенную для печатания иллюстрационно-текстовых изданий и изобразительной продукции офсетным способом и устанавливает требования к офсетной бумаге, изготавливаемой для нужд народного хозяйства и экспорта.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Бумага должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Бумага должна изготавливаться следующих номеров и марок:

№ 1 — из беленой целлюлозы, в том числе лиственной — не более 80;

№ 2 марки А — из беленой целлюлозы и не более 50% беленой древесной массы;

№ 2 марки Б — из беленой целлюлозы и не более 50% белой древесной массы.

Назначение бумаги приведено в приложении.

1.2.2. Бумага должна изготавливаться в рулонах и листах.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
Е

© Издательство стандартов, 1989

Бумага № 1 массой бумаги площадью 1 м² 220 и 240 г должна изготавливаться в листах, по требованию потребителей — в рулонах.

1.2.3. Размеры листовой бумаги, ширина рулона, предельные отклонения по размерам и косине должны соответствовать ГОСТ 1342.

1.2.4. Диаметр рулона должен быть (850 ± 50) мм.

По согласованию с потребителем допускается изготовление рулонов бумаги диаметром до 1100 мм.

1.2.5. Примеры условных обозначений:

офсетной бумаги № 1 высшего сорта массой бумаги площадью 1 м² 70 г машинной гладкости с оптически отбеливающим веществом:

Бумага № 1 ВС 70 МГ ООВ ГОСТ 9094

То же, первого сорта массой бумаги площадью 1 м² 70 г каландрированной без оптически отбеливающего вещества:

Бумага № 1 1с 70 К ГОСТ 9094

То же, первого сорта массой бумаги площадью 1 м² 120 г каландрированной с оптически отбеливающим веществом, предназначенной для листовой печати в несколько листовпрогонов:

Бумага № 1 1с 120 К ООВ ЛП ГОСТ 9094

То же, высшего сорта массой бумаги площадью 1 м² 160 г машинной гладкости с оптически отбеливающим веществом, предназначенной для листовой печати в один листовпрогон:

Бумага № 1 ВС 160 МГ ООВ МЛП ГОСТ 9094

1.3. Характеристики

1.3.1. Показатели качества офсетной бумаги должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

1.3.2. В отдельных партиях по согласованию с потребителем бумагу № 1 высшего сорта изготавливают белизной 89,0—92,0%, первого сорта — белизной 87,0—90,0%, бумагу № 2 марки А — белизной 77,5—80,5%.

1.3.3. По согласованию с потребителем бумагу № 1 изготавливают тонированной. Белизна тонированной бумаги не определяется.

1.3.4. По согласованию с потребителем Краснокамской фабрики Гознака допускается изготавливать бумагу № 1 массой бумаги площадью 1 м² $(75,0 \pm 2,5)$, $(95,0 \pm 3,0)$, (115 ± 4) , (155 ± 4) , (215 ± 6) , (235 ± 6) г.

1.3.5. Допускается по согласованию с потребителем при содержании в композиции не более 40% лиственной целлюлозы изготавливать бумагу № 1 первого сорта с нормой показателя «стойкость поверхности к выщипыванию» не менее 1,7 м/с Неманскому целлюлозно-бумажному заводу, бумажным фабрикам Каменногорской, «Маяк революции», а также до 1993 г. Со-

Таблица 1

Наименование показателя	Нормы для бумаги				Метод испытания	
	№ 1		№ 2			
	Высший сорт	Первый сорт	А	Б		
1. Масса бумаги площадью 1 м ² , г	65,0 ± 2,0	65,0 ± 2,5	60,0 ± 2,0	60,0 ± 2,5	По ГОСТ 13199	
	70,0 ± 2,0	70,0 ± 2,0	70,0 ± 2,0	70,0 ± 2,0		
	80,0 ± 2,5	80,0 ± 2,0	75,0 ± 2,0	75,0 ± 2,0		
	100 ± 3	100 ± 2	100 ± 3	100 ± 2		
	120 ± 4	120 ± 2				
	160 ± 4	160 ± 3				
	220 ± 6	220 ± 7				
	240 ± 6	240 ± 7				
	0,75—0,85	0,75—0,85	0,70—0,80	0,65—0,75		По ГОСТ 27015
	0,80—0,90	0,80—0,90	—	—		
0,85—0,95	0,85—0,95	—	—			
3. Разрывная длина, м, не менее: в машинном направлении бумаги, предназначенной для рулонной печати в среднем по двум направлениям бумаги, предназначенной для листовых печати:	3700	3500	3500	3000	По ГОСТ 13525.1	
	2400	2300	2300	2300		
	2600	—	—	—		

2. Плотность, г/см³ бумаги машинной гладкости для массы бумаги площадью:
 1 м² до 160 г
 1 м² 160 г
 1 м³ св. 160 г,
 бумага каландрованной

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Норма для бумаги				Метод испытания
	№ 1		№ 2		
	Внешний сорт	Первый сорт	А	Б	
4. Прочность на разрыв при многократных перегибах в поперечном направлении, численно двойных перегибов, не менее: бумага № 1 для массы бумаги площадью 1 м ² 65,70 г для массы бумаги площадью 1 м ² от 80 до 160 г для массы бумаги площадью 1 м ² 150 г и выше бумага № 2	7	7	—	—	По ГОСТ 13525.2 и п. 3.3 настоящего стандарта
	10	8	—	—	
5. Степень проклейки, мм, для массы бумаги площадью 1 м ² 60 г	20	10	14	10	По ГОСТ 8049 По ГОСТ 7690
	1,2—1,9	1,2—1,8	1,2—1,8	1,2—1,8	
6. Белизна каждой стороны, %: с оптически отбеленными веществами без оптически отбеленного вещества	—	—	—	—	По ГОСТ 12795
	85,0—88,0	83,0—86,0	74,0—77,0	65,0—59,0	
7. Гладкость, с, бумага: машинной гладкости каландрованной	30—60	30—60	30—60	30—60	По ГОСТ 7629 и п. 3.4 настоящего стандарта
	30—150	80—150	80—150	80—170	
8. Масловая доля золь, %	10—14	10—14	8—12	8—12	По ГОСТ 12057 и п. 3.5 настоящего стандарта
	—	—	—	—	
9. Линейная деформация бумаги для листовой печати, %, не более в несколько листовпрогон в один листовпрогон	+2,2	+2,2	+2,1	+2,1	—
	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Норма для бумаги				Метод испытания
	№ 1		№ 2		
	Высший сорт	Первый сорт	А	Б	
10. Сорность (число соринков на 1 м ²) площадью: от 0,1 до 0,5 мм ² , не более св. 0,5 мм ²	80 0	100 0	160 0	300 0	По ГОСТ 13525.4
11. Влажность, %, бумаги, предназначенной для: рулонной печати листовой »	5,5±1,0 6,0±1,0	5,5±1,0 6,0±1,0	6,0±1,0 7,0+1,0 —1,5	6,0±1,0 7,0+1,0 —1,5	По ГОСТ 13525.19
12. Стойкость поверхности к выщипыванию, м/с, не менее	2,2	2,0	1,9	1,6	По ГОСТ 24356

Примечания:

1. Краснокамской фабрике Гознака допускается изготавливать бумагу № 1 массой площадью 1 м² до 150 г для листовой печати влажностью (5,5±1,0) %.
2. По согласованию с потребителем бумагу № 1 высшего сорта допускается изготавливать без оптически отбеливающего вещества беланной (78,0—82,0) %.

ветскому целлюлозно-бумажному заводу (на бумагоделательной машине № 3) и Котласскому целлюлозно-бумажному комбинату с нормой показателя — не менее 1,9 м/с до 1992 г.

1.3.6. В композиции бумаги № 1 должен применяться каолин с белизной не менее 80% по ГОСТ 19285 или ТУ 21—25—157.

1.3.7. В листовой бумаге большая сторона листа должна совпадать с машинным направлением.

1.3.8. Обрез кромок рулонной и листовой бумаги должен быть чистым и ровным.

1.3.9. Просвет бумаги должен быть равномерным и соответствовать образцу, согласованному между изготовителем и потребителем.

1.3.10. Бумага должна обладать хорошим восприятием печатной краски и не должна пылить при печатании.

1.3.11. Плотность намотки должна быть равномерной по всей ширине рулона.

1.3.12. В бумаге не допускаются: складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость.

В рулонной бумаге допускаются малозаметные морщины, залощенность, пятна, которые не могут быть обнаружены в процессе изготовления, если показатель этих внутрирулонных дефектов, определенный по ГОСТ 13525.5, не превышает: для бумаги № 1 — 1,0%, № 2 — 1,5%.

1.3.13. Число склеек в рулоне бумаги № 1 высшего сорта и № 2 марки А, предназначенной для печати на рулонных машинах, не должно превышать одной; предназначенной для печати на листовых машинах, — двух.

Число склеек в рулоне бумаги № 1 первого сорта и № 2 марки Б, предназначенной для печати на рулонных машинах, не должно превышать двух; предназначенной для печати на листовых машинах, — трех.

В партии бумаги № 1 высшего сорта и № 2 марки А, предназначенной для печати на рулонных машинах, допускается не более 10% рулонов со склейками, бумаги № 1 первого сорта и № 2 марки Б — не более 20% рулонов со склейками.

1.3.14. Концы полотна бумаги в местах обрывов должны быть прочно склеены по всей ширине рулона без склеивания смежных слоев. Ширина места склейки должна быть не менее 10 мм. Расстояние от кромки до места склейки с каждой стороны не должно превышать 10 мм.

Место склейки должно быть отмечено цветными сигналами, видимыми с торца рулона.

1.3.15. Бумагу переводят во второй сорт при наличии в рулоне или кипе бумаги не более трех из перечисленных ниже отклонений от нормы:

снижение нижнего или повышение верхнего пределов массы бумаги площадью 1 м^2 не более чем на 3%;

увеличение предельных отклонений по плотности не более чем на $0,02 \text{ г/см}^3$;

снижение нормы разрывной длины не более чем на 10%;

снижение нижнего или повышение верхнего пределов массовой доли золы не более чем на 2% (абс.);

снижение нижнего или повышение верхнего пределов гладкости не более чем на 10%;

увеличение нормы сорности не более чем на 15%;

увеличение внутрирулонных дефектов на 1%;

увеличение числа склеек в рулоне бумаги, предназначенной для печати на рулонных машинах, — до трех, листовых — до четырех.

1.4. Маркировка

1.4.1. Маркировка бумаги — по ГОСТ 1641 со следующим дополнением.

1.4.2. Маркировка бумаги, изготовленной с оптически отбеливающим веществом, должна быть дополнена обозначением: ООВ.

1.5. Упаковка

1.5.1. Упаковка бумаги — по ГОСТ 1641 со следующим дополнением.

1.5.2. При упаковывании бумаги в кипы количество листов бумаги в пачке должно быть $(100—250) \pm 2\%$ или $(300—500) \pm 1\%$.

2. ПРИЕМКА

2.1. Определение партии и объем выборок — по ГОСТ 8047.

2.2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытаниям — по ГОСТ 8047.

3.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытанием и испытания проводят по ГОСТ 13523 при относительной влажности воздуха $(50 \pm 2)\%$ и температуре $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$. Кондиционирование образцов перед испытанием — не менее 2 ч.

3.3. Показатель прочности на излом бумаги № 1 массой 1 м^2 240 г определяется на приборе с натяжением $(9,81 \pm 0,05) \text{ Н}$, бумаги № 2 — на приборе с натяжением $(4,90 \pm 0,10) \text{ Н}$.

3.4. При определении показателя «массовая доля золы» температура прокаливания должна быть $(800 \pm 25)^\circ\text{C}$.

3.5. Показатель линейной деформации определяют в поперечном направлении после намокания в воде в течение 30 мин.

3.6. Размеры и косину бумаги определяют по ГОСТ 21102, направление волокон — по ГОСТ 7585.

3.7. Чистота обреза кромок бумаги, просвет, пыление, красковосприятне, плотность намотки по ширине рулона определяются визуально.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение бумаги — по ГОСТ 1641.

4.2. Кипы бумаги при транспортировании должны быть размещены в горизонтальном положении.

Назначение офсетной бумаги

Т а б л и ц а 2

Номер, марка бумаги	Условное обозначение	Тип валажной машины	Назначение бумаги
№ 1, высший сорт: масса бумаги площадью 1 м ² 70—160 г масса бумаги площадью 1 м ² 65—100 г	№ 1 ВС 70—160 МГ ООВ МЛП К	Листовые	Иллюстративно-текстовые многокрасочные издания длительного срока службы, содержащие сложные полу- тоновые иллюстрации
	№ 1 ВС 65—100 МГ ООВ К	Рулонные с принудительной сушкой отгис- ков	
№ 1, высший сорт: масса бумаги площадью 1 м ² 220, 240 г	№ 1 ВС 220 МГ ООВ МЛП	Листовые	Художественные много- красочные открытки, со- держащие сложные полу- тоновые иллюстрации
	№ 1 ВС 240 МГ ООВ МЛП	Листовые	
№ 1, первый сорт: масса бумаги площадью 1 м ² 70—160 г масса бумаги площадью 1 м ² 65—100 г	№ 1 1с 70—160 МГ ООВ МЛП К	Листовые	Иллюстративно-тексто- вые одно- и многокрасоч- ные издания длительного срока службы, содержащие простые полутоновые иллю- страции
	№ 1 1с 65—100 МГ ООВ К	Рулонные с принудитель- ной сушкой отгисков	

Продолжение табл. 2

Номер, марка, бумага	Условное обозначение	Тип печатной машины	Назначение бумаги
№ 1, первый сорт: масса бумаги 1 м ² 220, 240 г	№ 1 с 220 240 МГ ООВ ЛЛП МЛП	Листовые	Художественные одно- и многокрасочные открытки, содержащие простые полутоновые иллюстрации
№ 2, марка А: масса бумаги площадью 1 м ² 70—100 г масса бумаги площадью 1 м ² 60—100 г	№ 2 А 70—100 МГ К № 2 А 60—100 МГ К	Листовые Рулонные с принудительной сушкой оттисков	
№ 2, марка Б: масса бумаги площадью 1 м ² 70—100 г масса бумаги площадью 1 м ² 60—100 г	№ 2 Б 70—100 МГ К № 2 Б 60—100 МГ К	Листовые Рулонные с принудительной сушкой оттисков	

Примечания:

1. Одно-двухкрасочные издания на бумаге № 1 первого сорта, № 2 марки А и Б машинной гладкости допускаются печатать на рулонных машинах без принудительной сушки оттисков.
2. Бумагу № 1 первого сорта с нормой показателя «стойкость поверхности к выщипыванию» не менее 1,7 м/с следует использовать для печати одно- и многокрасочных иллюстрационно-текстовых изданий длительного срока службы, содержащих простые полутоновые иллюстрации без наложения красок (до 25% полос).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР,

Государственным комитетом СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. В. Сазанова, Т. А. Федорова, В. И. Листратенко, канд. техн. наук, А. А. Загорский

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам № 1823 № 22.06.89

Срок первой проверки — 1993 г.

Периодичность проверки — 5 лет

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9094—83

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 1342—78	1.2.3
ГОСТ 1641—75	4.1
ГОСТ 7585—74	3.5
ГОСТ 7629—77	1.3.1
ГОСТ 7690—78	1.3.1
ГОСТ 8047—78	2.1, 3.1
ГОСТ 8049—82	1.3.1
ГОСТ 12057—81	1.3.1
ГОСТ 12795—89	1.3.1
ГОСТ 13199—88	1.3.1
ГОСТ 13523—78	3.2
ГОСТ 13525.1—79	1.3.1
ГОСТ 13525.2—80	1.3.1
ГОСТ 13525.4—68	1.3.1
ГОСТ 13525.5—68	1.3.1.2
ГОСТ 13525.19—71	1.3.1
ГОСТ 19225—73	1.3.6
ГОСТ 21102—80	3.6
ГОСТ 24356—80	1.3.1
ГОСТ 27015—86	1.3.1
TU 21—25—157—85	1.3.6

Редактор Т. В. Сажка

Сдано в наб. 07.07.89 Подл. в печ. 15.08.89 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр. отт. 0,68 уч.-изд. л.
Тир. 14 000 Цена 5 к.Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тяж. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 796