

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
9462—
2025

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Технические условия

(DIN EN 1316-1—2013, NEQ)

(DIN EN 1316-2—2013, NEQ)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2025

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 июля 2025 г. № 187-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узбекское агентство по техническому регулированию

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2025 г. № 913-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 9462—2025 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2026 г.

5 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений следующих стандартов:

- DIN EN 1316-1—2013 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Классификация по качеству. Часть 1. Дуб и бук» («Hardwood round timber — Qualitative classification — Part 1: Oak and beech», NEQ);
- DIN EN 1316-2—2013 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Классификация по качеству. Часть 2. Тополь» («Hardwood round timber — Qualitative classification — Part 2: Poplar», NEQ)

6 ВЗАМЕН ГОСТ 9462—2016

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2025



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

III

Введение

Настоящий стандарт разработан с учетом основного принципа, изложенного в DIN EN 1316-1—2013 и DIN EN 1316-2—2013 в части установления критериев сортировки круглых лесоматериалов по размерам и качеству, применительно к разделению круглых лесоматериалов лиственных (твердолиственных и мягколиственных) древесных пород на четыре сорта.

В целях соблюдения требований ГОСТ 1.5 в настоящий стандарт по отношению к применяемым стандартам DIN EN 1316-1—2013 и DIN EN 1316-2—2013 внесены следующие изменения:

- расширена область применения настоящего стандарта в части установления требований ко всем круглым лесоматериалам лиственных (твердолиственных и мягколиственных) древесных пород;
- приведены нормативные ссылки на межгосударственные стандарты;
- дополнены термины с соответствующими определениями для необходимости терминологического обеспечения взаимопонимания между различными пользователями данного стандарта;
- установлена классификация по назначению круглых лесоматериалов лиственных (твердолиственных и мягколиственных) древесных пород;
- установлены нормы ограничения пороков древесины для всех круглых лесоматериалов лиственных (твердолиственных и мягколиственных) древесных пород для определения качественных характеристик в зависимости от сорта;
- наименования пороков древесины изложены в соответствии с ГОСТ 2140;
- стандарт дополнен разделами «Требования безопасности», «Правила приемки», «Методы контроля», «Транспортирование и хранение».

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Технические условия

Round timber of hardwood species.
Specifications

Дата введения — 2026—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на круглые лесоматериалы лиственных (твердолиственных и мягколиственных) древесных пород (далее — лесоматериалы), предназначенные для использования в различных отраслях экономики, а также в личном хозяйстве.

Настоящий стандарт не распространяется на древесные хлысты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.015 Система стандартов безопасности труда. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2140 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 2292 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9014.0 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования

ГОСТ 9014.1 Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием

ГОСТ 9014.2 Лесоматериалы круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами при хранении

ГОСТ 9014.3 Лесоматериалы круглые. Химическая защита способом нанесения на поверхность при хранении

ГОСТ 17461 Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения

ГОСТ 17462 Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения

ГОСТ 21524 Лесоматериалы круглые. Средства для линейных и объемных измерений. Типы и основные параметры. Технические требования

ГОСТ 32594 Лесоматериалы круглые. Методы измерений

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в

государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения по ГОСТ 17461, ГОСТ 17462, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 мелкие лесоматериалы: Круглые лесоматериалы, имеющие диаметр в верхнем торце без коры от 6 до 13 см включительно при измерении с градацией 1 см.

3.2 средние лесоматериалы: Круглые лесоматериалы, имеющие диаметр в верхнем торце без коры от 14 до 24 см включительно при измерении с градацией 2 см.

3.3 крупные лесоматериалы: Круглые лесоматериалы, имеющие диаметр в верхнем торце без коры 26 см и более при измерении с градацией 2 см.

3.4

диаметр: Расстояние между двумя параллельными прямыми, лежащими в плоскости поперечного сечения круглого лесоматериала и касающимися с противоположных сторон окружности, образованной пересечением плоскости с внешней поверхностью древесины (в особых случаях — коры), например при измерении диаметра электронно-оптическими средствами.

[ГОСТ 32714—2014, статья 6.1]

3.5

верхний диаметр: Диаметр в верхнем меньшем торце.

[ГОСТ 32714—2014, статья 6.1.2]

4 Классификация

4.1 Лесоматериалы подразделяют в зависимости:

- от древесной породы (см. 4.2);
- установленного назначения:
 - для распиловки и строгания,
 - лущения,
 - производства спичек,
 - производства целлюлозы и древесной массы,
 - строительные и подтоварник,
 - для прочего использования в круглом виде,
 - дрова;
- крупности на группы (см. 4.3):
 - мелкие,
 - средние,
 - крупные;
- качества древесины на сорта (см. 5.1):
 - 1-й сорт,
 - 2-й сорт,
 - 3-й сорт,
 - 4-й сорт.

Примечание — По согласованию между поставщиком и потребителем допускается ограничение сортности лесоматериалов в зависимости от их назначения (см. приложение А).

4.2 Древесную породу лесоматериалов устанавливают в декларации поставщика. В случае разногласия между поставщиком и потребителем древесная порода лесоматериалов может быть определена по макроскопическим признакам древесины.

4.3 Группы крупности лесоматериалов устанавливают по таблице 1.

Таблица 1 — Группы крупности лесоматериалов

Группа крупности лесоматериалов	Верхний диаметр, см, без коры	Градация по определению диаметра, см
Мелкие	От 6 до 13 включ.	1
Средние	От 14 до 24 включ.	2
Крупные	От 26 и более	2

5 Технические требования

5.1 Качество лесоматериалов определяют по таблице 2.

Таблица 2 — Правила определения качества лесоматериалов

Видимые пороки древесины по ГОСТ 2140			Норма ограничения пороков древесины			
Группа	Вид	Разновидность	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт
Сучки	Открытые сучки	Все, за исключением табачных	В мелких лесоматериалах допускаются			
			В средних и крупных лесоматериалах не допускаются	В средних лесоматериалах допускаются диаметром, см, не более 3 6 в крупных лесоматериалах допускаются диаметром, см, не более 5 8		В средних и крупных лесоматериалах допускаются
		Табачные	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются диаметром не более 2 см	Допускаются
Трещины		Все разновидности, кроме боковых и торцовых от усушки	Не допускаются			Допускаются
		Боковые от усушки	Допускаются глубиной не более: 1/20 1/5 диаметра соответствующего торца			
		Торцовые от усушки	Допускаются по длине бревна не более: установленного припуска по длине диаметра верхнего торца			
Пороки формы ствола	Кривизна	Простая	Допускается с отношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине бревна в процентах, не более: 0,5 1,0 1,5 3,0			
		Сложная	Допускается в размере половины нормы простой кривизны			

Продолжение таблицы 2

Видимые пороки древесины по ГОСТ 2140			Норма ограничения пороков древесины			
Группа	Вид	Разновидность	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт
Пороки строения древесины	Пасынок		Не допускается	Допускается диаметром, см, не более		Допускается
				5	8	
	Сухобокость		Допускается глубиной не более 1/10 диаметра бревна в месте повреждения			Допускается
	Открытая прорость					
	Рак	Открытый				
		Закрытый				
	Ложное ядро		Не допускается		Допускается	
	Внутренняя заболонь					
Грибные поражения	Заболонные грибные окраски	Синева	Не допускаются		Допускаются глубиной по радиусу не более 1/10 диаметра соответствующего торца	Допускаются
		Цветные заболонные пятна				
	Побурение	Торцовое				
		Боковое				
	Гниль	Заболонная	Не допускается			Допускается глубиной по радиусу не более 1/10 диаметра соответствующего торца
		Наружная трухлявая	Не допускается			
		Ядровая	Не допускается	Допускается укладываемое во вписанную в торец полосу (вырезку) размером не более: в средних лесоматериалах: — 1/5 1/4 диаметра соответствующего торца с выходом на один торец; в крупных лесоматериалах: 1/5 1/4 1/3 диаметра соответствующего торца с выходом на один торец		
	Дупло					
Биологические повреждения	Червоточина	Поверхностная	Допускается			
		Неглубокая	Не допускается		Допускается	
		Глубокая			Допускается количеством отверстий, шт., в среднем на 1 м длины: до 5 до 10	
	Повреждение птицами		Не допускается		Допускается	

Окончание таблицы 2

Видимые пороки древесины по ГОСТ 2140			Норма ограничения пороков древесины			
Группа	Вид	Разновидность	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт
Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки	Инородное включение		Не допускается			Допускается
	Обугленность					
	Скос пропила		Допускается в пределах припуска по длине при условии сохранения его минимального значения			Допускается
	Заруб		Допускается глубиной не более 1/10 диаметра бревна в месте повреждения			Допускается
	Запил					
	Отщеп					
	Скол					
	Вырыв					
	Козырек		Не допускается		Допускается	
Примечания 1 Одновременное наличие заболонной и ядровой гнили не допускается. 2 В лесоматериалах для производства целлюлозы и древесной массы обугленность не допускается, не нормируются диаметр открытых сучков, трещины, пороки строения древесины, заболонные грибные окраски, биологические повреждения, скол пропила, механические повреждения (кроме козырька в лесоматериалах для древесной массы). 3 По согласованию между поставщиком и потребителем могут быть установлены иные требования к допускаемым порокам, устранимые пороки могут быть не учтены при определении качества соответствующих сортиментов. 4 Сучья допускаются высотой не более 2 см от поверхности неокоренного бревна. 5 Инородные включения, обнаруживаемые при визуальном осмотре лесоматериалов, должны быть удалены. 6 Видимые пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные в таблице 2 и в пунктах 1—5 настоящего примечания, допускаются.						

5.2 Размеры лесоматериалов определяют по согласованию между поставщиком и потребителем в соответствии со следующими условиями:

- лесоматериалы для распиловки и строгания — с градацией по номинальной длине 0,1 м;
- лесоматериалы для производства спичек — с градацией по номинальной длине 0,2 м;
- лесоматериалы для производства целлюлозы и древесной массы — с градацией по номинальной длине 0,25 м;
- лесоматериалы для лущения — номинальной длиной чурakov 1,3; 1,6; 1,91; 2,23; 2,54 м и в долготье длиной, кратной соответствующим чурakov;
- строительные лесоматериалы и подтоварник — с градацией по номинальной длине 0,25 м;
- прочие лесоматериалы для использования в круглом виде — с градацией по номинальной длине 0,5 м;
- для дров не нормируется.

Примечания

- 1 Лесоматериалы, кроме предназначенных для лущения, а также поставляемых в долготье и для производства целлюлозы и древесной массы, должны иметь припуск к номинальной длине, равный от 0,02 до 0,05 м.
- 2 Лесоматериалы для лущения, а также поставляемые в долготье, должны иметь припуск на разделку, равный от 0,02 до 0,05 м на каждый чурак.
- 3 Предельное отклонение фактической длины лесоматериалов для производства целлюлозы и древесной массы от их номинального размера составляет $\pm 0,02$ м.
- 4 По согласованию между поставщиком и потребителем допускается устанавливать размеры лесоматериалов с другой градацией.

5.3 При несоответствии размеров лесоматериалов параметрам по 5.2 (минимальный припуск менее допустимого значения или нижнее предельное отклонение более допустимого) их объем определя-

ют по ближайшей меньшей номинальной длине, установленной между поставщиком и потребителем. Если для согласованного назначения лесоматериалов меньшая номинальная длина не оговорена, объем сортимента определяют по фактической длине, округленной вниз до 0,1 м.

Такие лесоматериалы принимают нижележащим сортиментом, а если он не оговорен, низшим сортом лесоматериалов согласованного назначения.

5.4 Лесоматериалы поставляют потребителю неокоренными, допускается обдир коры.

Примечание — По согласованию между поставщиком и потребителем поставка лесоматериалов для использования в круглом виде может быть осуществлена в окоренном виде.

5.5 Лесоматериалы маркируют по ГОСТ 2292.

6 Требования безопасности

Производство лесоматериалов должно отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.015, ГОСТ 12.4.011.

7 Правила приемки

7.1 Лесоматериалы предъявляют к приемке партиями. Партией считают любое их количество одного назначения и, когда применимо, одной древесной породы, оформленное одним документом о качестве и количестве.

7.2 Документ о качестве и количестве должен содержать:

- наименование поставщика и его местонахождение;
- классификацию лесоматериалов в соответствии с разделом 4;
- размеры и сорт лесоматериалов в соответствии с разделом 5;
- количество лесоматериалов (при поштучном определении объема лесоматериалов — в штуках и в кубических метрах, при групповом определении объема лесоматериалов — только в кубических метрах);
- обозначение настоящего стандарта.

7.3 Измерение размеров отдельных лесоматериалов и их совокупности, а также их приемку по количеству осуществляют поштучным или групповым методом по ГОСТ 32594.

Примечание — Метод учета лесоматериалов по количеству устанавливают по согласованию между поставщиком и потребителем.

7.4 Приемку лесоматериалов по показателям качества осуществляют по результатам выборочного контроля. Порядок выборочного контроля устанавливают по согласованию между поставщиком и потребителем.

7.5 Партию лесоматериалов считают соответствующей требованиям спецификации составляющих ее сортиментов по показателям качества в тех случаях, если:

- а) объем бревен, имеющих значительные дефекты (исключающие их отнесение к соответствующим сортиментам), в партии лесоматериалов составляет не более 10 % от общего объема партии;
- б) объем бревен, имеющих характеристики, позволяющие отнести их к сортиментам с более высокой в сравнении с объявленной коммерческой ценностью, в партии лесоматериалов составляет не более 12 % от общего объема партии*.

8 Методы контроля

8.1 Маркировку лесоматериалов, а также наличие пороков древесины проверяют визуально, контроль маркировки осуществляют по ГОСТ 2292.

8.2 Размеры лесоматериалов измеряют средствами измерений по ГОСТ 427, ГОСТ 7502, ГОСТ 21524.

8.3 Контроль размеров, объема лесоматериалов осуществляют по ГОСТ 32594.

* См. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2128 «О порядке определения характеристик древесины и учета древесины».

Примечание — По согласованию между поставщиком и потребителем допускается применение нормативных документов поставщика.

8.4 Определение, классификацию и измерение пороков древесины проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 2140.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование лесоматериалов осуществляют по ГОСТ 2292.

9.2 Хранение лесоматериалов осуществляют по ГОСТ 9014.0, ГОСТ 9014.1, ГОСТ 9014.2, ГОСТ 9014.3.

Приложение А (рекомендуемое)

Сортность круглых лесоматериалов лиственных пород в зависимости от их назначения, за исключением тропических пород

Таблица А.1

Назначение лесоматериалов	Сорт
Для распиловки и строгания	1-й, 2-й, 3-й
Для лущения	1-й, 2-й
Для производства спичек	1-й, 2-й, 3-й
Для производства целлюлозы и древесной массы	1-й, 2-й, 3-й
Строительные и подтоварник	2-й, 3-й
Для прочего использования в круглом виде	3-й, 4-й
Дрова	4-й

Примечание — По согласованию между поставщиком и потребителем при описании назначения лесоматериалов допускается применение терминов по ГОСТ 17462.

Ключевые слова: круглые лесоматериалы лиственных пород, классификация, технические требования, требования безопасности, правила приемки, методы контроля

Редактор *Л.С. Зимилова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 26.08.2025. Подписано в печать 27.08.2025. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,18.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru