

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Метод испытания устойчивости окраски
к отбелке сернистым ангидридом

Textiles. Test method of colour fastness
to sulphuric anhydride bleaching

ГОСТ**9733.26—83**

ОКСТУ 8300, 8400, 9000

Срок действия с 01.01.86

до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и устанавливает метод испытания устойчивости окраски к действию сернистого ангидрида, применяемого при отбеливании волокон животного происхождения.

Метод основан на выдерживании текстильного материала, пропитанного раствором мыла, в атмосфере сернистого ангидрида.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования — по ГОСТ 9733.0—83.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ

Сосуд вместимостью 1 дм³ для получения сернистого ангидрида.
Серя техническая по ГОСТ 127—76.

Мыло нейтральное оленовое текстильное или детское в пересчете на 85 %-ное, раствор 5 г/дм³.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Выкраска на шерстяной ткани кислотным красным 163 по Колор Индексу 3-го издания (кислотным ярко-красным прочным Ж).

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Две смежные ткани размером 10—4 см, одна из того же волокна, что и рабочая проба, а другая из хлопка.

Шкалы серых эталонов для определения степени изменения первоначальной окраски и степени закрашивания смежных тканей.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Составную рабочую пробу готовят по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 2).

Из выкраски готовят составную рабочую пробу так же, как из ткани.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Приготовленные к испытанию составную рабочую и контрольную пробу тщательно замачивают в течение 5 мин при температуре (25 ± 2) °С в растворе мыла при модуле 50 : 1. Пробы вынимают из раствора, отжимают до 100 %-ного привеса и подвешивают в сосуд, содержащий сернистый ангидрид, полученный сжиганием 5 г серы под пробками. После зажигания серы сосуд тотчас же закрывают. Через 16 ч пробы вынимают из сосуда, немедленно промывают сначала дистиллированной водой, затем холодной проточной водой. Затем из составных рабочих и контрольной проб удаляют швы на всех сторонах кроме одной, короткой, и сушат по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 3).

4.2. Проводят оценку изменения окраски контрольной пробы. При этом, если изменение окраски не соответствует баллу 3, то испытание считается проведенным неверно, и его следует повторить с новыми рабочими и контрольной пробками.

Оценку устойчивости окраски рабочей пробы по изменению первоначальной окраски и закрашиванию смежных тканей проводят по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 4).

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

А. Л. Познякевич, М. Г. Романова, Н. Н. Красикова, А. П. Жданова, Н. С. Сальникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 февраля 1983 г. № 845

3. Стандарт соответствует МС ИСО 105—N05

4. Периодичность проверки — 10 лет

5. ВЗАМЕН ГОСТ 9733—61 в части разд. II, п. 40

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, из который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 127—76	2
ГОСТ 6709—72	2
ГОСТ 9733.0—83	1.1, 3.1, 4.1, 4.2

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1991 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1988 г. (ИУС 5—88)