



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1136—81

Издание официальное

5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва



ГОСТ 1136-81, Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности
Knitted underwear grades. Assessment of sort

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ

Определение сортности

Knitted underwear articles.
Determination of gradeГОСТ
1136—81

ОКП 84 1000

Срок действия до 01.07.82
до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бельевые трикотажные изделия и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, прикладным материалам должны соответствовать образцу-этalonу, утвержденному по ГОСТ 15.007—81, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт изделия определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида полотна и производственно-швейных пороков в соответствии с табл. 1 и 2.

4. Изделия просматривают на столе с лицевой стороны в расправленном виде без натяжения.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

5. В изделиях 1-го сорта допускается не более четырех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти (для изделий, предназначенных для военнослужащих, — не более четырех) производственно-швейных пороков, указанных в табл. 1 и 2 для изделий 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти производственно-швейных пороков, указанных в табл. 1 и 2 для изделий 2-го сорта.

При наличии в изделии пороков 1 и 2-го сортов изделие относится ко 2-му сорту, при этом в общей сложности в изделии 2-го сорта должно быть не более восьми пороков.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Сортность комплектных изделий устанавливают по изделию комплекта низшего сорта.

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению. Измерение пороков производят линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.

В изделиях из полотен, обладающих свойством к образованию затяжек, допускается производить измерение пороков мягким сантиметром.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. При определении сортности все части и детали изделий подразделяют на открытые и закрытые. На закрытых частях и деталях пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки, предусмотренные табл. 1 и 2, не учитываются, кроме обрыва нити и пряжи.

9. К закрытым частям и деталям изделий относят невидимые во время носки:

ластовицу, внутреннюю сторону отложного воротника, карманов, клапанов;

части изделий, закрытые отдельными деталями;

нижнюю часть мужских сорочек, морских фуфаяк, масок, предназначенных для ношения с заправкой в брюки, на расстоянии $\frac{1}{2}$ длины от низа изделия;

подкладку бюстгалтера купальных костюмов и изнаночную сторону в изделиях из непросвечивающегося полотна, кроме затыльника фуфаяк;

нижнюю часть рукавов на расстоянии $\frac{1}{2}$ длины рукава от линии проймы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца эталона на продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

- 11, 12. (Исключены, Изм. № 2).
13. (Исключен, Изм. № 3).

Т а б л и ц а 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нити	Количество или размер порока, не более			
			в больших изделиях		в куладных изделиях	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
1. Утолщения и утончения заметные от: 1. Искривлены пряжи и нити по линейной плотности, обработки узлов, см	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон, кроме хлопчатобумажной, Хлопчатобумажная пряжа	Не допускаются более 0,5	Допускаются	Не допускаются более 0,5	Допускаются
2. Утончения от: отсутствия эффекта извитости, в общей сложности, см 2. Утончения от: обрыва групповых элементарных волокон, в том числе от: общей сложности, см	Все виды полотен: пестровязанное и набивное одноцветное Основовязанное: пестровязанное и набивное одноцветное Куладное	Нить из синтетических волокон (текстурированная нить) Пряжа и нити из химических волокон	Не допускаются более 5,0	Допускаются утончения и резкие выраженные утолщения	Не допускаются более 5,0	5,0
оборота одной нити, в общей сложности, см		Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	10,0	То же	8,0
			Не допускаются	10,0	»	8,0
			Не допускаются	5,0	Не допускаются	2,0
			Не допускаются	3,0	То же	Не допускаются
			»	2,0	»	2,0

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество или размер порока, но более		
			в бельевых изделиях		в купальных изделиях
			1-го сорта	2-го сорта	3-го сорта
отсутствия футерной или плюшевой нити, количество петельных рядов	Кулирное футерованное, плюшевое	Пряжа из натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами или нитями	Не допускаются	Одного	Не допускаются
	Все виды полотен, кроме основовязанного (вертелочного)	Пряжа и нити из всех видов волокон	Одного группового до трех петель или двух петель ночных	Трех петель ночных или групповых до трех петель или двух петель ночных	Трех петель ночных или групповых до трех петель
3. Восстановление петельной структуры;	Все виды полотен	Пряжа из натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами и нитями	Не допускаются	1,5	1,0
4. Сброс петель, случайный разброс	Ослеповязанное (вертелочное)	Пряжа и нити из всех видов волокон	Одного	Шести одиночных или трех групповых размером до 0,5 см	Шести одиночных

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нити	Количество или размер порока, не более			
			в бельевых изделиях		в купальных изделиях	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
5. Затыжки размером до 0,5 см, шпук и разброс	Основовязаное Кулирное	Пряжа и нити из химических волокон Пряжа и нити из всех видов волокон	5 1 1,0	8 2 8,0	3 1 1,0	6 2 5,0
6. Провязывание загрязненной, масляной или цветной нити заметно, в общей сложности, см	Все виды полотен	Пряжа из всех видов натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами Пряжа и нити из химических волокон, кроме хлопчатобумажной пряжи Хлопчатобумажная пряжа	0,5 1,5	5,0 8,0	0,5 —	5,0 —
7. Неравномерность ворса, оттенки (в том числе зербристы) неравномерно расположенная от неровности окраски полотна по петельным рядам и столбикам), муары, заломы, ласы, нарушение рисунка при вязании замкнутые	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются
8. Полосы заметные от: останова машины, случай	Основовязаное	То же	Одного	Двух	То же	Одного

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид прями и нити	Количество или размер порока, не более			
			в бельевых изделиях		в купальных изделиях	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
уплотненных и разреженных петельных столбиков	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются
	Кулирное платирированное		5,0	Допускается	Не допускаются	Отдельные петли и черточки до 5,0
9. Пробивка заметная, в общей сложности, см	Кулирное футерованное	»	Не допускаются	То же	То же	Не допускаются
	Все виды полотен		Не допускаются	1,5	Не допускаются	1,0
10. Пятна, в общей сложности, см	То же	»	Отдельные петли	Двух петельных столбиков	Отдельные петли	Одного петельного столбика
11. Набор петель			1,0	2,0	Не допускаются	1,0
12. Деформированные петли от нарушения натяжения основы, в общей сложности, см	Основное	»	Не допускаются	10,0	—	—
13. Непроворсовка, в общей сложности, см	Все виды футерованных полотен		То же	Одного петельного столбика	—	Одного петельного столбика
14. Полоса от выключенной нити на изнаночной стороне, не видная с лицевой стороны	Кулирное двойное	»	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	—
15. Накладка-надевка, в общей сложности, см	Кулирное одностороннее		3,0	—	—	—

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нити	Количество или размер порока, не более			
			в больших изделиях 1-го сорта	2-го сорта	в кулирных изделиях 1-го сорта	2-го сорта
16. Перекос нитроузла-ных полотен с ярко выра-женным поперечным рисун-ком в полосу или клетку, % от ширины изделия	Кулирное с ма-шиной, включая до 30 вязальных си-стем Кулирное с ма-шиной, включая свыше 30 вязаль-ных систем Основноевязаное	Пряжа и нити из всех видов во-локон	4	5	3	5
17. Мушковатость, засоренность, заметные	Все виды поло-тен	То же	Не допу-скается	Допуска-ется	Не допус-кается	Допуска-ется
18. Пороки набивки за-метные: непрочатка рисун-ка, несорпадение фигур и сдвиг рисунка, мес-кие пигментные пятна и брызги, налезки (от-печатки рисунка) расплыв краски	То же	→	То же	То же	То же	То же
			Не допускается			

Примечания:

1. В изделиях не учитываются:

сбитость рисунка от набивки неразрезанных полотен в изделиях без боковых швов;

смещение раппорта рисунка (петельных рядов при смене переплетений) по вертикали;

сбитость и смещение рисунка посередине переда, сидения, бока и ластовиц при наличии швов и без них в панталонах и трусах из набивных и рисунчатых полотен;

следы от катушечно-ширильной машины (по боку изделия);

цветные точки от красителей (в том числе загрязненные) вразброс по изделию не более трех случаев (более трех случаев относят к пороку «пятна»);

зедриность равномерно расположенная по петельным рядам по всему изделию;

складка от сгиба полотна посередине изделия;

малозаметные пороки, не влияющие на внешний вид, указанные в подпунктах 1, 6—9, 17, 18.

2. Сброшенные петли должны быть подняты и закреплены независимо от их расположения на изнаночной или лицевой стороне в изделиях из кулирного полотна.

Порок «поднятые петли с закреплением», расположенный на изнаночной стороне изделия и не видимый с лицевой стороны, не учитывается.

3. Штопку производят крючком или иголкой, восстанавливая петельную структуру под рисунок или переплетение полотна с последующим закреплением петель, или аккуратно зашивают иголкой в изделиях из вертикальных полотен.

При невозможности восстановления петельной структуры иголкой или крючком под рисунок или переплетение допускается аккуратная зашивка иголкой в изделиях 2-го сорта на кулирном одностороннем полотне размером не более 0,5 см.

4. В изделиях не допускаются:

черные, чернильные, красильные и ржавые пятна;

полное отсутствие ворса (непроворсовка) на футерованном полотне;

проколы от игл сушильно-ширильной машины

5. Сортность полотна в кулонах и деталях определяют по порокам, отнесенным к одному изделию.

6. В изделиях из всех видов полотен, кроме полотен с ярко выраженным поперечным рисунком в полоску или клетку, определяется порок в соответствии с нормативно-технической документацией на полотна.

7. Допускается различная плотность вязания в деталях одного изделия в соответствии с нормативно-технической документацией на трикотажные полотна.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Таблица 2

Наименование швейно-производственного порока	Размер порока, см, не более, в изделии	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Разная длина:		
длинных рукавов, боковых швов, плечевых швов (сгибов), пройм (в изделиях без рукавов), сторон парных деталей (кокетка комбинаций, верхняя часть купальных костюмов)	1,0	1,5 (для длинных рукавов — 2,0)
коротких рукавов, концов воротника, напульсников, манжет	0,5	1,0
2. Разная ширина:		
рукавов, ножек (у низа ластовиц)	1,0	1,5
напульсников, манжет	0,5	1,0
3. Несимметричность:		
вытачек, складок и рельефов сторон изделия, бретелей	1,0	1,5
перекос воротника, отклонение планки и переднего разреза от средней линии изделия, разное расстояние между петлями	0,5	1,0
4. Отклонение строчки от конструктивной линии:		
при подшивке верха и низа изделия, вшивка резиновой тесьмы	0,5	1,0
при отстрачивании воротника (горловины), планки, борта и других деталей	0,3	0,5
5. Несовпадение полос рисунка заметное:		
шов спинки, полки	Не допускается	Допускается
прочие детали	Не учитывается	
6. Смещение:		
кружев, манжет, бокс, канта при стачивании продольных швов в месте их соединения с полотном	0,5	1,0
при высоте зубца кружева свыше 1,0 см	1,0	1,5
7. Несовпадение соединительных швов:		
при втачивании рукавов, манжет, напульсников, оборки кружев, по шаговому шву	1,0	1,5

Примечания:

1. Порок «явная прорубка» определяют по ГОСТ 25006—83.

2. Перекос воротника измеряют от плечевых швов сложенного изделия до края воротника.

3. В изделиях при полном совпадении начала и конца плоского шва порок «заход» не учитывается.

В изделиях 1-го и 2-го сортов не учитывается несовпадение начала и конца плоского шва до 0,5 см (при условии соблюдения требований ГОСТ 10399—87).

4. В изделиях не учитываются при подсчете общего количества пороков: пороки, перечисленные в пунктах 1—7 размером до 0,5 см включительно; прохваты на лицевой стороне при подшивке изделий на машине двухниточного краеобметочного шва до 0,3 см;

нарушение структуры шва с сохранением целостности нити (одни случаи в одном шве).

5. При несоответствии цвета швейных ниток и прикладных материалов, предусмотренных утвержденным образцом-эталоном, конфекционной картой и технической документацией на изделие, изделие относят ко 2-му сорту.

В изделиях 1-го сорта светлых тонов допускается производить пошив белыми нитками и нитями, кроме строчек, видимых с лицевой стороны (пришив кружев, аппликаций, канта, отделочных строчек и других).

6. В изделиях не допускаются:

прорубка;

образование складки швом;

незахват шва;

перекос шва от края сложенного изделия размером более 2,0 см (измерение производят по низу изделия).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук (руководитель темы); Н. А. Мазуркина;
Г. Н. Антонова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. № 1684

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1136—81

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—81	2
ГОСТ 10399—87	3
ГОСТ 26006—83	3

5. Срок действия продлен до 01.07.92 Постановлением Госстандарта от 19.09.86 № 2722

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ [ноябрь 1988 г.] с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1986 г., декабре 1987 г., августе 1988 г. [ИУС 12—86, 3—88, 12—88].

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *Э. В. Мизля*
Корректор *Г. И. Чубко*

Слано в наб. 23.03.89 Подп. в печ. 24.05.89 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,70 уч.-изд. л.
Тир. 10 000 Цена 5 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123657, Москва, ГСП,
Новопроспектский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Дарюс и Гиренис, 39. Эвн. 983.