



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШЕРСТЬ ОВЕЧЬЯ НЕМЫТАЯ ТОНКАЯ КЛАССИРОВАННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ΓΟCT 7763-71

Издание официальное



25 KOII

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШЕРСТЬ ОВЕЧЬЯ НЕМЫТАЯ ТОНКАЯ КЛАССИРОВАННАЯ

Технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7763—71

Unwashed fine classed sheep wool. Technical requirements. Marking, packing, transportation and storage

OKII 98 3114

Срок действия

c 01.01.72 no 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на тонкую классированную шерсть, состригаемую один раз в год с овец различных тонкорунных пород, породных групп и получаемых от них примесей с тонкой шерстью.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Тонкую шерсть по совокупности качественных показателей подразделяют на мериносовую и немериносовую.

1.2. Мериносовая рунная шерсть характеризуется однородностью, штапельным строеннем руна, мягкостью, эластичностью, уравненностью по тонине и длине волокна в штапеле, от нормальной до плоской равномерной по длине штапеля извитостью, за исключением вымытой части верхушек штапеля, и достаточным содержанием жиропота. В районах Восточной и Западной Сибири, Казахстана, Урала, Закавказья и Средней Азии в мериносовой шерсти допускается относительно меньшее содержание жиропота.

Издание официальное

С Издательство стандартов, 1991 Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражировач и распространен без разрешения Госстандарта СССР Тонина волокон мериносовой шерсти должна быть не грубее 60 качества (23,1—25,0 мкм), на шейной части руна и на ляжках допускается 58 качества (25,1—27,0 мкм).

В мериносовой шерсти допускается вымытость верхней части штапеля, которая определяется в руне на боку и лопатке, а также наличие в штапелях одиночных коротких огрубленных серповидных волокон длиной до 20 мм.

Цвет шерсти белый. В зависимости от цвета жиропота и миперальных примесей шерсть в немытом виде может иметь различные оттенки. Мертвые, сухие и цветные проросшие волокна отсутствуют.

- 1.3. Мериносовая шерсть, получаемая с молодняка годовалого возраста (первого года стрижки), характеризуется заостренностью и сухостью верхушек наружного штапеля, меньшей уравненностью волокон по тонине и длине и менее выраженной извитостью волокон. В отдельных рунах шерсти молодняка допускается наличие ягнячьего волоса (песига). В остальном эта шерсть должна соответствовать характеристике мериносовой шерсти.
- 1.4. К мериносовой шерсти допускается относить шерсть, состригаемую со всех овен тонкорунных пород, породных групп и их помесей, если она по своим данным соответствует характеристике мериносовой шерсти.
- 1.5. Тонкая немериносовая шерсть характеризуется штапельным строением руна, малым содержанием жиропота, недостаточной уравненностью по тонине и длине волокон в штапеле и поруну и слабо выраженной извитостью волокон. Тонина волокон основной массы шерсти руна должна быть не грубее 60 качества, а остальная часть руна однородная.

В некоторых разновидностях этой группы тонкой шерсти допускается наличие рассредоточенного по руну проросшего сухого и мертвого волоса.

- 1.6. Немериносовая шерсть, получаемая с молодняка годовалого возраста (первого года стрижки), характеризуется большей заостренностью и сухостью верхушек наружного штапеля, меньшей уравненностью по тонине и длине волокон в штапеле. В отдельных ручах шерсти молодняка допускается наличие ягнячьего волоса (песига). В остальном эта шерсть должна соответствовать характеристике тонкой немериносовой шерсти.
- 1.7. К тонкой немериносовой шерсти допускается относить шерсть, состригаемую со всех тонкорунных пород овец и тонкорунно-грубошерстных помесей, если она по своим данным соответствует характеристике тонкой немериносовой шерсти.
- 1.8. Тонкую немериносовую шерсть подразделяют по цвету в соответствии с табл. 1.



Цвет шерсти	Характеристика шерсти по цвету		
Белый Светло-серый Цветная	Белая. В зависимости от цвета жиропота и минеральных примесей немытая шерсть может иметь различные оттенки Белая с проросшими цветными волокнами Натуральных цветов: серого, темно-серого, коричневого всех оттенков и черного		

 Тонкую мериносовую и немериносовую шерсть подразделяют на:

рунную — шерсть, снятую с одной овцы и состоящую из штапелей, более или менее связанных между собой в одно целое руно. Неполные руна, а также незагрязненные куски шерсти, завернутые в руно, от которого они отделились, относят к рунной шерсти;

кусковую — незагрязненные куски шерсти массой менее 150 г каждый, предъявляемые к сдаче отдельно от рун. Кусковую шерсть принимают отдельно от рунной шерсти без подразделения по классам и состоянию;

шерсть низших сортов.

1.10. Рунную мериносовую шерсть в зависимости от длины и тонины волокон основной массы шерсти, под которой понимают не менее 65% массы или площади руна, подразделяют на классы и подклассы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Табляца 2

Кляссы	Под- классы	Характеристика руна		
Выс- ший (шерсть отбор- ная)	- 1	Шерсть основной массы длиной не менее 70 мм, тониной 64 качества (20,5—23,0 мкм) и выше. Остальная шерсть не грубее 60 качества с плотным строением штапелей, прочная на разрыв, без переследов, эластичная, достаточно жиропотнач, не засоренная растительными примесими. На холке допускается только растительный легко отделимый сор (сено, солома, русский репей) Шерсть основной массы длиной не менее 65 мм, тониной 64 качества и выше. Остальная шерсть не грубее 60 качества, допускается на шейной части руна и ляжках шерсть 58 каче-		
1	2	ства Шерсть основной массы длиной не менее 65 мм, тонивой 60 и 60/64 качества, допускается на шейной части руна и ляжках шерсть 58 качества		

Классы	Под- классы	Характеристика руна
111	1	Шерсть основной массы длиной не менее 55 мм, тоинной 64 качества и выше. Остальная шерсть не грубее 60 качества, допускается на шейной части руна и ляжках шерсть 58 качества
11	2	• 11 чества Нерсть основной массы длиной не менее 55 мм, тониной 60 и 60/64 качества, допускается на шейной части руна и ляж- ках шерсть 58 качества
Ш	_	Шерсть основной массы длиной не менее 40 мм, тониной 60 качества и выше, допускается на шейной части руна и ляжках шерсть 58 качества

Примечания:

 За дляну шерсти принимают высоту штапеля в расправленном, но не растянутом состоянии.

 Щерсть длиной (основной массы руна) менее 40 мм считают укороченной и принимают без подразделения по тонине и состоянию.

(Исключен, Изм. № 2).

1.11. Руна баранов-производителей с тониной волокои основной массы шерсти 58 качества, отвечающие требованиям, предъявляемым к мериносовой шерсти, относят в зависимости от длины волокон основной массы к 2 подклассу I или II класса мериносовой шерсти.

1.12. Рунную тонкую немериносовую белую и светло-серую шерсть в зависимости от длины и тонины волокон основной массы шерсти, под которой понимают не менее 55% массы или площади руна, подразделяют на классы и подклассы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Классы	Под- качесы	Характеристика руна		
I	1	Шерсть основной массы длиной не менее 65 мм, тониной		
1	2	61 качества и выше. Остальная шерсть однородная Шерсть основной массы длиной не менее 65 мм, тониной		
İl	1	60 и 60/64 качества. Остальная шерсть однородная Шерсть основной массы длиной не менее 55 мм, тониной		
11	2	64 качества и выше. Остальная шёрсть однородная - Шерсть основной массы длиной не менее 55 мм, тониной - 60 и 60/64 качества. Остальная шёрсть однородная		
111		Шерсть основной массы длиной не менее 40 мм и тониной 60 качества и выше. Остальная шерсть однородная		

Примечания:

 За длину шерсти принимают высоту штапеля в расправленном, но не растянутом от извитости состояния. Шерсть длиной (основной массы руна) менее 40 мм считают укороченной и принимают без подразделения по тонкие и состоянию.

3. Рунную тонкую немериносовую цветную шерсть на классы не подразде-

ляют,

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.13. Руна тонкорунных баранов-производителей с тониной волокон основной массы шерсти 58 качества, отвечающие требованиям, предъявляемым к тонкой немериносовой шерсти, относят в зависимости от длины волокон основной массы к 2 подклассу I или II класса немериносовой шерсти.

 1.14. Рунную тонкую мериносовую и немериносовую шерсть в пределах каждого класса и подкласса в зависимости от состояния (характера и степени засоренности, переследа, потери прочности

на разрыв, потери натурального цвета) делят на:

нормальную;

сорно-репейную;

дефектную;

сорно-репейно-дефектную.

Примечание. Рунную тонкую немериносовую цветную шерсть по состоянию не подразделяют».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.14.1. Шерсть рунная нормальная

Шерсть прочная на разрыв, с достаточным содержанием жиропота. Растительный легко отделимый сор, независимо от местонахождения его на руне, а также растительный трудно отделимый сор (репей-пилка, тырса) на второстепенных частях руна (шея, брюхо, ляжка) допускается каждый в отдельности или в общей сложности в количестве не более 10% к площади или массе руна.

Шерсть, утратившую натуральный цвет по всей площади руна более чем на 1/3 длины штапеля (изменение цвета шерсти ясно заметно в немытой шерсти) вследствие неправильной купки или

содержания овец, относят к пожелтевшей.

1.14.2. Шерсть рунная сорно-репейная

Первая группа — шерсть, содержащая растительный легко отделимый сор в количестве более 10 до 30% к площади или массе руна или растительный трудно отделимый сор в количестве не более 15% к площади или массе руна, независимо от местонахождения сора на руне.

Вторая группа — шерсть, содержащая растительный легко отделимый и трудно отделимый сор в количестве, превышающем

установленные для первой группы допуски.

В остальном для первой и второй групп сорно-репейной шерсти характеристика та же, что и для нормальной рунной шерсти.

1.14.3. Шерсть рунная дефектная

Первая группа — шерсть с переследом у основания или на конне штапеля.



Вторая группа — шерсть с переследом посередине штапеля, а с переследом у основания и одновременно на конце штапеля; а также шерсть, потерявшая натуральный цвет и прочность на разрыв вследствие неправильной купки или содержания овец.

В остальном для первой и второй групп дефектной шерсти ха-

рактеристика та же, что и для нормальной рунной шерсти.

1.14.4. Шерсть рунная сорно-репейно-дефектная

Шерсть сорно-репейная первой или второй группы и одновре-

менно дефектная первой или второй группы.

1.15. Мериносовую шерсть всех классов, подклассов и состояний, засоренную цветными волоквами или клочками цветной однородной шерсти, относят к мериносовой шерсти с цветными волокнами.

Мериносовую шерсть всех классов, подклассов и состояний, засоренную грубыми волокнами или клочками грубой шерсти, от-

носят к мериносовой шерсти с грубым волосом.

Немериносовую тонкую шерсть всех классов, подклассов, состояний и цветов, засоренную посторонними грубыми волокнами или клочками грубой шерсти, относят к тонкой немериносовой шерсти с грубым волосом, кроме шерсти с проросшим сухим и мертвым волосом.

Немериносовую тонкую белую шерсть всех классов, подклассов и состояний, засоренную цветными волокнами или клочками

цветной шерсти, относят к шерсти светло-серой.

При наличии в тонкой мериносовой и немериносовой шерсти случайных единичных посторонних грубых или цветных волокон шерсть не считается засоренной грубыми или цветными волокнами.

 В руне не допускается наличие шерсти, имеющей клеймо, нанесенное несмываемой краской.

 1.17. Засорение шерсти посторонними примесями (обрезки ниток, веревок, тряпок) не допускается.

Тонкую шерсть низших сортов подразделяют на: обор,

обножку и кизячную.

Обор — мелкие загрязненные клочки шерсти, отделившиеся от рун при стружке, а также получаемые при уборке рун обрывом, загрязненный мочей или калом окраек, а также шерсть, состригаемая с хвоста, внутренней поверхности ляжек, лба и щек овец.

Обножка — короткая шерсть, состригаемая с нижних частей ног овец, со значительным количеством «кроющего волоса».

 Π римечание. В рунной шерсти допускается подстрижка в количестве до 1% от массы шерсти. Подстрижку в количестве более 1% относят к обножке.

Кизячная — мелкие клочки шерсти, обрываемые с задних частей руна, сильно загрязненных калом овец.



 1.19. Низшие сорта тонкой мериносовой и немериносовой шерсти по цвету, длине, тонине и состоянию не подразделяют.

1.20. Классированная тонкая мериносовая и немериносовая шерсть по тонине должна соответствовать образцам-эталонам, применяемым на предприятиях промышленности, и утвержденным в установленном порядке.

. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1. Свертывание рун должно производиться следующим образом. Руно расстилают на решетчатом столе концами штапелей вверх и отделяют от него шерсть низших сортов: обор, обножку и кизячную. Затем одну из боковых сторон руна, примерно на расстоянии 1/3 от края, перегибают вдоль и накладывают на середину руна, другую, противоположную сторону руна, таким же образом накладывают на первую, после чего руно свертывают валиком одновременно со стороны головы и хвоста к середине.

2.2. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по

ГОСТ 6070—78 со следующими дополнениями;

рунную тонкую мериносовую и немериносовую белую и светлосерую шерсть упаковывают отдельно по классам, подклассам и группам состояния, предусмотренным настоящим стандартом; рунную тонкую немериносовую цветную шерсть упаковывают отдельно;

рунную мериносовую и немериносовую тонкую шерсть с грубым волосом упаковывают отдельно;

рунную мериносовую и немериносовую тонкую белую шерсть, засоренную цветными волокнами, упаковывают отдельно;

рунную тонкую немериносовую шерсть с наличием рассредоточенного по руну проросшего сухого и мертвого волоса упаковывают отдельно;

рунную нормальную пожелтевшую шерсть упаковывают отдельно;

кусковую и укороченную тонкую мериносовую и немериносовую шерсть упаковывают отдельно по цвету;

шерсть низших сортов — обор, обножку и кизячную упаковывают отдельно по наименованиям без подразделения на мериносовую и немериносовую.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3, 2.4. (Исключены, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. PAЗPAБOTAH И ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

- П. Б. Генкин (отв. исполнитель), Н. С. Лазуков, Борисова Н. Д., Сидоров А. Г.
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕИСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9.07.71 № 1233
- 3. B3AMEH FOCT 7763-55
- 4. Срок первой проверки 1989 г; периодичность проверки 5 лет
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 6070—78	2.2

- 6. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 10.05.90 № 1138
- 7. Переиздание (март 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1982 г., феврале 1987 г. (ИУС 4-83, 5-87).

Редактор Т. Н. Василенко Технический редактор Г. А. Теребинкина Корректор М. С. Кабашова

Сдано в шаб. 14.04.9) Подп. в печ. 30.05.91 0,75 усл. п. в. 0,75 усл. кр.-отт. 0,57 уч.-изд. л. Ткр. 6000

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресвенский пер., 3-Тип, «Московский печатинк», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 283



		Eguverya		
Bernylous	Накиенованна	Сбозичник		
	,	мандународное	русское	
0 C H 8 B H M	Е ЕДИНИ	пр си		
Длина	метр	m	M	
Macca	килограмм	kg	Kf	
Время	секунда	S	c	
Сила электрического тока	ампер	A	A 1	
Термодинамическая температура	кольвин	K	ĸ	
Количество вещество	моль	mol	жоль	
Сила света	кандела	cd	кд	
дополните	Льные ед	иницы с	И	
Плоский угол	радиан	rad	ред	
Телесный угол	стерадиан	sr.	ср	

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

	. Единча			Burnauman names	
Bernanda	Materia arranga	Обозначения		Рыраксение через основные и до-	
	Наниенова- ние	междуна- редлек	русское	полнительные единицы СИ	
Частота	герц	Hz	Гщ	c-1	
Сила	ньютон	N	н	M-KT-C-2	
Давление	паскаль	Pa	Па	W-1 KL-C-3	
Энергия	джоуль	J	Дж	W3-KL-C-3	
Мощность	BOTT	W	Вт	M2 - KF - C-3	
Количество электричества	жулон	C	Kn	c·A	
Электрическое напряжение .	вольт	V	В.	M2 Kr-c-3 A-	
Электрическая емкасть	фарад	F	Φ.	M-9Kr-1.c1.A	
Электрическое сопротивление	9.4	: 2	O _M	M2-KF-C-3-A-	
Электрическая проводимость	сименс	S	CM	M-4Kr-1.c1.A3	
Поток магнутной индукции	вебер	Wb.	36	M2 - Nr - C-3-A-	
Магнитная индукция	тесла	T	Ta	Kr: c-2 - A-1	
Индуктивность	генри	H	Гн	M2-XF-C-2-A	
Световой поток	люмен	lm -	BM.	кд∙ср	
Освещенность	люкс	lx .	лк	м−2 - хд - ср	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	5-x	c-i	
Поглощенная доза нонизирую-	Requ	Gy	Γp	W ₅ · c _{−5}	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	3a	W ₁ · C→	