

ГОСТ 9624—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ДРЕВЕСИНА СЛОИСТАЯ КЛЕЕНАЯ

## МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ СКАЛЫВАНИИ

Издание официальное



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

БЗ 12—92/1322 7460

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

**ВНЕСЕН** Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

### 2. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь Республика Казахстан Республика Украина Российская Федерация	Белстандарт Казглавстандарт Госстандарт Украины Госстандарт России

### 3. ВЗАМЕН ГОСТ 9624—72

### 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 166—89	1
ГОСТ 6907—90	1
ГОСТ 9620—72	2.1; 4.2
ГОСТ 9621—72	2.7
ГОСТ 11358—89	1
ГОСТ 28840—90	1

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ****ДРЕВЕСИНА СЛОИСТАЯ КЛЕЕНАЯ**

Метод определения предела прочности при скалывании

Laminated glued wood.  
Method for determination of shear strength

ОКСТУ 5509

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на фанеру, фанерные и столлярные плиты, древесные слоистые пластики и устанавливает метод определения предела их прочности при скалывании по клееному слою и по древесине.

**1. АППАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ**

Для определения предела прочности при скалывании применяют следующие аппаратуру и инструменты:

испытательную машину по ГОСТ 28840 с погрешностью измерения нагрузки до 1 %;

приспособление к испытательной машине (черт. 1) для испытания образцов слоистой клееной древесины, изготовленных по черт. 2, 3 и 7;

микрометр по ГОСТ 6507 или толщиномер по ГОСТ 11358 с погрешностью измерения не более 0,1 мм;

штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения 0,1 мм.

---


**Издание официальное**

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 Зак. 942

### Приспособление к испытательной машине



1 — образец; 2 — упорная планка; 3 — планка; 4 — захват; 5 — упор; 6 — траверса

Черт. 1

Допускается применять другую аппаратуру и инструменты, обеспечивающие требуемую точность измерений.

## 2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ


2.1. Отбор образцов, их изготовление и подготовку к испытаниям проводят по ГОСТ 9620.

2.2. Форма и размеры образцов для испытаний на скалывание по клеевому слою должны соответствовать указанным на черт. 2, 3 и 4.

Образцы вырезают вдоль волокон наружного слоя.


Пропил образцов проводят до клеевого слоя, наиболее удаленного от наружного, в соответствии с черт. 2, 3, 4. Если центральный слой состоит из одного или двух слоев шпона, имеющих поперечное направление волокон по отношению к наружным слоям образца, то центральный слой пропиливают до прилегающего к нему продольного слоя.

Форма и размеры образцов древесных слоистых пластинок  
толщиной до 2,5 мм



Черт. 2, лист 1


Форма и размеры образцов древесных слоистых пластинок  
толщиной более 2,5 мм, столярных и фанерных плит



1 — отход; 2 — строганный шпун; 3 — линия реза

Черт. 2, лист 2

## Форма и размеры образцов фанеры



1 — отход; 2 — линия реза

Черт. 3

При толщине материала 15 мм и более образцы срезают настолько, чтобы их толщина составила

$$\frac{S}{2} + h,$$


где  $S$  — толщина материала;

$h$  — глубина пропила, равная 5 мм.

Для столярной плиты и материала, облицованного строганым шпоном, пропил проводят до клевого слоя, прилегающего к наружному слою строганого или лущеного шпона, в соответствии с черт. 2. Ширина пропила  $b'$  образца должна равняться 12 мм.


Допускается другая ширина пропила при изменении конструкции захватывающего приспособления.

Форма и размеры образцов 3-слойной авиационной фанеры толщиной до 2,5 мм



Черт. 4, лист 1

Форма и размеры образцов 5-слойной авиационной фанеры толщиной до 2,5 мм




Черт. 4, лист 2

Примечание. Для фанеры толщиной 2,0 мм  $l_1 = 10$  мм, толщиной 2,5 мм  $l_1 = 15$  мм.

2.3. По согласованию с потребителем допускается проводить испытание фанеры на скалывание по клеевому слою на образцах в соответствии с черт. 5.


Форма и размеры образцов фанеры любой слойности, кроме 4-слойной, для наружных слоев шпона толщиной 1,5 мм и более



$S_{\text{шпона}}$  — толщина шпона


Черт. 5, лист 1

Форма и размеры образцов фанеры любой слойности, кроме 4-слойной, для наружных слоев шпона толщиной менее 1,5 мм




Черт. 5, лист 2

Форма и размеры образцов 4-слойной фанеры



Черт. 5, лист 3

Примечание. При испытании фанеры любой слойности, кроме 4-слойной, лишние слои шпона срезают в соответствии с черт. 6 для определения прочности склеивания в различных слоях фанеры по сечению.




H — отход

Черт. 6

Испытуемые образцы должны иметь симметричную конструкцию. Пропил  $b'$  проводят на глубину, равную  $\frac{2}{3}$  толщины шпона  $S_{шп}$ , прочность склеивания которого определяют.

2.4. Форма и размеры образцов для испытания на скалывание по древесине должны соответствовать указанным на черт. 7 и в таблице.



Черт. 7

мм	
Ширина плоскости скалывания (толщина материала) $b(S)$	Длина плоскости скалывания $l_1$
15	23,0
20	17,0
25	14,0
30	11,5
35	10,0
40	8,5

**Примечание.** Для материала толщиной менее 15 мм проводят склеивание (холодный способ) нескольких листов фанеры до получения толщины 15 мм и более. При толщине материала более 40 мм образцы срезают настолько, чтобы их толщина составила 40 мм.

2.5. Ширину плоскости скалывания  $b$  для образцов, изготовленных по черт. 3, 4, 5, принимают равной ширине образца, измеренной в середине длины плоскости скалывания; для образцов, изготовленных по черт. 2 и 7, ширину плоскости скалывания  $b$  образца измеряют посередине длины каждой плоскости скалывания и принимают как среднее арифметическое двух измерений.

Длину плоскости скалывания  $l_1$  и  $l_2$  принимают равной среднему арифметическому: двух измерений — для образцов, изготовленных по черт. 3, 4, 5; четырех измерений — для образцов, изготовленных по черт. 2 и 7. Измерения выполняют вдоль кромок плоскости скалывания.

2.6. Испытания проводят на сухих или влажных образцах в соответствии с требованиями стандартов на продукцию конкретных видов.

Увлажнение образцов проводят одним из следующих способов: выдерживанием в воде при температуре  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  в течение 24 ч (вымачиванием);

выдерживанием в воде при температуре  $100^\circ\text{C}$  в течение 1 или 3 ч (кипячением).

После увлажнения перед испытанием образцы выдерживают  $(10 \pm 1)$  мин при комнатной температуре.

2.7. Перед испытанием определяют влажность плиты или листа, из которых вырезают образцы для испытания по ГОСТ 9621. Влажность образцов должна соответствовать нормализованной или установленной в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Приспособление для испытания образцов укрепляют в захватах испытательной машины так, чтобы вертикальная ось приспособления совпала с осями захватов машины.

3.2. Образец устанавливают в приспособлении так, чтобы его лицевая сторона плотно прилегала к упорной планке приспособления с одинаковой силой прижима для каждого образца. Оси образца должны совпадать с осями приспособления.

Образцы, изготовленные по черт. 4 и 5, закрепляют так, чтобы зажимные губки захватили их не далее чем на 5 мм от пропилов.

3.3. Образец нагружают равномерно с постоянной скоростью нагружения или постоянной скоростью перемещения нагружающей

головки. Скорость должна быть такой, чтобы образец разрушался через  $(60 \pm 30)$  с.

Образцы, у которых разрушение произошло не по плоскости скалывания, не учитывают и заменяют другими.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Предел прочности при скалывании по клеевому слою  $\tau_{ск}$  и по древесине  $\tau_{др}$  вычисляют в мегапаскалях с округлением результата до 0,05 МПа по формулам:

$$\tau_{ск} = \frac{P_{max}}{b \cdot l_1} \quad (1)$$

$$\tau_{др} = \frac{P_{max}}{b \cdot l_2} \quad (2)$$

при испытании авиационной фанеры толщиной до 2,5 мм

$$\tau_{ск} = \frac{2P_{max}}{b \cdot l_1(n-1)} \quad (3)$$

где  $P_{max}$  — максимальная нагрузка, Н;

$b$  — ширина плоскости скалывания, мм;

$l_1, l_2$  — длина плоскости скалывания, мм;

$n$  — число слоев, шт.

4.2. Статистическую обработку результатов испытаний и отчет об испытаниях проводят по ГОСТ 9620.

4.3. За результат испытаний каждого листа фанеры или столярной плиты принимают среднее арифметическое показателей предела прочности при скалывании всех образцов, вырезанных из этого листа (плиты).

За результат испытания фанерных плит и древесных слоистых пластиков принимают предел прочности при скалывании каждого испытуемого образца.

4.4. Результаты измерений и расчетов вносят в протокол испытаний (см. приложение).

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Информационное**

**ПРОТОКОЛ**

определения предела прочности при скалывании

Вид продукции \_\_\_\_\_

Плоскость скалывания \_\_\_\_\_

Скорость нагружения \_\_\_\_\_

Размер образца, мм	Ширина плоскости скалывания $b$ , мм	Длина плоскости скалывания $l$ , мм	Число слоев $n$ , шт.	Максимальная нагрузка $F_{\text{max}}$ , Н	Влажность $W$ , %	Предел прочности при скалывании, МПа	
						по клееному слою $\tau_{\text{кл}}$	по древесине $\tau_{\text{др}}$

Личная подпись \_\_\_\_\_

Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

---

УДК 630.812.719.001.4:006.354

К29

**Ключевые слова:** Древесина слоистая клееная, метод испытания, предел прочности при скальвании

ОКСТУ 5609

---

Редактор *Л. В. Афанасенко*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *Т. А. Васильева*

Слано в наб. 28.04.94. Подп. в печ. 08.06.94. Усл. п. л. 0,70. Усл. кр.-отт. 0,70.  
Уч.-изд. л. 0,67. Тир. 466 экз. С 1392.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 942