

23431-79

Изд. 1, 2, 3;



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ДРЕВЕСИНА. СТРОЕНИЕ
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 23431—79

(СТ СЭВ 2020—79, СТ СЭВ 4185—83)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



GOST
ГОСТ

ГОСТ 23431-79, Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения
Wood. Structure and physico-mechanical properties. Terms and definitions

ДРЕВЕСИНА. СТРОЕНИЕ
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Термины и определения

Wood. Structure
and physico-mechanical properties.
Terms and definitions

ГОСТ

23431-79*

[СТ СЭВ 2020-79,
СТ СЭВ 4185-83]

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 января 1979 г. № 122 срок введения установлен

с 01.01.1980 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий, относящихся к строению и физико-механическим свойствам древесины.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2020-79 и СТ СЭВ 4185-83.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Установленные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приложений иностранные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель 1980 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марта 1984 г. (ИУС 11—80, 7—84).

© Издательство стандартов, 1985

Термин	Определение
Общие понятия	
1. Древесина E. Wood F. Bois	Совокупность проводящих, механических и запасающих тканей, расположенных в стволах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевиной
1а. Древесинное вещество E. Wood substance F. Corps ligneux	Вещество, образующее клеточные стеки древесины
1б. Хвойные породы E. Coniferous species F. Essences résineuses	Породы, относящиеся к голосеменным растениям с узкими игловидными или чешуйчатыми листьями (хвоей), большей частью вечнозеленые и смолистые; макроструктура древесины большинства пород характеризуется наличием смоляных ходов, хорошо заметных границ годичных слоев
1в. Лиственные породы E. Leaf-bearing species F. Essences feuillues	Породы, относящиеся к покрытосеменным растениям с хорошо развитыми лиственными пластинками; макроструктура их древесины характеризуется наличием или отсутствием (или) сердцевидных лучей и (или) размытых границ годичных слоев
1в.1. Рассеянно-сосудистые породы E. Diffuse-porous species F. Feuillus hétérogènes	Породы, в древесине которых сосуды независимо от величины распределены по годичному слою сравнительно равномерно
1в.2. Кольцесосудистые породы E. Ring-porous species F. Feuillus hétérogènes	Породы, в древесине которых крупные сосуды расположены в ранних зонах годичных слоев
1г. Мягкие лиственные породы E. Soft leaf-bearing species F. Feuillus tendres	По СТ СЭВ 1263—78
1д. Твердые лиственные породы E. Hard leaf-bearing species F. Feuillus durs	По СТ СЭВ 1263—78
1е. Структура древесины E. Wood structure F. Structure du bois	Строение древесины, характеризуемое видом, формой, размерами и расположением анатомических элементов
2. Сердцевина E. Pith F. Moelle	Узкая центральная часть стволов и ветвей древесных растений, состоящая из рыхлых тканей
3. Годичный слой E. Annual ring F. Couche de bois annuelle	Слой прироста древесины стволов, ветвей и корней за один вегетационный период
3а. Ложный годичный слой E. False ring F. Fausse couche annuelle d'accroissement	Часть ширины годичного слоя, отделенная нечетко выраженной границей; иногда охватывает не всю длину слоя

Термин	Определение
4. Поперечный разрез древесины E. Cross section of wood F. Section transversale du bois	Разрез, проходящий перпендикулярно к направлению волокон древесины
5. Продольный разрез древесины E. Longitudinal section F. Coupe longitudinale du bois	Разрез, проходящий по направлению вдоль волокон древесины, совпадающему с длиной осью основных механических и проводящих элементов древесины
6. Радиальный разрез древесины E. Radial section of wood F. Section radiale du bois	Продольный разрез, проходящий по радиальному направлению вдоль волокон древесины, вертикально касательной к годичному слою древесины в точке касания
7. Тангенциальный (тангентиальный) разрез древесины E. Tangential section of wood F. Section tangentielle du bois	Продольный разрез, проходящий по тангенциальному (тангентиальному) направлению вдоль волокон древесины, по касательной к годичному слою
7а. Наклонный разрез древесины E. Inclined section of wood F. Section inclinée du bois	Разрез, проходящий под углом, большим 0° и меньшим 90°, к направлению основных механических и проводящих элементов древесины
7б. Анизотропия древесины E. Anisotropy of wood F. Anisotropie du bois	Различие показателей свойств древесины по направлениям — радиальному, тангенциальному и вдоль оси ствола
8. Заготовка для образцов древесины E. Workpiece for sample F. Empilage pour l'épreuve	Единица продукции или ее часть, предназначенная для изготовления образцов древесины для испытаний
9. Образец древесины для испытаний E. Test sample of wood F. Echantillon du bois pour épreuves	Образец древесины определенных размеров и формы, предназначенный для испытаний
10. Малый чистый образец древесины E. Small clear sample of wood F. Epreuve petite nette du bois	Образец для испытаний, отличающийся от продукции размерами сечения и длиной и не содержащий видимых пороков древесины
11. Образец натурных размеров E. Nature-sized sample F. Echantillon des dimensions d'après nature	Образец для испытаний, не отличающийся размерами от продукции или отличающийся только длиной
12. Смежные образцы древесины E. Adjacent samples F. Echantillons contigus	Образцы для испытания, полученные из заготовки последовательными резами и содержащие один и те же годичные слои древесины
13. Рабочая часть образца древесины E. Workable part of sample F. Partie de travail d'épreuve	Часть образца древесины для испытаний, в которой эффект воздействия исследуемого фактора имеет наибольшее значение
14. Грань образца древесины E. Edge of sample F. Facette d'épreuve	Боковая или торцевая поверхность образца древесины

Термин	Определение
15. Ребро образца древесины E. Arris of sample F. Côte d'échantillon	Линия пересечения двух смежных граней образца древесины
16. Кондиционирование древесины E. Conditioning of wood F. Conditionnement du bois	Выдерживание древесины при атмосферном давлении при заданных температуре и относительной влажности воздуха до достижения равновесной влажности
17. Скорость нагружения при испытании древесины E. Rate of loading during wood testing F. Vitesse de charge lors des essais sur bois	Изменение нагрузки на образец в единицу времени в процессе испытания древесины
18. Скорость деформирования при испытании древесины E. Rate of deformation during wood testing F. Vitesse de déformation lors des essais sur bois	Изменение размеров образца в направлении приложения нагрузки в единицу времени при испытании древесины
Макроструктура древесины	
19. Макроструктура древесины E. Wood macrostructure F. Macro-structure du bois	Структура древесины, которую можно исследовать невооруженным глазом или с помощью лупы
20. Ранняя древесина годичного слоя E. Spring-wood F. Bois hâtif	Светлая и рыхлая внутренняя часть годичного слоя, образованная в начале вегетационного периода
21. Поздняя древесина годичного слоя E. Summer-wood F. Bois d'été	Темная и плотная. Наружная часть годичного слоя, образованная в конце вегетационного периода
22. Ширина годичного слоя древесины E. Annual ring width F. Largeur de couché annuelle	Расстояние в радиальном направлении между двумя границами годичных слоев древесины
23. Содержание поздней древесины E. Summer-wood content F. Contenu du bois d'été	Доля поздней древесины в годичном слое
24. Заболонь древесины E. Sapwood F. Bois d'aubier	Наружная, большей частью светлоокрашенная зона древесины стволов и ветвей, физиологически активная в растущем дереве
25. Ядро древесины E. Wood core F. Coeur du bois	Внутренняя, большей частью темнокрашенная зона древесины стволов и ветвей, физиологически неактивная в растущем дереве
26. Настоящее ядро древесины E. True core of wood F. Coeur du bois vrai	Темноокрашенное ядро у древесных пород с регулярным ядрообразованием.
27. Ложное ядро древесины E. Fault core of wood F. Coeur du bois faux	Приложение. К породам с регулярным ядрообразованием относятся: сосна, лиственница, дуб, ясень и др. По СТ СЭВ 2140—81

Термин	Определение
28. Стальная древесина E. Ripe wood F. Bois mûr	Ядро, не отличающееся по цвету от заболони, но в растущем дереве имеющее меньшую влажность. Примечание. К стелодревесным породам относятся: ель, пихта, листв. и др.
Физико-механические свойства древесины и их показатели	
29. Влажность древесины E. Wood moisture content F. Humidité du bois	Отношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе древесины, в процентах.
29а. Абсолютная влажность древесины E. Absolute moisture content of wood F. Humidité absolue du bois	Отношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе абсолютно сухой древесины, в процентах
30. Относительная влажность древесины E. Relative moisture of wood F. Humidité relative du bois	Отношение массы воды, содержащейся в древесине, к начальной массе влажной древесины, в процентах
31. Абсолютно сухая древесина E. Oven dry wood F. Bois sec absolu	Древесина, высушеннная до постоянной массы при температуре $103 \pm 2^\circ\text{C}$
32. Связанная влага древесины E. Bound moisture F. Humidité embrassée	Вода, содержащаяся в клеточных стенах древесины
33. Свободная влага древесины E. Free moisture F. Humidité libre	Вода, содержащаяся в полостях клеток и межклеточных пространствах древесины
34. Предел насыщения клеточных стенок E. Fiber saturation point F. Limite de saturation des parois cellulaires	Максимальная влажность клеточных стенок свежесрубленной или выдержанной в воде древесины
35. Гигроскопичность древесины E. Wood hygroscopicity F. Hygroscopie du bois	Способность древесины изменять влажность в зависимости от изменения температурно-влажностного состояния окружающего воздуха
36. Предел гигроскопичности древесины E. Wood hygroscopicity limit F. Limite d'hygroscopie du bois	Достигнутая при сорбции максимальная влажность клеточных стенок древесины, выдержанной в насыщенной влагой воде
37. Водопоглощение древесины E. Water absorbing capacity of wood F. Engoussement de l'eau	Способность древесины поглощать воду при непосредственном контакте с ней
38. Равновесная влажность древесины E. Equilibrium moisture of wood F. Humidité isotermique du bois	Влажность древесины, соответствующая определенному сочетанию температуры и влажности окружающей воздушной среды

Термин	Определение
38а. Средняя равновесная влажность древесины E. Average equilibrium moisture content of wood F. Moyenne humidité d'équilibre dans l'ambiance normale	Среднее значение между равновесными влажностями древесины при сорбции и десорбции, соответствующее одному и тому же сочетанию температуры и влажности окружающего воздуха
39. Нормализованная влажность древесины E. Normalized wood moisture F. Humidité normalisée du bois	Равновесная влажность древесины, приобретаемая при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности среды $65 \pm 5\%$
39а. Поправочный коэффициент на влажность E. Correction factor of moisture content F. Coefficient de correction pour l'humidité	Величина, характеризующая степень изменения показателя данного свойства древесины при изменении ее влажности на 1% в интервале влажности от предела насыщения клеточных стенок до абсолютно сухого состояния
39б. Пересчетный коэффициент E. Recalculation F. Facteur de conversion	Отношение значения показателя данного свойства древесины при данной влажности к его значению при нормализованной влажности
40. Усушка древесины E. Wood shrinkage F. Retrait du bois	Уменьшение размеров древесины при удалении из нее связанной воды
41. Линейная усушка древесины E. Linear wood shrinkage F. Retrait du bois linéaire	Уменьшение размера древесины в одном из направлений при удалении из нее связанной воды
41а. Тангенциальная (тangенциальная) усушка E. Tangential shrinkage of wood F. Retrait tangentiel du bois	Линейная усушка в тангенциальном направлении
41б. Радиальная усушка E. Radial shrinkage of wood F. Retrait radial du bois	Линейная усушка в радиальном направлении
41в. Продольная усушка E. Longitudinal shrinkage of wood F. Retrait longitudinal du bois	Линейная усушка вдоль волокон
42. Объемная усушка древесины E. Volume wood shrinkage F. Retrait du bois de volume	Уменьшение объема древесины при удалении из нее связанной воды
43. Максимальная усушка древесины E. Full wood shrinkage F. Retrait du bois complet	Усушка древесины с начальной влажностью, равной или выше предела насыщения клеточных стенок, при удалении из нее связанной воды
44. Коэффициент усушки древесины E. Wood shrinkage factor F. Coefficient de retrait	Средняя усушка древесины при снижении содержания связанной воды на 1% влажности
45. Разбухание древесины E. Swelling of wood F. Gonflement du bois	Увеличение размеров древесины при поглощении ею связанной воды

Термин	Определение
46. Линейное разбухание древесины E. Linear swelling of wood F. Gonflement du bois linéaire	Увеличение размера древесины в одном из направлений при повышении содержания в ней связанной воды
46а. Тангенциальное (тангенциальное) разбухание древесины E. Tangential swelling of wood F. Gonflement tangentiel du bois	Линейное разбухание в тангенциальном направлении
46б. Радиальное разбухание древесины E. Radial swelling of wood F. Gonflement radial du bois	Линейное разбухание в радиальном направлении
46в. Продольное разбухание древесины E. Longitudinal swelling of wood F. Gonflement longitudinal du bois	Линейное разбухание вдоль волокон
47. Объемное разбухание древесины E. Volume swelling of wood F. Gonflement du bois de volume	Увеличение объема древесины при повышении содержания в ней связанной воды
48. Максимальное разбухание древесины E. Full swelling of wood F. Gonflement du bois complet	Разбухание древесины при увлажнении ее от абсолютно сухого состояния до предела насыщения клеточных стенок
49. Коэффициент разбухания древесины E. Wood swelling factor F. Coefficient de gonflement	Среднее разбухание древесины при повышении содержания связанной воды на 1% влажности
50. Плотность древесины E. Density of wood F. Densité du bois	Отношение массы древесины к ее объему
51. Плотность древесинного вещества E. Wood substance density F. Densité de substance du bois	Отношение массы вещества, образующего клеточные стеки древесины к его объему
52. Условная плотность E. Conventional wood density F. Densité conditionnelle du bois	Отношение массы абсолютно сухой древесины, к ее объему, измеренному при влажности, равной или выше предела насыщения клеточных стенок
53. Плотность абсолютно сухой древесины E. Absolute dry wood density F. Densité du bois sec absolu	Отношение массы абсолютно сухой древесины к ее объему
54. Прочность древесины E. Wood strength F. Solidité du bois	Способность древесины сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок
55. Предел прочности древесины E. Ultimate strength of wood F. Limite de solidité du bois	Напряжение, при котором разрушается образец древесины

Термин	Определение
56. Предел прочности древесины при статическом изгибе E. Ultimate static bending strength of wood F. Limite de solidité à flexion statique	—
57. Предел прочности древесины при сжатии E. Ultimate compressive strength of wood F. Limite de solidité à la compression	—
58. Предел прочности древесины при растяжении E. Ultimate tensile strength of wood F. Limite de solidité à la traction	—
59. Предел прочности древесины при скальвании E. Ultimate shear strength of wood F. Limite de solidité du cassage	—
60. Деформативность древесины E. Wood deformity F. Susceptibilité du bois aux déformations	Способность древесины изменять свои размеры и форму при внешних воздействиях нагрузки, влажности, температуры
61. Твердость древесины E. Wood hardness F. Dureté du bois	Способность древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел
62. Статическая твердость древесины E. Wood static hardness F. Dureté statique du bois	Твердость древесины при постепенном внедрении более твердых тел
63. Ударная твердость древесины E. Wood shock hardness F. Dureté de choc	Твердость древесины при мгновенном внедрении более твердых тел
64. Ударная вязкость древесины E. Impact strength of wood F. Viscosité de choc du bois	Способность древесины поглощать энергию при ударном изгибе на маятниковом колпаке
64а. Волокнистый излом древесины E. Fibrous fracture F. Cassure fibreuse du bois	Излом древесины, на поверхности которого видны вырыванные пучки волокон
64б. Гладкий излом древесины E. Even fracture F. Cassure lisse	Излом древесины, на поверхности которого видны небольшие выступы и впадины

Термин	Определение
65. Сопротивление древесины истиранию E. Wood resistance to wear F. Propriétés de résistance à l'usure	Способность древесины сопротивляться разрушению от воздействия трения.
66. Сопротивление древесины выдергиванию гвоздей (шурупов) E. Wood resistance to nails and screws withdrawal F. Résistance à retirer les clou et les vis	Способность древесины удерживать гвозди (шурупы)
67. Сопротивление древесины раскалыванию E. Wood resistance to splitting F. Résistance au fénage	Способность древесины сопротивляться разделению под действием усилий, имитирующих внедрение клина вдоль волокон

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Абсолютная влажность древесины	29а
Анизотропия древесины	76
Влага древесины свободная	33
Влага древесины связанная	32
Влажность древесины	29
Влажность древесины нормализованная	39
Влажность древесины относительная	30
Влажность древесины равновесная	38
Водопоглощение древесины	37
Вязкость древесины ударная	64
Гигроскопичность древесины	35
Грань образца древесины	14
Деформативность древесины	60
Древесина	1
Древесинное вещество	1а
Древесина абсолютно сухая	31
Древесина годичного слоя поздняя	20
Древесина годичного слоя ранняя	21
Древесина сплай	28
Заболонь древесины	24
Заготовка для образцов древесины	8
Излом древесины волокнистый	64а
Излом древесины гладкий	64б
Кондиционирование древесины	16
Коэффициент пересчетный	39б
Коэффициент поправочный на влажность	39а
Коэффициент усушки древесины	44
Коэффициент разбухания древесины	49
Макроструктура древесины	19
Образцы древесины смежные	12

Образец натурных размеров	11
Образец древесины чистый малый	10
Образец древесины для испытаний	9
Плотность абсолютно сухой древесины	53
Плотность древесинного вещества	51
Плотность древесины	50
Плотность древесины условная	52
Породы кольчесосудистые	1в.2
Породы лиственые	1в
Породы лиственые мягкие	1г
Породы лиственые твердые	1д
Породы рассеянно-сосудистые	1а.1
Породы хвойные	1б
Предел гигроскопичности древесины	36
Предел насыщения клеточных стенок древесины	34
Предел прочности древесины	55
Предел прочности древесины при сжатии	57
Предел прочности древесины при скальвании	59
Предел прочности древесины при статическом изгибе	56
Предел прочности древесины при растяжении	58
Прочность древесины	54
Продольная усушка	41в
Разбухание древесины	45
Разбухание древесины линейное	46
Тангенциальное (тангенциальное) разбухание	46а
Радиальное разбухание древесины	46б
Радиальная усушка	41б
Продольное разбухание древесины	46в
Разбухание древесины объемное	47
Разбухание древесины полное	48
Разрез древесины наклонный	7а
Разрез древесины поперечный	4
Разрез древесины продольный	5
Разрез древесины радиальный	6
Разрез древесины тангенциальный (тангенциальный)	7
Ребро образца древесины	15
Сердцевина	2
Слой годичный ложный	3а
Слой древесины годичный	3
Содержание поздней древесины	23
Сопротивление древесины выдергиванию гвоздей (шурупов)	66
Сопротивление древесины истиранию	65
Скорость деформации при испытании древесины	18
Скорость нагружения при испытании древесины	17
Сопротивление древесины раскалыванию	67
Средняя равновесная влажность древесины	38а
Структура древесины	1е
Твердость древесины	61
Твердость древесины статическая	62
Твердость древесины ударная	63
Ширина годичного слоя древесины	22
Усушка древесины	40
Усушка древесины линейная	41
Тангенциальная (тангенциальная) усушка	41а
Усушка древесины объемная	42
Усушка древесины пожная	43
Часть образца древесины рабочая	13

Ядро древесины	25
Ядро древесины ложное	27
Ядро древесины настоящие	26

(Измененная редакция; Изм. № 1, 2).

ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Absolute dry wood density	53
Absolute moisture content of wood	29а
Adjacent samples	12
Anisotropy of wood	76
Annual ring	3
Annual ring width	22
Arris of sample	15
Average equilibrium moisture content of wood	38а
Bound moisture	32
Conditioning of wood	16
Coniferous species	16
Conventional wood density	52
Correction factor of moisture content	39а
Cross section of wood	4
Density of wood	50
Diffuse-porous species	1в.1
Edge of sample	14
Even fracture	64б
Equilibrium moisture of wood	38
False ring	3а
Fault core wood	27
Fiber saturation point	34
Fibrous fracture	64а
Free moisture	33
Full swelling of wood	48
Full wood shrinkage	43
Hard leaf-bearing species	1х
Impact strength of wood	64
Inclined section of wood	7а
Leaf-bearing species	1в
Linear swelling of wood	46
Linear wood shrinkage	41
Longitudinal swelling of wood	46а
Longitudinal shrinkage of wood	41в
Longitudinal section	5
Nature-sized sample	11
Normalized wood moisture	39
Oven dry wood	31
Pith	2
Radial section of wood	6
Radial shrinkage of wood	41б
Radial swelling of wood	46б
Rate of deformatating during wood testing	18
Rate of loading during wood testing	17
Recalculation	39б
Relative moisture of wood	30
Ring-porous species	1в.2
Ripe wood	28

Sapwood	24
Small clear sample of wood	10
Spring-wood	21
Soft leaf-bearing species	1г
Summer-wood	20
Summer-wood content	23
Swelling of wood	45
Tangential section of wood	7
Tangential shrinkage of wood	41а
Tangential swelling of wood	46а
Test sample of wood	9
True core of wood	26
Ultimate compressive strength of wood	57
Ultimate shear strength of wood	59
Ultimate static bending strength of wood	56
Ultimate strength of wood	55
Ultimate tensile strength of wood	58
Volume swelling of wood	47
Volume wood shrinkage	42
Water absorbing capacity of wood	37
Wood	1
Wood core	25
Wood deformity	60
Wood hardness	61
Wood hygroscopicity	35
Wood hygroscopicity limit	36
Wood macrostructure	19
Wood moisture content	29
Wood resistance to nails and screws withdrawal	66
Wood resistance to splitting	67
Wood resistance to wear	65
Wood shock hardness	63
Wood shrinkage	40
Wood shrinkage factor	44
Wood static hardness	62
Wood strength	54
Wood structure	1е
Wood substance	1а
Wood swelling factor	51
Wood substance density	49
Workable part of sample	13-
Workpiece for sample	8

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Anisotropie du bois	76
Bois	1
Bois d'aubier	24
Bois d'été	20
Bois hâtif	21
Bois mûr	28
Bois sec absolu	31
Cassure fibreuse du bois	64а
Cassure lisse	64б
Coefficient de correction pour l'humidité	39а
Coefficient de gonflement	49

Coefficient de retrait	44
Coeur du bois	25
Conditionnement du bois	16
Contenu du bois d'été	23
Corps ligneux	18
Côte d'éprouvette	15
Couche du bois annuelle	3
Coupe longitudinale du bois	5
Cœur du bois faux	27
Cœur du bois vrai	26
Densité conditionnelle du bois	52
Densité de substance du bois	51
Densité du bois	50
Densité du bois sec absolu	53
Dureté du bois	61
Dureté de choc	63
Dureté statique du bois	62
Echantillon du bois pour épreuves	9
Echantillon des dimensions d'après nature	11
Echantillons continues	12
Empileage pour l'éprouvette	8
Engouement de l'eau	37
Eprouvette petite nette du bois	10
Essences feuillues	18
Essences résineuses	16
Facette d'éprouvette	14
Facteur de conversion	396
Fausse couche annuelle d'accroissement	3a
Feuillus durs	1a
Feuillus hétérogènes	1a.2
Feuillus homogènes	1a.1
Feuillus tendres	1r
Gonflement du bois	45
Gonflement du bois complet	48
Gonflement du bois linéaire	46
Gonflement longitudinal du bois	46a
Gonflement tangentiel du bois	46b
Gonflement radial du bois	46b
Gonflement du bois de volume	47
Higroscopicité du bois	35
Humidité du bois	29
Humidité absolue du bois	29a
Humidité embarrassée	32
Humidité libre	33
Humidité normalisée du bois	39
Humidité isothermique du bois	38
Humidité relative du bois	30
Largeur de couche annuelle	22
Limite de solidité du bois	55
Limite de solidité du cassage	59
Limite de solidité à la compression	57
Limite de solidité à la traction	58
Limite de solidité à flexion statique	56
Limite d'higroscopicité du bois	36
Limite de saturation des parois cellulaires	34
Macro-structure du bois	19
Moelle	2

Мoyenne humidit� d'�quilibre dans l'ambiance normale	38а
Partie de travail d'�prouvette	13
Propri�t�s de r�sistance � l'usure	65
R�sistance au frottement	67
R�sistance � retirer les clou et les vis	68
Retrait du bois	40
Retrait du bois compact	43
Retrait du bois lin�aire	41
Retrait tangentiel du bois	41а
Retrait radial du bois	41б
Retrait longitudinal du bois	41в
Retrait du bois de volume	42
Section inclin�e du bois	7а
Section radiale du bois	6
Section tangentiale du bois	7
Section transversale du bois	4
Solidit� du bois	54
Structure du bois	1е
Susceptibilit� du bois aux deformations	60
Viscosit� de choc du bois	64

(Измененная редакция, Изд. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДРЕВЕСИНЕ

Термин	Определение
1. Ствол E. Stem F. Tronc	Часть дерева от корней до вершины, несущая на себе ветви
2. Шейка корня E. Root neck F. Cou de racine	Участок перехода ствола в корень
3. Основание кроны E. Crown base F. Base de couronne	Первые живые ветви ствола
4. Коэффициент формы ствола E. Shape factor F. Coefficient de forme	Отношение к диаметру на высоте 1,3 м от шейки корня диаметров у шейки корня, на одной четверти, половине и трех четвертях высоты ствола
5. Однородное насаждение E. Homogeneous planting F. Peuplement homog�ne	Насаждение леса, однородное по древесной, кустарниковой растительности и живому напочвенному покрову

Продолжение

Термин	Определение
6. Однородный древостой E. Homogeneous stand F. Nombre des tiges homogènes	Древостой, деревья которого отличаются от среднего дерева по диаметру на высоте 1,3 м от шейки корня — от 0,5 до 1,8 по высоте — от 0,8 до 1,15 и по объему — от 0,221 до 2,991
7. Возраст насаждения E. Planting age F. Age de peuplement 8. Класс возраста E. Age classification F. Classe d'âge	Интервал времени, начиная с первого года жизни дерева, измеренный в классах возраста Единица времени, применяемая для измерения возраста насаждений и древостоя.
9. Одновозрастный древостой E. Equal aged stand F. Peuplement d'âge égal 10. Способ закладки пробы E. Method of sample laying F. Procédé d'emplacement d'échantillons	Приимечание. Для хвойных и твердых лиственных пород порослевого происхождения класс возраста равен 10 годам. Для быстрорастущих древесных пород и кустарников класс возраста равен 5 годам. Древостой, деревья которого имеют разницу в возрасте, не превышающую длительности одного класса возраста
11. Модельное дерево E. Model tree F. Arbre de modelage	Метод, используемый при изучении леса и организации в нем хозяйства Дерево, отбираемое из насаждения для определения характеристик древесины

Редактор Н. В. Бобкова
 Технический редактор Э. В. Митяй
 Корректор С. И. Ковалев

Сдано в наб. 06.02.85 Подп. в печ. 07.05.85 1,0 ш. л. 1,0 усл. кр.-отт. 1,35 уч.-изд. л.
 Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
 Новоспасский пер., д. 3.
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугас, 12/14. Зак. 754

Изменение № 3 ГОСТ 23431—79 Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета ССР по стандартам от 19.09.88 № 317

Дата введения 01.01.89

Введенная часть. Исключить слова: «Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2020—79 и СТ СЭВ 4185—83».

Таблицу дополнить терминами — 2а, 3а, 21а.

Термин	Определение
За. Ювенильная древесина E. Juvenile wood F. Bois juvénile	Образовавшаяся в первые годы роста древесина, расположенная около сердцевины ствола и ветвей, обладающая физико-механическими свойствами, которые отличаются от свойств древесины, сформировавшейся позднее
За. Свой прироста E. Growth ply F. Couche d'accroissement	Прярост древесины стволов, ветвей и корней, образовавшийся за один вегетационный период
21а. Ширина слоя прироста E. Growth ply width F. Largeur de la couche d'accroissement	Расстояние в радиальном направлении между границами смежных слоев прироста древесины

(Продолжение см. с. 206)

(Продолжение изменений к ГОСТ 23431-79).

термин 1. Определение изложить в новой редакции: «Совокупность вторичных тканей (проводящих, механических и запасающих), расположенных в стволах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевиной»;

термин 2. Определение перед словом «крыхлых» дополнить словом: «первичных»;

термины 3—7. Определения изложить в новой редакции:

3 — «Прирост древесины стволов, ветвей и корней, образовавшийся за один год»;

4 — «Разрез, проходящий перпендикулярно к направлению основных механических и проводящих элементов древесины»;

5 — «Разрез по плоскости, параллельной основным механическим и проводящим тканям древесины»;

6 — «Продольный разрез по плоскости, проходящей через сердцевину перпендикулярно касательной к слою прироста (или годичному слою) древесины в точке касания»;

7 — «Продольный разрез по плоскости, касательной к слою прироста (или годичному слою) древесины»;

термин 9. Определение. Заменить слова: «Образец древесины» на «Единица продукции или ее часть»;

термины 10, 11. Определение изложить в новой редакции: 10 — «Образец малых размеров сечения и длины, не содержащий видимых пороков древесины и вырезаемый из заготовки»;

11 — «Образец, не отличающийся от единицы продукции или отличающийся от нее только длиной»;

(Продолжение см. с. 207).

(Продолжение изменений к ГОСТ 23431—79)

термин 16. Определение перед словом «заданных» дополнить словом: «пос-
тоянных»;

термин 20. Определение. Заменить слово: «рыхлая» на «менее плотная»;

термин 22. Определение. Исключить слово: «двумя»; перед словом «годич-
ных» дополнить словом: «смежных»;

термины 23, 24. Определения изложить в новой редакции: 23 — «Доля ши-
рины годичного слоя, занимаемая поздней древесиной»;

24 — «Наружная светлоокрашенная физиологически активная зона древеси-
ны стволов и ветвей, часть клеток которой содержит запасающие вещества»;

термин 26. Определение дополнить словами: «Граница его обычно совпадает
с годичным слоем»;

термин 27. Определение. Заменить слова: «СТ СЭВ» на «ГОСТ».

Алфавитный указатель на русском языке дополнить терминами: «Ювениль-
ная древесина — 2а (после термина «Часть образца древесины рабочая»);

(Продолжение см. с. 208)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23431-79)

Слой прироста — 3а (после термина «Слой древесины годичный»);

Ширина слоя прироста — 21а (после термина «Твердость древесины шириной»).

Алфавитный указатель терминов на английском языке дополнить терминами:

«Juvenile wood 2а (после термина «Wood hygroscopicity»),

«Growth ply 3а (после термина «Full wood shrinkage»),

«Growth ply width 21а (после термина «Growth ply»)».

Алфавитный указатель терминов на французском языке дополнить терминами:

«Bois juvénile 2а (после термина «Bois battu»),

«Couché d'accroissement 3а (после термина «Côte d'éprouvettes»),

«Largeur de la couche 21а (после термина «Largeur de couche apposée(s)»)».

(ИУС № 12 1988 г.)

**К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА.
БУМАГА. КАРТОН**

Группа Код

Изменение № 4 ГОСТ 23431—79 Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2979

Дата введения 01.01.92

На обложке и первой странице стандарта заменить обозначение: (СТ СЭВ 2020—79, СТ СЭВ 4185—83) на (СТ СЭВ 6830—89).

Таблица. Графа «Определение». Термин 1г. Заменить ссылку: СТ СЭВ 1263—78 на «Породы, статическая торцовая твердость которых 49 Н/мм² и менее»;

термин 1д. Заменить ссылку: СТ СЭВ 1263—78 на «Породы, статическая торцовая твердость которых 50 Н/мм² и более»;

термин 8. Исключить слова: «для испытаний»;

определения изложить в новой редакции для терминов: 7а — «Разрез по плоскости, проходящей под любым углом, меньшим 90°, к направлению основных механических и проводящих элементов древесины»;

24 — «Наружная свежеокрашенная физически активная зона древесины стволов и ветвей, часть клеток которой содержит запасные вещества»;

25 — «Внутренняя, обычно окрашенная темнее заболони, физиологически неактивная зона древесины стволов и ветвей»;

27 — «Темное неравномерно окрашенное ядро у древесных пород с нерегулярным ядрообразованием».

П р и м е ч а н и е. У березы, бук, клена и др. граница ядра обычно не совпадает с годичными слоями»;

34 — «Максимальная влажность клеточных стенок свежесрубленной или выдержанной в воде древесины; характеризуется равновесием между влажностью клеточных стенок и свободной водой в полостях клеток»;

36 — «Максимальная влажность древесины, достигаемая при сорбции; характеризуется равновесием влажности клеточных стенок и воздуха, имеющего относительную влажность 99,5 %»;

66 — «Способность древесины удерживать гвозди (шурупы) при действии осевого растягивающего усилия»;

67 — «Способность древесины сопротивляться разделению под действием усилий, имитирующих внедрение клина вдоль волокон».

Термин 43. Определение. Заменить слова: «при удалении из нее связанный воды» на «при высушивании до абсолютно сухого состояния».

Термины 29а, 30 исключить;

термин 52 изложить в новой редакции; таблицу дополнить терминами — 51а — 51в, 53а:

(Продолжение см. с. 100)

Термин 60. Определение дополнить словами: «и других факторов».

Термин	Определение
51а. Плотность влажной древесины E. Density of wet wood	Отношение массы древесины при любой влажности к ее объему при той же влажности
51б. Парциальная плотность древесины E. Density partial	Отношение массы абсолютно сухой древесины к ее объему при любом определенном значении влажности меньше предела насыщения клеточных стенок
51в. Базисная плотность древесины E. Basic density	Отношение массы абсолютно сухой древесины к ее объему при влажности, равной или больше предела насыщения клеточных стенок
52. Воздухоемкость древесины E. Aircapacity of wood	Отношение максимального объема полостей клеток и межклеточных пространств, которые могут быть заполнены воздухом, к объему древесины при данной влажности
53а. Пористость древесины E. Wood porosity	Воздухоемкость древесины в абсолютно сухом состоянии
Алфавитные указатели терминов на русском и английском языках. Термины 29а, 30 исключить; термин 52 изложить в новой редакции; дополнить терминами — 51а—53а:	
«Воздухоемкость древесины	52
Плотность влажной древесины	51а
Плотность древесины базисная	51в
Плотность древесины парциальная	51б
Пористость древесины	53а»;
эквиваленты терминов на английском языке:	
«E. Density of wet wood	51а
E. Density partial	51б
E. Basic density	51в
E. Aircapacity	52
E. Wood porosity	53а».

(ИУС № 2 (1991 г.)