

27469-87



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ  
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ  
И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ**

**ГОСТ 27469—87**

Издание официальное

Цена 3 коп.



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**  
**Москва**

**GOST**  
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 27469-87, Кожа искусственная для специальной одежды и средств защиты рук. Определение сортности  
Artificial leather for protective clothes and facilities of hands protection. Determination of grade of quality

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК**

Определение сортности

ГОСТ

Artificial leather for protective clothes  
and facilities of hands protection.  
Determination of grade of quality

27469—87

ОКП 87 1000

Срок действия с 01.01.89  
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу для специальной одежды и средств защиты рук, используемых в народном хозяйстве, и устанавливает определение ее сортности.

Термины и определения, применяемые в стандарте, — по ГОСТ 20840—75.

2. На кожу устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

3. Сорт кожи определяют по совокупности пороков внешнего вида на лицевой поверхности.

4. Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные.

4.1. К местным порокам относят:

сдир;

царапину;

замин;

наплыв;

пятно;

залом;

посторонние включения.

4.2. К распространенным порокам относят:

разнооттеночность;

нечеткость тиснения;

волнистость;

выпотевание;

кыперность.

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам пороков, утвержденным в установленном порядке.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1988

5. Оценку пороков кожи производят в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один дефект, в кожках	
		1-го сорта	2-го сорта
Сдир	—	Не допускается	
Царапина	—	Не допускается	
Замын	5 см	1	2
Напыль	5 см <sup>2</sup>	1	2
Залом	5 см	1	2
Пятно	5 см <sup>2</sup>	1	3
Посторонние включения	1 см <sup>2</sup>	Не допускается	3

6. Количество местных пороков на условную длину искусственной кожи 20 м не должно быть более:

8 — для кожи 1-го сорта;

12 — для кожи 2-го сорта.

При этом количество случаев на 1 м кожи не должно быть более:

1 — для кожи 1-го сорта;

2 — для кожи 2-го сорта.

В коже 2-го сорта допускается не более одного распространенного порока.

7. При отклонении фактической длины кожи от условной количество местных пороков пересчитывают пропорционально на условную длину кожи.

8. Количество условных вырезов и отрезков — по ГОСТ 25934—83.

9. Пороки, допускаемые в текстильной основе и не влияющие на защитные свойства кожи, при определении сорта кожи не учитывают.

10. Дефектный край при определении сорта кожи не учитывают.

Размер дефектного края — по ГОСТ 25934—83.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Ю. С. Пайкачев, Ю. И. Смирнова, А. К. Красножен,  
В. А. Логинова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.11.87 № 4156

**3. Срок первой проверки — 1993 г.**

Периодичность проверки — 5 лет

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 20840—75 ГОСТ 25934—83	I 8, 10

*Редактор А. А. Замовнова  
Технический редактор В. Н. Малькова  
Корректор Е. Н. Евтеева*

Сдано в наб. 19.11.87 Подл. и печ. 08.01.88 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,17 уч.-изд. л.  
Тираж 10 000 экз. Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123940, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1515