

ГОСТ Р 50855—96

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**

**ТРЕБОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

Издание официальное

63.5—95/234

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСТ Р 50855-96

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники АО НПО «Экран»

ВНЕСЕН Главным управлением стандартизации информационных технологий продукции электротехники и приборостроения

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 1 февраля 1996 г. № 45

3 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

II

ГОСТ Р 50855—96

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	3
4 Требования химической и биологической безопасности	4
5 Методы испытаний	7
Приложение А Средства контроля, вспомогательные устройства и химические реагенты	32
Приложение Б Стенд для испытания контейнеров для хранения крови и ее компонентов на токсичность и пирогенность	42.

ГОСТ Р 50855—96

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Требования химической и биологической безопасности
и методы испытаний

Containers for blood and its components.
Requirements for chemical and biological safety and methods of testing

Дата введения 1997—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на полимерные стерильные контейнеры однократного применения (далее — контейнеры), предназначенные для взятия крови, разделения ее на компоненты, а также их хранения, транспортирования и переливания.

Стандарт устанавливает требования химической и биологической безопасности и методы проверки при приемочных, приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.423—81 ГСИ. Секундомеры механические. Методы и средства поверки

ГОСТ 244—76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия

ГОСТ 859—78 Медь. Марки

ГОСТ 860—75 Олово. Технические условия

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2405—88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 3022—80 Водород технический. Технические условия

ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4108—72 Барий хлористый. Технические условия

Издание официальное

1

ГОСТ Р 50855–96

- ГОСТ 4204–77 Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4232–74 Калий йодистый. Технические условия
ГОСТ 4233–77 Натрий хлористый. Технические условия
ГОСТ 4461–77 Кислота азотная. Технические условия
ГОСТ 5457–75 Ацетилем растворенный и газообразный технический. Технические условия
ГОСТ 5556–81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия
ГОСТ 5905–79 Хром металлический. Технические условия
ГОСТ 5962–67 Спирт этиловый. Технические условия
ГОСТ 6672–75 Стекла покровные для микропрепараторов. Технические условия
ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 7164–78 Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия
ГОСТ 8728–88 Пластификаторы. Технические условия
ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 10163–76 Крахмал растворимый. Технические условия
ГОСТ 10782–85 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия
ГОСТ 12026–75 Бумага фильтровальная, лабораторная. Технические условия
ГОСТ 14919–83 Электроплиты, электроплитки и жаропрочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 15860–84 Баллоны стальные сварочные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия
ГОСТ 17433–80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности
ГОСТ 20490–75 Калий марганцевокислый. Технические условия
ГОСТ 22280–76 Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия
ГОСТ 22860–93 Кадмий высокой чистоты. Технические условия
ГОСТ 22861–93 Свинец высокой чистоты. Технические условия
ГОСТ 23932–90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 24104–88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия
ГОСТ 24297–87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ Р 50855—96

ГОСТ 24861—91 Шприцы инъекционные однократного применения. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29227—91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуировочные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 29251—91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюretki. Часть 1. Общие требования

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Контейнеры для крови и ее компонентов — стерильные изделия медицинского назначения однократного применения, предназначенные для взятия крови, разделения ее на компоненты, а также их хранения, транспортирования и переливания.

Примечание — Контейнеры могут быть изготовлены из различных полимерных материалов. В зависимости от назначения контейнеры могут быть одно- и многокамерными, различной емкости, могут содержать консерванты

3.2 Химическая безопасность — отсутствие вредного действия на организм химических соединений, которые могут мигрировать из материалов или изделий медицинского назначения, контролируемое с помощью совокупности санитарно-химических и токсикологических показателей

3.3 Биологическая безопасность — отсутствие в материалах или изделиях медицинского назначения биологических факторов, таких как живые микроорганизмы, их споры, токсичные продукты их метаболизма, контролируемое с помощью показателей стерильности и пирогенности

3.4 Санитарно-химические испытания — испытания, проводимые с целью определения суммарного количества мигрирующих в водную вытяжку из полимерных материалов и изделий химических соединений с помощью интегральных показателей, а также индивидуальных потенциально опасных соединений (составляющих полимерных композиций, технологических добавок, стерилизующих агентов, примесей в сырье и т.п.)

3.5 Токсикологические испытания — испытания, проводимые с целью выявления вредного действия материалов изделия на организм, включающие оценку гемолитической активности, общетокси-

ГОСТ Р 50855–96

ческого, сенсибилизирующего, раздражающего и цитотоксического эффектов

3.6 Контроль стерильности — проверка отсутствия жизнеспособных микробов в рабочих объемах контейнеров

3.7 Контроль апирогенности — проверка допустимых концентраций липополисахаридов в рабочих объемах контейнеров

3.8 Партия контейнеров, не содержащих консервант крови — количество контейнеров, простерилизованных за сутки

3.9 Партия контейнеров, содержащих консервант крови — количество контейнеров, заполненных консервантом крови из одной партии и простерилизованных за сутки

3.10 Серия контейнеров, содержащих консервант крови — количество контейнеров, заполненных консервантом крови из одной партии и простерилизованных за один цикл стерилизации в одном стерилизаторе

4 ТРЕБОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Санитарно-химическим, токсикологическим испытаниям, испытаниям на стерильность и пирогенность (далее — испытания) подлежат контейнеры на стадии приемочных, приемо-сдаточных и сертификационных испытаний, изготовленные из материалов, рекомендованных к применению.

4.2 Приемочные и сертификационные испытания контейнеров проводят организации, уполномоченные Минздравмедпромом России и Госстандартом России.

4.2.1 Санитарно-химические испытания контейнеров проводят на соответствие требованиям 5.3.1 — 5.3.4 по следующим показателям:

- определение восстановительных примесей;
- определение изменения величины pH вытяжки;
- ультрафиолетовое поглощение;
- определение содержания металлов.

4.2.1.1 Если контейнеры изготовлены из пластифицированного диоктилфталатом (ДИ-(2-этилгексил)-фталатом) поливинилхлоридного пластика, то санитарно-химические испытания дополнительно проводят на соответствие требованиям 5.3.5, 5.3.6 по следующим показателям:

- определение диоктилфталата (ДОФ)-пластификатора;
- определение винилхлорида (ВХ) — остаточного мономера.

4.2.1.2 При изготовлении контейнеров из других полимерных материалов перечень дополнительных санитарно-химических показате-

ГОСТ Р 50855—96

лей и их допустимые уровни определяют в каждом конкретном случае в соответствии с нормативным документом на данный контейнер.

4.2.2 Токсикологические испытания контейнеров проводят на соответствие требованиям 5.4.1 — 5.4.5 по следующим показателям:

- острая токсичность на белых мышах;
- индекс токсичности (цитотоксичность) на сперматозоидах быка;
- гемолитическая активность;
- раздражающее действие на кожу крыс и слизистую глаза кролика;
- сенсибилизирующий эффект на белых крысах.

4.2.3 Испытания контейнеров на стерильность проводят на соответствие требованиям 5.4.6.

4.2.4 Испытания контейнеров на апирогенность проводят на соответствие требованиям 5.4.7.

4.3 Приемо-сдаточные испытания контейнеров, а также контроль полимерного сырья, используемого для изготовления контейнеров, проводят предприятие-изготовитель.

4.3.1 Полимерное сырье, из которого изготавливают основной функциональный элемент контейнера — собственно контейнер, подвергают контролю на соответствие требованиям ГОСТ 24297 с учетом следующих показателей:

- санитарно-химические с определением восстановительных примесей (5.3.1), изменения величины pH вытяжки (5.3.2);
- токсикологические с определением токсичности на клеточном тест-объекте (5.4.5) или острой токсичности на мышах (5.4.1).

4.3.2 В течение трех лет с начала серийного выпуска каждую партию изделий подвергают санитарно-химическим испытаниям с определением восстановительных примесей (5.3.1) и изменения величины pH вытяжки (5.3.2); токсикологическим испытаниям с определением токсичности на клеточном тест-объекте (5.4.5) или на мышах (5.4.1), испытаниям на апирогенность (5.4.7.1 или 5.4.7.2). Испытаниям на стерильность подвергают каждую серию изделий, стерилизованных паровым методом, и каждую партию, стерилизованную радиационным методом.

4.3.3 При отсутствии на предприятии в течение 3 лет с начала серийного выпуска изделий случаев выбраковки по санитарно-химическим показателям и токсичности контроль по указанным показателям проводят от каждой 25-й партии, но не реже одного раза в месяц. Испытаниям на апирогенность подвергают каждую партию изделий. Испытаниям на стерильность — каждую 15-ю партию контейнеров, стерилизованных радиационным методом, и каждую серию контейнеров, простерилизованных паровым методом.

ГОСТ Р 50855—96

4.3.4 В случае превышения допустимых значений санитарно-химических показателей, выявления токсичности изделий испытаниям по указанным показателям подвергают 10 партий контейнеров подряд. В дальнейшем при отсутствии выбраковки по санитарно-химическим показателям и токсичности контроль проводят от каждой 25-й партии, но не реже одного раза в месяц.

В случае выбраковки по нестерильности радиационно-стерилизованных контейнеров в течение первого года выпуска после устранения причины брака контролю на стерильность подвергают каждую партию контейнеров. При отсутствии в течение первого года выпуска выбраковки по нестерильности контролируют каждую 5-ю партию изделий, в последующем — каждую 15-ю.

4.4 Допустимые значения санитарно-химических и биологических показателей

4.4.1 Значения санитарно-химических и токсикологических показателей, а также показателей стерильности и апирогенности должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1 — Значения санитарно-химических, токсикологических показателей, показателей стерильности и апирогенности

Наименование группы показателей	Перечень показателей	Допустимое значение	Номер пункта методов испытаний
1 Санитарно-химические показатели			
1.1 Общие показатели для всех видов контейнеров	Восстановительные промеси	Не более 1,0 мл 0,02 н. раствора $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	5.3.1
	Изменение значения pH	В пределах $\pm 1,0$	5.3.2
	Ультрафиолетовое поглощение	Не более 0,2 в диапазоне 230—360 нм	5.3.3
	Содержание металлов:		5.3.4
	бария, меди, свинца, олова, хрома	Не более 1,0 мг/л для каждого элемента	
	кадмия	Не более 0,1 мг/л	

Окончание таблицы I

Наименование группы показателей	Перечень показателей	Допустимое значение	Номер пункта методов испытаний
1.2 Дополнительные показатели для контейнеров из поливинилхлоридного пластика	Содержание винилхлорида	Не более 0,01 мг/л	5.3.5
	Содержание диоктилфталата	Не более 10 мг/100 мл	5.3.6
2 Токсикологические показатели	Острая токсичность	Нетоксично	5.4.1
	Индекс токсичности	70–120 %	5.4.5
	Гемолитическая активность	Не более 2 %	5.4.4
	Раздражающее действие	Отсутствует	5.4.2
	Сенсибилизирующий эффект	Отсутствует	5.4.3
	Прорости	Отсутствуют	5.4.6
	ЛПС	Не более 0,01 мкг/мл	5.4.7
3 Стерильность			
4 Апирогенность			

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1 Порядок подготовки к испытаниям

5.1.1 Отбор образцов

5.1.1.1 Для проведения испытаний контейнеров образцы отбирают из разных мест партии в количестве 0,1 %, но не менее указанного в таблице 2.

5.1.2 Приготовление вытяжек из контейнеров

5.1.2.1 Все работы по приготовлению вытяжек из контейнеров выполняют с соблюдением требований асептики.

ГОСТ Р 50855–96

Таблица 2 – Количество контейнеров, необходимое для испытаний

Вид испытания	Вместимость контейнера, мл	Количество образцов для испытаний, шт.			
		санитарно-химического	токсикологического	стерильности	пирогенности
Приемочные и сертификационные испытания	500 или 300	5	5	$0,4\sqrt{N}$	5
	500/300	4	5	$0,4\sqrt{N}$	5
	500/300/300	3	4	$0,4\sqrt{N}$	5
	500/300/300/300	3	4	$0,4\sqrt{N}$	5
Приемо-сдаточные испытания	500 или 300	3	3	$0,4\sqrt{N}$	5
	500/300	3	3	$0,4\sqrt{N}$	5
	500/300/300	3	2	$0,4\sqrt{N}$	5
	500/300/300/300	3	2	$0,4\sqrt{N}$	5

Обозначение: N – количество изделий в партии (серии). Количество изделий, отобранных для испытания на стерильность, не должно быть менее 3 и более 40 – при радиационной стерилизации, более 13 – при других видах стерилизации

5.1.2.2 Для проведения санитарно-химических и токсикологических испытаний не заполненных консервантом контейнеров образцы изделий извлекают из упаковки. Каждую емкость независимо от их числа заполняют дистиллированной водой через донорскую трубку (однокамерные контейнеры) или через надрез, сделанный на соединяющих емкости трубках (многокамерные контейнеры). Контейнеры вместимостью 500 мл заполняют 100 мл дистиллированной воды, контейнеры вместимостью 300 мл заполняют 50 мл дистиллированной воды. Вода должна быть равномерно распределена по всему изделию. Иглы герметизируют предохранительным колпачком, а соединительные трубы пережимают зажимами ниже надреза (ближе к мешку). Затем контейнеры выдерживают в термостате при температуре (70 ± 2) °С в горизонтальном положении в течение 24 ч.

В качестве контрольного раствора используют дистиллированную воду, помещенную в колбу со шлифом, которая термостатируется в тех же условиях.

По истечении указанного срока контейнеры и контрольный раствор извлекают из термостата и охлаждают до комнатной температуры.

В первую очередь непосредственно из контейнеров производится отбор проб для определения хроматографически активных веществ по 5.3.5.3.

Оставшуюся часть вытяжек сливают в стеклянную емкость со шлифом.

5.1.2.3 Для санитарно-химических и токсикологических испытаний контейнеров с консервантом от партии отбирают необходимое количество незаполненных контейнеров, которые предварительно взвешивают. Затем незаполненные контейнеры заполняют дистиллированной водой через донорскую трубку путем передавливания дистиллированной воды из каждой предыдущей емкости в последующую по 100 г (для контейнеров вместимостью 500 мл) и 50 г (для контейнеров вместимостью 300 мл). Вода должна быть равномерно распределена в заполняемой емкости. Иглы герметизируют предохранительным колпачком, соединительные трубы пережимают захватами.

В качестве контрольного раствора используют дистиллированную воду, помещенную в герметичный стеклянный флакон.

Затем заполненные водой контейнеры вместе с контрольными растворами помещают в стерилизатор, где они подвергаются одному циклу стерилизационного воздействия подобно контейнерам с консервантом.

В заводских условиях контейнеры, заполненные дистиллированной водой, и контрольный раствор стерилизуют одновременно с контейнерами, заполненными консервантом в том же стерилизаторе. После окончания стерилизационного воздействия контейнеры и контрольный раствор извлекают из стерилизатора и охлаждают до комнатной температуры.

В первую очередь непосредственно из контейнеров проводят отбор проб для хроматографически активных веществ по 5.3.5.3. Оставшуюся часть вытяжек сливают в стеклянную емкость со шлифом.

5.1.2.4 Приготовление вытяжек для контроля апирогенности.

Приготовление вытяжек для контроля на апирогенность проводят аналогично 5.1.2.2 и 5.1.2.3, используя в качестве экстрагента 0,9%-ный раствор хлорида натрия. Заполненные 0,9%-ным раствором хлорида натрия контейнеры помещают в термостат на 24 ч при температуре (37 ± 2) °С.

5.1.2.5 Приготовление сывороток для контроля стерильности проводят по 5.4.6.

5.1.3 Контроль сырья

5.1.3.1 Для проверки сырья на соответствие санитарно-химическим и токсикологическим показателям 300 г полимерного материала (гранулята) помещают в стеклянную емкость со шлифом, заливают 1000 мл дистиллированной воды и выдерживают в термостате при температуре (70 ± 2) °С в течение 24 ч.

В качестве контрольного раствора используют дистиллированную

ГОСТ Р 50855–96

воду, помещенную в колбу со шлифом, которая термостатируется в тех же условиях.

По истечении указанного срока колбы с испытуемыми материалами и контрольными растворами извлекают из термостата и охлаждают до комнатной температуры. Вытяжку из материала сливают в колбу со шлифом.

5.2 Средства контроля и вспомогательные устройства

5.2.1 Средства контроля, вспомогательные устройства и химические реактивы, применяемые для испытаний, приведены в приложении А.

5.3 Санитарно-химические испытания

По санитарно-химическим показателям изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице I.

5.3.1 Определение в вытяжке восстановительных примесей (окисляемых веществ)

Определение восстановительных примесей относится к интегральным показателям и позволяет оценивать общее количество мигрирующих из контейнеров в водную вытяжку веществ восстановительного характера.

5.3.1.1 Методика определения восстановительных примесей

20 мл исследуемой вытяжки переносят пипеткой в коническую колбу вместимостью 250 мл, снабженную притертым пробкой, прибавляют 20 мл раствора марганцовокислого калия (0,002 н.) и 1 мл серной кислоты (3 н.), закрывают колбу пробкой, осторожно перемешивают содержимое колбы и оставляют стоять на 15 мин. По истечении указанного срока прибавляют 0,1 г йодистого калия и выделившийся йод титруют раствором серноватистокислого натрия (0,02 н.) до светло-желтого цвета. Затем добавляют 0,5 мл раствора крахмала (0,5 %) и продолжают титровать до обесцвечивания раствора. Титрование контрольного раствора проводят в тех же условиях. Для этого используют 20 мл контрольного раствора. Определение проводят не менее чем в двух параллельных пробах (из одной и той же вытяжки или контрольного раствора). Расхождение между параллельными пробами не должно превышать 0,05 мл 0,02 н. раствора серноватистокислого натрия.

5.3.1.2 Обработка результатов

Количество восстановительных примесей выражают в объеме 0,02 н. раствора серноватистокислого натрия, затраченного на их определение (ΔV), мл, и рассчитывают по формуле

$$\Delta V = V_k - V_b,$$

где V_k — объем 0,02 н. раствора серноватистокислого натрия, израсходованного на титрование контрольного раствора, мл;

V_b — объем 0,02 н. раствора серноватистокислого натрия, израсходованного на титрование вытяжки, мл.

Результат определения (с доверительной вероятностью 0,95) считается приемлемым, если расхождение между значениями V_b не превышает 0,05 мл, и расхождение между значениями V_k также не превышает 0,05 мл.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое двух приемлемых результатов определения, округленное до десятичных долей.

5.3.2 Определение изменения величины pH вытяжки

Величина pH характеризует кислотность или основность вытяжки.

5.3.2.1 Методика измерения

Испытуемую вытяжку и контрольный раствор помещают в стеклянный стакан и измеряют величину pH вытяжки и контрольного раствора.

5.3.2.2 Обработка результатов

Изменение величины pH — ΔpH рассчитывают по формуле

$$\Delta \text{pH} = (\text{pH})_b - (\text{pH})_k,$$

где $(\text{pH})_b$ — pH вытяжки;

$(\text{pH})_k$ — pH контрольного раствора.

(pH) вытяжки рассчитывают как среднее арифметическое трех параллельных определений (с доверительной вероятностью 0,95), которые считаются приемлемыми, если расхождение между наибольшим и наименьшим результатами определений не превышает 0,05 ед. pH.

(pH) контрольного раствора рассчитывают как среднее арифметическое двух параллельных определений (с доверительной вероятностью 0,95), которые считаются приемлемыми, если расхождение между ними не превышает 0,02 ед. pH.

Значение результатов определения pH округляют до десятичных долей.

5.3.3 Ультрафиолетовое поглощение

Ультрафиолетовое поглощение относится к интегральным показателям и позволяет оценить суммарное количество мигрирующих из контейнеров веществ, поглащающих в области длин волн от 230 до 360 нм.

5.3.3.1 Проведение определения

Снимают спектр поглощения водной вытяжки из контейнеров в диапазоне длин волн 230 — 360 нм. В качестве раствора сравнения

ГОСТ Р 50855—96

используют контрольный раствор. Определяют максимальное значение оптической плотности в измеряемом диапазоне длин волн.

5.3.3.2 Обработка результатов

Значение оптической плотности рассчитывают как среднее арифметическое двух параллельных определений (с доверительной вероятностью 0,95), которые считаются приемлемыми, если расхождение между ними не превышает 0,02 ед. оптической плотности.

Значение результатов определения округляют до десятичных долей.

5.3.4 Определение содержания металлов

Определение содержания хрома, меди, свинца, кадмия, олова и бария проводят с помощью атомно-абсорбционного метода анализа. Сущность метода основана на измерении атомного поглощения указанных металлов в условиях, приведенных в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 — Условия определения хрома, меди, свинца и кадмия атомно-абсорбционным методом

Элемент	Аналитическая линия, нм	Рабочий ток на лампу, мА	Тип пламени	Высота горелки, мм	Ширина щели монохроматора, мм
Хром	357,9	5	Ацетилен-воздух	10	0,25
Медь	324,7	4	Пропан-воздух	14	0,25
Свинец	283,3	5	Пропан-воздух	14	0,25
Кадмий	228,8	4	Пропан-воздух	14	0,25

Таблица 5 — Условия определения олова и бария атомно-абсорбционным электротермическим методом

Элемент	Аналитическая линия, нм	Рабочий ток на лампу, мА	Ширина щели монохроматора, мм	Температура и продолжительность обработки пробы					
				Высушивание		Пиролиз		Атомизация	
				Температура, °C	Продолжительность, с	Температура, °C	Продолжительность, с	Температура, °C	Продолжительность, с
Олово	286,3	7,5	1,0	100	40	1700	10	2300	5
Барий	553,5	10	1,0	100	40	1500	10	2500	5

5.3.4.1 Проведение анализа

5.3.4.1.1 При определении хрома, меди, свинца и кадмия анализируемый раствор распыляют в пламени при условиях, указанных в таблице 4, и измеряют атомное поглощение. Одновременно

ГОСТ Р 50855—96

измеряют атомное поглощение контрольного раствора. Значение атомного поглощения контрольного раствора вычитают из значения атомного поглощения анализируемого раствора. Объем анализируемого раствора на один элемент определения составляет 5 мл.

Массу хрома, меди, свинца и кадмия определяют по градуировочному графику.

5.3.4.1.2 При определении олова и бария микродозатором объемом 20 мкл в графитовый анализатор последовательно вводят градуировочные растворы, контрольный и анализируемый растворы. Атомизация пробы осуществляется в атмосфере инертного газа аргона при условиях, указанных в таблице 5. Расход аргона — 0,5 л/мин. Атомное поглощение измеряют амплитудой пика, записываемой на самописец.

Массовую концентрацию олова и бария определяют по градуировочному графику.

5.3.4.1.3 Построение градуировочного графика

Для градуировки приборов применяют градуировочные растворы в соответствии с таблицей 6. Измеряют атомное поглощение приготовленных растворов, как указано в 5.3.4.1.

По полученным значениям атомного поглощения растворов и соответствующим им содержаниям определяемых элементов строят градуировочный график.

Таблица 6 – Градуировочная зависимость абсорбции от концентрации (линейный участок)

Элемент	Концентрация металлов в градуировочных растворах в мкг/мл (линейный участок градуировочной зависимости атомного поглощения от концентрации)					
Хром	0,02	0,05	0,1	0,5		
Медь	0,02	0,05	0,1	0,5		
Свинец		0,05	0,1	0,5	1,0	2,0
Кадмий	0,02	0,05	0,1	0,5	1,0	
Олово		0,05	0,1	0,5	1,0	2,0
Барий				0,5	1,0	2,0

5.3.4.2 Абсолютная погрешность результатов анализа и допускаемые расхождения параллельных определений не должны превышать значений, указанных в таблице 7.

ГОСТ Р 50855—96

Таблица 7 — Диапазон и характеристики погрешностей результатов анализа при доверительной вероятности $P = 0,95$

Элемент	Диапазон определяемых концентраций, мкг/мл	Абсолютная погрешность результатов анализа, мкг/мл	Допускаемое расхождение двух параллельных определений, мкг/мл
Хром	0,02—0,5	0,10 $C + 0,007$	0,14 $C + 0,009$
Медь	0,02—0,5	0,10 $C + 0,088$	0,14 $C + 0,004$
Свинец	0,05—2,0	0,10 $C + 0,010$	0,14 $C + 0,1$
Кадмий	0,02—1,0	0,18 $C + 0,008$	0,25 $C + 0,004$
Олово	0,05—2,0	0,14 $C + 0,01$	0,18 $C + 0,01$
Барий	0,5—2,0	0,12 $C + 0,008$	0,16 $C + 0,01$

Обозначение: C — среднее арифметическое двух результатов анализа

5.3.5 Определение винилхлорида

Методика предназначена для определения остаточных количеств мономера винилхлорида в вытяжках из контейнеров методом газожидкостной хроматографии равновесной паровой фазы («head space»).

5.3.5.1 Калибровка газового хроматографа

Калибровку прибора осуществляют с помощью растворов винилхлорида в дистиллированной воде. Все работы, связанные с приготовлением и использованием растворов винилхлорида, проводят с соблюдением условий герметичности. Стеклянный флакон вместимостью 60 — 65 мл заполняют взвешенным количеством дистиллированной воды (до 0,1 мг) так, чтобы объем незаполненного пространства составлял примерно 1,0 мл. Затем флаконы герметизируют с помощью резиновой прокладки и пластмассовой крышки с отверстием посередине. С целью предотвращения сорбции паров раствора резиновой прокладкой ее изолируют алюминиевой фольгой.

Затем во флакон вводят шприцем примерно 1 мл (около 2,5 мг) газообразного винилхлорида, массу которого определяют взвешиванием с точностью до 0,1 мг. Получают раствор с концентрацией винилхлорида примерно 40 мг/л (раствор 1), который тщательно перемешивают в течение 15 мин. 1,5 мл полученного раствора вводят в стеклянnyй стакан вместимостью 60 — 65 мл, заполненный дистиллированной водой, как описано выше. Получают раствор винилхлорида с концентрацией примерно 1,1 мг/л (раствор 2). Из этих растворов, используя набор микрошприцев и флаконов, подготовленных аналогично вышеизложенному, готовят серию стандартных растворов с концентрациями 0,001 — 0,01 мг/л (из раствора 2) и 0,05 — 0,1 мг/л (из раствора 1). В заранее приготовленные загерметизированные стаканы вводят 1,5 мл каждого из стандартных растворов.

тизированные пенициллиновые флаконы шприцем отбирают по 3 мл каждого из приготовленных стандартных растворов. Затем эти флаконы термостатируют на кипящей водяной бане в течение 40 — 50 мин. По истечении указанного времени подогретым шприцем отбирают по 2 мл паровой фазы из каждой пробы и вводят в испаритель хроматографа.

5.3.5.2 Условия хроматографирования

Температуры:

- термостата колонок 60 °С;
- испарителя 90 °С;
- детектора 100 °С.

Скорости газов:

- гелия 30 мл/мин;
- водорода 30 мл/мин;
- воздуха 300 мл/мин.

Время выхода винилхлорида 24 с.

Допускается изменение условий хроматографирования в пределах, обеспечивающих определение винилхлорида в соответствии с требованиями методики.

Площади пиков обсчитывают с помощью интегратора. При отсутствии интегратора площади пиков рассчитывают как произведение высоты на среднюю линию пика. Строят калибровочный график в координатах: по оси абсцисс — концентрация винилхлорида $C_{вх}$, мг/л, по оси ординат — площади пиков S , мкВ·с. Предел обнаружения винилхлорида 0,0005 мг/л. Калибровку проводят не реже одного раза в месяц. В случае неисправности прибора после устранения неполадок необходимо откалибровать прибор заново.

5.3.5.3 Проведение анализа

Для определения винилхлорида в вытяжках от партии контейнеров отбирают не менее трех изделий. Вытяжки из контейнеров, приготовленные в соответствии с 5.3.5.1 и 5.3.5.2, отбирают непосредственно из изделий путем прокола иглой шприца донорской трубы. Из каждого контейнера отбирают не менее двух проб по 3 мл каждая.

3 мл отобранный вытяжки помещают в заранее подготовленные загерметизированные пенициллиновые флаконы. Затем флаконы термостатируют на водяной бане 40 — 50 мин. 2 мл паровой фазы отбирают подогретым шприцем и вводят в испаритель хроматографа.

Из каждого флакона для анализа отбирают не менее трех параллельных проб.

Концентрацию винилхлорида в вытяжке из контейнеров $C_{вх}$, мг/л, рассчитывают по формуле

$$C_{\text{вх}} = \frac{\sum C_i}{n};$$

где C_i — концентрация винилхлорида в пробе, найденная по калибровочному графику, мг/л;
 n — число проб.

С целью оценки полученных результатов для выборки каждого отобранный из партии образца рассчитывают среднее арифметическое и среднее квадратическое отклонения, по которым уже для каждой выборки рассчитывают коэффициент вариации K :

$$K = \frac{\sigma}{x} \times 100\%,$$

где σ — среднее квадратическое отклонение;
 x — среднее арифметическое отклонение.

В случае получения значения коэффициента вариации более 15 % хотя бы для одной из выборок, определение повторяют. Если значение коэффициента вариации для каждой из выборок менее или равно 15 %, то результат считают статистически значимым.

5.3.6 Определение диоктилфталата (ДОФ) — пластификатора

Пластификатор ДОФ определяют в водной вытяжке из контейнеров путем экстракции его водно-спиртовым раствором с последующим снятием спектра поглощения в УФ области в диапазоне длин волн от 230 до 360 нм.

5.3.6.1 Построение калибровочного графика

Снимают спектры поглощения стандартных растворов с концентрацией ДОФ: 1, 2, 5, 10 и 20 мг/100 мл. В качестве раствора сравнения используют экстрагирующий водно-спиртовой раствор. Странят график в координатах: по оси ординат — оптическая плотность при максимуме поглощения (D_{max}) при 272 нм, по оси абсцисс — концентрация ДОФ $C_{\text{доф}}$, мг/100 мл.

5.3.6.2 Экстрагирование ДОФ

Через узел для взятия крови заполняют три пустых полимерных контейнера до половины их номинальной вместимости. Используют предварительно нагретый до температуры (37 ± 2) °С экстрагирующий водно-спиртовой раствор. Полностью удаляют из контейнеров воздух и герметично закрывают узел для взятия крови. Заполненные контейнеры в горизонтальном положении погружают на (60 ± 1) мин в водяной терmostat, не встряхивая. По истечении указанного времени извлекают контейнеры из терmostата, аккуратно переворачивают 10 раз и переливают содержимое контейнеров в стеклянную колбу со шлифом.

5.3.6.3 Определение ДОФ в вытяжках из контейнеров

Снимают спектр поглощения экстракта из контейнеров, используя в качестве раствора сравнения экстрагирующий водно-спиртовой раствор. Определение проводят не менее чем в двух параллельных пробах из одного и того же экстракта. Измеряют оптическую плотность при максимуме поглощения (D_{max}).

5.3.6.4 Обработка результатов

Содержание ДОФ в экстракте определяют путем сравнения результатов, полученных для контейнеров, с данными калибровочного графика для стандартных растворов.

Значение концентрации ДОФ рассчитывают как среднее арифметическое двух результатов параллельных определений (с доверительной вероятностью 0,95), которые считаются приемлемыми, если расхождение между ними не превышает 0,02 ед. оптической плотности.

Значение результатов определения округляют до десятичных долей.

5.4 Токсикологические исследования

Требования к изделиям по показателям токсичности должны соответствовать приведенным в таблице 1.

5.4.1 Определение острой токсичности на белых мышах

Вытяжки из изделий испытывают на беспородных белых мышах-самцах массой 18 — 25 г, прошедших 7-дневный карантин. В опытной и контрольной группах должно быть не менее 8 животных. Водные вытяжки в количестве 50 мл на килограмм массы тела животных вводят однократно внутрьбрюшинно. Животным контрольной группы в том же объеме вводят дистиллированную воду. Через 24 ч после введения вытяжек состояние животных оценивают по следующим тестам:

- масса тела в граммах — определяют до введения вытяжек и через сутки после введения, натощак;
- общее состояние животных: поведение, подвижность, состояние шерстного покрова — сразу после введения, через 4 и 24 ч после введения;
- макроскопическая оценка состояния внутренних органов и тканей на вскрытии — животных через 24 ч умерщвляют декапитацией. Сначала вскрывают контрольную группу, затем подопытную, обращая внимание на область введения вытяжки, состояние подкожной клетчатки, брюшины, мышц брюшной стенки, региональных лимфоузлов и их протоков, внутренних органов;
- взвешивание внутренних органов: печени, почек, селезенки — определение коэффициентов массы внутренних органов делением массы органа в миллиграммах на массу тела в граммах. Полученные

ГОСТ Р 50855—96

цифровые данные подлежат статистической обработке с использованием критерия «t» Стьюдента. В случае получения достоверной разницы между подопытной и контрольной группами по двум из исследуемых показателей вытяжка из изделия признается токсичной. При обнаружении достоверного отличия по одному из показателей состояния животных испытания следует повторить на удвоенном количестве животных. При повторном обнаружении достоверных различий изделие считают токсичным. В случае гибели 1—2 животных испытание повторяют на удвоенном количестве животных (по 16 мышей в каждой группе). При гибели хотя бы одного подопытного животного при повторном испытании изделие считают токсичным.

5.4.2 Определение раздражающего действия на кожу белых крыс и слизистую глаза кролика

Определение раздражающего действия на кожу белых крыс и слизистую глаза кролика проводят на белых крысах при нанесении экстракта из изделия на кожу выстриженного бока либо на кроликах при инстилляции экстракта в конъюнктивальный мешок глаза.

На белых крысах испытания проводят при ежедневном в течение 7 дней нанесении 1 мл экстракта из изделия на участок 2×2 см выстриженного бока. Контрольным животным аналогичным образом апплицируют контрольный раствор. В каждой группе должно быть по 8 животных. Каждый день до и после аппликации отмечают реакцию кожи на контакт с вытяжкой в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 8.

Таблица 8 — Оценкаожно-раздражающего действия

Кожная реакция	Оценка в баллах
Эритема	
Нет эритемы	0
Очень слабая эритема	1
Отчетливая эритема	2
Средняя эритема	3
Сильная эритема (свекольно-красная)	4
Образование отека	
Нет отека	0
Очень слабый отек	1
Отчетливый отек	2
Средний отек (возвышение на 1 мм)	3
Сильный отек (возвышение более 1 мм)	4

Общий возможный балл, оценивающий раздражение, — 8.

Для получения индекса раздражения для одного животного надо сложить баллы раздражения как по эритеме, так и по отеку для всех

ГОСТ Р 50855—96

сроков обследования и разделить на число обследований. Общий индекс раздражения сравнивают с приведенным в таблице 9.

Таблица 9 — Оценка кожно-раздражающего действия

Кожная реакция	Средний балл
Не принимается во внимание	0 — 0,4
Слабая реакция	0,5 — 1,9
Средняя реакция	2 — 4,9
Сильная реакция	5 — 8

Изучение раздражающего действия на слизистую глаза проводят на 3 кроликах, которым в один глаз вносят вытяжку ежедневно в течение 5 дней с помощью пипетки по 1 — 2 капли. Состояние глаз контролируют через 1 и 24 ч, перед следующим воздействием.

Реакцию учитывают в соответствии со шкалой, приведенной в таблице 10.

Таблица 10 — Оценка раздражающего действия на слизистую глаза

Реакция слизистой оболочки	Оценка в баллах
Реакции нет	0
Легкое покраснение конъюнктивы	1
Покраснение конъюнктивы и частично склеры	2
Резкое покраснение конъюнктивы и всей склеры, гнойный офтальмит	3

Результаты обследования каждого из 3 кроликов суммируют и делят на число обследований. Общий индекс раздражения определяют по таблице 10.

5.4.3 Определение сенсибилизирующего действия на белых крысах

Определение сенсибилизирующего действия проводят на белых крысах. В каждой группе должно быть не менее 8 животных. Сенсибилизируют животных при введении 0,02 мл вытяжки из контейнеров в кожу наружной поверхности уха. Контрольным животным вводят контрольный раствор — дистиллированную воду. Через 10 дней проводят 5 — 7 ежедневных эпикутанных аппликаций вытяжки, нанося на кожу выстриженного бока по 0,5 мл вытяжки. На следующий день после последней аппликации проводят провокационную внутрикожную пробу. Для этого 0,02 мл вытяжки инъецируют в кожу другого выстриженного бока животного. Реакцию на провокационную внутрикожную пробу отмечают через 15 мин, 24 и 48 ч, отмечая интенсивность покраснения и площадь гиперемированного участка. Через

19

ГОСТ Р 50855–96

48 ч после введения внутркожной пробы животных забивают декапитацией, отбирая кровь для проведения специфических иммунологических реакций. Используют иммунологические тесты, основанные на определении образования комплекса антиген-антитело: реакцию дегрануляции тучных клеток (РДТК), реакцию пассивной гемагглютинации (РПГА), реакцию связывания комплемента (РСК), реакцию специфической агглютерации лейкоцитов (РСАЛ), реакцию специфического лизиса лейкоцитов (РССЛ). До начала проведения иммунологических специфических реакций необходимо тщательно подобрать рабочую концентрацию вытяжки, не вызывающую денатурации сывороточных белков и не оказывающую цитотоксического действия.

У забитых животных определяют коэффициенты массы иммунocomпетентных органов — селезенки и тимуса и обрабатывают полученный материал статистически с определением коэффициента «t» Стьюдента.

При оценке сенсибилизирующего эффекта учитывают результаты внутркожной пробы, определения коэффициентов массы внутренних органов и иммунологических тестов с кровью животных.

5.4.4 Определение гемолитической активности

5.4.4.1 Принцип метода — определение гемолитического действия вытяжки по 100%-ному гемолизу.

5.4.4.2 Вытяжки готовятся в соответствии с 4.1.

5.4.4.3 Приготовление 10%-ной взвеси эритроцитов

Для приготовления взвеси эритроцитов может быть использована эритроцитная масса или цитратная кровь, заготовленная на 3,9%-ном растворе цитрата натрия в соотношении 1:9. Срок хранения цитратной крови (эритроцитной массы) 72 ч при температуре от 4 до 6 °С. 5 мл крови (эритроцитной массы) центрифицируют 10 мин при 2000 об/мин. Надосадочную жидкость сливают, к осадку добавляют 8 мл стерильного 0,9%-ного раствора хлористого натрия. Содержимое взбалтывают и центрифицируют 10 мин при 2000 об/мин. Надосадочную жидкость сливают. Эту операцию (отмывание клеток) повторяют два раза. После отмывания надосадочная жидкость должна быть прозрачна, бесцветна и не иметь следов гемолиза.

Если надосадочная жидкость не отвечает указанным требованиям, эритроциты не могут быть использованы для приготовления взвеси.

Для получения 10%-ной взвеси эритроцитов 1 мл осадка клеток смешивают с 9 мл 0,9%-ного раствора хлористого натрия. Полученную взвесь эритроцитов допускается хранить не более 24 ч при температуре от 4 до 6 °С в холодильнике.

5.4.4.4 Приготовление проб (контрольной и с 100%-ным гемолизом)

5.4.4.4.1 а) Контрольная пробы — 0,5 мл 10%-ной взвеси эритроцитов и 5 мл 0,9%-ного раствора хлористого натрия — для контейнеров «Компласт».

б) Контрольная пробы — 0,5 мл 10%-ной взвеси эритроцитов и 5 мл раствора «Глюгицир» (в стекле), используемого в качестве контрольного образца данной испытуемой партии, — для контейнеров «Гемакон».

5.4.4.4.2 Проба с 100%-ным гемолизом: 0,5 мл 10%-ной взвеси эритроцитов и 5 мл дистиллированной воды — происходит полное разрушение эритроцитов, что соответствует 100%-ному гемолизу.

Контрольную пробу и пробу с 100%-ным гемолизом готовят для каждого образца эритроцитной взвеси.

5.4.4.5 Проведение определения

В три пробирки помешают по 0,5 мл 10%-ной взвеси эритроцитов. К 0,5 мл 10%-ной взвеси эритроцитов в каждую пробирку прибавляют по 5 мл вытяжки, в которую предварительно добавлен хлористый натрий. Смесь ставят в термостат на 1 ч при температуре $(37 \pm 2)^\circ\text{C}$, затем центрифугируют в течение 20 мин при 2000 об/мин.

Все манипуляции по отношению к контрольной пробе и пробе с 100%-ным гемолизом проводят параллельно с опытными пробами, как описано выше. Надсадочную жидкость отделяют для проведения измерений оптической плотности.

5.4.4.6 Оптические измерения

Оптическую плотность опытной, контрольной пробы и пробы с 100%-ным гемолизом измеряют на фотоэлектроколориметре при длине волны 540 нм против «холостой» пробы (воды). Толщина кюветы 1 см.

Результаты регистрируют по оптической плотности.

5.4.4.7 Расчет процента гемолиза проводят по формуле

$$\text{Процент гемолиза} = \frac{E_{\text{оп}} - E_{\text{k}}}{E_{100}} \times 100 \times K,$$

где $E_{\text{оп}}$ — оптическая плотность опытной пробы;

E_{k} — оптическая плотность контрольной пробы;

E_{100} — оптическая плотность воды со взвесью эритроцитов — 100%-ный гемолиз;

K — поправочный коэффициент, учитывающий дополнительное разбавление дистиллированной водой при условии, что $E_{100} > 1,0$.

П р и м е ч а н и е — Если оптическая плотность контрольной пробы (10%-ная

ГОСТ Р 50855–96

эритроцитная взвесь с 0,9%-ным раствором хлористого натрия) составляет 0,03 и более, результаты всего опыта недостоверны и не учитываются.

Оптическая плотность раствора с 100%-ным гемолизом должна быть не менее 0,8 и не более 1,0.

В случае отклонения от указанного предела опыт следует повторить с вновь приготовленной эритроцитной взвесью.

5.4.4.8 Оценка результатов

Испытуемое изделие свободно от гемолитически действующих веществ, если процент гемолиза во всех трех пробах менее двух.

Если процент гемолиза одной пробы более 2, опыт следует повторить. При получении такого же результата вытяжку считают гемолитически активной, и дальнейшие испытания не проводят.

В случае отсутствия гемолитического действия проводят дальнейшие токсикологические испытания.

5.4.5 Определение индекса токсичности на сперматозоидах быка

5.4.5.1 Все растворы в течение эксперимента должны находиться при постоянной температуре (40 + 1,5) °С.

5.4.5.2 Для определения индекса токсичности опытного раствора необходимо сравнить его с контрольным (модельным) раствором. В качестве контрольного раствора выбирают глюкозо-цитратную среду (глюкоза — 4 г, цитрат натрия 1 г, дистиллированная вода 100 мл). Контрольная среда одновременно является разбавителем для оттаивания замороженной спермы. Опытным раствором является вытяжка из изделия, доведенная до изотонии глюкозой и цитратом (глюкоза — 4 г, цитрат 1 г, вытяжка 100 мл). Контрольный и опытный растворы по 1 мл помещают в пробирки с притертymi пробками и ставят в водянную баню при температуре (40 + 1,5) °С. Контрольный и опытный растворы приготавливают заранее, за час до начала эксперимента.

5.4.5.3 Оттаивание замороженной спермы

Дозируют в пробирки по 0,25 или 0,5 мл разбавителя и ставят их в водянную баню при температуре (40 + 1,5) °С. Охлажденным до температуры жидкого азота анатомическим пинцетом извлекают из сосуда Дьюара гранулу спермы и быстро опускают в нагретый раствор. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТТАИВАТЬ НЕСКОЛЬКО ГРАНУЛ В ОДНОЙ ПРОБИРКЕ! Сразу после размораживания содержимое пробирок с целью приготовления маточного раствора спермы сливают в пробирку и тщательно перемешивают.

5.4.5.4 Приготовление рабочих образцов

В каждую пробирку контрольной и опытной серий помещают по 0,2 мл маточного раствора спермы.

5.4.5.5 Подготовка пробы к исследованию

Каждый рабочий образец переносят в кювету. Кювету герметизируют, устанавливают в кюветодержатель и помещают в стенд.

5.4.5.6 Накопление экспериментальных данных

Нажатием кнопки «ПУСК» включают процесс накопления данных. При достижении нулевых значений показателя подвижности во всех кюветах отжатием кнопки «ПУСК» производят остановку процесса накопления данных.

5.4.5.7 Обработка экспериментальных данных

Обработку экспериментальных данных осуществляют с помощью компьютера. Для каждого образца рассчитывают среднее время подвижности $t_{ср}$ в условных единицах

$$t_{ср} = \frac{\sum (m_i \times i)}{\sum m_i},$$

где m_i — i -е значение показателя подвижности;

i — текущий номер оценки показателя подвижности.

Для контрольной и опытной выборок образцов вычисляют среднее арифметическое значение и среднее квадратическое отклонение, по которым в свою очередь рассчитывают для каждой выборки коэффициент вариации C по формуле

$$C = \frac{\sigma}{x} \times 100 \%,$$

где σ — среднее квадратическое отклонение;

x — среднее арифметическое значение.

В случае получения значения коэффициента вариации более 15 % хотя бы для одной из выборок, эксперимент повторяют. Если значение коэффициента вариации для каждой из выборок меньше или равно 15 %, результаты считаются статистически верными.

Затем рассчитывают индекс токсичности I_t по формуле

$$I_t = \frac{\bar{t}_{ср}^o}{\bar{t}_{ср}^k} \times 100 \%,$$

где $\bar{t}_{ср}^o$, $\bar{t}_{ср}^k$ — среднее арифметическое значений среднего времени подвижности для опытной и контрольной выборок образцов соответственно.

5.4.5.8 Оценка результатов контроля

Испытуемую партию изделий считают нетоксичной, если индекс токсичности в пределах 70 — 120 %. Во всех остальных случаях партию изделий считают токсичной.

5.4.6 Испытания на стерильность

ГОСТ Р 50855—96

5.4.6.1 Испытания на стерильность методом прямого посева

5.4.6.1.1 Отбор проб

Количество проб, отбираемых для первичного посева, составляет $0,4 \sqrt{N}$, где N — количество изделий в серии или партии.

Максимальное количество проб, отбираемых для первичного посева, составляет: 13 — при паровом методе стерилизации; 40 — при радиационном методе стерилизации.

Кроме изделий, направленных непосредственно на анализ, отбирают также дубликаты в тройном количестве: две части из них используют в случае необходимости для повторного контроля, одну часть оставляют для арбитражного хранения.

5.4.6.1.2 Испытания на стерильность

Испытания на стерильность проводят методом прямого посева в тиогликолевую среду. Посевы помещают в термостат при температуре 32 °С и выдерживают 8 сут при паровом методе стерилизации или 14 сут при радиационном методе стерилизации, после чего проводят учет результатов.

5.4.6.2 Испытания на стерильность с использованием биотестов

5.4.6.2.1 Методика контроля стерильности полимерных контейнеров, стерилизованных паровым методом с помощью биотестов

5.4.6.2.1.1 Требования к биотесту

Биотест представляет собой носитель (инсулиновый флакон), содержащий споры микроорганизмов *Vac. Stearothrmophilus BKM* В-718 с регламентированной устойчивостью к пару.

Биотесты поставляются в комплекте, состоящем из носителей с высушенными спорами микроорганизма; цветной питательной среды; стерильного шприца и стерильных резиновых пробок размером 6,5; термовременных бумажных индикаторов; соответствующих эталонов цвета питательной среды и термоиндикаторов, а также инструкции по применению комплекта. Изготовитель биотестов должен быть аттестован.

5.4.6.2.1.1.3 Каждая партия биотестов сопровождается паспортом с указанием:

- метода стерилизации, для которого предназначен биотест;
- названия культуры микроорганизма;
- количества спор в биотесте;
- устойчивости биотеста к пару;
- номера партии;
- срока годности;
- условий хранения;
- наименования предприятия-изготовителя.

5.4.6.2.1.2 Контроль стерильности

5.4.6.2.1.2.1 Контролю подвергают каждую серию продукции, изготовленную на одном предприятии и простерилизованную в одной стерилизационной камере за один цикл. Биотесты должны быть упакованы в пакеты из упаковочной бумаги, запечатанные в полиэтиленовые пакеты.

5.4.6.2.1.2.2 Число и расположение биотестов в стерилизационной камере зависят от размера камеры и типа стерилизатора (прямоугольный, круглый) в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11 — Расположение контрольных точек в паровых стерилизаторах

Емкость камеры стерилизатора, дм ³	Общее число контрольных точек	Расположение контрольных точек	
		в стерилизационных коробках	вне стерилизационных коробок
До 100	5	3	2
Св. 100 до 750	11	9	2
Св. 750	13	11	2

Причина — Точка 1 — у загрузочной двери; 2 — у противоположной стенки (разгрузочной двери); 3 — 13 — внутри стерилизационной камеры на разных уровнях или внутри стерилизуемых упаковок.

5.4.6.2.1.2.3 На предприятиях, длительное время осуществляющих стерилизацию на собственной базе, периодичность контроля, количество биотестов, помещаемых в камеру, могут быть изменены.

5.4.6.2.1.2.4 Методика и техника исследования биотестов

После цикла стерилизации биотесты извлекают и собирают в полиэтиленовый пакет, где они хранятся до проведения контроля стерильности. Для определения жизнеспособности популяции спор носители (флаконы) вынимают из защитной упаковки (до исследования флаконы допускается хранить 2 недели в холодильнике). Резиновую пробку флакона с индикаторной питательной средой обрабатывают спиртом и прокалывают стерильной иглой с ватным фильтром. Затем пробку прокалывают иглой шприца и набирают в него питательную среду из флакона. Над огнем спиртовки в каждый биотест наливают примерно по 1 мл цветной питательной среды, флаконы закрывают стерильной резиновой пробкой и оставляют в термостате при 55 °С на 48 ч.

5.4.6.2.1.2.5 Обработка результатов

Обработку результатов исследования биотестов проводят после термостатирования в течение 48 ч. Предварительный учет результатов проводят через 24 ч.

О гибели спор в биотесте в процессе стерилизации свидетельствует неизмененный цвет по всех биотестах-флаконах. После сравнения с

ГОСТ Р 50855—96

эталонами делается вывод об эффективности процесса стерилизации и о стерильности данной партии продукции. Если цвет питательной среды во флаконе-биотесте в процессе термостатирования изменился на желтый, это свидетельствует о наличии жизнеспособных микроорганизмов. В этом случае для убедительности проводят бактериологический анализ (если в данном учреждении имеется бактериологическая лаборатория) выросших микроорганизмов. При выявлении роста тест-культуры (*Vac. Stearothrixophilus*) делается вывод о неэффективности процесса стерилизации и о нестерильности данной партии продукции.

5.4.6.2.2 Методика контроля стерильности полимерных контейнеров, стерилизованных радиационным методом с помощью биотестов.

5.4.6.2.2.1 Требования к биотесту

5.4.6.2.2.1.1 Биотест представляет собой носитель (шприц инъекционный однократного применения 2А или 5Б Лuer по ГОСТ 24861), содержащий споры культуры микроорганизмов с радиорезистентностью не менее 2,1 кГр, например, *Vac. Subtilis JSY* 228.

5.4.6.2.2.1.2 Биотести поставляются в комплекте, состоящем из носителей со спорами и индикаторной питательной среды, расфасованной во флаконы. Изготовитель биотестов должен быть аттестован.

5.4.6.2.2.1.3 Каждая партия биотестов сопровождается паспортом с указанием:

- метода стерилизации, для которого предназначен биотест;
- стерилизующей дозы, на которую рассчитан биотест;
- названия культуры микроорганизмов;
- количества микробных клеток;
- радиорезистентности культуры микроорганизмов;
- номера партии;
- срока годности;
- условий хранения;
- наименования предприятия-изготовителя.

5.4.6.2.2.2 Контроль стерильности

5.4.6.2.2.2.1 Контролю стерильности подвергают каждую партию стерилизуемой продукции. Партией считают однотипную продукцию, изготовленную на одном предприятии и простерилизованную за один технологический цикл. Для проведения контроля биотесты помещают в коробки (ящики) с продукцией между индивидуальными упаковками. В каждую коробку (ящик) укладывают 5 биотестов. Каждую коробку (ящик), содержащую биотест, маркируют. Коробки

(ящики), содержащие биотесты, облучают одновременно с контролируемой продукцией. Допускается использовать фантомы, имитирующие облучаемую продукцию.

5.4.6.2.2.2 Для гамма-установок с периодическим технологическим циклом на каждый цикл 3 коробки (ящика) с биотестами размещают в местах поля гамма-установок с наименьшей мощностью дозы. Для гамма-установок с непрерывным технологическим циклом коробку (ящик) с биотестами помещают на транспортное устройство через каждые 2 ч работы установки, но не менее 3 коробок на партию продукции. Для ускорителей электронов, работающих в циклическом режиме, на каждый цикл используют одну коробку (ящик) с биотестами. Для ускорителей электронов, работающих в непрерывном режиме, — одну коробку через каждые 2 ч работы, но не менее 3 коробок на партию продукции.

5.4.6.2.2.3 На предприятиях, осуществляющих стерилизацию на собственной базе, по результатам оценки санитарно-гигиенического состояния производства, технологии стерилизации, вида стерилизуемой продукции могут быть изменены периодичность контроля, количество биотестов, помещаемых в коробку, количество коробок, используемых для контроля, период их помещения на транспортное устройство.

5.4.6.2.2.4 Методика и техника исследования биотестов

После проведения облучения партии продукции работник службы контроля качества предприятия извлекает биотесты из коробок (ящиков) и собирает в полизтиленовый пакет, где они хранятся не менее 24 ч до проведения контроля стерильности.

Для определения жизнеспособности популяции микроорганизмов носители (шприцы) вынимают из защитной упаковки (до исследования шприцы допускается хранить в защитной упаковке 2 недели в холодильнике), снимают колпачок с иглы, прокалывают иглой обработанную спиртом резиновую пробку флакона с индикаторной питательной средой и, не освобождая цилиндр от воздуха, набирают в цилиндр 1 мл питательной среды. Колпачок вновь надевают на иглу, а шприц с питательной средой возвращают в пакет и устанавливают в термостат при температуре (37 ± 1) °С. Пакет помещают таким образом, чтобы шприц оказался иглой вниз. Биотесты помещают в термостат и оставляют в термостате на 48 ч.

5.4.6.2.2.5 Обработка результатов

Обработку результатов исследования биотестов проводят после термостатирования в течение 48 ч. Предварительную обработку результатов проводят через 24 ч.

ГОСТ Р 50855–96

О гибели микроорганизмов в шприце-биотесте в процессе стерилизации свидетельствует неизменный цвет питательной среды (зеленый). Сохранение цвета питательной среды во всех шприцах-биотестах свидетельствует об эффективности процесса стерилизации и о стерильности данной партии продукции.

Изменение цвета питательной среды в шприце в процессе термостатирования на желтый свидетельствует о наличии жизнеспособных микроорганизмов. В этом случае проводят бактериологический анализ выросших микроорганизмов. При выявлении роста тест-культуры делают вывод о неэффективности процесса стерилизации и о нестерильности данной партии продукции.

5.4.7 Испытания на пирогенность

5.4.7.1 Испытание на пирогенность на кроликах

Отбор, содержание, подготовку животных к испытаниям, повторность их использования проводят по Государственной Фармакопее XI издания.

Тест-доза — 10 мл на килограмм массы кролика. Вытяжку вводят в ушную вену.

Испытуемую партию продукции считают непирогенной, если после введения вытяжки ни у одного из 3 подопытных кроликов ни при одном из трех измерений не наблюдалось повышение температуры более чем на 0,6 °С по сравнению с исходной температурой и в сумме повышение температуры при каждом измерении у 3 кроликов не превышало 1,4 °С.

Если у одного или двух кроликов температура повысилась более чем на 0,6 °С и в сумме при каждом измерении у 3 кроликов повышение температуры составило более 1,4 °С, испытание повторяют дополнительно на 5 кроликах.

Партию полимерных контейнеров считают непирогенной, если не более чем у 3 из 8 кроликов наблюдалось индивидуальное повышение температуры не более чем на 0,6 °С, и общая сумма повышений температуры у всех 8 кроликов не превышала 3,7 °С.

Допускается максимальное понижение температуры на 0,6 °С. В случае понижения температуры у одного кролика более чем на 0,6 °С испытание повторяют на 5 кроликах.

Партию полимерных контейнеров считают непирогенной, если после повторного исследования ни у одного из 5 кроликов максимальное понижение температуры не превысило 0,6 °С, и не более чем у 2 кроликов из 5 температура понизилась на 0,6 °С по сравнению с исходной. В противном случае партию контейнеров бракуют.

5.4.7.2 Испытание на пирогенность методом реакции связывания комплемента

5.4.7.2.1 Приготовление раствора антител

Берут длинным анатомическим пинцетом замороженную гранулу антител из сосуда Дьюара и помещают в пробирку.

5.4.7.2.2 Приготовление раствора антигена концентрацией 5 минимальных пирогенных доз в миллилитрах.

Вскрывают ампулу с липополисахаридом, содержащую 500 минимальных пирогенных доз в 1 мл. 0,1 мл этого препарата переливают в пробирку с 0,9 мл апирогенного раствора хлорида натрия. Приготовленный раствор тщательно перемешивают, при этом концентрация антигена в нем составляет 50 минимальных пирогенных доз в 1 мл. Берут 0,1 мл этого раствора и переливают в пробирку с 0,9 мл апирогенного раствора хлорида натрия. После этого концентрация антигена будет составлять 5 минимальных пирогенных доз в 1 мл.

5.4.7.2.3 Приготовление раствора комплемента

Берут длинным анатомическим пинцетом гранулу замороженного комплемента и помещают в пробирку.

5.4.7.2.4 Приготовление опытного образца

В пробирку с притертой пробкой наливают 1 мл испытуемого образца вытяжки, антитела и комплемент согласно паспорту. Содержимое пробирки перемешивают встряхиванием.

5.4.7.2.5 Приготовление контрольного образца с отрицательной реакцией

В пробирку с притертой пробкой наливают 1 мл раствора хлорида натрия, антитела и комплемент согласно паспорту. Содержимое пробирки перемешивают встряхиванием.

5.4.7.2.6 Приготовление контрольного образца с положительной реакцией

В пробирку с притертой пробкой наливают 0,1 мл раствора антигена по 5.4.7.2.2 и добавляют антитела и комплемент согласно паспорту. Содержимое пробирки перемешивают встряхиванием.

5.4.7.2.7 Опытный и контрольные образцы помещают в термостат. Проводят инкубацию в течение 18 — 24 ч при температуре (27 ± 2) °С в термостате или при температуре (5 ± 2) °С в холодильнике. Рекомендуемый температурный режим — в соответствии с указанным в паспорте.

5.4.7.2.8 Приготовление биосенсорной системы

В пробирки отмеряют пипеткой объем разбавителя, указанный в паспорте, ставят их в водянную баню при температуре (40±1,5) °С. В каждую пробирку добавляют объем антител, указанный в паспорте,

ГОСТ Р 50855—96

щательно перемешивают встряхиванием. Длинным анатомическим пинцетом, охлажденным до температуры жидкого азота, извлекают из сосуда Дьюара гранулу спермы и быстро опускают в нагретый раствор. После оттаивания гранулы содержимое пробирки перемешивают и выдерживают 15 мин. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТТАИВАТЬ НЕСКОЛЬКО ГРАНУЛ В ОДНОЙ ПРОБИРКЕ!** Содержимое пробирок сливают в одну и перемешивают встряхиванием. Получается маточный раствор спермы.

5.4.7.2.9 Приготовление рабочих образцов

В каждую пробирку контрольной и опытной серий добавляют по 0,2 мл маточного раствора спермы.

5.4.7.2.10 Подготовка пробы к исследованию на стенде

Каждый рабочий образец переносят в кювету. Затем кювету устанавливают в кюветодержатель стендса.

5.4.7.2.11 Проведение накопления экспериментальных данных

Нажатием кнопки «ПУСК» включают процесс накопления. При достижении нулевых значений показателя подвижности во всех кюветах или по желанию оператора проводят остановку процесса накопления данных отжатием кнопки «ПУСК».

5.4.7.2.12 Обработка экспериментальных данных

Для каждого образца выживаемость \bar{S} рассчитывают по формуле

$$\bar{S} = \sum_{i=1}^n m_i,$$

где m_i — i -е значение показателя подвижности;

i — текущий номер оценки показателя подвижности;

n — количество оценок показателя подвижности.

5.4.7.2.13 Оценка результатов контроля

5.4.7.2.13.1 Если для контрольных образцов с положительной и отрицательной реакциями выполнено соотношение

$$\bar{S}^{kp} = \bar{S}^{ko},$$

где \bar{S}^{kp} и \bar{S}^{ko} — среднее арифметическое выживаемости выборок образцов положительного и отрицательного контроля, то оценивают результаты испытаний образцов по 5.4.7.2.13.2. В любом другом случае испытания повторяют, начиная с 5.4.7.2. Если при повторных испытаниях результат будет таким же, испытания повторяют с новым набором реагентов и посуды.

5.4.7.2.13.2 Оценка результатов испытаний образца вытяжки

Если $\bar{S}^{kp} > \bar{S}^o$, образец считают апирогенным;

если $\bar{S}^o \geq \bar{S}^{kp}$, образец признают пирогенным.

ГОСТ Р 50855—96

где \bar{S}^o – среднее арифметическое выживаемости выборки образцов опыта.

При обнаружении пирогенности испытания по 5.4.7.2 необходимо повторить. При этом вытяжку приготавливают из вновь отобранных изделий. При получении такого же результата вытяжку признают пирогенной.

Результаты приемочных испытаний оформляют токсикологическим заключением. Результаты приемо-сдаточных и сертификационных испытаний оформляют протоколами.

ГОСТ Р 50855—96

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

**СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ**

Таблица А.1

Вид испытания, процедура	Применяемое оборудование, реактивы	Требования к оборудованию и реактивам	Номер государственного стандарта
Пригото- вление вытяжек	<i>Оборудование</i>		
	Термостат	Температура $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$	
	Стерилизатор воздушный	Температура $(180 \pm 2) ^\circ\text{C}$	
	Стерилизатор паровой	Температура $(120 \pm 2) ^\circ\text{C}$	
	Весы	Давление пара. $(1,1 \pm 0,2) \text{ кг}/\text{см}^2$	
	Колбы конические со шлифом	Погрешность взвешивания 0,1 г	
	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов	Объем 250, 500, 1000 мл.	ГОСТ 1770
	Цилиндр	Объем 250 мл	ГОСТ 10782
	<i>Реактивы</i>		
	Вода дистиллированная	Объем 50 и 100 мл	ГОСТ 1770
Сан- тарно-хи- мические испытания	Стерильный, апироген- ный, изотонический раствор 0,9%-ного хлорида натрия		ГОСТ 6709
	<i>Оборудование</i>		
	Весы аналитические	Погрешность взвешивания 0,0002 г	
	Секундомер		ГОСТ 8.423
	Бюretteка	Объем 5 мл; шкала деления 0,02 мл	ГОСТ 29251

ГОСТ Р 50855-96

Продолжение таблицы А.1

Вид испытания, процедура	Применяемое оборудование, реактивы	Требования к оборудованию и реактивам	Номер государственного стандарта
Восстановительные примеси	Колбы мерные Пипетки мерные Колбы конические со шлифом <i>Реактивы</i> Калий марганцовокислый KMnO_4 0,1 н. раствор; 0,002 н. раствор (готовят в дни проведения анализа из 0,1 н. раствора) Натрия тиосульфат кристаллический 0,1 н. раствор; 0,02 н. раствор (готовят в дни проведения анализа из 0,1 н. раствора) Калий йодистый Кислота серная H_2SO_4 2 н. раствор (готовят из концентрированной H_2SO_4 плотностью 1,84 г/мл) Крахмал растворимый 0,5%-ный раствор	Объем 100 и 1000 мл Объем 0,1 — 20 мл Объем 250 мл х.ч. х.ч. х.ч., плотность 1,84 г/мл х.ч.	ГОСТ 1770 ГОСТ 29227 ГОСТ 1770 ГОСТ 20490 ГОСТ 244 ГОСТ 4232 ГОСТ 4204 ГОСТ 10163
Изменение величины pH вытяжки	Оборудование рН-метр Стакан химический <i>Реактивы</i> Вода дистиллированная	Тип рН-121 Объем 50 мл	ГОСТ 23932 ГОСТ 6709
Ультрафиолетовое поглощение	Оборудование УФ-спектрофотометр Кюветы из кварцевого стекла	Рабочий диапазон длин волн от 230 до 360 нм Толщина 1,0 см	
Определение металлов	Оборудование Спектрометр атомно-флюoresцентный для определения хрома, меди, свинца, кадмия	Тип АФА «Квант-444»	

ГОСТ Р 50855—96

Продолжение таблицы А.1

Вид испытания, процедура	Применяемое оборудование, реактивы	Требования к оборудованию и реактивам	Номер государственного стандарта
Определение металлов	Спектрометр атомно-абсорбционный с графитовым атомизатором для определения олова и бария Самописец Микродозатор листочный Лампы с полым катодом на хром, медь, свинец, кадмий, олово и барий Весы лабораторные аналитические Ацетилен растворенный и газообразный Пропан-бутан: смесь в баллонах Воздух сжатый в баллонах* Аргон высокой чистоты Редуктор ацетиленовый Плитка электрическая с закрытой спиралью Пипетки градуировочные Колбы мерные Стаканчики (бюксы) для взвешивания Стаканы термостойкие Реактивы Кадмий высокой чистоты Свинец высокой чистоты Олово металлическое Медь металлическая Хром металлический Барий хлористый Кислота азотная Кислота соляная	Тип «Квант-Зессман ЭТАЛ-233» Тип СП-КСП-4 Тип П1-0,02 Тип ЛТ-2 2-й класс точности Объем 1 — 10 мл Объем 25 — 500 мл Тип СВ Объем 50 — 100 мл	ГОСТ 7164 ГОСТ 24104 ГОСТ 5457 ГОСТ 17433 ГОСТ 14919 ГОСТ 29227 ГОСТ 1770 ГОСТ 25336 ГОСТ 25336 ГОСТ 22860 ГОСТ 22861 ГОСТ 860 ГОСТ 859 ГОСТ 5905 ГОСТ 4108 ГОСТ 4461 ГОСТ 3118

ГОСТ Р 50855—96

Продолжение таблицы А.1

Вид испытания, процедура	Применяемое оборудование, реактивы	Требования к оборудованию и реактивам	Номер государственного стандарта
Определение металлов	Вода дистиллированная		ГОСТ 6709
	Стандартный раствор хрома концентрацией 1 мг/мл; готовят следующим образом: 0,5000 г хрома растворяют в 30 мл 18%-ной (об.) соляной кислоты, доводят до 500 мл дистиллированной водой	Устойчив в течение года	
	Стандартные растворы меди, цинка и кадмия концентрацией 1 мг/мл; готовят следующим образом: 0,5000 г соответствующего металла растворяют в 20 мл 50%-ной (об.) азотной кислоты, доводят до 500 мл дистиллированной водой	Устойчивы в течение года	в
	Стандартный раствор олова концентрацией 1 мг/мл; готовят следующим образом: 0,5000 г олова растворяют в 40 мл царской водки, добавляют 60 мл концентрированной азотной кислоты, доводят до 500 мл дистиллированной водой	Устойчив в течение 2 мес. Хранят в полизитиленовой посуде	
	Стандартный раствор бария концентрацией 1 мг/мл; готовят следующим образом: 0,8893 г бария хлорида 2-водного растворяют в дистиллированной воде, добавляют 20 мл концентрированной соляной кислоты, доводят до 500 мл дистиллированной водой	Устойчив в течение года	
	Растворы хрома, меди, цинка, кадмия, бария и олова концентрацией 0,1 мг/мл; готовят разбавлением соответствующих стандартных растворов концентрацией 1 мг/мл дистиллированной водой	Устойчивы в течение 2 — 3 мес. Раствор олова хранят в полизитиленовой посуде; устойчив в течение 2 недель	в

ГОСТ Р 50855-96

Продолжение табл. А.1

Вид испытания, процедура	Применяемое оборудование, реактивы	Требования к оборудованию и реактивам	Номер государственного стандарта
Определение металлов	<p>Градиуровочные растворы концентрацией металлов 2 мкг/мл и 10 мкг/мл; готовят разбавлением растворов металлов концентрацией 0,1 мг/мл дистиллированной водой</p> <p>Градиуровочные растворы концентрацией 0,02; 0,05 и 0,1 мкг/мл; готовят разбавлением растворов металлов концентрацией 1 мкг/мл дистиллированной водой</p> <p>Градиуровочные растворы олова должны содержать 5% (об.) концентрированной золотой кислоты; хранят их в полиэтиленовой посуде</p>	Устойчивы в течение 2 — 3 недель	
		Устойчивы в течение 1 — 2 дней	
		Устойчивы в течение 1-й недели	
Определение винилхлорида	<p>Оборудование</p> <p>Газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детектором и интегратором</p> <p>Баллоны со сжатыми газами:</p> <ul style="list-style-type: none"> — гелием — водородом** — воздухом** <p>Шприц стеклянный</p> <p>Шприц стеклянный</p> <p>Шприц газовый</p> <p>Шприц микролитровый</p> <p>Весы аналитические</p> <p>Секундомер</p> <p>Флаконы стеклянные с резиновыми прокладками и пластмассовыми крышками с отверстиями посередине</p> <p>Стальная колонка 1,8 мх 3 мм, заполненная 10%-ным Carbovac 20M на Chromosorb W-AW-DMCS 80/100 меш.</p>	<p>Тип 3700. Хром-5, «Шимадзу»</p> <p>Объем 1,0 мл; цена деления 0,02 мл</p> <p>Объем 1 — 5 мл</p> <p>Объем 1 — 5 мл</p> <p>Объем 50 — 500 мкл</p> <p>Погрешность взвешивания 0,1 мг</p> <p>Объем 60 — 65 мл</p>	<p>ГОСТ 15860 ГОСТ 3022 ГОСТ 17433</p> <p>ГОСТ 8.423</p>

ГОСТ Р 50855-96

Продолжение табл. А.1

Вид испытания, процедура	Применяемое оборудование, реактивы	Требования к оборудованию и реактивам	Номер государственного стандарта
Определение винилхлорида	Флаконы пенициллиновые с силиконовыми прокладками и герметичными крышками Реактивы Винил хлористый C_2H_3Cl газ	Объем 10 мл Технический	
Определение диоктилфталата	Вода дистиллированная Оборудование УФ-спектрофотометр Кюветы из кварцевого стекла Термостат водяной Пикнометр Секундомер Весы аналитические Колбы мерные Пипетки мерные Реактивы Вода дистиллированная Спирт этиловый C_2H_5OH Диоктилфталат $C_6H_4(COOCH_2CH_3)_2$ Экстрагирующий раствор: смесь дистиллированной воды и этилового спирта Раствор диоктилфталата в этиловом спирте концентрацией 1 г/100 мл Стандартные растворы диоктилфталата в экстрагирующем растворе концентрациями: 1; 2; 5; 10; 20 мг/100 мл	Рабочий диапазон длин волн от 230 до 360 нм Толщина 1,0 см Температура $(37 \pm 2)^\circ\text{C}$ Рабочий диапазон плотностей 0,9373 — 0,9378 г/мл Погрешность измерения 0,0002 г Объем 100 — 1000 мл Объем 1 — 10 мл Плотность 0,982 — 0,986 г/мл Показатель преломления при 20 $^\circ\text{C}$ равен 1,486 — 1,487 Плотность по пикнометру 0,9373 — 0,9378 г/мл	ГОСТ 6709 ГОСТ 8.423 ГОСТ 1770 ГОСТ 29227 ГОСТ 6709 ГОСТ 5962 ГОСТ 8728

ГОСТ Р 50855—96

Продолжение таблицы А.1

Вид испытания, процедура	Применяемое оборудование, реактивы	Требования к оборудованию и реагентам	Номер государственного стандарта
Токсикологические испытания			
Определение гемолитической активности	Оборудование Центрифуга Фотометр Пробирки химические Пипетки Штатив для пробирок Шприцы Вата Ножницы <i>Реактивы</i> Спирт этиловый 96%-ный Хлорид натрия -- водный раствор 0,9%-ный Натрий лимонно-кислый 5,5-водный	6000 об/мин Тип КФК-3 Объем 1 — 5 мл Объем 1 — 2 мл Объем 1 — 5 мл	ГОСТ 1770 ГОСТ 29227 ГОСТ 5556 ГОСТ 5962 ГОСТ 4233 ГОСТ 22280
Определение острой токсичности	Оборудование Весы лабораторные Шприцы Лупа	Типа ВЛКТ-500 Объем 2 мл	ГОСТ 24104
Определение раздражающего действия	Стаканчик химический Пипетка глазная Шпатель Лупа	Объем 50 и 100 мл	ГОСТ 23932
Определение сенсибилизирующей активности	Шприц Пипетка глазная Шпатель Весы лабораторные Пробирки центрифужные Центрифуга Стекла предметные Стекла покровные Электроплитка	Объем 1 мл Предел взвешивания 200 г Объем 10 мл 6000 об/мин Размер 18×18 мм	ГОСТ 24104 ГОСТ 1770 ГОСТ 6672

ГОСТ Р 50855-96

Продолжение таблицы А.1

Вид испытания, процедура	Применяемое оборудование, реактивы	Требования к оборудованию и реактивам	Номер государственного стандарта
Определение сенсибилизирующей активности	Микроскоп Пипетки пастеровские Груши резиновые Скалpelль Термостат Бумага фильтровальная Чашка фарфоровая Реактивы Хлорид натрия —водный раствор 0,9%-ный Парафин	Тип БМИ-3 Температура $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$ Объем 100 мл	ГОСТ 12026 ГОСТ 9147 ГОСТ 4233
Токсикологические испытания на клеточном тест-объекте	Оборудование Стенд для испытаний на клеточном тест-объекте Пробирки с притертой пробкой — 10 шт. Дозатор пипеточный Мерная колба — 2 шт. Весы аналитические Пинцет анатомический Сосуд Дьюрова — 2 шт. Реактивы Вода дистиллированная Сперма быка замороженная	Технические характеристики стенда приведены в приложении Б Объем по 3 мл Объем 0,2; 0,5 мл Объем 100 мл Погрешность измерения не более 0,001 г Длина 250 мм Тип СДС-25	ГОСТ 6709
Испытания на апирогенность	Оборудование Стенд для испытаний на клеточном тест-объекте Пробирки с притертой пробкой — 10 шт. Дозатор пипеточный	Технические характеристики стенда приведены в приложении Б Объем по 3 мл Объем 0,5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02 мл	

ГОСТ Р 50855—96

Продолжение таблицы А.1

Вид испытания, процедура	Приемлемое оборудование, реактивы	Требования к оборудованию и реактивам	Номер государственного стандарта
Испытания на апирогенность	Весы аналитические Пинцет анатомический Сосуд Дьюара — 2 шт. Стерилизатор воздушный медицинский Холодильник бытовой Термостат pH-метр <i>Реактивы</i> Стерильный, апирогенный изотонический раствор хлорида натрия 0,9%-ный Сперма быка (замороженная в жидким азоте)*** Антитела (замороженные в жидким азоте)*** Комплемент (замороженный в жидким азоте)*** Липополисахарид (в ампуле)*** <i>Оборудование</i> Ножницы хирургические Пинцет анатомический Термостат <i>Реактивы</i> Питательная среда тиогликолевая*** Биотест для контроля стерильности радиационно-стерилизованных изделий*** 	Погрешность взвешивания не более 0,001 г Длина 250 мм Тип СДС-25 Температура (180 ± 2) °С Максимальная температура плюс 50 °С Тип pH-121	
Испытания на стерильность		Длина 250 мм Температура (40 ± 2) °С	

ГОСТ Р 50855–96

Окончание таблицы А.1

Вид испытания, процедура	Применяемое оборудование, реактивы	Требования к оборудованию и реактивам	Номер государственного стандарта
Испытания на стерильность	Биотест для контроля стерильности изделий, стерилизованных паровым методом***		

* Допускается использование компрессора воздушного типа ПК-1, давление воздуха 4 – 6 кг/см².

** Допускается использование генератора водорода типа СГС-2 (давление водорода 1 – 2 кг/см²) и компрессора воздушного типа ПК-1 (давление воздуха 4 – 6 кг/см²).

*** Поставляют в виде набора.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

**СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
НА ТОКСИЧНОСТЬ И ПИРОГЕННОСТЬ**

Б.1 Назначение стендза

Б.1.1 Стенд для испытания контейнеров на токсичность и пирогенность (далее — стенд) предназначен для проверки вытяжек из контейнеров на цитотоксичность и пирогенность.

Б.2 Технические характеристики стендза

- Б.2.1 Длина волны лазерного излучения — 0,63 мкм.
- Б.2.2 Мощность лазерного излучения не менее 1 мВт.
- Б.2.3 Время одного анализа от 10 до 300 с с шагом 10 с.
- Б.2.4 Время перемещения капилляра с образцом не более 2 с.
- Б.2.5 Время обратного хода киретки не более 15 с.
- Б.2.6 Температура проб и рабочих образцов в диапазоне 35 — 45 °C с шагом 1 °C.
Отклонение температуры от установленного значения в пределах $\pm 0,5$ °C.
- Б.2.7 Основные размеры капилляра должны соответствовать приведенным на рисунке Б.1.

Б.3 Краткое техническое описание стендза

Б.3.1 Принципиальная схема стендза и основные геометрические размеры должны соответствовать приведенным на рисунке Б.2. Конструктивное исполнение стендза обеспечивает одновременную оценку подвижности супензии рабочего образца и визуальное наблюдение за клетками супензии.





Рисунок Б.1 — Капилляр



1 — лазер; 2 — светоотделительная пластина; 3 — блок термостатирования;
 4 — каретка; 5 — капилляр; 6 — привод; 7 — микрообъектив; 8 — светоотделительная
 пластина; 9 — экран; 10 — маска; 11 — фотодиод; 12 — усилители; 13 — контроллер;
 14 — компьютер; 15 — принтер; 16 — блок подготовки проб и рабочих образцов.

Рисунок Б.2 — Принципиальная схема стенда

ГОСТ Р 50855—96

Б.3.2 *Проведение испытаний*

Выключают стенд. С помощью компьютера 14 задают контроллеру 13 необходимые значения температуры каретки и блока подготовки проб, время одного анализа, количество используемых в данном эксперименте капилляров. После получения на дисплее компьютера информации о достижении заданных значений температуры готовят рабочие образцы в соответствии с 5.4.5.4 настоящего стандарта.

Переносят рабочие образцы в капилляры и герметизируют путем поочередного окунания концов капилляров 5 в ванну с парафином, находящуюся на блоке подготовки проб, на глубину 3 мм. Помещают капилляры 5 с рабочими образцами на каретку 4 и устанавливают в привод 6. С помощью компьютера 14 проводят идентификацию капилляров и запускают процесс накопления экспериментальных данных. При достижении нулевых значений показателя подвижности во всех капиллярах останавливают процесс накопления экспериментальных данных и проводят их математическую обработку по алгоритмам, приведенным в 5.4.5.7 и 5.4.7.2.12 настоящего стандарта. Результаты расчетов распечатывают на принтере 15 и записывают в базу данных. При необходимости происходящее в капиллярах с рабочими образцами наблюдают визуально на экране 9. Поддержание необходимой температуры каретки и на блоке подготовки проб, а также перемещение каретки осуществляют автоматически с помощью контроллера 13 и компьютера 14.

ГОСТ Р 50855—96

УДК 615.38.014.8:006.354 ОКС 11.040.20 Р29 ОКП 94 4470

Ключевые слова: контейнеры для крови и ее компонентов, требования химической и биологической безопасности, методы испытаний, полимерные стерильные контейнеры однократного применения, взятие крови, разделение на компоненты, хранение, транспортирование, переливание, методы проверки, приемочные испытания, приемо-сдаточные испытания, сертификационные испытания

Редактор *Т.С. Шеко*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьянова*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 12.03.96. Полиграфия 17.05.96.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,65. Тираж 235 экз. С3438. Зак. 228

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.