

**Изменение № 2 ГОСТ 11809—82 Шкуры морского зверя меховые выделанные. Технические условия**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)**

**Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3560**

За принятие изменения проголосовали:

| Наименование государства   | Наименование национального органа по стандартизации |
|----------------------------|---|
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт                                       |
| Республика Беларусь        | Госстандарт Республики Беларусь                     |
| Кыргызская Республика      | Кыргызстандарт                                      |
| Республика Молдова         | Молдовастандарт                                     |
| Российская Федерация       | Госстандарт России                                  |
| Республика Таджикистан     | Таджикгосстандарт                                   |
| Туркменистан               | Главгосинспекция «Туркменстандартлары»              |
| Республика Узбекистан      | Узгосстандарт                                       |
| Украина                    | Госстандарт Украины                                 |

Вводную часть изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные, крашенные и отбеленные шкуры морского зверя, в том числе и вольерной серки, предназначенные для изготовления меховых изделий».

Пункт 1.6. Исключить слова: «Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60—100 трех или шести сложений по ГОСТ

*(Продолжение см. с. 22)*

6309—80 или капроновыми нитками № 64/3 без захвата волоса в шов, без пропуска и просечек, с частотой стежка 25—30 на 5 см длины шва».

Пункт 1.8. Таблицу 2 дополнить наименованием возрастной группы — 4а:

| Возрастная группа   | Характеристика волосяного покрова шкур   |
|---------------------|--|
| 4а. Вольерная серка | Вторичный, низкий, блестящий, ровный, состоящий из ости и пуха.<br>Окраска серая на хребте и светлая с кремоватым или зеленоватым оттенком на боках, с темными пятнами по всей площади шкуры |

Пункт 1.11. Таблицу 4 дополнить наименованием порока — 6:

| Наименование порока   | Группа         |               |                       |                        |
|---|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
|   | первая         | вторая        | третья                | четвертая              |
| 6. Слегка желтоватые пятна на краях шкуры общей площадью, % | Не допускаются | До 3,0 включ. | Св. 3,0 до 6,0 включ. | Св. 6,0 до 10,0 включ. |

примечание 2 исключить.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.17:

(Продолжение см. с. 23)

«1.17. Маркировка и упаковка шкур — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожаной ткани каждой шкуры должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

| п о с о р т а м | п о г р у п п а м |
|-----------------|-------------------|
| первый — 1      | первая — 1        |
| второй — 2      | вторая — 2        |
|                 | третья — 3        |
|                 | четвертая — 4     |

площадь,  $\text{дм}^2$ .

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: **«2. Приемка»**

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.7, 3.8:

«3.7. Площадь пороков, указанных в пп. 2—5 таблицы 4, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

3.8. Размер пороков измеряют металлической линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм».

Раздел 4 изложить в новой редакции:

**«4. Транспортирование и хранение**

4.1. Транспортирование и хранение шкур — по ГОСТ 19878—74».

(ИУС № 2 2001 г.)