

к ГОСТ 25984.6—99 Асбест хризотилковый. Метод определения фракционного состава на гидрокласификаторе типа Бауэр-Мак-Нетт

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.1. Третий абзац	После заполнения бачков водой приводят во вращение мешалки.	<p>После заполнения бачков водой приводят во вращение мешалки.</p> <p>Навеску асбеста помещают в сосуд, в который налито 0,5 дм³ воды, перемешивают около 60 с и полученную смесь выливают в верхний бачок гидрокласификатора.</p> <p>Продолжительность классификации 20 мин. По истечении этого времени прекращают подачу воды и выключают мешалки.</p>

(ИУС № 3 2001 г.)