

Изменение № 2 ГОСТ 9.050—75 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24.05.2001)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3756

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, MD, RU, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Вводная часть, раздел 1 (наименование). Заменить обозначение: А на 1 (2 раза).

Пункт 1.1. Заменить слово и ссылку: «определение» на «оценку», 1.6.6 на 1.6.5.

Пункт 1.2.4 изложить в новой редакции:

«1.2.4. Количество образцов для испытаний должно быть не менее десяти, из которых пять — контрольные, используемые для проведения сравнительной оценки. Контрольные образцы хранят в лаборатории в течение испытаний (ГОСТ 9.049—91). В случае необходимости оценки влияния влажности на стойкость покрытий необходимо подготовить еще пять образцов».

Пункты 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.9, 2.5.2, 2.6.1, 2.7.1, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9.048—75 на ГОСТ 9.048—89.

Пункт 1.5.5 дополнить абзацем:

«При необходимости оценки влияния влажности на стойкость покрытий испытываемые образцы предварительно стерилизуют. Для стерилизации используют методы, не вызывающие изменения свойств испытываемых образцов. Метод стерилизации для каждого конкретного материала предварительно согласуется с его разработчиком».

Пункт 1.6.5 дополнить абзацем:

«При необходимости оценки влияния влажности воздуха стерильные образцы помещают в стерильные емкости (чашки Петри, медицинские биксы и т. п.) и опрыскивают с помощью пульверизатора стерильной дистиллированной водой. Все емкости закрывают крышками».

Раздел 2. Наименование. Заменить обозначение: Б на 2.

Пункт 2.1. Первый абзац. Заменить слово: «определение» на «оценку»; второй абзац. Заменить ссылку: 1.6.6 на 1.6.5.

Пункт 2.2.2. Исключить слова: «или шпатлевкой марки ЭП-0010 по ГОСТ 10277—76».

(Продолжение см. с. 10)

Пункт 2.2.3. Второй абзац после слов «не менее тридцати» дополнить словами: «из них пятнадцать — для определения влияния влажности».

Пункт 2.6.5. Второй абзац после слова «покрытия» дополнить словами: «связанную с развитием грибов»;

таблицу изложить в новой редакции:

Балл	Характеристика балла по оценке внешнего вида покрытия	Условное обозначение максимально допустимых разрушений по ГОСТ 9.407—84
0	Покрытие не имеет видимых изменений цвета, блеска Разрушения в виде трещин, отслаивания, пузырей и коррозии металла отсутствуют	Π_0, B_0 $T_0, C_0, П_0, K_0$
1	Незначительное изменение цвета, блеска Разрушения в виде трещин, отслаивания, пузырей и коррозии металла отсутствуют	Π_1, B_1 $T_1, C_1, П_1, K_1$
2	Значительное изменение цвета, блеска, появление оттенков цвета покрытия Разрушения в виде трещин, отслаивания или пузырей до 5 % окрашенной поверхности образца. Коррозия металла до 1 % площади покрытия	Π_2, B_2 $T_2, C_2, П_2, K_2$
3	Сильное изменение цвета, блеска Разрушения в виде трещин, отслаивания, пузырей до 25 % окрашенной поверхности образца. Коррозия металла до 5 % площади покрытия	Π_3, B_3 $T_3, C_3, П_3, K_3$
4	Очень сильное изменение цвета, блеска Разрушения в виде трещин, отслаивания, пузырей до 50 % окрашенной поверхности образца. Коррозия металла до 15 % площади покрытия	Π_4, B_4 $T_4, C_4, П_4, K_4$

(Продолжение см. с. 11)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 9.050—75)

Пункт 3.1. Второй абзац. Заменить обозначения: А на 1, Б на 2.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.4:

«3.4. Лакокрасочное покрытие считают грибостойким, если развитие грибов на его поверхности и характерные показатели соответствуют требованиям, установленным в НД, или требованиям, предъявляемым к изделиям (материалам), в которых испытуемый материал используют».

(ИУС № 1 2003 г.)