

к ГОСТ 126—79 Галоши резиновые клееные. Технические условия (Переиздание, октябрь 1997 г., с Изменениями № 1, 2, 3, 4)

В каком месте	Должно быть		
	Наименование показателя	Норма для резины галош	
Пункт 2.6. Таблица 4	Условная прочность, МПа (кгс/см ²), не менее	7,5 (75)	7,5 (75)
	Относительное удлинение, %, не менее	300	300
	Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более	25	40
	Истираемость резины, м ³ /ГДж (см ³ /кВт·ч), не более	—	220 (800)

(ИУС № 7 2003 г.)