

Изменение № 1 ГОСТ 5521—93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22 от 06.11.2002)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4290

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды алфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Раздел 2. Заменить ссылки и наименование: ГОСТ 7564—73 на ГОСТ 7564—97, ГОСТ 8240—89 на ГОСТ 8240—97, ГОСТ 8509—86 на ГОСТ

8509—93, ГОСТ 12359—81 на ГОСТ 12359—99 (ИСО 4945—77), ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96, ГОСТ 18895—81 на ГОСТ 18895—97;

«ГОСТ 7566—81 Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения» на «ГОСТ 7566—94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

для ГОСТ 7564—97 заменить слово: «Сталь» на «Прокат».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции (кроме табл. 2); дополнить таблицей — 2а:

«3.3 Толстолистовой прокат для судов и иных объектов с классом Регистра или по требованию потребителя изготавливают с предельными минусовыми отклонениями по толщине не более минус 0,3 мм и с предельными плюсовыми отклонениями в соответствии с указанными в таблице 2. Плюсовые отклонения ограничиваются требованиями по массе партии в соответствии с 5.3 и 5.4.

(Продолжение см. с. 57)

При изготовлении листового проката иного назначения по требованию заказчика или в соответствии с требованиями 5.5 предельные минусовые отклонения по толщине не должны превышать приведенных в таблице 2а.

Т а б л и ц а 2а

В миллиметрах

Толщина	Предельные отклонения
От 4,0 до 7,5 включ.	—0,4
» 8,0 » 14,5 »	—0,5
» 15,0 » 24,0 »	—0,6
» 25,0 » 39,0 »	—0,8
» 40,0 » 60,0 »	—1,1
Пр и м е ч а н и е — При маркировке листового проката с указанными предельными отклонениями к марке стали через тире добавляется буква Т.	

Примеры условных обозначений дополнить примером:

«Горячекатаный толстолистовой прокат высокой плоскостности (ПВ), с обрезной кромкой (О), размерами 15,5-1250-2500 мм из стали марки D32, изготавливаемый под надзором регистра (РС), с требованиями к предельным минусовым отклонениям по таблице 2а (Т):

ПВ-О-15,5-1250-2500 ГОСТ 5521—93, ГОСТ 19903—74

Лист *РС D32-Т ГОСТ 5521—93* ».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции (кроме табл. 5):

«4.3 Предельные отклонения химического состава готового проката от норм, приведенных в таблице 4, должны соответствовать указанным в таблице 5».

Пункт 5.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Расчетной массой партии толстолистового проката считается общая теоретическая масса, подсчитанная исходя из размеров листов, указанных в заказе, с учетом 50 % массы плюсового допуска по толщине и 70 % массы допусков по длине и ширине».

(ИУС № 7 2003 г.)